32003D0043

DECYZJA KOMISJI
z dnia 17 stycznia 2003 r.
ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4807)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/43/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych [1], zmienioną dyrektywą 93/68/EWG [2], w szczególności jej art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, że w celu uwzględnienia różnych poziomów ochrony dla prac budowlanych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, konieczne może być w dokumentach wyjaśniających stworzenie klas odpowiadających odporności wyrobów w odniesieniu do każdego z wymogów zasadniczych. Dokumenty te zostały opublikowane jako „komunikat Komisji odnoszący się do dokumentów wyjaśniających dyrektywy Rady 89/106/EWG [3]".

(2) Odnosząc się do zasadniczego wymogu bezpieczeństwa w wypadku pożaru, dokument wyjaśniający nr 2 wyszczególnia kilka wzajemnie powiązanych środków, które wspólnie określają strategię bezpieczeństwa pożarowego, która w różnorodny sposób ma być rozwijana w Państwach Członkowskich.

(3) Dokument wyjaśniający nr 2 identyfikuje jeden z tych środków jako ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obrębie danego obszaru poprzez ograniczenie potencjału wyrobów budowlanych w zakresie przyczyniania się do pełnego rozwinięcia się pożaru.

(4) Poziom tego ograniczenia wyrażony może być wyłącznie w kategoriach różnego poziomu odporności wyrobów na działanie ognia w ich zastosowaniu końcowym.

(5) W drodze zharmonizowanego rozwiązania system klas został przyjęty w decyzji Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia [4].

(6) W przypadku niektórych płyt drewnopochodnych niezbędne jest używanie klasyfikacji ustanowionej w decyzji 2000/147/WE.

(7) Reakcja na działanie ognia wielu wyrobów i/lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji przewidzianej w decyzji 2000/147/WE jest dobrze ugruntowana i na tyle dobrze znana organom nadzoru przeciwpożarowego w Państwach Członkowskich, że nie wymagają one badania tej szczególnej charakterystyki odporności.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wyroby i/lub materiały budowlane spełniające wszystkie wymogi charakterystyki „odporności na działanie ognia" bez potrzeby dalszego badania określone są w Załączniku.

Artykuł 2

Szczególne klasy stosowane do różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych, w ramach klasyfikacji odporności na działanie ognia przyjętej w decyzji 2000/147/WE, określone są w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Gdzie stosowne, wyroby rozpatrywane są w związku z ich zastosowaniem końcowym.

[1] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12.
[2] Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1.
[3] Dz.U. C 62 z 28.2.1994, str. 1.
[4] Dz.U. L 50 z 23.2.2000, str. 14.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 stycznia 2003 r.

W imieniu Komisji

Erkki LIIKANEN

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Tabele wymienione w niniejszym Załączniku wyszczególniają wyroby i/lub materiały budowlane spełniające wszystkie wymogi charakterystyki odporności na działanie ognia bez potrzeby badania.

Tabela 1

Klasy odporności na działanie ognia dla płyt drewnopochodnych (1)

Płyty drewnopochodne (2)	Odniesienie do klasy wyrobu EN	Minimalna gęstość (kg/m^3)	Minimalna grubość (mm)	Klasa (3) (z wyjątkiem materiału na podłogi)	Klasa (4) materiał na podłogi
Płyty wiórowe	EN 312	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Płyty pilśniowe, twarde	EN 622–2	900	6	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Płyty pilśniowe, średnio twarde	EN 622–3	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
		400	9	E, pass	E_{FL}
Płyty pilśniowe, miękkie	EN 622–4	250	9	E, pass	E_{FL}
Płyty pilśniowe o średniej gęstości (5)	EN 622–5	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Płyty pilśniowe spajane cementem (6)	EN 634–2	1 000	10	B-s1, d0	B_{FL}-s1
Płyta o strukturze waflowej (7)	EN 300	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Sklejka	EN 636	400	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Płyty z litego drewna	EN 1 3353	400	12	D-s2, d0	D_{FL}-s1

(1) EN 1 3986.
(2) Płyty drewnopochodne zamontowane bez prześwitu bezpośrednio na wyrobach klasy Al lub A2-sl, d0 o minimalnej gęstości 10 kg/m^3 lub wyrobach co najmniej klasy D-s2, d0 o minimalnej gęstości 400 kg/m^3.
(3) Klasa przewidziana w tabeli 1 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.
(4) Klasa przewidziana w tabeli 2 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.
(5) Płyta pilśniowa wytwarzana w procesie suchym.
(6) Zawartość cementu co najmniej 75 % w stosunku do masy.
(7) Płyta o strukturze waflowej.