32003D0043

ODLUKA KOMISIJE

od 17. siječnja 2003.

o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda

(priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 4807)

(Tekst značajan za EGP)

(2003/43/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode [1], kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ [2], a posebno njezin članak 20. stavak 2.,

budući da:

(1) Direktivom 89/106/EEZ predviđa se da, kako bi se vodilo računa o različitim razinama zaštite građevnih objekata koje mogu prevladavati na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, svaki ključni zahtjev može dovesti do uspostave razreda u interpretacijskim dokumentima. Ovi su dokumenti objavljeni kao „Priopćenje Komisije u vezi s interpretacijskim dokumentima Direktive Vijeća 89/106/EEZ" [3].

(2) S obzirom na ključni zahtjev sigurnosti u slučaju požara, u interpretacijskom dokumentu br. 2 navodi se određeni broj međusobno povezanih mjera koje zajedno doprinose definiranju strategije sigurnosti u slučaju požara koja se u državama članicama može razvijati na različite načine.

(3) Interpretacijskim dokumentom br. 2 utvrđuje se jedna od ovih mjera kao ograničenje stvaranja i širenja požara i dima unutar zadanog prostora tako da se ograniči potencijalni doprinos građevnih proizvoda punom razvoju požara.

(4) Razine takvog ograničenja mogu se izraziti jedino u smislu različitih razina reakcije proizvoda na požar tijekom njihove krajnje primjene.

(5) Putem usklađenog rješenja, donesen je sustav razreda Odlukom Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/108/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda [4].

(6) U slučaju određenih panela na bazi drveta, potrebno je koristiti se razredbom koja je utvrđena u Odluci 2000/147/EZ.

(7) Reakcija na požar mnogih građevnih proizvoda i/ili materijala, u okviru razredbe predviđene u Odluci 2000/147/EZ, dobro je utvrđena i dovoljno dobro poznata nadležnim regulatornim tijelima u državama članicama tako da ona ne zahtijevaju ispitivanja ove karakteristike ponašanja.

(8) Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Građevni proizvodi i/ili materijali koji udovoljavaju zahtjevima karakteristike ponašanja „reakcija na požar" utvrđeni su u Prilogu, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

Članak 2.

Određeni razredi koje treba primijeniti na različite građevne proizvode i/ili materijale, u okviru razredbe reakcije na požar donesene u Odluci 2000/147/EZ, utvrđene su u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 3.

Proizvodi se razmatraju u odnosu na njihovu krajnju primjenu, kad je to potrebno.

---

[1] SL L 40, 11.2.1989., str. 12.
[2] SL L 220, 30.8.1993., str. 1.
[3] SL C 62, 28.2.1994., str. 1.
[4] SL L 50, 23.2.2000., str. 14.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. siječnja 2003.

Za Komisiju
Erkki LIIKANEN
Član Komisije

PRILOG

Tablica izložena u ovom Prilogu daje popis građevnih proizvoda i/ili materijala koji udovoljavaju svim zahtjevima karakteristike ponašanja reakcije na požar bez potrebe za ispitivanjem.

Tablica 1.

Razredi reakcije na požar za panele na bazi drveta ([1])

Paneli na bazi drveta ([2])	Oznaka EN za vrstu proizvoda	Najmanja gustoća (kg/m³)	Najmanja debljina (mm)	Razred ([3]) (bez podnih obloga)	Razred ([4]) Podne obloge
Ploče od iverice	EN 312	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Ploče vlaknatice, tvrde	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Ploče vlaknatice, srednje	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
		400	9	E, pass	E_{FL}
Ploče vlaknatice, mekane	EN 622-4	250	9	E, pass	E_{FL}
Ploče vlaknatice, MDF ([5])	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Cementom vezane ploče od iverice ([6])	EN 634-2	1 000	10	B-s1, d0	BFL-s1
OSB ploče ([7])	EN 300	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Šperploče	EN 636	400	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Paneli od punog drveta	EN 13353	400	12	D-s2, d0	D_{FL}-s1

([1]) EN 13986.
([2]) Paneli na bazi drveta montirani bez zračnog razmaka izravno prema razredu A1 ili A2-s1, d0 proizvodi s najmanjom gustoćom 10 kg/m³ ili barem razreda D-s2, d0 proizvodi s najmanjom gustoćom 400 kg/m³.
([3]) Razred kako je predviđen u tablici 1. Priloga Odluci 2000/147/EZ.
([4]) Razred kako je predviđen u tablici 2. Priloga Odluci 2000/147/EZ.
([5]) Ploče vlaknatice sa suhim postupkom.
([6]) Sadržaj cementa najmanje 75 % po masi.
([7]) Ploče od uzdužno polagane iverice (OSB).