KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 9. februar 2010

om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår lufttørrende spartelmasser

(meddelt under nummer K(2010) 399)

(EØS-relevant tekst)

(2010/83/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer [1], særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge direktiv 89/106/EØF kan det for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan i basisdokumenterne blive nødvendigt for hvert væsentligt kravs vedkommende at foretage en klassificering af varers ydeevne. Disse dokumenter er offentliggjort som »Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til Rådets direktiv 89/106/EØF« [2].

(2) For så vidt angår de væsentlige krav til sikkerhed i tilfælde af brand opstiller basisdokument nr. 2 en række indbyrdes afhængige foranstaltninger, der tilsammen definerer den brandsikringsstrategi, der skal videreudvikles på forskellig vis i medlemsstaterne.

(3) I basisdokument nr. 2 identificeres en af disse foranstaltninger som begrænsning af udvikling og spredning af ild og røg inden for et nærmere bestemt område ved at begrænse byggevarernes muligheder for at bidrage til en fuldt udviklet brand.

(4) Niveauet for denne begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den endelige anvendelse.

(5) Som en harmoniseret løsning blev der ved Kommissionens beslutning 2000/147/EF af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand [3] indført et system af klasser.

(6) I forbindelse med lufttørrende spartelmasser er det nødvendigt at anvende den klassificering, der blev indført ved beslutning 2000/147/EF.

(7) Ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand er for mange byggevarer og/eller - materialer blevet fastslået inden for den klassificering, der er truffet bestemmelse om i beslutning 2000/147/EF, og er tilstrækkelig kendt af brandmyndighederne i medlemsstaterne til, at det ikke er nødvendigt at foretage en prøvning af disse egenskaber.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til »reaktion ved brand« uden behov for yderligere prøvning, er opført i bilaget.

Artikel 2

De bestemte klasser for forskellige byggevarer og/eller -materialer, jf. klassificeringen med hensyn til reaktion ved brand vedtaget ved beslutning 2000/147/EF, er opført i bilaget til denne afgørelse.

[1] EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.
[2] EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.
[3] EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14.

Artikel 3

Byggevarer skal vurderes i forhold til deres endelige anvendelse i de tilfælde, hvor dette er relevant.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2010.

På Kommissionens vegne
Günter VERHEUGEN
Næstformand

BILAG

Bilagets tabel indeholder en oversigt over byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til »reaktion ved brand« uden behov for yderligere prøvning.

Tabel

Klasser for lufttørrende spartelmassers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

Vare [1]	Vareoplysninger for spartelsystemet	Maksimalt organisk indhold (vægtprocent)	Klasse [2]
Lufttørrende spartelmasser til gipsplader anvendt sammen med sparteltape af papir. Færdigblandet spartelmasse eller pulver, der skal blandes med vand, på enhver form for underlag af mindst klasse A2-s1,d0 med en mindste tykkelse på 6 mm og en massefylde på mindst 700 kg/m^3 (undtagen gulvbelægninger)	Lufttørrende spartelmasser af type 1A, 2A og 3A og sparteltape af papir [3] i overensstemmelse med EN 13963	7,0	A2-s1,d0

[1] Våd massefylde for spartelmasse mindst 1,1 kg/liter (1 100 kg/m^3).
[2] Klasse, som omhandlet i tabel 1 i bilaget til Kommissionens beslutning 2000/147/EF.
[3] Papirsparteltapes største bredde: 55 mm; største massefylde for papirsparteltape pr. arealenhed: 135 g/m^2.