DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all'aria

[notificata con il numero C(2010) 399]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/83/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale può essere necessario stabilire nei documenti interpretativi classi di prestazione dei prodotti corrispondenti a ciascuna prescrizione essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella «Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE [2]».

(2) Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.

(3) Il documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure come limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata, grazie alla riduzione del contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

(4) L'entità della riduzione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione all'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.

(5) Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione [3].

(6) Nel caso dei sigillanti che essiccano all'aria è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.

(7) La reazione all'azione dell'incendio di molti prodotti o materiali da costruzione, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è determinata con esattezza ed è sufficientemente nota alle autorità responsabili in materia di norme anticendio degli Stati membri da non richiedere prove ulteriori.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano nell'allegato.

Articolo 2

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti o materiali da costruzione secondo la classificazione di reazione all'azione dell'incendio adottata dalla decisione 2000/147/CE figurano nell'allegato.

[1] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
[2] GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.
[3] GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

Articolo 3

Se opportuno, i prodotti sono considerati in relazione alle condizioni della loro utilizzazione finale.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

La tabella del presente allegato elenca i prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove.

Tabella

Classi di reazione all'azione dell'incendio dei sigillanti che essiccano all'aria

Prodotto [1]	Dettagli del prodotto per il sistema sigillante	Tenore massimo organico (% in peso)	Classe [2]
Sigillanti che essiccano all'aria per pannelli di cartongesso utilizzati con nastro adesivo in carta. Pasta pronta per l'uso o polvere da mischiare con acqua su qualunque substrato a partire dalla classe A2-s1,d0 con spessore di almeno 6 mm e densità di almeno 700 kg/m^3 (pavimentazione esclusa).	Sigillanti che essiccano all'aria di tipo 1A, 2A e 3A e nastro adesivo in carta [3] conforme alla norma EN 13963	7,0	A2-s1,d0

[1] Densità umida del sigillante di almeno 1,1 kg/litro (1 100 kg/m^3).
[2] Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE della Commissione.
[3] Larghezza massima del nastro adesivo in carta: 55 mm; massa massima del nastro adesivo in carta per unità di area: 135 g/m^2.