KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 9 d.

kuriuo oru džiovinamas sandarinimo glaistas suskirstomas į tam tikrų statybos produktų degumo klases

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 399)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/83/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo ([1]), ypač į jos 20 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1) Direktyvoje 89/106/EEB numatyta, jog siekiant atsižvelgti į skirtingus nacionalinio, regioninio ar vietinio lygmens statybos darbų apsaugos lygius gali prireikti aiškinamuosiuose dokumentuose nustatyti produktų eksploatacines savybes pagal kiekvieną esminį reikalavimą atitinkančias klases. Tie dokumentai buvo paskelbti kaip „Komisijos komunikatas dėl Direktyvos 89/106/EEB aiškinamųjų dokumentų“ ([2]).

(2) Atsižvelgiant į esminį priešgaisrinės saugos reikalavimą, aiškinamajame dokumente Nr. 2 išvardijamos tam tikros susijusios priemonės, kuriomis apibrėžiama valstybėse narėse skirtingai kuriama priešgaisrinės saugos strategija.

(3) Aiškinamajame dokumente Nr. 2 nustatyta, kad viena iš tų priemonių – ugnies ir dūmų susidarymo bei plitimo ribojimas tam tikrame plote, siekiant, kad gaisro plitimo galimybė dėl statybos produktų būtų kuo mažesnė.

(4) To ribojimo lygis gali būti išreiškiamas tik skirtingais produktų degumo lygiais juos galutinai naudojant.

(5) Suderinus sprendimą, klasių sistema buvo patvirtinta 2000 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimu 2000/147/EB, įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo ([3]).

(6) oru džiovinamam sandarinimo glaistui būtina taikyti Sprendime 2000/147/EB nustatytą klasifikaciją.

(7) Daugelio statybos produktų ir (arba) medžiagų degumas, remiantis Sprendime 2000/147/EB pateikta klasifikacija, yra patikimai nustatytas ir pakankamai gerai žinomas už priešgaisrinę apsaugą atsakingoms valstybių narių institucijoms, todėl nereikalaujama atlikti šios konkrečios charakteristikos bandymų.

(8) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Statybos produktai ir (arba) medžiagos, kurie atitinka visus eksploatacinių degumo charakteristikų reikalavimus ir su kuriomis neprivaloma atlikti kitų bandymų, pateikiami priede.

2 straipsnis

Konkrečios klasės, į kurias pagal Sprendime 2000/147/EB patvirtintą degumo klasifikaciją turi būti suskirstyti skirtingi statybos produktai ir (arba) medžiagos, pateikiamos šio sprendimo priede.

([1]) OL L 40, 1989 2 11, p. 12.
([2]) OL C 62, 1994 2 28, p. 1.
([3]) OL L 50, 2000 2 23, p. 14.

3 straipsnis

Produktai, jeigu tinkama, vertinami atsižvelgiant į jų galutinį naudojimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN
Pirmininko pavaduotojas

PRIEDAS

Šiame priede pateikiamoje lentelėje išvardijami statybos produktai ir (arba) medžiagos, kurie atitinka visus degumo charakteristikų reikalavimus ir kurių nereikia bandyti.

Lentelė

Oru džiovinamo sandarinimo glaisto degumo klasės

Produktas (1)	Išsami sandarinimo sistemos produkto informacija	Didžiausias organinių medžiagų kiekis (svorio %)	Klasė (2)
Gipso kartoninių plokščių oru džiovinamas sandarinimo glaistas, naudojamas su popierine sandarinimo juosta. Paruošta naudoti pasta arba milteliai, kuriuos reikia sumaišyti su vandeniu, naudojami ant kiekvieno pagrindo, kurio klasė bent A2-s1,d0, mažiausias storis 6 mm ir mažiausias tankis 700 kg/m^3 (išskyrus grindų dangas).	1A, 2A ir 3A rūšies oru džiovinamas sandarinimo glaistas ir popierinė sandarinimo juosta (3) pagal EN 13963	7,0	A2-s1,d0

(1) Mažiausiai 1,1 kg/l (1 100 kg/m^3) sandarinimo glaisto šlapiasis tankis.
(2) Komisijos sprendimo 2000/147/EB priedo 1 lentelėje nurodyta klasė.
(3) Didžiausias popierinės sandarinimo juostos plotis: 55 mm; didžiausia popierinės sandarinimo juostos masė pločio vienetui: 135 g/m^2.