KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 9. februāris),

ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (gaisā cietējošiem šuvju materiāliem)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 399)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/83/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1] un jo īpaši tās 20. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Direktīvā 89/106/EEK paredzēts, ka, lai ņemtu vērā dažādus aizsardzības līmeņus būvdarbos valsts, reģiona vai vietējā līmenī, skaidrojošajos dokumentos nepieciešams ieviest dalījumu klasēs, kas atbilstu izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem attiecībā uz katru pamatprasību. Šie dokumenti ir publicēti kā "Komisijas paziņojums par Direktīvas 89/106/EEK skaidrojošajiem dokumentiem [2]".

(2) Attiecībā uz drošības pamatprasībām ugunsgrēka gadījumā skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 ir uzskaitīti vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā nosaka dalībvalstīs dažādi izstrādājamo ugunsdrošības stratēģiju.

(3) Viens no šādiem skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 norādītajiem pasākumiem ir uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās ierobežošana noteiktā platībā, ierobežojot būvizstrādājumu potenciālu veicināt ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.

(4) Ierobežošanas līmeni var izteikt tikai ar izstrādājumu dažāda līmeņa degamību to galīgajā lietojumā.

(5) Panākot saskaņotu risinājumu, iedalījums klasēs tika pieņemts ar Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu degamības klasifikāciju [3].

(6) Attiecībā uz gaisā cietējošiem šuvju materiāliem ir jālieto klasifikācija, kas ir noteikta Lēmumā 2000/147/EK.

(7) Daudziem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem, kas atbilst Lēmumā 2000/147/EK paredzētajai klasifikācijai, degamība ir vispāratzīta un pietiekami labi zināma ugunsdrošības iestādēm dalībvalstīs, tādējādi to atbilstība šiem konkrētajiem raksturlielumiem nav jātestē.

(8) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām raksturlielumam "degamība" noteiktajām prasībām un nav papildus jātestē, norādīti pielikumā.

2. pants

Konkrētās klases, kas jāpiemēro dažādiem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem atbilstīgi Lēmumā 2000/147/EK pieņemtajai degamības klasifikācijai, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.

[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.
[2] OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.
[3] OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.

3. pants

Attiecīgā gadījumā izstrādājumus izvērtē, ņemot vērā to galīgo lietojumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN

PIELIKUMS

Šajā pielikumā iekļautajā tabulā uzskaitīti būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām degamības prasībām un nav papildus jātestē.

Tabula

Degamības klases gaisā cietējošiem šuvju materiāliem

Ražojums (1)	Šuvju sistēmas apraksts	Maksimālais organisko vielu saturs (% svara)	Klase (2)
Gaisā cietējošs šuvju materiāls ģipškartona plātnēm izmantošanai kopā ar papīra šuvju lenti. Lietošanai gatava pasta vai ar ūdeni sajaucams pulveris lietošanai uz jebkura pamata, kas atbilst vismaz klasei A2-s1,d0, kura biezums ir vismaz 6 mm un blīvums – vismaz 700 kg/m^3 (izņemot grīdas).	Gaisā cietējoši 1A, 2A un 3A tipa šuvju materiāli un papīra šuvju lente (3) saskaņā ar EN 13963.	7,0	A2-s1,d0

(1) Šuvju materiāla blīvums mitrā stāvoklī vismaz 1,1 kg/litrā (1 100 kg/m^3).
(2) Klase saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulu.
(3) Papīra šuvju lentes maksimālais platums: 55 mm; papīra šuvju lentes maksimālais svars uz vienības laukumu: 135 g/m^2.