SKLEP KOMISIJE

z dne 9. februarja 2010

o določitvi razredov požarne odpornosti za nekatere gradbene proizvode v zvezi s sušljivimi masami za zalivanje stikov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 399)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/83/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], ter zlasti člena 20(2)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 89/106/EGS predvideva, da bi bilo treba zaradi upoštevanja različnih ravni zaščite gradbenih objektov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni v razlagalnih dokumentih določiti razrede, ki ustrezajo zmogljivosti proizvodov v zvezi z vsako bistveno zahtevo. Navedeni dokumenti so bili objavljeni kot „Obvestilo Komisije v zvezi z razlagalnimi dokumenti Direktive 89/106/EGS“ [2].

(2) Razlagalni dokument št. 2 v zvezi z bistveno zahtevo glede varnosti v primeru požara navaja številne med seboj povezane ukrepe, ki skupaj opredeljujejo strategijo požarne varnosti, ki jo je treba v državah članicah razvijati na različne načine.

(3) Razlagalni dokument št. 2 opredeljuje enega od navedenih ukrepov kot omejevanje netenja in širjenja ognja ter dima znotraj določenega območja, tako da se zmanjša možen vpliv gradbenih proizvodov na razplamtevanje požara.

(4) Raven navedene omejitve se lahko izrazi samo v smislu različnih ravni požarne odpornosti proizvodov pri njihovi končni uporabi.

(5) Z usklajeno rešitvijo je bil v Odločbi Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov [3] sprejet sistem razredov.

(6) V primeru sušljivih mas za zalivanje stikov je treba uporabiti klasifikacijo, določeno v Odločbi 2000/147/ES.

(7) Požarna odpornost številnih gradbenih proizvodov in/ali materialov v okviru klasifikacije iz Odločbe 2000/147/ES je dobro uveljavljena in dovolj poznana pri zakonodajalcih na področju požarne varnosti v državah članicah, tako da ne zahtevajo preskušanja te posebne značilnosti.

(8) Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gradbeni proizvodi in/ali materiali, ki izpolnjujejo vse zahteve glede „požarne odpornosti“ brez potrebe po nadaljnjih preskusih, so navedeni v Prilogi.

Člen 2

Posebni razredi, ki se uporabijo za različne gradbene proizvode in/ali materiale v okviru klasifikacije požarne odpornosti, sprejete v Odločbi 2000/147/ES, so določeni v Prilogi k temu sklepu.

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.
[2] UL C 62, 28.2.1994, str. 1.
[3] UL L 50, 23.2.2000, str. 14.

Člen 3

Proizvodi se obravnavajo glede na končno uporabo, kadar je to ustrezno.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. februarja 2010

Za Komisijo
Günter VERHEUGEN
Podpredsednik

PRILOGA

V preglednici v tej prilogi so navedeni gradbeni proizvodi in/ali materiali, ki izpolnjujejo vse zahteve glede požarne odpornosti brez potrebe po nadaljnjih preskusih.

Preglednica

Razredi požarne odpornosti za sušljive mase za zalivanje stikov

Proizvod ([1])	Podrobnosti o proizvodu za sisteme za zalivanje stikov	Vsebnost organskih snovi (teža v %)	Razred ([2])
Sušljive mase za zalivanje stikov za mavčno kartonske plošče, ki se uporabljajo skupaj s papirnatimi fugirnimi trakovi. Pasta, pripravljena za uporabo, ali prah, ki se zmeša z vodo, na kakršnem koli osnovnem materialu, ki ustreza vsaj razredu A2-s1,d0, z debelino vsaj 6 mm in gostoto vsaj 700 kg/m^3 (razen talnih oblog).	Sušljive mase za zalivanje stikov tipov 1A, 2A in 3A ter papirnati fugirni trakovi ([3]) v skladu z EN 13963	7,0	A2-s1,d0

([1]) Gostota mase za zalivanje stikov v mokrem stanju vsaj 1,1 kg/liter (1 100 kg/m^3).
([2]) Razred, kot je predviden v preglednici 1 Priloge k Odločbi Komisije 2000/147/ES.
([3]) Največja širina papirnatega fugirnega traku: 55 mm; največja masa papirnatega fugirnega traku na enoto površine: 135 g/m^2.