KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 februari 2010

om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller lufttorkande fogmassor

[delgivet med nr K(2010) 399]

(Text av betydelse för EES)

(2010/83/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter [1], särskilt artikel 20.2 a, och

av följande skäl:

(1) För att lokala, regionala och nationella skillnader i skyddsnivåer för byggnadsverk ska kunna beaktas kan det enligt direktiv 89/106/EEG bli nödvändigt att göra en klassindelning i tillämpningsdokumenten efter produktens reaktion med avseende på varje väsentligt krav. Dessa dokument har offentliggjorts i kommissionens meddelande om tillämpningsdokumenten till direktiv 89/106/EEG [2].

(2) När det gäller det väsentliga kravet på säkerhet i händelse av brand anges i tillämpningsdokument nr 2 en rad inbördes relaterade åtgärder som tillsammans utgör en brandsäkerhetsstrategi som medlemsstaterna kan vidareutveckla på olika sätt.

(3) En av åtgärderna i tillämpningsdokument nr 2 består i att begränsa brandens och rökens utveckling och spridning inom ett givet område genom att minska byggprodukternas benägenhet att bidra till en fullt utvecklad brand.

(4) Nivån på denna begränsning kan endast uttryckas genom olika nivåer för byggprodukters reaktion vid brandpåverkan under faktiska användningsförhållanden.

(5) Som en harmoniserad lösning antogs ett klassificeringssystem genom kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan [3].

(6) När det gäller lufttorkande fogmassor är det nödvändigt att använda den klassificering som fastställs i beslut 2000/147/EG.

(7) Reaktionen vid brandpåverkan för många byggprodukter och/eller byggmaterial som omfattas av klassificeringen enligt beslut 2000/147/EG är så väl fastlagd och välkänd att brandskyddsmyndigheterna i medlemsstaterna inte kräver provning av denna särskilda påverkan.

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De byggprodukter och/eller byggmaterial som uppfyller samtliga krav avseende ”reaktion vid brandpåverkan” och som inte omfattas av ytterligare krav på provning anges i bilagan.

Artikel 2

De särskilda klasser som ska tillämpas för olika byggprodukter och/eller byggmaterial och som ingår i den klassificering av reaktion vid brandpåverkan som antagits genom beslut 2000/147/EG anges i bilagan till det här beslutet.

[1] EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.
[2] EGT C 62, 28.2.1994, s. 1.
[3] EGT L 50, 23.2.2000, s. 14.

Artikel 3

Byggprodukterna ska i förekommande fall behandlas med hänsyn till de faktiska användningsförhållandena.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 februari 2010.

På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN
Vice ordförande

BILAGA

De byggprodukter och/eller byggmaterial som uppfyller samtliga krav avseende ”reaktion vid brandpåverkan” utan ytterligare krav på provning anges i tabellen i denna bilaga.

Tabell

Klasser för reaktion vid brandpåverkan för lufttorkande fogmassor

Produkt (1)	Produktuppgifter för fogningssystemet	Högsta halt av organiska ämnen (viktprocent)	Klass (2)
Lufttorkande fogmassor för gipsskivor använda tillsammans med skarvremsa av papper. Färdigblandad massa eller pulver som ska blandas med vatten, på alla underlag i minst klass A2-s1,d0 med en tjocklek på minst 6 mm och en densitet på minst 700 kg/m^3 (utom golvmaterial)	Lufttorkande fogmassor av typerna 1A, 2A och 3A samt skarvremsa av papper (3) enligt EN 13963	7,0	A2-s1,d0

(1) Fogmassans våtdensitet: minst 1,1 kg/liter (1 100 kg/m^3).
(2) Klass i enlighet med tabell 1 i bilagan till kommissionens beslut 2000/147/EG.
(3) Högsta bredd för skarvremsan av papper: 55 mm. Högsta massa för skarvremsan av papper per areaenhet: 135 g/m^2.