32010D0083

ODLUKA KOMISIJE

od 9. veljače 2010.

o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda s obzirom na spojne smjese sa sušenjem na zraku

(priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 399)

(Tekst značajan za EGP)

(2010/83/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode ([1]), a posebno njezin članak 20. stavak 2. točka (a),

budući da:

(1) Direktiva 89/106/EEZ predviđa, radi uzimanja u obzir različitih razina zaštite građevnih objekata na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, moguću potrebu uspostave razreda u dokumentima za tumačenje koji odgovaraju karakteristikama proizvoda s obzirom na svaki ključni zahtjev. Ovi su dokumenti objavljeni kao „Komunikacija Komisije u vezi s dokumentima za tumačenje Direktive 89/106/EEZ" ([2]).

(2) S obzirom na ključni zahtjev sigurnosti u slučaju požara, u dokumentu za tumačenje br. 2 navodi se određeni broj međusobno povezanih mjera koje zajedno doprinose definiranju strategije sigurnosti u slučaju požara koja se u državama članicama može razvijati na različite načine.

(3) Dokument za tumačenje br. 2 utvrđuje jednu od ovih mjera kao ograničenje stvaranja i širenja požara i dima unutar zadanog prostora ograničavajući potencijalni doprinos građevnih proizvoda punom razvoju požara.

(4) Razina takvog ograničenja može se izraziti jedino u smislu različitih razina reakcije proizvoda na požar tijekom njihove krajnje primjene.

(5) Putem usklađenog rješenja, donesen je sustav razreda Odlukom Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda ([3]).

(6) U slučaju spojnih smjesa sa sušenjem na zraku, potrebno je primijeniti razredbu utvrđenu Odlukom 2000/147/EZ.

(7) Reakcija na požar mnogih građevnih proizvoda i/ili materijala, u okviru razredbe predviđene Odlukom 2000/147/EZ, dobro je utvrđena i dovoljno dobro poznata nadležnim regulatornim tijelima u državama članicama tako da ona ne zahtijevaju ispitivanja ove karakteristike ponašanja.

(8) Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnoga odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Građevni proizvodi i/ili materijali koji udovoljavaju zahtjevima karakteristike ponašanja „reakcija na požar" utvrđeni su u Prilogu, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

Članak 2.

Određeni razredi koje treba primijeniti na različite građevne proizvode i/ili materijale, u okviru razredbe reakcije na požar donesene u Odluci 2000/147/EZ, utvrđeni su u Prilogu ovoj Odluci.

([1]) SL L 40, 11.2.1989., str. 12.
([2]) SL C 62, 28.2.1994., str. 1.
([3]) SL L 50, 23.2.2000., str. 14.

Članak 3.

Proizvodi se, prema potrebi, razmatraju u odnosu na njihovu krajnju primjenu.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2010.

Za Komisiju
Günter VERHEUGEN
Potpredsjednik

PRILOG

Tablica navedena u ovom Prilogu daje popis građevnih proizvoda i/ili materijala koji udovoljavaju svim zahtjevima karakteristike ponašanja „reakcija na požar" bez potrebe za ispitivanjem.

Tablica

Razredi reakcije na požar za spojne smjese sa sušenjem na zraku

Proizvod (1)	Detalji o proizvodu za sustav spajanja	Najveći udio organskih tvari (% u težini)	Razred (2)
Spojne smjese sa sušenjem na zraku za gips kartonske ploče koje se koriste zajedno s papirnatom bandažnom trakom. Smjesa spremna za primjenu ili prah koji se miješa s vodom, na bilo kojoj podlozi barem razreda A2-s1,d0, debljine barem 6 mm i gustoće barem 700 kg/m^3 (isključujući podove).	Spojne smjese sa sušenjem na zraku tipa 1A, 2A i 3A i papirnata bandažna traka (3) u skladu s EN 13963	7,0	A2-s1,d0

(1) Gustoća u mokrom stanju spojne smjese barem 1,1 kg/litri (1 100 kg/m^3).
(2) Razred kako je predviđen u Tablici 1. Priloga Odluci Komisije 2000/147/EZ.
(3) Najveća širina papirnate bandažne trake: 55 mm; najveća masa papirnate bandažne trake po jedinici površine: 135 g/m^2.