KOMISJONI OTSUS,

9. veebruar 2010,

millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid seoses keraamiliste plaatide liimidega

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 382 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/81/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] eriti selle artikli 20 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiiviga 89/106/EMÜ on ette nähtud, et ehitiste erinevate kaitsetasemete arvestamiseks riigi, piirkondlikul või kohalikul tasandil võib olla vaja kehtestada tõlgendusdokumentides iga olulise nõude puhul toodete toimivusklassid. Kõnealused dokumendid on avaldatud pealkirja all „Komisjoni teatised nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ tõlgendusdokumentide kohta" [2].

(2) Tuleohutuse olulise nõude puhul loetletakse tõlgendusdokumendis nr 2 mitu omavahel seotud meedet, mis koostoimes määratlevad liikmesriikides mitmel viisil väljatöötatavad tuleohutusstrateegiad.

(3) Tõlgendusdokumendis nr 2 täpsustatakse üht neist meetmetest nii: tule ja suitsu tekke ja leviku piiramine konkreetsel alal tulekahju arengut soodustavate ehitustoodete omaduste piiramise abil.

(4) Nimetatud piiramise ulatust saab väljendada ainult toodete erinevate tuletundlikkustoimivuse astmete kaudu lõppkasutuse tingimustes.

(5) Ühtlustatud lahendusena võeti komisjoni 8. veebruari 2000. aasta otsusega 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamise puhul tuletundlikkustoimivuse järgi, [3] vastu klasside süsteem.

(6) Keraamiliste plaatide liimide puhul on vaja kasutada otsusega 2000/147/EÜ kehtestatud klassifikatsiooni.

(7) Otsuses 2000/147/EÜ sätestatud klassifikatsiooniga on paljude ehitustoodete ja/või -materjalide tuletundlikkus hästi määratletud ja see on liikmesriikide tuleohutusseadusandjatele selleks küllalt hästi tuntud, et mitte nõuda testimist selle konkreetse näitaja osas.

(8) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ehitustooted ja/või -materjalid, mis vastavad tuletundlikkuse näitaja osas kõigile nõuetele ja mida ei ole vaja täiendavalt testida, esitatakse lisas.

Artikkel 2

Ehitustoodete ja/või -materjalide suhtes kohaldatavad konkreetsed klassid otsusega 2000/147/EÜ vastuvõetud tuletundlikkuse klassifikatsiooni järgi esitatakse lisas.

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12
[2] EÜT C 62, 28.2.1994, lk 1.
[3] EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14.

Artikkel 3

Vajadusel käsitatakse tooteid seoses nende lõppkasutustingimustega.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. veebruar 2010

Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN

LISA

Käesoleva lisa tabelis loetletakse ehitustooted ja/või -materjalid, mis vastavad tuletundlikkuse näitaja osas kõigile nõuetele ja mida pole vaja testida.

Tabel

Keraamiliste plaatide liimide tuletundlikkuse klassid

Toode (1)	Orgaanilise aine sisaldus (massiprotsent)	Kihi maksimaalne paksus (mm)	Klass (2)
Tsementsideaine kooskõlas standardiga EN 12004	< 20	20	E
Dispersioonliim kooskõlas standardiga EN 12004	< 40	5	
Reaktiivvaikudest liim kooskõlas standardiga EN 12004	< 50	5	

(1) Mis tahes substraat, mille klass on vähemalt D-s2,d0 ja tihedus ≥ 680 kg/m^3.
(2) Klass vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 1.