REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 975/2009

tad-19 ta' Ottubru 2009

li jemenda d-Direttiva 2002/72/KE dwar materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti tal-ikel

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 5(2) tagħhom,

Billi:

(1) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/72/KE tas-6 ta' Awwissu 2002 dwar materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti tal-ikel [2] tistabbilixxi lista Komunitarja ta' monomeri u sustanzi tal-bidu, li jistgħu jintużaw għall-manifattura ta' materjali u oġġetti tal-plastik. Il-monomeri u s-sustanzi tal-bidu addizzjonali rċevew riċentement evalwazzjoni xjentifika favorevoli mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza Alimentari ("l-Awtorità"), u issa għandhom jiġu miżjuda mal-lista eżistenti.

(2) Id-Direttiva 2002/72/KE fiha wkoll lista Komunitarja ta' addittivi li jistgħu jintużaw fil-manifattura ta' materjali u oġġetti tal-plastik. Riċentement addittivi addizzjonali rċevew evalwazzjoni xjentifika favorevoli mill-Awtorità, u issa għandhom jiġu miżjuda mal-lista eżistenti.

(3) Id-Direttiva 2002/72/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ.

(4) Skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2002/72/KE, il-lista Komunitarja ta' addittivi li tinsab fl-Anness III ta' dik id-Direttiva ser issir lista pożittiva mill-1 ta' Jannar 2010. Konsegwentement, it-titoli fl-Anness III ta' dik id-Direttiva m'għandhomx jibqgħu japplikaw għal-lista "mhux kompluta" ta' addittivi.

(5) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II, III, IVa, V u VI tad-Direttiva 2002/72/KE huma emendati skont l-Annessi I sa V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni
Androulla VASSILIOU
Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4
[2] ĠU L 220, 15.8.2002, p. 18.

ANNESS I

Fit-taqsima A tal-Anness II tad-Direttiva 2002/72/KE l-linji li ġejjin jiddaħħlu fit-tabella b'ordni numerika:

Nru Ref	Nru CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
"14627	0000117-21-5	3-chlorophthalic anhydride	SML = 0,05 mg/kg espress bħala 3-chlorophthalic acid
14628	0000118-45-6	4-chlorophthalic anhydride	SML = 0,05 mg/kg espress bħala 4-chlorophthalic acid
14876	0001076-97-7	1,4-l-aċidu cyclohexanedicarboxylic	SML = 5 mg/kg Biex jintuża' biss għall-manifattura ta' poliesteri
18117	0000079-14-1	l-aċidu glycolic	Għal kuntatt indirett mal-ikel biss, wara saff ta' polyethylene terephthalate (PET)
19965	0006915-15-7	l-aċidu malic	Biex jintuża' biss bħala komonomeru fil-poliesteri alifatiċi sa livell massimu ta' 1 % fuq bażi molari
21498	0002530-85-0	[3-(methacryloxy) propyl]trimethoxysilane	SML = 0,05 mg/kg Biex jintuża biss bħala aġent ta' trattament tal-wiċċ ta' fillers inorganiċi"

ANNESS II

L-Anness III tad-Direttiva 2002/72/KE hu emendat kif ġej:

1. It-terminu "mhux komplut" huwa mħassar mit-titolu ġenerali tal-Anness III kif ukoll mit-titoli tat-taqsimiet A u B.

2. Fit-taqsima A l-linji li ġejjin jiddaħħlu fit-tabella b'ordni numerika:

Nru Ref	Nru CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
"30607	—	aċidi, C_2-C_{24}, alifatiċi, lineari, monocarboxylic, minn żjut naturali u xaħmijiet, melħ tal-lithium	SML(T) = 0,6 mg/kg (espress bħala Lithium) ([8])
33105	0146340-15-0	alkoħol, C_{12}-$_{14}$ sekondarju, β-(2-hydroxyethoxy), ethoxilat	SML = 5 mg/kg ([44])
33535	0152261-33-1	α-alkenes(C_{20}-C_{24}) copolymer bil-maleic anhydride, reazzjoni prodotta b'4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine	M'għandux jiġi użat għall-oġġetti f'kuntatt mal-ikel li fih ix-xaħam li għalih huwa stabbilit l-isimulant D M'għandux jintuża f'kuntatt ma' ikel alkoħoliku
38550	0882073-43-0	bis(4-propylbenzylidene)propylsorbitol	SML = 5 mg/kg (inkluż it-total tal-prodotti tal-idroliżi tiegħu)
40155	0124172-53-8	N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-N,N'-diformylhexamethylenediamine	SML = 0,05 mg/kg ([1]) ([44])
49080	0852282-89-4	N-(2,6-Diisopropylphenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1H-benzo[de]isoquinolin-1,3(2H)-dione	SML = 0,05 mg/kg ([39]) ([45]) ([46]) Għal użu biss fil-polyethylene terephthalate (PET)
60027	—	hydrogenated homopolymers u/jew copolymers magħmula mil1-hexene u/jew 1-octene u/jew 1-decene u/jew 1-dodecene u/jew 1-tetradecene (Mw: 440-12 000)	M'għandux jiġi użat għal oġġetti f'kuntatt mal-ikel li fihom ix-xaħam li għalihom huwa stabbilit l-isimulant D. F'konformità mal-ispeċifikazzjoni stabbilita fl-Anness V
62215	0007439-89-6	ħadid	SML = 48 mg/kg
68119	—	neopentyl glycol, diesters u monoesters bl-aċidu benzoic u l-aċidu 2-ethylhexanoic	SML = 5 mg/kg M'għandux jiġi użat għal oġġetti f'kuntatt mal-ikel li fihom ix-xaħam li għalihom huwa stabbilit l-isimulant D.
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-phenylene)bis[4H-3,1-benzoxazin-4-one]	SML = 0,05 mg/kg (inkluż it-total tal-prodotti tal-idroliżi tiegħu)
76807	00073018-26-5	polyester tal-aċidu adipic ma' 1,3-butanediol, 1,2-propanediol u 2-ethyl-1-hexanol	SML = 30 mg/kg
77708	—	polyethyleneglycol (EO = 1-50) eteri ta' alkoħol primarju lineari u branched (C_8-C_{22})	SML = 1,8 mg/kg F'konformità mal-ispeċifikazzjoni stabbilita fl-Anness V
80077	0068441-17-8	xemgħa tal-polyethylene, ossidata	SML = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578-12-7	poly(aċidu 12-hydroxystearic)-polyethyleneimine copolymer	Biex jintuża' biss fil-polyethylene terephthalate (PET), polistirene (PS), polystyrene b'impatt għoli (HIPS) u polyamide (PA) sa 0,1 % w/w. F'konformità mal-ispeċifikazzjoni stabbilita fl-Anness V
80480	0090751-07-8; 0082451-48-7	poly(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]-hexamethylene-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]	SML = 5 mg/kg ([47]) F'konformità mal-ispeċifikazzjoni stabbilita fl-Anness V
80510	1010121-89-7	poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropane-1,3-diyl)-block-poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5-diiminooctane-1,8-diyl), taħlita tal-proċess x = 1 u/jew 5, newtralizzat minn aċidu	Biex jintuża' biss bħala għajnuna għall-produzzjoni tal-polimerizzazzjoni fil-polyethylene (PE), polypropylene (PP) u polystyrene (PS)
91530	—	aċidu sulphosuccinic alkyl (C_4-C_{20}) jew diesters tal-cyclohexyl, imluħa	SML = 5 mg/kg
91815	—	aċidu sulphosuccinic monoalkyl (C_{10}-C_{16}) polyethyleneglycol esters, imluħa	SML = 2 mg/kg
92200	0006422-86-2	aċidu terephthalic, bis(2-ethylhexyl)ester	SML = 60 mg/kg
92470	0106990-43-6	N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(N-butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine	SML = 0,05 mg/kg
92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakis(tert-butyl)-2,2'-dihydroxybiphenyl, cyclic ester ma' [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)-propyl] aċidu oxyphosphonous	SML = 5 mg/kg (espressa bħala t-total ta' phosphite u forma tal-phosphite tas-sustanza u l-prodotti tal-idroliżi)
93450	—	titanium dioxide, miksi bil-copolymer ta' n-octyltrichlorosilane u [aminotris(aċidu methylenephosphonic), melħ penta sodium]	F'konformità mal-ispeċifikazzjoni stabbilita fl-Anness V
94000	0000102-71-6	triethanolamine	SML = 0,05 mg/kg (inkluż il-hydrochloride adduct)
94425	0000867-13-0	triethyl phosphonoacetate	Għal użu biss fil-polyethylene terephthalate (PET)
94985	—	trimethylolpropane, triesters u diesters mħallta ma' aċidu benzoic u aċidu 2-ethylhexanoic	SML = 5 mg/kg M'għandux jiġi użat għal oġġetti f'kuntatt ma' ikel li fih ix-xaħam li għalih huwa stabbilit l-isimulant D"

ANNESS III

Fl-Anness IVa tad-Direttiva 2002/72/KE il-linji li ġejjin jiddaħħlu f'ordni numerika:

Nru REF	Nru CAS	Isem
"49080	852282-89-4	N-(2,6-Diisopropylphenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1H-benzo[de]isoquinolin-1,3(2H)-dione
72141	0018600-59-4	2,2′-(1,4-phenylene)bis[4H-3,1-benzoxazin-4-one]
76807	0007308-26-5	polyester tal-aċidu adipic ma' 1,3-butanediol, 1,2-propanediol u 2-ethyl-1-hexanol
92475	0203255-81-6	3,3′,5,5′-tetrakis(tert-butyl)-2,2′-dihydroxybiphenyl, ester ċikliku ma' [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propyl] aċidu oxyphosphonous"

ANNESS IV

Fl-Anness IVa, fil-Parti B tal-Anness V tad-Direttiva 2002/72/KE il-linji li ġejjin jiddaħħlu f'ordni numerika:

Nru REF	Speċifikazzjonijiet oħra
"60027	hydrogenated homopolymers u/jew copolymers magħmula mil1-hexene u/jew 1-octene u/jew 1-decene u/jew 1-dodecene u/jew 1-tetradecene (Mw: 440-12 000) Piż molekolari medju ta' mhux inqas minn 400 Da Viskożità ta' 100 °C mhux inqas minn 3,8 cSt (3,8 x 10^{-6} m^2/s)
77708	polyethyleneglycol (EO = 1-50) eteri ta' alkoħol primarju lineari u branched (C_8-C_{22}) Kwantità ta' residwu massimu ta' ethylene oxide fil-materjal jew fl-oġġett = 1 mg/kg
80350	poly(aċidu 12-hydroxystearic)-polyethyleneimine copolymer Mħejjija mir-reazzjoni ta' poly (12-hydroxystearic acid) ma' polyethyleneimine
80480	poly(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]-hexamethylene-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)] Piż molekolari medju ta' mhux inqas minn 2 400 Da Kontenut residwu ta' morpholine ≤ 30 mg/kg, ta' N, N'-bis (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) hexane-1,6-diamine < 15 000 mg/kg, u ta' 2,4 -dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≤ 20 mg/kg
93450	titanium dioxide, miksi bil-copolymer ta' n-octyltrichlorosilane u [aminotris(aċidu methylenephosphonic), melħ penta sodium] Il-kontenut tat-trattament copolymer tal-wiċċ tat-titanium dioxide miksi huwa inqas minn 1 % w/w"

ANNESS V

L-Anness VI tad-Direttiva 2002/72/KE hu emendat kif ġej:

(1) In-nota (8) għandha tinbidel b'dan li ġej:

"([8]) SML(T) f'dan il-każ speċifiku ifisser li r-restrizzjoni m'għandhiex tinqabeż bis-somma tal-livelli ta' migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bħala Nru ta' Ref.: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 u 95725."

(2) In-noti li ġejjin huma miżjuda:

"([44]) L-SML jista' jinqabeż mill.

([45]) L-SML jista' jinqabeż mill-plastik li jkun fihom aktar minn 0,5 % w/w tas-sustanza.

([46]) L-SML jista' jinqabeż fil-kuntatt ma' ikel b'kontenut alkoħoliku għoli.

([47]) L-SML jista' jinqabeż mill-polyethylene ta' densità baxxa (LDPE) li fih iktar minn 0,3 % w/w tas-sustanza meta f'kuntatt ma' ikel li fih ix-xaħam."