Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B** **ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2293 НА КОМИСИЯТА**

от 3 август 2017 година

относно условията за класифициране без изпитване на продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и на ►C1 продуктите от дървен материал от слепен фурнир ◄, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, по отношение на реакцията им на огън

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 329, 13.12.2017 г., стр. 1)

Поправен със:

►**C1** Поправка, ОВ L 7, 12.1.2018 г., стр. 41 (2017/2293)

▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2293 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2017 година

относно условията за класифициране без изпитване на продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и на ►C1 продуктите от дървен материал от слепен фурнир ◄, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, по отношение на реакцията им на огън

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и ►C1 продуктите от дървен материал от слепен фурнир ◄, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, които съответстват на условията, определени в приложението, се счита, че отговарят на класовете експлоатационни показатели, посочени в приложението, без да бъдат изпитвани.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Класове на експлоатационните показатели за реакцията на огън за продукти от напречно слепен слоест дървен материал и ►C1 продукти от дървен материал от слепен фурнир ◄ за стени и тавани

Продукт (1)	Данни за продукта	Минимална средна плътност (2) (kg/m^3)	Минимална обща дебелина (mm)	Клас (3)
Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351	Минимална дебелина на слоя: 18 mm	350	54	D-s2, d0 (4)
►C1 Продукти от дървен материал от слепен фурнир ◄, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374	►C1 Минимална дебелина на фурнирния лист ◄: 3 mm	400	18	D-s2, d0 (4)

(1) Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктовите стандарти.
(2) При условията в съответствие със стандарт EN 13238.
(3) Клас по таблица 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364.
(4) Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.

▼C1

Таблица 2

Класове на експлоатационните показатели за реакцията на огън за продукти от напречно слепен слоест дървен материал и продукти от дървен материал от слепен фурнир за подови покрития

Продукт (1)	Данни за продукта	Минимална средна плътност (2) (kg/m^3)	Минимална обща дебелина (mm)	Клас за подови покрития (3)
Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351	минимална дебелина на слоя от 18 mm и с външен слой от бор	430	54	D_{FL}-s1 (4)
Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351	минимална дебелина на слоя от 18 mm и с външен слой от смърч	400	54	D_{FL}-s1 (4)
Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374	с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от бор	480	15	D_{FL}-s1 (4)
Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374	с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от бор	430	20	D_{FL}-s1 (4)
Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374	с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от смърч	400	15	D_{FL}-s1 (4)

▼B

(1) Отнася се също за стъпалата на стълбища.
(2) При условията в съответствие със стандарт EN 13238.
(3) Клас по таблица 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364.
(4) Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.