379L0076

24.1.79 *EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI* N:o L 17/17

KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 21 päivänä joulukuuta 1978,

kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyjä kvantitatiivisiä analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/276/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(79/76/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyjä kvantitatiivisia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä heinäkuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/276/ETY(1),

sekä katsoo, että

direktiivissä 72/276/ETY vahvistetaan tiettyihin kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavat yhtenäiset menetelmät, joilla jäsenvaltioissa suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa määritetään näiden tekstiilituotteiden kuitukoostumus sekä näytteen esikäsittelyn että sen kvantitatiivisen analyysin osalta,

on osoittautunut tarpeelliseksi mukauttaa direktiivin 72/276/ETY liitteessä II esitetyt menetelmät N:o 3 ja N:o 6 tieteen ja tekniikan uusimpaan kehitykseen; tätä tarkoitusta varten tehtävät muutokset ovat olennaisia näiden menetelmien käyttöön ottamisen ja käytön kannalta,

tämän direktiivin säännökset ovat neuvoston direktiivin 72/276/ETY 5 artiklassa säädetyn tekstiilien analyysimenetelmien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset, ja

direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavien kansallisten säännösten voimaantulolle on tarpeen säätää aikainen päivämäärä; sen vuoksi voimaantulopäivän olisi oltava kuuden kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston direktiivin 72/276/ETY liitteessä II olevan 2 jakson menetelmät N:o 3 ja N:o 6 tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan kuuden kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Kun tämä direktiivi on annettu tiedoksi, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että valmisteilla olevat ehdotukset tässä direktiivissä tarkoitettuja kysymyksiä koskeviksi laeiksi, asetuksiksi ja hallinnollisiksi määräyksiksi, jotka jäsenvaltiot aikovat antaa, toimitetaan komissiolle riittävän ajoissa, jotta se voi esittää huomautuksensa.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1978.

Komission puolesta
Richard BURKE
Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 173, 31.7.1972, s. 1

LIITE

Muutos 17 päivänä heinäkuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/276/ETY liitteessä II olevaan 2 jaksoon

MENETELMÄ N:O 3

3 kohta LAITTEET JA REAGENSSIT (muut kuin yleisessä osassa mainitut);

3.2 Reagenssit, muutetaan i alakohta seuraavasti:

"Liuos, joka sisältää 20 g sulatettua vedetöntä sinkkikloridia ja 68 g vedetöntä muurahaishappoa ja joka on laimennettu vedellä 100 g:ksi; (toisin sanoen 20 paino-osaa sulatettua vedetöntä sinkkikloridia ja 80 paino-osaa muurahaishappoa, jonka väkevyys on 85 painoprosenttia)."

Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota liitteessä II olevan 1 jakson I.3.2.2 kohtaan, jossa säädetään, että kaikkien reagenssien on oltava kemiallisesti puhtaita, lisäksi on tärkeää käyttää vain sulatettua vedetöntä sinkkikloridia.

4 kohta MENETTELY, muutetaan toisen kappaleen toinen lause seuraavasti:

"Kuitujäännös huuhdellaan noin 100 milligrammalla kylmää ammoniakkiliuosta (3.2,ii) varmistaen, että jäännös on kokonaan upoksissa liuoksessa 10 minuuttia(1), ja huuhdellaan sitten perusteellisesti kylmällä vedellä."

(1) Haluttaessa varmistaa, että kuitujäännös on upoksissa liuoksessa 10 minuuttia, voidaan käyttää esimerkiksi lasisuodatinta, jossa olevalla hanalla ammoniakkiliuoksen virtausta voi säätää.

5 kohta Muutetaan TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN seuraavasti:

"Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Puuvillan osalta d:n arvo on 1,02."

MENETELMÄ N:O 6

4 kohta MENETTELY, muutetaan viimeinen lause seuraavasti:

"Ylimääräinen neste poistetaan imulla, jonka jälkeen jäännös käsitellään kiehuvalla vedellä kaiken liuottimen poistamiseksi, imetään kuivaksi, lasisuodatin ja jäännös kuivataan, jäähdytetään ja punnitaan."