DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1978

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 72/276/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

(79/76/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (1),

considerando che la direttiva 72/276/CEE ha stabilito i metodi uniformi applicabili ad alcune mischie binarie di fibre tessili per determinare, in occasione dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri, la composizione fibrosa dei prodotti tessili per quanto concerne sia il trattamento preliminare del campione che l'analisi quantitativa ;

considerando che si è rivelato necessario adeguare al progresso della scienza e della tecnica i metodi di analisi n. 3 e n. 6 dell'allegato II della direttiva 72/276/CEE ; che le modifiche a tal fine previste sono indispensabili per l'applicazione e per l'utilizzazione di tali metodi ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico dei metodi di analisi nel settore dei tessili, istituito dall'articolo 5 della direttiva 72/276/CEE ;

considerando che è necessario fissare una data ravvicinata per mettere in vigore le disposizioni di diritto interno necessario per l'applicazione della presente direttiva ; che questa data può quindi essere fissata a sei mesi dalla notifica della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'allegato II. 2, metodi n. 3 e n. 6, alla direttiva 72/276/CEE del Consiglio, è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a informare la Commissione, in tempo utile per consentirle di esprimere le proprie osservazioni, di qualsiasi progetto di disposizioni di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1978.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Modifiche dell'allegato II.2 della direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972

METODO N. 3

Punto 3 : APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali) ; al 3.2, Reattivi, lettera (i), leggi :

Soluzione contenente 20 g di cloruro di zinco anidro *fuso* e 68 di acido formico anidro e portata a 100 g con acqua (ossia 20 parti in massa di cloruro di zinco anidro fuso in 80 parti in massa di acido formico all'85 % in massa).

Si attira al riguardo l'attenzione sull'allegato II.I punto I.3.2.2, che prescrive che tutti i reattivi devono essere chimicamente puri ; inoltre è necessario impiegare esclusivamente cloruro di zinco anidro fuso.

Punto 4 : PROCEDIMENTO D'ANALISI, secondo comma, seconda frase, leggi :

Lavare quindi il residuo fibroso con circa 100 ml di soluzione fredda di ammoniaca [3.2. (ii)], avendo cura che esso resti completamente immerso nella soluzione per 10 minuti (1), e poi lavare a fondo con acqua fredda.

(1) Per assicurare l'immersione del residuo fibroso nella soluzione di ammoniaca per 10 minuti si può, per esempio, applicare al crogiuolo filtrante una prolunga munita di rubinetto che permette di regolare il flusso dell'ammoniaca.

Punto 5 : CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI, leggi :

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » per il cotone è 1,02.

METODO N. 6

Punto 6 : PROCEDIMENTO D'ANALISI, ultima frase, leggi :

Infine applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido, poi trattare il residuo con acqua bollente per eliminare tutto il solvente, applicare il vuoto, seccare il crogiuolo con il residuo, raffreddare e pesare.