II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 oktober 1996

om fastställande av förteckningen över produkter som tillhör klasserna A "inget bidrag till brand" enligt beslut 94/611/EG om genomförandet av artikel 20 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukt

(Text av betydelse för EES)

(96/603/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter [1], senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG [2], särskilt artikel 3, 6 och 20 i detta,

med beaktande av kommissionens beslut 94/611/EG av den 9 september 1994 om genomförandet av artikel 20 i direktiv 89/106/EEG om byggprodukter [3], artikel 1.1 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 3.2 i direktiv 89/106/EEG fastställs att det för att hänsyn skall kunna tas till eventuella skillnader i skyddsnivåer för byggnadsverk på det nationella, regionala eller lokala planet, kan ske en klassindelning i tillämpningsdokumenten och de tekniska specifikationerna för varje väsentligt krav.

I punkt 4.2.1 i tillämpningsdokument nr 2 "brandsäkerhet", som återfinns i kommissionens meddelande om tillämpningsdokument till rådets direktiv 89/106/EEG [4], motiveras behovet av nivåer för de väsentliga kraven uttryckta som funktion av byggnadsverkets typ, användning och belägenhet, byggnadsverkets planlösning, tillgången på utrustning för katastrofberedskap.

I punkt 2.2 i tillämpningsdokument nr 2 förtecknas en rad inbördes relaterade åtgärder som syftar till uppfyllande av det väsentliga kravet "säkerhet i händelse av brand", och som tillsammans bidrar till att beskriva en brandsäkerhetsstrategi som kan vidareutvecklas på olika sätt i medlemsstaterna.

I punkt 4.2.3.3 i tillämpningsdokument nr 2 identifieras en av de åtgärder som tillämpas i medlemsstaterna, och som består i att begränsa eldens och rökens utveckling och spridning i det rum där elden uppstått (eller inom ett givet område) genom att begränsa byggprodukternas bidrag till att en brand kan utvecklas fullt ut.

Definitionen av klasser för de väsentliga kraven är delvis beroende av nivån på en sådan begränsning.

Nivån på denna begränsning kan endast uttryckas genom olika nivåer för byggprodukters reaktion på brandutveckling under faktiska användningsförhållanden.

I punkt 4.3.1.1 i tillämpningsdokument nr 2 finns det preciserat att det för att möjliggöra utvärdering av produkters reaktion på brandutveckling kommer att utvecklas en harmoniserad lösning som kan innebära prov i full skala eller i provbänk som står i korrelation till verkliga brandscenarier.

Denna lösning ligger inom ramen för ett klassificeringssystem som inte omfattas av tillämpningsdokumentet, men som antagits genom kommissionens beslut 94/611/EG.

[1] EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.
[2] EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 1.
[3] EGT nr L 241, 16.9.1994, s. 25.
[4] EGT nr C 62, 28.2.1994, s. 1.

I det klassificeringssystem som återfinns i beslut 94/611/EG fastställdes produktklassen "inget bidrag till brand" för att identifiera produkter som inte behöver genomgå provning av deras reaktion på brandutveckling och som refereras till som klasserna A i tabellerna 1 och 2 och i tabell 1 dessutom som "förteckning över icke-brännbara produkter".

Artikel 20.2 i direktiv 89/106/EEG anger det förfarande som skall följas vid antagande av bestämmelser om fastställandet av kravklasser i den mån sådana inte är upptagna i tillämpningsdokumenten.

De åtgärder som avses i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De material, och av dem tillverkade produkter som förtecknas i bilagan till detta beslut, skall på grund av deras låga grad av brännbarhet och med iakttagande av de villkor som också anges i bilagan, klassificeras i klasserna A (Inget bidrag till brand) enligt tabellerna 1 och 2 i bilagan till beslut 94/611/EG.

Ingen provning av dessa materials och av dem framställda produkters reaktion på brandutveckling krävs för denna klassificering.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 oktober 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Material som kan klassas i brandklasser A enligt beslut 94/611/EG utan föregående provning

Allmänt:

Produkterna får endast bestå av ett eller flera av följande material om de skall kunna klassas i brandklasser A utan föregående provning. Produkter som framställts genom limning av ett och samma eller flera av nedanstående material, kan utan föregående provning klassas i klasser A under förutsättning att limmet inte utgör mer än 0,1 vikt- eller volymprocent (beroende på vilket värde som är lägst).

Lamellerade produkter (exempelvis av isolerande material) med ett eller flera organiska skikt, eller produkter som innehåller organiskt material som inte är jämnt fördelat (med undantag för lim) är uteslutna från förteckningen.

Produkter som framställts genom att ett av nedanstående material klätts med ett oorganiskt lager (exempelvis beskiktad metall) kan utan föregående provning räknas som klasser A.

Inget av de material som tas upp i tabellen får innehålla mer än 1,0 vikt- eller volymprocent (beroende på vilket värde som är lägst) av jämnt fördelat organiskt material.

Material	Anmärkningar
Lättklinker	
Lättperlit	
Lättvermiculit	
Mineralull	
Cellglas	
Betong	Inbegripet färdigblandad betong och förgjutna armerade och spännarmerade produkter
Betongballastmaterial (mineraliska ballastmaterial med hög eller låg densitet, med undantag för integrerade värmeisolatorer)	Kan innehålla inblandningar och tillsatsmedel (exempelvis flygaska), pigment och andra material, inbegripet förgjutna produkter
Produkter av autoklaverad lättbetong	Produkter som framställts av hydrauliskt bindemedel som cement eller kalk, i kombination med kryll (silikatmaterial, flygaska, masungsslagg) och porbildande material, inbegripet förgjutna produkter
Fibercement	
Cement	
Kalk	
Masugnsslagg/flygaska	
Mineraliska tillsatser	
Järn, stål och rostfritt stål	I icke-finfördelad form
Koppar och kopparlegeringar	I icke-finfördelad form

Material	Anmärkningar
Zink och zinklegeringar	I icke-finfördelad form
Aluminium och aluminiumlegeringar	I icke-finfördelad form
Bly	I icke-finfördelad form
Gips och gipsputs	Inbegripet tillsatser (fördröjande tillsatser, fyllnadsmedel, fibrer, pigment, kalciumhydrat, vatten- och luftfasthållande medel och mjukningsmedel), ballastmaterial med hög densitet (exempelvis naturlig eller krossad sand), ballastmaterial med låg densitet (exempelvis perlit eller vermiculit)
Bruk med oorganiska bindemedel	Putsbruk och gipsbruk samt bruk för golvavjämning med ett eller flera oorganiska bindemedel, exempelvis cement, kalk, murarcement och gips
Lerprodukter	Produkter av lera eller andra lerhaltiga material, med eller utan sand, olja eller andra tillsatser, inbegripet tegel, taktegel, plattor och eldfast lera (exempelvis skorstenfoder)
Kalciumsilikatprodukter	Produkter av kalk och naturliga kvartshaltiga material (sand, grus, sten eller blandningar av sådana material); även färgpigment kan ingå
Natursten och skifferprodukter	Bearbetade eller obearbetade produkter av natursten (magmatisk, sedimentär eller metamorf sten) eller skiffer
Gipsprodukter	Inbegripet väggplattor och andra produkter av kalciumsulfat och vatten som kan innehålla fibrer, fyllnadsmedel, ballastmaterial och andra tillsatser och vara färgade med pigment
Betongmosaik	Inbegripet förgjuten cementmosaik och in situ golvbeläggning
Glas	Inbegripet värmehärdat, kemiskt härdat, laminerat och armerat glas
Glaskeramik	Glaskeramik som består av en kristallin och en remanent glasfas
Keramik	Inbegripet torrpressade och sprutade produkter, med eller utan glasering