Amtsblatt
der Europäischen Union

DE
Reihe L

2024/367

23.4.2024

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2024/367 DER KOMMISSION

vom 23. Januar 2024

zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Erstellung der europäischen Positivlisten von Ausgangsstoffen, Zusammensetzungen und Bestandteilen, die für die Verwendung bei der Herstellung von Materialien bzw. Werkstoffen oder Produkten, die mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Kontakt kommen, zugelassen sind

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch ([1]), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie (EU) 2020/2184 sieht die Erstellung von europäischen Positivlisten von Ausgangsstoffen, Zusammensetzungen und Bestandteilen für alle Arten von Materialien oder Werkstoffen vor, d. h. organische Materialien, zementgebundene oder metallene Werkstoffe, Emails und keramische oder andere anorganische Werkstoffe, die für die Verwendung bei der Herstellung von Materialien bzw. Werkstoffen oder Produkten, die mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Kontakt kommen, zugelassen sind und unter Artikel 11 dieser Richtlinie fallen. Diese europäischen Positivlisten sollten gegebenenfalls Bedingungen für die Verwendung von Ausgangsstoffen, Zusammensetzungen und Bestandteilen sowie Migrationsgrenzwerte enthalten, die auf der Grundlage der gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2020/2184 angenommenen Methoden festzulegen sind. Diese Verwendungsbedingungen können ein Reinheitskriterium, eine Bedingung hinsichtlich der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Ausgangsstoffs, der Zusammensetzung oder des Bestandteils, eine Bedingung für deren Herstellungsverfahren oder das Herstellungsverfahren der endgültigen Materialien bzw. Werkstoffe, ihre Verwendung für bestimmte Produkte, die Verwendung dieser Produkte oder weitere Prüfanforderungen umfassen. Opferanoden, Membranen und Ionenaustauschharze sind Chemikalien zur Wasseraufbereitung und/oder Filtermedien, die unter Artikel 12 der Richtlinie (EU) 2020/2184 fallen und daher vom Anwendungsbereich des Artikels 11 dieser Richtlinie ausgenommen sind.

(2) Gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie sollten die von der Kommission gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates ([2]) erstellten Listen als Grundlage für die Erstellung der ersten europäischen Positivlisten gemäß der Richtlinie herangezogen werden. Die Liste in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission ([3]) ist eine dieser Listen. Die in dieser Liste aufgeführten Stoffe wurden jedoch nur im Hinblick auf ihre Verwendung in Lebensmittelkontaktmaterialien aus Kunststoff gemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 unter besonderen Verwendungsbedingungen bewertet. Darüber hinaus hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit darauf hingewiesen, dass bei einer erheblichen Zahl der Stoffe einer Neubewertung Vorrang eingeräumt werden sollte, da bei der Zulassung für die Verwendung in Lebensmittelkontaktmaterialien aus Kunststoff kein spezifischer Migrationsgrenzwert festgelegt wurde ([4]). Die Aufnahme solcher Stoffe in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 bietet jedoch bei der Verwendung dieser Stoffe zur Herstellung von Trinkwasserprodukten ein viel höheres Maß an Gewissheit hinsichtlich ihrer Sicherheit bei Kontakt mit Trinkwasser als bei nicht gelisteten Stoffen. Daher ist es angezeigt, Stoffe aus von der Kommission gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 erstellten Listen in die erste europäische Liste gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie

([1]) ABl. L 435 vom 23.12.2020, S. 1.

([2]) Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG (ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4).

([3]) Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (ABl. L 12 vom 15.1.2011, S. 1).

([4]) EFSA-CEP-Panel (EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids), Silano V, et. al., 2020. Scientific Opinion on the review and priority setting for substances that are listed without a specific migration limit in Table 1 of Annex 1 of Regulation 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. *EFSA Journal* 2020;18(6):6124, 104 Seiten. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124.

aufzunehmen, sofern diese Hinzufügungen nur als Ausgangspunkt für eine weitere Konformitätsbewertung gemäß Artikel 11 Absatz 8 verwendet werden und bei ihrer Neubewertung bis zu dem in der ersten europäischen Positivliste festgelegten Ablaufdatum allen Bedingungen Rechnung getragen wird und alle Trinkwassermaterialien berücksichtigt werden, in denen diese Stoffe verwendet werden können.

(3) Gegebenenfalls sollte der Migrationsgrenzwert, d. h. die maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle, auf dem in Anhang I Teil B oder C der Richtlinie (EU) 2020/2184 festgelegten Parameterwert oder dem spezifischen Migrationsgrenzwert gemäß den Anhängen I und II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 beruhen. Dies sollte jedoch nach Anwendung eines Allokationsfaktors erfolgen, um den Anteil der potenziellen Exposition durch Materialien bzw. Werkstoffe, die mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Kontakt kommen, zu berücksichtigen, der sich aus den von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen ergibt.

(4) Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 enthält weitere Einzelheiten zu den Bedingungen für die Verwendung zugelassener Stoffe sowie die bei Risikobewertungen verwendeten FCM-Stoff-Referenznummern. Um die weitere Bewertung der Konformität von Stoffen, die auf der Grundlage von Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 in die erste europäische Positivliste aufgenommen werden, zu erleichtern, sollten ihre FCM-Referenznummern in die ersten europäischen Positivlisten aufgenommen werden.

(5) Die in den ersten europäischen Positivlisten aufgeführten Ablaufdaten folgen der Empfehlung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) und berücksichtigen insbesondere die gefährlichen Eigenschaften des Ausgangsstoffs, der Zusammensetzung oder des Bestandteils, die Qualität der zugrunde liegenden Risikobewertungen, die Aktualität dieser Risikobewertungen und die Notwendigkeit einer gestaffelten Überprüfung dieser Einträge.

(6) Um die Verhältnismäßigkeit und Effizienz des Verfahrens zu gewährleisten, sollte es zulässig sein, einige Einträge in den europäischen Positivlisten zu kombinieren, auf verwandte Ausgangsstoffe, Zusammensetzungen und Bestandteile auszuweiten oder für die Verwendung in anderen Materialtypen als denjenigen, für die sie zugelassen wurden, zu erweitern, sofern eine solche Kombination oder Erweiterung keine Auswirkungen auf den Schutz der menschlichen Gesundheit hat.

(7) Auf der Grundlage der Meldungen der Mitgliedstaaten umfassen die ersten europäischen Positivlisten Gruppeneinträge, die mehrere Ausgangsstoffe, Zusammensetzungen oder Bestandteile abdecken. Um die Sicherheit der Stoffgruppen zu beurteilen, ist die gesonderte Bewertung der Sicherheit jedes einzelnen Ausgangsstoffs, jeder einzelnen Zusammensetzung oder jedes einzelnen Bestandteils besser geeignet; zum Zeitpunkt der Annahme der ersten europäischen Positivliste war es jedoch nicht möglich, die Ausgangsstoffe oder organischen zementgebundenen Bestandteile in diesen Gruppen zu ermitteln. Daher sollten Gruppeneinträge in den europäischen Positivlisten schrittweise durch die einzelnen Ausgangsstoffe, Zusammensetzungen oder Bestandteile der Gruppe ersetzt werden, und Wirtschaftsteilnehmer sollten sich nur dann auf solche Gruppeneinträge der ersten europäischen Positivliste verlassen können, wenn sie die Sicherheit ihres Ausgangsstoffs, ihrer Zusammensetzung oder ihres Bestandteils nachweisen können.

(8) Um ein geordnetes und effizientes Antragsverfahren zu gewährleisten, kann ein Eintrag erneuert werden, sofern die Absicht mitgeteilt und anschließend innerhalb einer bestimmten Frist ein Antrag bei der ECHA eingereicht wird.

(9) Die nationalen Bestimmungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf Ausgangsstoffe, Zusammensetzungen und Bestandteile sowie ihre nationalen Positivlisten wurden der ECHA bis zum 12. Juli 2021 mitgeteilt. Damit die nationalen Behörden ausreichend Zeit haben, sich auf die Anwendung der europäischen Positivlisten vorzubereiten, beginnt die Anwendung dieses Rechtsakts am 31. Dezember 2026. Die nationalen Systeme gelten bis zum 31. Dezember 2026. Darüber hinaus sollten Übergangsmaßnahmen für Ausgangsstoffe, Zusammensetzungen und Bestandteile vorgesehen werden, die vom 13. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2026 im Rahmen der nationalen Systeme genehmigt wurden, sofern diese Stoffe im Einklang mit Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184 den Parameterwert von 5 µg/l für Blei (Pb) an der Zapfstelle nicht überschreiten.

(10) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des in Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2020/2184 genannten Ausschusses —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Europäische Positivlisten

Mit diesem Beschluss wird Folgendes festgelegt:

a) die europäische Positivliste der Ausgangsstoffe für organische Materialien und Gruppen von Ausgangsstoffen für organische Materialien gemäß Anhang I Tabelle 1 bzw. 2;

b) die europäische Positivliste der Zusammensetzungen metallener Werkstoffe und Gruppen von Zusammensetzungen metallener Werkstoffe gemäß Anhang II Tabelle 1 bzw. 2;

c) die europäische Positivliste der organischen Bestandteile zementgebundener Werkstoffe und Gruppen von organischen Bestandteilen zementgebundener Werkstoffe gemäß Anhang III Tabelle 2 bzw. 3;

d) die europäische Positivliste der Zusammensetzungen von Emails, keramischen oder anderen anorganischen Werkstoffen gemäß Anhang IV Tabelle 1.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Beschlusses bezeichnet der Ausdruck

1. „Materialien bzw. Werkstoffe“ feste, halbfeste oder flüssige Stoffe, die bei der Herstellung eines Produkts verwendet werden und

   a) eine organische Zusammensetzung aus einem oder mehreren Ausgangsstoffen sind oder

   b) eine zementgebundene Zusammensetzung aus einem oder mehreren Bestandteilen sind oder

   c) eine Zusammensetzung aus metallenen Werkstoffen, Email, keramischen Werkstoffen oder anderen anorganischen Werkstoffen ist;

2. „Monomer“ einen Stoff, der unter den Bedingungen der für den jeweiligen Prozess verwendeten relevanten polymerbildenden Reaktion imstande ist, kovalente Bindungen mit einer Sequenz weiterer ähnlicher oder unähnlicher Moleküle einzugehen;

3. „organisches Material“ ein Material, das hauptsächlich aus kohlenstoffbasierten Stoffen besteht;

4. „Monomereinheit“ die gebundene Form eines Monomers in einem Polymer;

5. „Polymer“ einen Stoff, der aus Molekülen besteht, die durch eine Kette einer oder mehrerer Arten von Monomereinheiten gekennzeichnet sind. Diese Moleküle müssen innerhalb eines bestimmten Molekülmassebereichs liegen, wobei die Unterschiede bei der Molekülmasse im Wesentlichen auf die Unterschiede in der Zahl der Monomereinheiten zurückzuführen sind. Ein Polymer enthält Folgendes:

   a) eine einfache Gewichtsmehrheit von Molekülen mit mindestens drei Monomereinheiten, die zumindest mit einer weiteren Monomereinheit bzw. einem sonstigen Reaktanten eine kovalente Bindung eingegangen sind;

   b) weniger als eine einfache Gewichtsmehrheit von Molekülen mit derselben Molekülmasse;

6. „polymerisierter Teil“ den Teil einer Stoffzusammensetzung, der aus Molekülen besteht, die durch die Sequenz einer oder mehrerer Arten von Monomereinheiten gekennzeichnet sind. Moleküle wie Dimere und Trimere tragen ebenfalls zum polymerisierten Teil bei. Der Begriff „polymerisierter Teil“ umfasst jedoch keine nicht umgesetzten Monomere oder anderen nicht umgesetzten Reaktanten;

7. „Prepolymer“ einen Stoff, der durch eine Polymerisationsreaktion entsteht und in der weiteren Reaktion ein endgültiges Polymer in einem Material bzw. Werkstoff oder Produkt bildet;

8. „organischer zementgebundener Bestandteil“ einen organischen Stoff, der bei der Herstellung zementgebundener Werkstoffe verwendet wird;

9. „Zement“ ein fein gemahlenes anorganisches Material, das bei Mischung mit Wasser eine Paste bildet, die durch Hydratationsreaktionen und -prozesse erstarrt und erhärtet und nach der Aushärtung seine Festigkeit und Stabilität auch unter Wassereinwirkung beibehält;

10. „zementgebundener Werkstoff“ einen Werkstoff, der hydraulischen Zement in ausreichender Menge enthält, um als Hauptbindemittel zu fungieren, indem er eine Hydratstruktur bildet, die für die Eigenschaften des Werkstoffs entscheidend ist;

11. „unbeabsichtigt eingebrachte Spezies“ entweder

    a) eine Verunreinigung eines Ausgangsstoffs oder eines organischen zementgebundenen Bestandteils oder einer Zusammensetzung,

    b) ein Reaktions- oder Abbauprodukt eines Ausgangsstoffs oder eines organischen zementgebundenen Bestandteils, das bei der Verarbeitung oder Verwendung des Materials bzw. Werkstoffs entsteht oder

    c) ein Reaktions- oder Abbauprodukt eines Ausgangsstoffs oder eines organischen zementgebundenen Bestandteils, das bei der Verwendung des Materials bzw. Werkstoffs bei Kontakt mit Wasser entsteht;

12. „metallener Werkstoff“ einen Werkstoff, bei dem es sich um ein Metall oder eine Metalllegierung handelt, der entweder als Grundwerkstoff oder als Überzug verwendet wird;

13. „keramischer Werkstoff“ einen anorganischen mono- oder polykristallinen, nichtmetallenen Feststoff, der bei der Herstellung hohen Temperaturen ausgesetzt ist;

14. „Email“ einen glasartigen Werkstoff, der durch Schmelzen bei Temperaturen über 1 200 °C und Sintern eines Gemischs anorganischer Stoffe gewonnen wird;

15. „maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle“ (MTC_{tap}) die maximal zulässige Konzentration eines Stoffes, der von einem bestimmten Material bzw. Werkstoff in das Wasser für den menschlichen Gebrauch abgegeben wird.

Artikel 3

Übergangsbestimmung

Ausgangsstoffe, Zusammensetzungen und Bestandteile, die von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im Zeitraum vom 13. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2026 gemäß den nationalen Bestimmungen genehmigt wurden, dürfen bis zum 31. Dezember 2032 bei der Herstellung von Materialien bzw. Werkstoffen oder Produkten, die mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Kontakt kommen, verwendet werden, sofern sie den Parameterwert von 5 µg/l Pb (Blei) an der Zapfstelle gemäß Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184 einhalten.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Er gilt ab dem 31. Dezember 2026.

Brüssel, den 23. Januar 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN

ANHANG I

EUROPÄISCHE POSITIVLISTE DER AUSGANGSSTOFFE FÜR ORGANISCHE MATERIALIEN

Tabelle 1

Europäische Positivlisten einzelner Ausgangsstoffe für organische Materialien

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0001			1	Albumin	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0002			2	Albumin, durch Formaldehyd koaguliert	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0003			7	Acetylessigsäure, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0004			18	Aluminium-Calcium-hydroxy-phosphit, Hydrat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Aluminium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0005			21	Kohlensäure, Salze	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0006			24	Baumwollfasern	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
0007			29	Di-*n*-octylzinn-bis(ethylmaleinat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2034
0008			30	Di-*n*-octylzinn-1,4-butandiol-bis(thioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2028
0009			32	Di-*n*-octylzinndimaleinat, Polymere (n = 2-4)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2034
0010			33	Di-*n*-octylzinn-thiobenzoat-2-ethylhexylthioglycolat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2028
0011			34	Ethylhydroxymethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0012			35	Ethylhydroxypropylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0013			36	Fette und Öle tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0014			37	Fette und Öle, hydrierte, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
0015			39	Mikroglaskugeln	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
0016			54	Glycerinmonooleat, Ester mit Ascorbinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0017			55	Glycerinmonooleat, Ester mit Citronensäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0018			56	Glycerinmonopalmitat, Ester mit Ascorbinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0019			57	Glycerinmonopalmitat, Ester mit Citronensäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0020			58	Glycerinmonostearat, Ester mit Ascorbinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0021			59	Glycerinmonostearat, Ester mit Citronensäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0022			60	Glycin, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0023			62	Lysin, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0024			63	Manganpyrophosphit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Mangan siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0025			64	Methylhydroxymethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0026			70	Polyacrylsäure, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(21)		31. Dezember 2037
0027			71	Polydimethylsiloxan, γ-hydroxypropyliert	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0028			72	Polyester aus Adipinsäure mit Glyzerin oder Pentaerythritol, Ester mit geradzahligen, unverzweigten C_{12}-C_{22}-Fettsäuren	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(31)	Reinheit des Ausgangsstoffs: Die Fraktion mit einer Molekülmasse unter 1 000 Da darf einen Massenanteil von 5 % nicht übersteigen.	31. Dezember 2034
0029			74	Polyethylenglycoldiricinoleat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2100				31. Dezember 2034
0030			75	Ester von Polyethylenglycol mit aliphatischen Monocarbonsäuren (C_6-C_{22}) und ihre Ammonium- und Natriumsulfate	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle			Für Ammonium siehe Anhang V.		31. Dezember 2037
0031			76	Polyethylenglycol (EO = 1-30, typischerweise 5)-ether von Butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-acrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung in PET.	31. Dezember 2034
0032			77	Polyethylenglycol (EO = 1-30, typischerweise 5)-ether von Butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-acrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung in PET.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0033			79	Polyoxyalkyl(C_2-C_4) dimethylpolysiloxan	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0034			81	Propylhydroxyethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0035			82	Propylhydroxymethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0036			83	Propylhydroxypropylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0037			84	Silicate, natürliche (ausgenommen Asbest)	Zusatzstoff	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0038			85	Silicate, natürliche, silyliert (ausgenommen Asbest)	Zusatzstoff	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0039			86	Kieselsäure, silyliert	Zusatzstoff	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0040			87	Siliciumdioxid, silyliert	Zusatzstoff	Alle				Bei synthetischem amorphem Siliciumdioxid, silyliert: Primärpartikel von 1-100 nm, die zu 0,1-1 µm aggregiert sind und Agglomerate von 0,3 µm bis Millimetergröße bilden können.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	
0041			88	Natriummonoalkyl-dialkylphenoxybenzoldisulfonat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	450				31. Dezember 2028
0042			90	Taurin, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
0043			91	Tetradecyl-polyethylenglycol(EO = 3-8)ether der Glycolsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	750				31. Dezember 2034
0044			92	Tricyclodecan-dimethanol-bis(hexahydrophthalat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0045			93	Wachse, paraffinisch, raffiniert, gewonnen aus erdölbasierten oder synthetischen Kohlenwasserstoffen, geringe Viskosität	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl) Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	2,5			Durchschnittliche Molekülmasse: mindestens 350 Da. Viskosität bei 100 °C: mindestens 2,5 cSt (2,5 × 10^{-6} m^2/s). Gehalt an mineralischen Kohlenwasserstoffen mit einer Kohlenstoffzahl kleiner als 25: Massenanteil höchstens 40 %.	31. Dezember 2028
0046			94	Wachse, raffiniert, gewonnen aus erdölbasierten oder synthetischen Kohlenwasserstoffen, hohe Viskosität	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Durchschnittliche Molekülmasse: mindestens 500 Da. Viskosität bei 100 °C: mindestens 11 cSt (11 × 10^{-6} m^2/s). Gehalt an mineralischen Kohlenwasserstoffen mit einer Kohlenstoffzahl kleiner als 25: Massenanteil höchstens 5 %.	31. Dezember 2028
0047			95	Weiße Mineralöle, paraffinisch, gewonnen aus Kohlenwasserstoffen auf Erdölbasis	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl) Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Durchschnittliche Molekülmasse: mindestens 480 Da. Viskosität bei 100 °C: mindestens 8,5 cSt (8,5 × 10^{-6} m^2/s). Gehalt an mineralischen Kohlenwasserstoffen mit einer Kohlenstoffzahl kleiner als 25: Massenanteil höchstens 5 %.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0048			97	Erdölkohlenwasserstoffharze (hydriert)	Monomer oder anderer Reaktant (Harz) Zusatzstoff	Alle	150 (Anmerkung: auf der Grundlage einer notifizierten nationalen Zulassung)			Hydrierte Erdölkohlenwasserstoffharze werden hergestellt durch katalytische oder thermische Polymerisation von Dienen und Olefinen der aliphatischen, alizyklischen und/oder monobenzenoidarylalkenen Art aus gekrackten Erdöldestillaten mit einem Siedebereich von bis zu 220 °C, sowie aus den reinen Monomeren aus diesen Destillationsläufen mit nachfolgender Destillation, Hydrierung und Weiterverarbeitung. Eigenschaften: — Viskosität bei 120 °C: > 3 Pa.s – Erweichungspunkt: > 95 °C, nach der ASTM-Methode E 28-67	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										— Bromzahl: < 40 (ASTM D1159) — Farbe einer 50 %-igen Lösung in Toluol < 11 auf der Gardner-Skala — Restliches aromatisches Monomer ≤ 50 ppm	
0049		50-00-0	98	Formaldehyd	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(15)		31. Dezember 2028
0050		50-70-4	100	Sorbit	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2037
0051		50-81-7	101	Ascorbinsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
0052		56-81-5	103	Glycerin	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0053		57-09-0	104	Hexadecyltrimethylammoniumbromid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0054		57-10-3	105	Palmitinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0055		57-11-4	106	Stearinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0056		57-13-6	107	Harnstoff	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0057		57-50-1	108	Saccharose	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
0058		60-00-4	111	Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	60				31. Dezember 2034
0059		60-33-3	112	Linolsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0060		64-17-5	113	Ethanol	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0061		64-18-6	114	Ameisensäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0062		64-19-7	115	Essigsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0063		65-85-0	116	Benzoesäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Alle					31. Dezember 2034
0064		67-56-1	117	Methanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0065		67-63-0	118	2-Propanol	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0066		67-64-1	119	Aceton	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0067		67-68-5	120	Dimethylsulfoxid	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0068		69-72-7	121	Salicylsäure	Monomer oder anderer Reaktant, Polymerisationshilfsmittel, sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Beschichtungen Kautschuk					31. Dezember 2028
0069		71-23-8	122	1-Propanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0070		71-36-3	123	1-Butanol	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0071		71-41-0	124	1-Pentanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0072		74-85-1	125	Ethylen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0073		74-86-2	126	Acetylen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0074		75-01-4	127	Vinylchlorid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,5			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt.	31. Dezember 2028
0075		75-07-0	128	Acetaldehyd	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(1)		31. Dezember 2028
0076		75-21-8	129	Ethylenoxid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA) im Fall einer Reaktion mit Wasser.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0077		75-35-4	130	Vinylidenchlorid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2028
0078		75-37-6	131	1,1-Difluorethan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0079		75-38-7	132	Vinylidenfluorid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034
0080		75-44-5	133	Carbonylchlorid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA) im Fall einer Reaktion mit Wasser.	31. Dezember 2034
0081		75-45-6	134	Chlordifluormethan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300			Gehalt an Chlorfluormethan weniger als 1 mg/kg des Stoffs	31. Dezember 2034
0082		76-22-2	136	Campher	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0083		77-62-3	137	2,2'-Methylenbis (4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol)	Zusatzstoff	Alle			(5)		31. Dezember 2034
0084		77-90-7	138	Tri-*n*-butylacetylcitrat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(31)		31. Dezember 2034
0085		77-92-9	139	Citronensäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0086		77-93-0	140	Citronensäure, Triethylcitrat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(31)		31. Dezember 2034
0087		77-99-6	141	1,1,1-Trimethylolpropan	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle	300				31. Dezember 2034
0088		78-08-0	142	Vinyltriethoxysilan	Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	2,5			Nur zur Verwendung als Oberflächenbehandlungsmittel	31. Dezember 2034
0089		78-78-4	143	Isopentan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0090		78-79-5	144	2-Methyl-1,3-butadien (Isopren)	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0091		79-06-1	145	Acrylamid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1				31. Dezember 2028
0092		79-09-4	146	Propionsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
0093		79-10-7	147	Acrylsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2034
0094		79-38-9	148	Chlortrifluorethylen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2034
0095		79-39-0	149	Methacrylamid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1				31. Dezember 2034
0096		79-41-4	150	Methacrylsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0097		80-05-7	151	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle	2,5			Technische Funktion als Zusatzstoff wird nur für Kunststoffe akzeptiert.	31. Dezember 2028
0098		80-07-9	152	4,4'-Dichlordiphenylsulfon	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0099		80-08-0	153	4,4'-Diaminodiphenylsulfon	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034
0100		80-09-1	154	4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0101		80-56-8	155	α-Pinen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0102		80-62-6	156	Methylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0103		84-74-2	157	Phthalsäure, Dibutylester (DBP)	Zusatzstoff	Alle	6,0		(31) (35)	Nur zur Verwendung als a) Weichmacher b) technisches Hilfsagens in Polyolefinen in Konzentrationen von bis zu 0,05 % im Produkt.	31. Dezember 2028
0104		85-44-9	158	Phthalsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Alle					31. Dezember 2034
0105		85-68-7	159	Phthalsäure, Benzylbutylester (BBP)	Zusatzstoff	Alle	300		(31) (35)	Nur zur Verwendung als a) Weichmacher b) technisches Hilfsagens in Konzentrationen von bis zu 0,1 % im Produkt. ≤ 5% als Summe aller Phthalate.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0106		87-18-3	160	4-*tert*-Butylphenylsalicylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	600	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2028
0107		87-69-4	161	L-(+)-Weinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0108		87-78-5	162	Mannitol	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0109		88-24-4	163	2,2′-Methylenbis (4-ethyl-6-*tert*-butylphenol)	Zusatzstoff	Alle			(13)		31. Dezember 2034
0110		88-68-6	164	2-Aminobenzamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung in PET.	31. Dezember 2034
0111		88-99-3	165	*o*-Phthalsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0112		89-32-7	166	Pyromellitsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5 – berechnet als Summe aus Pyromellitanhydrid und Pyromellitsäure				31. Dezember 2034
0113		91-08-7	167	2,6-Toluoldiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0114		91-76-9	168	2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034
0115		91-97-4	169	3,3'-Dimethyl-4,4'-diisocyanatobiphenyl	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0116		92-88-6	170	4,4'-Dihydroxybiphenyl	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	300				31. Dezember 2034
0117		93-58-3	171	Methylbenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0118		93-89-0	172	Ethylbenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0119		94-13-3	173	Propyl-4-hydroxybenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0120		95-48-7	174	*o*-Kresol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0121		96-05-9	175	Allylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0122		96-33-3	176	Methylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2034
0123		96-49-1	177	Ethylencarbonat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	1500 - ausgedrückt als Ethylenglycol.				31. Dezember 2034
0124		96-69-5	178	4,4'-Thiobis(6-*tert*-butyl-3-methylphenol)	Zusatzstoff	Alle	24				31. Dezember 2034
0125		97-23-4	179	2,2′-Dihydroxy-5,5′-dichlordiphenylmethan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	600				31. Dezember 2028
0126		97-53-0	180	Eugenol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(32)		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0127		97-63-2	181	Ethylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0128		97-65-4	182	Itaconsäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0129		97-86-9	183	iso-Butylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0130		97-88-1	184	Butylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0131		97-90-5	185	Ethylenglycoldimethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0132		98-54-4	186	4-*tert*-Butylphenol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2028
0133		98-83-9	187	α-Methylstyrol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0134		99-63-8	188	Isophthalsäuredichlorid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(26)		31. Dezember 2034
0135		99-76-3	189	Methyl-4-hydroxybenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0136		99-96-7	190	*p*-Hydroxybenzoesäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0137		100-20-9	191	Terephthalsäuredichlorid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(27)		31. Dezember 2034
0138			192	Phthalsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle			(27)		31. Dezember 2034
0139		100-42-5	193	Styrol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0140		100-51-6	194	Benzylalkohol	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0141		100-52-7	195	Benzaldehyd	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Es besteht die Gefahr, dass die Migration des Stoffes die organoleptischen Eigenschaften des Trinkwassers beeinträchtigt und das Produkt dadurch nicht dem Durchführungsbeschluss (EU) 2024/368 der Kommission entspricht.	31. Dezember 2034
0142		100-97-0	196	Hexamethylentetramin	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Alle			(15)		31. Dezember 2034
0143		101-43-9	197	Cyclohexylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0144		101-68-8	198	Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0145		101-90-6	199	Resorcinoldiglycidylether	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Nur für indirekten Kontakt mit Wasser, hinter einer PET-Schicht Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA) QMA = 0,0083 dm^{-1}.	31. Dezember 2028
0146		102-08-9	200	N,N'-Diphenylthioharnstoff	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	150				31. Dezember 2034
0147		102-09-0	201	Diphenylcarbonat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0148		102-39-6	202	(1,3-Phenylendioxy)diessigsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2028
0149		102-40-9	203	1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0150		102-60-3	204	N,N,N′,N′-Tetrakis (2-hydroxypropyl)ethylendiamin	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0151		103-11-7	206	2-Ethylhexylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0152		103-23-1	207	Bis(2-ethylhexyl)adipat	Zusatzstoff	Alle	900		(31)		31. Dezember 2034
0153		103-90-2	208	N-(4-Hydroxyphenyl) acetamid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0154		104-76-7	209	2-Ethyl-1-hexanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	1500				31. Dezember 2034
0155		105-08-8	210	1,4-Bis(hydroxymethyl) cyclohexan	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0156		105-38-4	211	Vinylpropionat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(1)		31. Dezember 2034
0157		105-60-2	212	Caprolactam	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Polymerisationshilfsmittel	Alle			(4)	Bei Verwendung für Beschichtungen nur für warmhärtende Beschichtungen.	31. Dezember 2034
0158		105-62-4	213	1,2-Propylenglycoldioleat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0159		106-14-9	214	12-Hydroxystearinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0160		106-31-0	215	Buttersäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0161		106-44-5	216	*p*-Kresol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0162		106-46-7	217	1,4-Dichlorbenzol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	600				31. Dezember 2028
0163		106-63-8	218	Isobutylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2034
0164		106-89-8	219	Epichlorhydrin	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA) im Fall einer Reaktion mit Wasser.	31. Dezember 2028
0165		106-91-2	220	2,3-Epoxipropylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	1,0			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA) im Fall einer Reaktion mit Wasser.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0166		106-97-8	221	Butan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0167		106-98-9	222	1-Buten	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0168		106-99-0	223	Butadien	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt.	31. Dezember 2028
0169		107-13-1	225	Acrylnitril	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1				31. Dezember 2028
0170		107-15-3	226	Ethylendiamin	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	600				31. Dezember 2034
0171		107-21-1	227	Ethylenglycol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(2)		31. Dezember 2034
0172		107-92-6	229	Buttersäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
0173		108-01-0	230	Dimethylaminoethanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	900				31. Dezember 2034
0174		108-05-4	231	Vinylacetat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	600				31. Dezember 2028
0175		108-24-7	232	Essigsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0176		108-30-5	233	Bernsteinsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0177		108-31-6	234	Maleinsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle			(3)		31. Dezember 2034
0178		108-39-4	235	*m*-Kresol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0179		108-45-2	236	1,3-Phenylendiamin	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Es gilt eine Nachweisgrenze von 0,1 µg/l.	31. Dezember 2028
0180		108-46-3	237	1,3-Dihydroxybenzol (Resorcinol)	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	120				31. Dezember 2034
0181		108-55-4	238	Glutarsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0182		108-78-1	239	2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin (Melamin)	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	125				31. Dezember 2028
0183		108-91-8	240	Cyclohexylamin	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Alle					31. Dezember 2028
0184		108-95-2	241	Phenol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	150				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0185		109-43-3	242	Dibutylsebacat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(31)		31. Dezember 2034
0186		109-53-5	243	Isobutylvinylether	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA) im Fall einer Reaktion mit Wasser.	31. Dezember 2034
0187		109-66-0	244	Pentan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0188		109-67-1	245	1-Penten	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034
0189		109-99-9	246	Tetrahydrofuran	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	30				31. Dezember 2028
0190		110-15-6	247	Bernsteinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0191		110-16-7	248	Maleinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle			(3)		31. Dezember 2034
0192		110-17-8	249	Fumarsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0193		110-30-5	250	N,N′-Ethylen-bis-stearamid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0194		110-31-6	251	N,N′-Ethylen-bis-oleamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0195		110-44-1	252	Sorbinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0196		110-60-1	253	1,4-Diaminobutan	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0197		110-63-4	254	1,4-Butandiol	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle			(29)		31. Dezember 2034
0198		110-88-3	255	Trioxan	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034
0199		110-94-1	256	Glutarsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0200		111-06-8	258	Palmitinsäurebutylester	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0201		111-14-8	259	Heptansäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0202		111-20-6	260	Sebacinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0203		111-40-0	261	Diethylentriamin	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034
0204		111-41-1	262	N-(2-Aminoethyl)ethanolamin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5			Nur für indirekten Kontakt mit Wasser, hinter einer PET-Schicht	31. Dezember 2028
0205		111-46-6	263	Diethylenglycol	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Alle			(2)		31. Dezember 2034
0206		111-66-0	264	1-Octen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	750				31. Dezember 2034
0207		111-87-5	265	1-Octanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0208		112-27-6	266	Triethylenglykol	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0209		112-30-1	267	1-Decanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0210		112-41-4	268	1-Dodecen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0211		112-60-7	269	Tetraethylenglycol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0212		112-80-1	270	Ölsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0213		112-84-5	271	Erucamid	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0214		112-85-6	272	Behensäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
0215		112-86-7	273	Erucasäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0216		112-96-9	274	Octadecylisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0217		115-07-1	275	Propylen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0218		115-11-7	276	Isobuten	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0219		115-27-5	277	Hexachlorendomethylentetrahydrophthalsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	0,1				31. Dezember 2034
0220		115-28-6	278	Hexachlorendomethylentetrahydrophthalsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	0,1				31. Dezember 2028
0221		115-77-5	279	Pentaerythrit	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2034
0222		115-96-8	280	Trichlorethylphosphat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	0,1				31. Dezember 2028
0223		116-14-3	281	Tetrafluorethylen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Bei Verwendung für Beschichtungen nur als Monomer für polymere Zusatzstoffe.	31. Dezember 2028
0224		116-15-4	282	Hexafluorpropylen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1		(38)		31. Dezember 2028
0225		117-81-7	283	Phthalsäure, Bis(2-ethylhexyl)ester (DEHP)	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	30		(31) (35)	Nur zur Verwendung als a) Weichmacher oder b) technisches Hilfsagens in Konzentrationen von bis zu 0,1 % im Produkt.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0226		119-36-8	284	Methylsalicylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	1500				31. Dezember 2028
0227		119-47-1	285	2,2′-Methylenbis (4-methyl-6-*tert*-butylphenol)	Zusatzstoff	Alle			(13)		31. Dezember 2028
0228		119-61-9	286	Benzophenon	Polymerisationshilfsmittel	Alle	30				31. Dezember 2028
0229		120-47-8	287	Ethyl-4-hydroxybenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0230		120-61-6	288	Dimethylterephthalat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0231		120-80-9	289	1,2-Dihydroxybenzol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	300				31. Dezember 2028
0232		121-79-9	290	Propylgallat	Zusatzstoff	Alle			(19)		31. Dezember 2034
0233		121-91-5	291	Isophthalsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle			(26)		31. Dezember 2034
0234		122-20-3	292	Triisopropanolamin	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Alle	250				31. Dezember 2034
0235		122-52-1	293	Triethylphosphit	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0236		123-28-4	294	Didodecylthiodipropionat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(14)		31. Dezember 2034
0237		123-31-9	295	1,4-Dihydroxybenzol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	30				31. Dezember 2028
0238		123-38-6	296	Propionaldehyd	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0239		123-62-6	297	Propionsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0240		123-72-8	298	Butyraldehyd	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0241		123-76-2	299	Lävulinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0242		123-86-4	300	Butylacetat	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0243		123-95-5	301	Stearinsäurebutylester	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
0244		123-99-9	302	Azelainsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0245		124-04-9	303	Adipinsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0246		124-07-2	304	Caprylsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
0247		124-09-4	305	Hexamethylendiamin	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	120				31. Dezember 2034
0248		124-26-5	306	Stearamid	Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0249		124-38-9	307	Kohlendioxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0250		126-13-6	308	Saccharoseacetatisobutyrat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0251		126-14-7	309	Saccharoseoctaacetat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0252		126-30-7	310	2,2-Dimethyl-1,3-propandiol (Neopentylglycol)	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5 - ausgedrückt als Mono- und Diethylenglycol				31. Dezember 2034
0253		126-58-9	311	Dipentaerythritol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0254		126-98-7	312	Methacrylnitril	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1				31. Dezember 2034
0255		127-63-9	313	Diphenylsulfon	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	150				31. Dezember 2034
0256		127-91-3	314	β-Pinen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0257		128-37-0	315	2,6-Di-*tert*-butyl-*p*-kresol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	150	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0258		131-17-9	316	Diallylphthalat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1				31. Dezember 2034
0259		131-53-3	317	2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(8)		31. Dezember 2034
0260		131-56-6	318	2,4-Dihydroxybenzophenon	Polymerisationshilfsmittel	Alle			(8)		31. Dezember 2034
0261		131-57-7	319	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(8)		31. Dezember 2034
0262		136-60-7	320	Butylbenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0263		137-66-6	321	Ascorbylpalmitat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0264		140-88-5	323	Ethylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2034
0265		141-22-0	324	Rizinolsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2100				31. Dezember 2028
0266		141-32-2	325	*n*-Butylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle, außer Kautschuk			(21)		31. Dezember 2034
0267		141-43-5	326	2-Aminoethanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Nur für indirekten Kontakt mit Wasser, hinter einer PET-Schicht, außer bei Verwendung für Beschichtungen.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0268		141-78-6	327	Ethylacetat	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2034
0269		141-82-2	328	Malonsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0270		142-62-1	329	Hexansäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
0271		143-07-7	330	Laurinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0272		143-08-8	331	1-Nonanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0273		143-28-2	332	Oleylalkohol	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0274		144-62-7	333	Oxalsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	300				31. Dezember 2034
0275		151-56-4	334	Ethylenimin	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1				31. Dezember 2028
0276		301-02-0	335	Oleamid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0277		334-48-5	336	*n*-Decansäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0278		345-92-6	337	4,4'-Difluorbenzophenon	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0279		373-49-9	338	Palmitoleinsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
0280		409-21-2	339	Siliciumcarbid	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
0281		461-58-5	340	Dicyandiamid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	3000				31. Dezember 2034
0282		498-66-8	341	Bicyclo[2.2.1]hept-2-en	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0283		502-44-3	342	Caprolacton	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(28)		31. Dezember 2034
0284		504-63-2	343	1,3-Propandiol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0285		505-65-7	344	1,4-Butandiolformal	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5		(15) (29)		31. Dezember 2034
0286		506-30-9	345	Arachinsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
0287		514-10-3	346	Abietinsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0288		528-44-9	347	Trimellithsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(20)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0289		544-63-8	348	Myristinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0290		552-30-7	349	Trimellithsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(20)		31. Dezember 2034
0291		557-59-5	350	Lignocerinsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0292		563-45-1	351	3-Methyl-1-buten	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	0,1			Nur zur Verwendung in Polypropylen. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2028
0293		576-26-1	352	2,6-Dimethylphenol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0294		584-09-8	353	Rubidiumcarbonat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	600				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0295		584-84-9	354	2,4-Toluoldiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0296		585-07-9	355	*tert*-Butylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0297		592-41-6	356	1-Hexen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	150				31. Dezember 2034
0298		599-64-4	358	4-Cumylphenol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0299		611-99-4	359	4,4'-Dihydroxybenzophenon	Polymerisationshilfsmittel	Alle			(8)		31. Dezember 2034
0300		620-67-7	360	Glycerintriheptanoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0301		629-11-8	361	1,6-Hexandiol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0302		630-08-0	362	Kohlenmonoxid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0303		646-06-0	363	1,3-Dioxolan	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0304		689-12-3	365	Isopropylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2028
0305		691-37-2	366	4-Methyl-1-penten	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0306		693-23-2	367	*n*-Dodecandisäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0307		693-36-7	368	Dioctadecylthiodipropionat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(14)		31. Dezember 2034
0308		693-57-2	369	12-Aminododecansäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0309		760-93-0	370	Methacrylsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0310		818-61-1	371	Ethylenglycolmonoacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2034
0311		822-06-0	372	Hexamethylendiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0312		840-65-3	373	Dimethylnaphthalin–2,6-dicarboxylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0313		868-77-9	374	Ethylenglycolmonomethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0314		872-05-9	375	1-Decen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0315		872-50-4	376	N-Methylpyrrolidon	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	3000				31. Dezember 2028
0316		919-30-2	377	3-Aminopropyltriethoxysilan	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5			Extrahierbare Rückstände an 3-Aminopropyltriethoxysilan im Falle einer Verwendung für die reaktive Oberflächenbehandlung anorganischer Füllstoffe unter 3 mg/kg Füllstoff. MTC_{tap} = 2,5 µg/l für die Oberflächenbehandlung von Materialien und Produkten.	31. Dezember 2034
0317		923-02-4	378	N-Methylolmethacrylamid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0318		924-42-5	379	N-Methylolacrylamid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0319		925-60-0	380	Propylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2028
0320		931-88-4	381	Cycloocten	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2028
0321		947-04-6	382	Laurolactam	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034
0322		948-65-2	383	2-Phenylindol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	750				31. Dezember 2028
0323		991-84-4	384	2,4-Bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-*tert*-butylanilino)-1,3,5-triazin	Zusatzstoff	Alle	1500	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0324		999-61-1	385	2-Hydroxypropylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5 - berechnet als Summe aus 2-Hydroxypropylacrylat und 2-Hydroxyisopropylacrylat.			Kann einen Massenanteil von bis zu 25 % 2-Hydroxyisopropylacrylat (CAS-Nr. 2918-23-2) enthalten. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0325		1034-01-1	386	Octylgallat	Zusatzstoff	Alle			(19)		31. Dezember 2028
0326		1072-63-5	387	1-Vinylimidazol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2028
0327		1120-36-1	388	1-Tetradecen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0328		1141-38-4	389	2,6-Naphthalindicarbonsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034
0329		1166-52-5	390	Dodecylgallat	Zusatzstoff	Alle			(19)		31. Dezember 2028
0330		1187-93-5	391	Perfluormethyl-perfluorvinylether	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe, Beschichtungen, Kautschuk	0,1		(38)	Nur zur Verwendung in — Beschichtungen oder — Kautschuk oder – Fluor- und Perfluorpolymeren, die für die Verwendung in Produkten mit einem CF (Oberflächen-Volumen-Verhältnis) von ≤ 0,0067 dm^{-1} bestimmt sind.	31. Dezember 2028
0331		1241-94-7	392	Diphenyl-2-ethylhexylphosphat	Zusatzstoff	Alle	120				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0332		1302-78-9	393	Bentonit	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0333		1305-62-0	394	Calciumhydroxid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0334		1305-78-8	395	Calciumoxid	Zusatzstoff Polymerisationshilfsmittel	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0335		1309-42-8	396	Magnesiumhydroxid	Zusatzstoff	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0336		1309-48-4	397	Magnesiumoxid	Zusatzstoff Polymerisationshilfsmittel	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0337		1309-64-4	398	Antimontrioxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Antimon siehe Anhang V.		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0338		1310-58-3	399	Kaliumhydroxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0339		1310-73-2	400	Natriumhydroxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0340		1313-82-2	401	Natriumsulfid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0341		1314-13-2	402	Zinkoxid	Zusatzstoff Polymerisationshilfsmittel	Alle			Für Zink siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0342		1314-98-3	403	Zinksulfid	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Zusatzstoff	Alle			Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0343		1317-33-5	404	Molybdändisulfid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0344		1321-74-0	405	Divinylbenzol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1 – berechnet als Summe aus Divinylbenzol und Ethylvinylbenzol.			Kann einen Massenanteil von bis zu 45 % Ethylvinylbenzol enthalten. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2034
0345		1323-39-3	406	1,2-Propylenglykolmonostearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0346		1330-80-9	408	1,2-Propylenglycolmonooleat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0347		1332-58-7	410	Kaolin	Zusatzstoff	Alle				Partikel sind nur in einer Stärke von weniger als 100 nm zulässig, wenn sie mit einem Massenanteil bis zu 12 % in die aus Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (EVOH) bestehende innere Schicht einer mehrschichtigen Struktur eingearbeitet sind, wobei die Schicht in direktem Kontakt mit dem Trinkwasser als funktionelle Barriere die Migration von Partikeln in das Wasser verhindert. Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0348		1333-86-4	411	Ruß	Zusatzstoff	Alle		Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe MTC_{tap} = 0,1 µg/l		Primärpartikel von 10-300 nm, aggregiert zu 100-1 200 nm, die Agglomerate von 300 nm-mm bilden können Toluollösliche Substanzen: maximal 0,1 %, bestimmt nach ISO-Methode 6209. UV-Absorption des Cyclohexanextrakts bei 386 nm: < 0,02 AU für eine Zelle von 1 cm oder < 0,1 AU für eine Zelle von 5 cm, bestimmt mit einer allgemein anerkannten Analysemethode. Benzo(a)pyrengehalt: max. 0,25 mg/kg Ruß. Höchstwert für die Verwendung von Ruß in Kunststoffen: Massenanteil von 2,5 %	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0349		1335-23-5	412	Kupferjodid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(6) Für Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
0350		1336-21-6	413	Ammoniumhydroxid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Ammonium siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0351		1338-39-2	414	Sorbitanmonolaurat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0352		1338-41-6	415	Sorbitanmonostearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0353		1338-43-8	416	Sorbitanmonooleat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0354		1343-98-2	417	Kieselsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0355		1344-28-1	418	Aluminiumoxid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Aluminium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0356		1401-55-4	419	Gerbsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Die JECFA-Spezifikationen sind einzuhalten.	31. Dezember 2034
0357		1459-93-4	420	Dimethylisophthalat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0358		1477-55-0	421	1,3-Benzoldimethanamin	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(33)		31. Dezember 2034
0359		1533-45-5	422	4,4'-Bis(2-benzoxazolyl) stilben	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0360		1623-05-8	423	Perfluorpropyl-perfluorvinylether	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5		(38)		31. Dezember 2028
0361		1647-16-1	424	1,9-Decadien	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2028
0362		1663-39-4	425	*tert*-Butylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0363		1675-54-3	426	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether	Monomer oder anderer Reaktant (Harz)	Alle	450 - ausgedrückt als BADGE und seine Hydroliseprodukte	BADGE-Chlorhydrine MTC_{tap} = 50 µg/l. Bisphenol A MTC_{tap} = 2,5 µg/l Epichlorhydrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(49)	Im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1895/2005 der Kommission (ABl. L 302 vom 19.11.2005, S. 28).	31. Dezember 2034
0364		1679-51-2	427	4-(Hydroxymethyl)-1-cyclohexen	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2028
0365		1709-70-2	428	1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzyl)benzol	Zusatzstoff	Alle		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0366		1761-71-3	429	Bis(4-aminocyclohexyl) methan	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0367		1843-03-4	430	1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-*tert*-butylphenyl)butan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2034
0368		1843-05-6	431	2-Hydroxy-4-*n*-octyloxybenzophenon	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(8)		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0369		2035-75-8	432	Adipinsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0370		2082-79-3	433	Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl) propionat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0371		2082-81-7	434	1,4-Butandioldimethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0372		2123-24-2	435	Caprolactam, Natriumsalz	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(4)		31. Dezember 2034
0373		2146-71-6	436	Vinyllaurat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0374		2156-97-0	437	Dodecylacrylat		Alle	2,5				31. Dezember 2034
0375		2162-74-5	438	Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5 - berechnet als Summe aus Bis(2,6-diisopropylphenyl) carbodiimid und seinem Hydrolyseprodukt 2,6-Diisopropylanilin.				31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0376		2177-70-0	439	Phenylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0377		2210-28-8	440	Propylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2028
0378		2315-68-6	441	Propylbenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0379		2425-79-8	442	1,4-Butandiol-bis (2,3-epoxypropyl)ether	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Epoxygruppe. Die Molekülmasse der Epoxygruppe ist 43 Da. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA) im Fall einer Reaktion mit Wasser.	31. Dezember 2034
0380		2432-99-7	443	11-Aminoundecansäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2034
0381		2440-22-4	444	2-(2′-Hydroxy-5′-methylphenyl)benzotriazol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(12)		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0382		2466-09-3	445	Pyrophosphorsäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0383		2495-35-4	446	Benzylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2034
0384		2495-37-6	447	Benzylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2034
0385		2499-59-4	448	*n*-Octylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2028
0386		2500-88-1	449	Dioctadecyldisulfid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0387		2561-88-8	450	Sebacinsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0388		2682-20-4	451	2-Methyl-4-isothiazolin-3-on	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	25			Nur zur Verwendung in wässrigen Polymerdispersionen und -emulsionen	31. Dezember 2034
0389		2725-22-6	452	2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-*n*-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0390		2768-02-7	453	Trimethoxyvinylsilan	Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	2,5			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0391		2855-13-2	454	1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	300				31. Dezember 2034
0392		2867-47-2	455	2-(Dimethylamino)-ethylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1				31. Dezember 2034
0393		2998-08-5	456	*sec*-Butylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(21)		31. Dezember 2028
0394		2998-18-7	457	*sec*-Butylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2028
0395		3061-75-4	458	Behenamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0396		3135-18-0	459	Dioctadecyl–3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzylphosphonat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0397		3173-53-3	460	Cyclohexylisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0398		3173-72-6	461	1,5-Naphtalindiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0399		3195-78-6	462	*N*-Vinyl-*N*-methylacetamid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	1,0				31. Dezember 2034
0400		3290-92-4	463	1,1,1-Trimethylolpropan-trimethacrylat	Polymerisationshilfsmittel	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0401		3293-97-8	464	2-Hydroxy-4-*n*-hexyloxybenzophenon	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(8)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0402		3333-62-8	465	7-[2*H*-Naphtho-(1,2-D) triazol-2-yl]-3-phenylcumarin	Zusatzstoff	Alle				Es gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0403		3648-18-8	466	Di-*n*-octylzinndilaurat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2028
0404		3825-26-1	~~468~~	Perfluoroctansäure, Ammoniumsalz	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(38) (39)	Nur zur Verwendung bei Mehrweggegenständen, die bei hohen Temperaturen gesintert werden.	31. Dezember 2028
0405		3864-99-1	469	2-(2'-Hydroxy-3,5'-di-*tert*-butylphenyl)-5-chlorbenzotriazol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.	(12)		31. Dezember 2028
0406		3896-11-5	470	2-(2′-Hydroxy-3′-*tert*-butyl-5′-methylphenyl)-5-chlorbenzotriazol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(12)		31. Dezember 2034
0407		3965-55-7	471	Dimethyl-5-sulfoisophthalat, Mononatriumsalz	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0408		4066-02-8	472	2,2′-Methylenbis (4-methyl-6-cyclohexyl-phenol)	Zusatzstoff	Alle			(5)		31. Dezember 2034
0409		4074-90-2	473	Divinyladipat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 5 mg/kg im Produkt. Nur zur Verwendung als Comonomer Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2028
0410		4098-71-9	475	1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0411		4128-73-8	476	Diphenylether-4,4'-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2028
0412		4130-42-1	477	2,6-Di-*tert*-butyl-4-ethylphenol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	240	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.		Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2028
0413		4191-73-5	478	Isopropyl-4-hydroxybenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0414		4196-95-6	479	Azelainsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0415		4221-80-1	480	2,4-Di-*tert*-butylphenyl-3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0416		4422-95-1	481	1,3,5-Benzoltricarbonsäuretrichlorid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5 - ausgedrückt als 1,3,5-Benzoltricarbonsäure				31. Dezember 2037
0417		4655-34-9	482	iso-Propylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(22)		31. Dezember 2028
0418		4724-48-5	483	*n*-Octylphosphonsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0419		4767-03-7	484	2,2-Bis(hydroxymethyl) propionsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Trinkwasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht. Bei Verwendung für Beschichtungen nur als Monomer für polymere Zusatzstoffe.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0420		5124-30-1	485	Dicyclohexylmethan-4,4'-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0421		5136-44-7	486	Ethylen-N-palmitamid-N′-stearamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0422		5232-99-5	487	2-Cyano-3,3-diphenylethylacrylat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0423		5518-18-3	488	N,N′-Ethylen-bis-palmitamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0424		5873-54-1	490	Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0425		6182-11-2	491	1,2-Propylenglycoldistearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0426		6197-30-4	492	2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäure, 2-ethylhexylester	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0427		6200-40-4	493	Bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammoniumchlorid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	90				31. Dezember 2028
0428		6303-21-5	494	Hypophosphorige Säure	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0429		6642-31-5	495	6-Amino-1,3-dimethyluracil	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0430		6683-19-8	496	Pentaerythritol-tetrakis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat]	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0431		6846-50-0	497	2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandioldiisobutyrat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen	250			Nur zur Verwendung in Beschichtungen.	31. Dezember 2034
0432		6864-37-5	498	3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethan	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung in Polyamiden.	31. Dezember 2034
0433		6915-15-7	499	Apfelsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle				Im Fall der Verwendung als Monomer nur als Comonomer in aliphatischen Polyestern bis zu einem maximalen Stoffmengenanteil von 1 % zu verwenden, außer bei Verwendung für Beschichtungen.	31. Dezember 2034
0434		7128-64-5	500	2,5-Bis(5-*tert*-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	30			Es gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0435		7456-68-0	502	4,4'-Oxybis(benzolsulfonylazid)	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0436		7585-39-9	503	β-Dextrin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0437		7631-90-5	505	Natriumbisulfit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(18)		31. Dezember 2034
0438		7632-00-0	506	Natriumnitrit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	30				31. Dezember 2034
0439		7647-01-0	507	Salzsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0440		7647-15-6	508	Natriumbromid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0441		7664-38-2	509	Phosphorsäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0442		7664-41-7	510	Ammoniak	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle			Für Ammonium siehe Anhang V.		31. Dezember 2037
0443		7681-11-0	512	Kaliumiodid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(6)		31. Dezember 2034
0444		7681-82-5	513	Natriumiodid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(6)		31. Dezember 2034
0445		7757-83-7	516	Natriumsulfit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(18)	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0446		7758-02-3	517	Kaliumbromid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0447		7782-42-5	521	Graphit	Zusatzstoff	Alle		Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe MTC_{tap} = 0,1 µg/l		Grafite gemäß EUPL-Nummer 2039, Anhang IV.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0448		7782-50-5	522	Chlor	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0449		7787-70-4	523	Kupferbromid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(6) Für Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0450		8001-22-7	524	Sojaöl	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0451		8001-39-6	525	Japanwachs	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0452		8001-75-0	526	Ceresin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0453		8001-79-4	527	Rizinusöl	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Alle					31. Dezember 2028
0454		8002-43-5	528	Lecithin	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2037
0455		8002-53-7	529	Montanwachs	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0456		8006-44-8	530	Candelillawachs	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0457		8012-89-3	531	Bienenwachs	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0458		8013-07-8	532	Sojaöl, epoxidiertes	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	1500		(31)	Oxiran < 8 %, Jodzahl < 6	31. Dezember 2034
0459		8015-86-9	533	Carnaubawachs	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0460		8017-16-1	534	Polyphosphorsäuren	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0461		8050-09-7	535	Kolophonium	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0462		8050-15-5	536	Kolophonium, hydriertes, Ester mit Methanol	Zusatzstoff	Alle, außer Kautschuk					31. Dezember 2034
0463		8050-26-8	537	Kolophonium, Ester mit Pentaerythritol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0464		8050-31-5	538	Kolophonium, Ester mit Glycerin	Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0465		8052-10-6	539	Tallölharz	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0466		8062-15-5	540	Lignosulfonsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	12			Nur zur Verwendung als Dispergiermittel für Kunststoffdispersionen,	31. Dezember 2028
0467		9000-01-5	541	Gummi arabicum	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0468		9000-11-7	542	Carboxymethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0469		9000-16-2	543	Dammar	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0470		9000-30-0	544	Guargummi	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0471		9000-65-1	545	Tragantgummi	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0472		9000-69-5	546	Pektin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0473		9000-70-8	547	Gelatine	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0474		9000-71-9	548	Casein	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0475		9002-88-4	549	Polyethylenwachs	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl) Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0476		9003-07-0	550	Polypropylenwachs	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0477		9003-39-8	552	Polyvinylpyrrolidon	Monomer oder anderer Reaktant	Alle				Der Stoff erfüllt die Reinheitskriterien gemäß der Richtlinie 2008/84/EG der Kommission.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0478		9004-34-6	553	Cellulose	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2037
0479		9004-36-8	554	Celluloseacetobutyrat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0480		9004-57-3	555	Ethylcellulose	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
0481		9004-58-4	556	Ethylhydroxyethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0482		9004-59-5	557	Methylethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0483		9004-62-0	558	Hydroxyethylcellulose	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0484		9004-64-2	559	Hydroxyethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0485		9004-65-3	560	Methylhydroxypropylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0486		9004-67-5	561	Methylcellulose	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
0487		9004-70-0	562	Nitrocellulose	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0488		9004-97-1	563	Polyethylenglycolmonoricinoleat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2100				31. Dezember 2028
0489		9005-25-8	564	Lebensmittelstärke	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0490		9005-27-0	565	Hydroxyethylstärke	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0491		9005-32-7	566	Alginsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0492		9005-37-2	567	1,2-Propylenglycolalginat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0493		9005-64-5	568	Polyethylenglycolsorbitanmonolaurat	Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0494		9005-65-6	569	Polyethylenglycolsorbitanmonooleat	Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0495		9005-66-7	570	Polyethylenglycolsorbitanmonopalmitat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0496		9005-67-8	571	Polyethylenglycolsorbitanmonostearat	Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0497		9005-70-3	572	Polyethylenglycolsorbitantrioleat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0498		9005-71-4	573	Polyethylenglycolsorbitantristearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0499		9006-04-6	574	Naturkautschuk	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle				Zur Verwertung und Koagulation von Naturkautschuk können Ammoniak, Ameisensäure, Essigsäure und Natriumbisulfit verwendet werden. Andere dem Naturkautschuk zugesetzte Stoffe müssen in der Positivliste aufgeführt werden.	31. Dezember 2028
0500		9032-42-2	576	Hydroxyethylmethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0501		9044-17-1	577	Isobutylen-Buten-Copolymer	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0502		9046-01-9	578	Polyethylenglycoltridecyletherphosphat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250			Polyethylenglycol (EO < 11)tridecyletherphosphat (mono- und dialkylester) mit einem Gehalt von höchstens 10 % Polyethylenglycol (EO < 11)tridecylether	31. Dezember 2028
0503		9049-76-7	579	Hydroxypropylstärke	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0504		10016-20-3	580	α-Dextrin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0505		10022-31-8	581	Bariumnitrat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Barium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0506		10039-33-5	582	Di-*n*-octylzinn-bis (2-ethylhexylmaleinat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2034
0507		10043-11-5	583	Bornitrid	Zusatzstoff	Alle			Für Bor siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2037
0508		10043-35-3	584	Borsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle			Für Bor siehe Anhang V.		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0509		10094-45-8	587	Octadecylerucamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2034
0510		10436-08-5	589	*cis*-11-Eicosenamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0511		10595-80-9	590	2-Sulfoethylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2034
0512		10605-09-1	591	Ascorbylstearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0513		11097-59-9	592	Aluminium-Magnesium-hydroxycarbonat	Zusatzstoff	Alle			Für Aluminium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0514		11132-73-3	595	Lignocellulose	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0515		11138-66-2	596	Xanthan-Gummi	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0516		12001-26-2	597	Glimmer	Zusatzstoff	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0517		12007-55-5	599	Bariumtetraborat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Barium und Bor siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
0518		12072-90-1	600	Hydromagnesit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0519		12124-97-9	601	Ammoniumbromid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Ammonium siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
0520		12198-93-5	602	Ozocerit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0521		12269-78-2	603	Pyrophyllit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0522		12304-65-3	604	Hydrotalcit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0523		12542-30-2	605	Dicyclopentenylacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2034
0524		13003-12-8	608	4,4′-Butyliden-bis(6-*tert*-butyl-3-methylphenyl-ditridecylphosphit)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300				31. Dezember 2034
0525		13445-56-2	609	Pyrophosphorige Säure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0526		13560-49-1	611	Diester von 3-Aminocrotonsäure mit Thiobis (2-hydroxyethyl)ether	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0527		13811-50-2	612	*N,N'*-Divinyl-2-imidazolidinon	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA) im Fall einer Reaktion mit Wasser.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0528		13983-17-0	613	Wollastonit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0529		14464-46-1	614	Cristobalit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0530		14807-96-6	615	Talkum	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0531		14808-60-7	616	Quarz	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0532		15214-89-8	617	2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0533		15535-79-2	618	Di-*n*-octylzinnthioglycolat	Polymerisationshilfsmittel	Alle			(10)		31. Dezember 2034
0534		15571-58-1	619	Di-*n*-octylzinn-bis (2-ethylhexylthioglycolat)	Polymerisationshilfsmittel	Alle			(10)		31. Dezember 2028
0535		15571-60-5	620	Di-*n*-octylzinndimaleinat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0536		16219-75-3	621	5-Ethylidenbicyclo [2.2.1]hept-2-en	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode für die Migrationsprüfung zur Verfügung steht. Nur zur Verwendung in Produkten mit einem CF (Oberflächen-Volumen-Verhältnis) von ≤ $2dm^{-1}$.	31. Dezember 2034
0537		16260-09-6	622	Oleylpalmitamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2034
0538		16389-88-1	623	Dolomit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0539		16712-64-4	624	6-Hydroxy-2-naphtalincarbonsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0540		18641-57-1	626	Glycerin-tribehenat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0541		19569-21-2	627	Huntit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0542		20427-58-1	628	Zinkhydroxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Zink siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0543		21645-51-2	629	Aluminiumhydroxid	Zusatzstoff	Alle			Für Aluminium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0544		22788-19-8	630	1,2-Propylenglycoldilaurat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0545		23128-74-7	631	1,6-Hexamethylen-bis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamid]	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2250	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0546		23676-09-7	632	Ethyl-4-ethoxybenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	180				31. Dezember 2028
0547		23949-66-8	633	2-Ethoxy-2'-ethyloxanilid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	1500				31. Dezember 2034
0548		24800-44-0	634	Tripropylenglycol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0549		25134-51-4	636	2-Ethylhexylacrylat-Acrylsäure, Copolymer	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5 - ausgedrückt als 2-Ethylhexylacrylat		(21)		31. Dezember 2037
0550		25151-96-6	637	Pentaerythritdioleat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0551		25322-69-4	639	Polypropylenglycol	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Alle					31. Dezember 2034
0552		25359-91-5	640	Formaldehyd-1-naphthol, Copolymer	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0553		25736-61-2	642	Maleinsäureanhydrid-Styrol-Copolymer, Natriumsalz	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Die Fraktion mit einer Molekülmasse unter 1 000 Da darf einen Massenanteil von 0,05 % nicht übersteigen.	31. Dezember 2037
0554		26266-57-9	643	Sorbitanmonopalmitat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0555		26266-58-0	644	Sorbitantrioleat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0556		26401-86-5	645	Mono-*n*-octylzinn-tris (isooctylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(11)		31. Dezember 2034
0557		26401-97-8	646	Di-*n*-octylzinn-bis(isooctylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2034
0558		26402-23-3	647	Glycerinmonohexanoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0559		26402-26-6	648	Glycerinmonooctanoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0560		26427-07-6	649	Dibutylthiostannonsäure, Polymer	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Moleküleinheit = $(C_8H_{18}S_3Sn_2)_n$ (n = 1,5-2).	31. Dezember 2034
0561		26636-01-1	650	Dimethylzinn-bis(isooctylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(9)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0562		26658-19-5	651	Sorbitantristearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0563		26741-53-7	652	Bis(2,4-di-*tert*-butylphenyl)pentaerythritoldiphosphit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	30	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0564		26747-90-0	653	2,4-Toluoldiisocyanatdimer	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0565		26836-47-5	654	Sorbitolmonostearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0566		26896-48-0	655	Tricyclodecandimethanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0567		26914-43-2	656	Styrolsulfonsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0568		27107-89-7	657	Mono-*n*-octylzinn-tris (2-ethylhexylthioglycolat)	Polymerisationshilfsmittel	Alle			(11)		31. Dezember 2034
0569		27176-87-0	658	Dodecylbenzolsulfonsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	1500				31. Dezember 2034
0570		27194-74-7	659	1,2-Propylenglycolmonolaurat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0571		27458-90-8	660	Di-*tert*-dodecyldisulfid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0572		27676-62-6	661	1,3,5-Tris(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1*H*,3*H*,5*H*)-trion	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0573		27955-94-8	662	1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethan	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	0,25			Nur zur Verwendung in Polycarbonaten, außer bei Verwendung für Beschichtungen.	31. Dezember 2034
0574		28290-79-1	663	Linolensäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0575		28931-67-1	664	Copolymer aus Trimethylolpropan-trimethacrylat und Methylmethacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0576		29013-28-3	665	1,2-Propylenglykolmonopalmitat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0577		29116-98-1	666	Sorbitandioleat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0578		29204-02-2	667	Gadoleinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0579		29894-35-7	668	Polyglycerinricinoleat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0580		30233-64-8	669	Glycerinmonobehenat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0581		30899-62-8	670	Glycerinmonolauratdiacetat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(31)		31. Dezember 2034
0582		31570-04-4	671	Tris(2,4-di-*tert*-butylphenyl)phosphit	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0583		31831-53-5	672	Polyester aus 1,4-Butandiol mit Caprolacton	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(28) (29)	Die Fraktion mit einer Molekülmasse unter 1 000 Da darf einen Massenanteil von 0,5 % nicht übersteigen.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0584		32509-66-3	673	Ethylenglycol-bis[3,3-bis(3-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrat]	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300				31. Dezember 2034
0585		32647-67-9	674	Dibenzylidensorbit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0586		32687-78-8	675	*N,N'*-Bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazid	Zusatzstoff	Alle	750	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0587		33568-99-9	676	Di-*n*-octylzinn-bis(isooctylmaleinat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2028
0588		33587-20-1	677	1,2-Propylenglycoldipalmitat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0589		35074-77-2	678	1,6-Hexamethylen-bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	Zusatzstoff	Alle	300	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0590		35958-30-6	679	1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-*tert*-butylphenyl)ethan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0591		36443-68-2	680	Triethylenglykol-bis [3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl) propionat]	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	450				31. Dezember 2034
0592		36653-82-4	681	1-Hexadecanol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
0593		37205-99-5	682	Ethylcarboxymethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0594		37206-01-2	683	Methylcarboxymethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0595		37244-96-5	684	Nephelinsyenit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0596		37296-97-2	685	Magnesium-Natrium-Fluoridsilikat	Zusatzstoff	Alle			Für Fluorid siehe Anhang V.	Darf nur in denjenigen Schichten mehrschichtiger Materialien verwendet werden, die nicht unmittelbar mit Wasser in Kontakt kommen, außer bei Verwendung für Beschichtungen.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	
0597		37353-59-6	686	Hydroxymethylcellulose	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0598		38103-06-9	687	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan-bis(phthalsäureanhydrid)	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0599		38613-77-3	688	Tetrakis(2,4-di-*tert*-butylphenyl)-4,4'biphenylendiphosphonit	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	900				31. Dezember 2028
0600		40601-76-1	689	1,3,5-Tris(4-*tert*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1*H*,3*H*,5*H*)-trion	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0601		41484-35-9	690	Thiodiethanol-bis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	Zusatzstoff	Alle	120	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0602		47465-97-4	691	3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-indolinon	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	90				31. Dezember 2028
0603		52047-59-3	692	2-(4-Dodecylphenyl) indol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	3,0				31. Dezember 2028
0604		54140-20-4	693	Sorbitantripalmitat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0605		54276-35-6	694	Sulfopropylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2028
0606		54849-38-6	695	Monomethylzinn-tris (isooctylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(9)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0607		57569-40-1	696	Diester von Terephthalsäure mit 2,2'-Methylen-bis (4-methyl-6-*tert*-butylphenol)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(13)		31. Dezember 2028
0608		57583-34-3	697	Monomethylzinn-tris (ethylhexylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(9)		31. Dezember 2028
0609		57583-35-4	698	Dimethylzinn-bis(ethylhexylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(9)		31. Dezember 2028
0610		58446-52-9	699	Stearoylbenzoylmethan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0611		61167-58-6	700	2-*tert*-Butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300				31. Dezember 2034
0612		61269-61-2	701	N,N′-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)hexamethylendiamin-1,2-dibromethan, Copolymer	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	120				31. Dezember 2037
0613		61752-68-9	702	Sorbitantetrastearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0614		61788-47-4	703	Kokosfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
0615		61788-85-0	704	Ester von Polyethylenglycol mit hydriertem Rizinusöl	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
0616		61788-89-4	705	Dimere von ungesättigten Fettsäuren (C_{18}), nicht hydriert, destilliert und nicht destilliert	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle			(17)	Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2034
0617		61790-12-3	706	Tallölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
0618		61790-53-2	707	Diatomeenerde	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0619		61791-12-6	708	Ester von Polyethylenglycol mit Rizinusöl	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	2100				31. Dezember 2034
0620		62568-11-0	709	Sorbitanmonobehenat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0621		63397-60-4	710	Bis(2-carbobutoxyethyl) zinn-bis(isooctylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	900				31. Dezember 2028
0622		63438-80-2	711	(2-Carbobutoxyethyl) zinn-tris(isooctylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	1500				31. Dezember 2028
0623		64147-40-6	712	Rizinusöl, dehydriert	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Alle					31. Dezember 2034
0624		~~64365-11-3~~ ~~7440-44-0~~	~~713~~	~~Aktivkohle~~	~~Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren~~	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in PET mit höchstens 10 mg/kg Polymer. Es gelten die gleichen Reinheitsanforderungen wie für Pflanzenkohle (E 153) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission, mit Ausnahme des Aschegehalts, der bis zu 10 % (w) betragen kann	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0625		64365-17-9	714	Kolophonium, hydriert, Ester mit Pentaerythrit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0626		65140-91-2	715	Monoethyl–3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxy-benzylphosphonat, Calciumsalz	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0627		65447-77-0	716	1-(2-Hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-dimethylsuccinat, Copolymer	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	1 500				31. Dezember 2037
0628		65997-06-0	717	Kolophonium, hydriert	Zusatzstoff	Alle, außer Kautschuk					31. Dezember 2034
0629		65997-13-9	718	Kolophonium, hydriert, Ester mit Glycerin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0630		66822-60-4	719	N-Methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-carboxymethylammoniumchlorid, Natriumsalz-Octadecylmethacrylat-Ethylmethacrylat-Cyclohexylmethacrylat-N-Vinyl-2-pyrrolidon, Copolymere	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0631		67649-65-4	720	Mono-*n*-dodecylzinn-tris (isooctylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(24)		31. Dezember 2028
0632		67845-93-6	721	Hexadecyl–3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzoat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0633		68308-53-2	722	Sojafettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Alle					31. Dezember 2028
0634		68412-29-3	723	Stärke, hydrolysiert	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028
0635		68425-17-2	724	Sirupe, hydrolysierte Stärke, hydriert	Monomer oder anderer Reaktant	Alle				Gemäß den Reinheitskriterien für Maltitsirup E 965 ii nach der Richtlinie 2008/60/EG der Kommission	31. Dezember 2034
0636		68442-12-6	726	Reaktionsprodukte von 2-Mercaptoethyloleat mit Dichlordimethylzinn, Natriumsulfid und Trichlormethylzinn	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(9)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0637		68442-85-3	727	Cellulose, regeneriert	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
0638		68515-49-1 26761-40-0	729	Phthalsäure, Diester mit primären, gesättigten C_9-C_{11}- Alkoholen, über 90 % C_{10} (DNIP)	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(25) (31)	Nur zur Verwendung als a) Weichmacher oder b) technisches Hilfsagens in Konzentrationen von bis zu 0,1 % im Produkt Nicht in Kombination mit Stoffen der EUPL-Nummern 0103, 0105, 0225 oder mit Diisobutylphthalat (Synonyme: 1,2-Bis (2-methylpropyl)benzol-1,2-dicarboxylat oder „DIBP“) mit der CAS-Nr. 84-69-5 zu verwenden.	31. Dezember 2037
0639		68554-70-1	730	Methylsilsesquioxan	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl) Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Restmonomer in Methylsilsesquioxan: < 1 mg Methyltrimethoxysilan/kg Methylsilsesquioxan	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0640		68564-88-5	731	*N*-Heptylaminoundecansäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0641		68610-51-5	732	*p*-Kresol-dicyclopentadien-isobutylen, Copolymer	(polymerer) Zusatzstoff	Alle	250				31. Dezember 2034
0642		68783-41-5	733	Dimere von ungesättigten Fettsäuren (C_{18}), hydriert, destilliert und nicht destilliert	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle			(17)	Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt stehende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2034
0643		68951-50-8	735	Bis(polyethylenglycol) hydroxymethyl-phosphonat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	30				31. Dezember 2028
0644		69226-44-4	736	Di-*n*-octylzinn-ethylenglycol-bis(thioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2037
0645		70142-34-6	737	Polyethylenglycol-30-dipolyhydroxystearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0646		70321-86-7	738	2-[2-Hydroxy-3,5-bis (1,1-dimethylbenzyl)phenyl]benzotriazol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	75				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0647		70331-94-1	739	2,2'-Oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0648		71878-19-8	740	Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]-hexamethylen-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	150				31. Dezember 2028
0649		78301-43-6	742	2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro-[5.1.11.2]-heneicosan-21-on, Polymer	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2037
0650		79072-96-1	743	Bis(4-ethylbenzyliden) sorbit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0651		80181-31-3	744	3-Hydroxybuttersäure-3-Hydroxyvaleriansäure-Copolymer	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(34)	Der Stoff wird als Produkt verwendet, das durch bakterielle Fermentation gewonnen wird. Die Spezifikationen in Anhang I Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission sind einzuhalten.	31. Dezember 2028
0652		80410-33-9	745	2,2',2''-Nitrilo(triethyltris(3,3',5,5'-tetra-*tert*-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diyl)phosphit)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250 – berechnet als Summe von Phosphit und Phosphat	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0653		80693-00-1	746	Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritoldiphosphit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250 – berechnet als Summe von Phosphit und Phosphat	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0654		84030-61-5	747	Di-*n*-dodecylzinn-bis(isooctylthioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(24)		31. Dezember 2028
0655		84434-12-8	748	Natrium-*N*-(2-aminoethyl)-β-alaninat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0656		85209-91-2	749	2,2'-Methylen-bis (4,6-di-*tert*-butylphenyl) natriumphosphat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2034
0657		85209-93-4	750	2,2'-Methylen-bis(4,6-di-tert-butylphenyl)lithium-phosphat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250		Für Lithium siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
0658		87189-25-1	751	Poly(zinkglycerinat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0659		87826-41-3 69158-41-4 54686-97-4 81541-12-0	752	Bis(methylbenzyliden) sorbit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2037
0660		92704-41-1	753	Kaolin, calciniert	Zusatzstoff	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0661		99880-64-5	754	Glycerindibehenat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0662		106246-33--7	755	4,4'-Methylen-bis (3-chlor-2,6-diethylanilin)	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt stehende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2034
0663		110553-27--0	756	2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol	Zusatzstoff	Alle			(23)		31. Dezember 2034
0664		110638-71--6	757	Vermiculit, Reaktionsprodukt mit Lithiumcitrat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Lithium siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0665		110675-26--8	758	2,4-Bis(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(23)		31. Dezember 2034
0666		118337-09--0	759	2,2'-Ethyliden-bis (4,6-di-*tert*-butylphenyl) fluorphosphonit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300				31. Dezember 2037
0667		119345-01--6	760	Reaktionsprodukt von Di-*tert*-butylphosphonit mit Biphenyl, erzeugt durch Kondensation von 2,4-Di-*tert*-butylphenol mit dem Friedel-Crafts-Reaktionsprodukt aus Phosphortrichlorid und Biphenyl	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	900	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.		Zusammensetzung: — 4,4'-Biphenylen-bis [0,0-bis(2,4-di-*tert*-butylphenyl) phosphonit] (CAS-Nr.- 38613-77-3) (Massenanteil von 36–46 % (*))	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										— 4,3'-Biphenylen-bis [0,0-bis(2,4-di-*tert*-butylphenyl) phosphonit] (CAS-Nr.- 118421-00-4) (Massenanteil von 17–23 % (*)) — 3,3'-Biphenylen-bis [0,0-bis(2,4-di-*tert*-butylphenyl) phosphonit] (CAS-Nr.- 118421-01-5) (Massenanteil von 1–5 % (*)) — 4-Biphenylen-0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylphenyl) phosphonit (CAS-Nr.- 91362-37-7) (Massenanteil von 11–19 % (*)) — Tris(2,4-di-*tert*-butylphenyl) phosphit (CAS-Nr.- 31570-04-4) (Massenanteil von 9–18 % (*))	

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										— 4,4'-Biphenylen-0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylphenyl) phosphonat-0,0-bis(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphonit (CAS-Nr.- 112949-97-0) (Massenanteil < 5 % (*)) (*) Menge des verwendeten Stoffs/Menge der Formulierung Sonstige Spezifikationen: — Phosphorgehalt: 5,4–5,9 % — Säurezahl: max. 10 mg KOH/g — Schmelzintervall: 85–110 °C	

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0668		120218-34--0	761	Thiodiethylen-bis (5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3-carboxylat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300				31. Dezember 2037
0669		123968-25--2	762	2,4-Di-*tert*-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl] phenylacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2034
0670		129228-21--3	763	3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0671		132459-54--2	764	*N,N'*-Bis[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]-1,4,5,8-naphthalintetracarboxydiimid	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5			Reinheit > 98,1 % (w) Nur zur Verwendung als Comonomer (max. 4 %) für Polyester (PET, PBT)	31. Dezember 2028
0672		134701-20--5	765	2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl) phenol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	50				31. Dezember 2034
0673		135861-56--2	766	Bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0674		136504-96--6	767	1,2-Bis(3-aminopropyl) ethylendiamin, Polymer mit N-Butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamin und 2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2034
0675		143925-92--2	768	Bis(hydriertes Talg-Alkyl) amin, oxidiert	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in a) Polyolefinen bei einer Konzentration mit einem Massenanteil von 0,1 % oder b) PET bei einer Konzentration mit einem Massenanteil von 0,25 % Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt stehende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2034
0676		145650-60--8	769	Bis(2,4-di-*tert*-butyl-6-methylphenyl)-ethylphosphit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250 – berechnet als Summe von Phosphit und Phosphat				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0677		147315-50-2	770	2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy) phenol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0678		151841-65-5	771	Aluminiumhydroxybis [2,2'-methylenbis (4,6-di-*tert*-butylphenyl) phosphat]	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.	Für Aluminium siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0679		153250-52-3	772	*N,N'*-Dicyclohexyl-2,6-naphthalindicarboxamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2028
0680		154862-43-8	773	Bis(2,4-dicumylphenyl) pentaerythritoldiphosphit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250 – berechnet als Summe aus dem Stoff selbst, seiner oxidierten Form Bis (2,4-dicumylphenyl)pentaerythritolphosphat und seinem Hydrolyseprodukt (2,4-Dicumylphenol)				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0681		161717-32-4	774	2,4,6-Tris(*tert*-butyl)phenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propandiolphosphit	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	100 – berechnet als Summe von Phosphit, Phosphat und dem Hydrolyseprodukt = TTBP				31. Dezember 2034
0682		166412-78-8	775	1,2-Cyclohexandicarbonsäure, Diisononylester	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(31)		31. Dezember 2034
0683		167883-16-1	776	Polydimethylsiloxan mit 3-Aminopropyl-Endgruppen, Polymer mit Dicyclohexylmethan-4,4'-diisocyanat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Die Fraktion mit Molekülmasse unter 1 000 Da darf einen Massenanteil von 1,5 % nicht übersteigen.	31. Dezember 2034
0684		174254-23-0	777	Methylacrylat, Telomer mit 1-Dodecanthiol, C_{16}-C_{18}-Alkylester	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				0,5 % im Produkt Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt stehende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0685		178671-58-4	778	Pentaerythrit-tetrakis (2-cyano-3,3-diphenylacrylat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0686		182121-12-6	779	9,9-Bis(methoxymethyl) fluoren	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0687		192268-64-7	780	Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-*n*-butylamino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) imino]-1,6-hexandiyl [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]]-α-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N"-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-N"-[6-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylamino)-hexyl]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]-ω-N, N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin]	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0688		227099-60-7	781	1,3,5-Tris(4-benzoylphenyl)benzol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2028
0689		661476-41-1	782	Polydimethylsiloxan mit 3-Aminopropyl-Endgruppen, Polymer mit 1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Die Fraktion mit Molekülmasse unter 1 000 Da darf einen Massenanteil von 1 % nicht übersteigen.	31. Dezember 2034
0690		736150-63-3	783	Ester von hydrierten Rizinusölmonoglyceriden mit Essigsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(31)		31. Dezember 2034
0691		745070-61-5	784	1,3,5-Tris(2,2-dimethylpropanamido)benzol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2037
0692		100-21-0	785	Terephthalsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(27)		31. Dezember 2034
0693		117-21-5	786	3-Chlorphthalsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5 – ausgedrückt als 3-Chlorphthalsäure				31. Dezember 2034
0694		118-45-6	787	4-Chlorphthalsäureanhydrid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5 – ausgedrückt als 4-Chlorphthalsäure				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0695		2530-85-0	788	[3-(Methacryloxy)propyl]trimethoxysilan	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5			Nur zur Verwendung als Oberflächenbehandlungsmittel bei anorganischen Füllstoffen Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt stehende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht. Es ist nur eine Analysemethode zur Bestimmung des Restmonomers im behandelten Füllstoff vorhanden.	31. Dezember 2034
0696		106990-43--6	791	N,N',N'',N''-Tetrakis (4,6-bis(N-butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecan-1,10-diamin	Polymerisationshilfsmittel	Alle	2,5				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0697		203255-81--6	792	3,3',5,5'-Tetrakis(*tert*-butyl)-2,2'-dihydroxybiphenyl, cyclischer Ester mit [3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propyl]oxyphosphonsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250 – berechnet als Summe der Phosphit- und Phosphatform des Stoffs und der Hydrolyseprodukte				31. Dezember 2028
0698		102-71-6	793	Triethanolamin	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle			(36)		31. Dezember 2034
0699		79-14-1	794	Glycolsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle				Nur zur Verwendung bei der Herstellung von Polyglycolsäure (PGA) für i) indirekten Kontakt mit Wasser hinter Polyestern wie Polyethylenterephthalat (PET) oder Polymilchsäure (PLA) und für ii) direkten Kontakt mit Wasser in einer Mischung aus PGA mit einem Massenanteil von bis zu 3 % in PET oder PLA.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0700		124172-53--8	795	*N*,*N*'-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-*N*,*N*'-diformylhexamethylendiamin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0701		18600-59-4	796	2,2'-(1,4-Phenylen)bis (4*H*-3,1-benzoxazin-4-on)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5 – einschließlich der Summe der Hydrolyseprodukte				31. Dezember 2034
0702		73018-26-5	797	Polyester aus Adipinsäure und 1,3-Butandiol, 1,2-Propandiol und 2-Ethyl-1-hexanol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(30) (31)		31. Dezember 2037
0703		6422-86-2	798	Bis(2-ethylhexyl)terephthalat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	3000		(31)		31. Dezember 2034
0704		867-13-0	800	Triethylphosphonoacetat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in PET	31. Dezember 2034
0705		146340-15--0	802	Sekundäre Alkohole, C_{12}-C_{14}, β-(2-hydroxyethoxy), ethoxyliert	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2028
0706		152261-33--1	803	α-Alkene(C_{20}-C_{24}), Copolymer mit Maleinsäureanhydrid, Reaktionsprodukt mit 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0707		1010121-89--7	804	Poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropan-1,3-diyl)-block-poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5-diiminooctan-1,8-diyl), Gemisch mit x=1 und/oder 5, neutralisiert mit Dodecylbenzolsulfonsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung als Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren in Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polystyrol (PS)	31. Dezember 2034
0708		1076-97-7	806	1,4-Cyclohexandicarbonsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	250			Nur zur Herstellung von Polyestern zu verwenden	31. Dezember 2034
0709			807	Titannitrid, Nanopartikel	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Keine Migration von Titannitrid-Nanopartikeln Nur zur Verwendung in Polyethylenterepthalat (PET) bis zu 20 mg/kg Im PET Agglomerate mit einem Durchmesser von 100–500 nm, bestehend aus Titannitrid-Nanopartikeln; Primärpartikel mit einer Größe von etwa 20 nm.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	
0710		882073-43--0	808	Bis(4-propylbenzyliden) propylsorbitol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250 – einschließlich der Summe der Hydrolyseprodukte				31. Dezember 2028
0711		852282-89--4	809	*N*-(2,6-diisopropylphenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1*H*-benz[de]isochinolin-1,3(2*H*)-dion	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung in PET.	31. Dezember 2028
0712		68441-17-8	811	oxidierte Polyethylenwachse	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	3000				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0713		124578-12--7	812	Poly(12-hydroxystearinsäure)-polyethyleniminCopolymer	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in Kunststoffen mit einem Massenanteil von bis zu 0,1 %. Hergestellt durch Reaktion von Poly(12-hydroxystearinsäure) mit Polyethylenimin.	31. Dezember 2037
0714			813	Sulfobernsteinsäure, Alkyl (C_4-C_{20}) oder Cyclohexyldiester, Salze	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2031
0715			814	Sulfobernsteinsäure Monoalkyl (C_{10}-C_{16}) polyethylenglycolester, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	100				31. Dezember 2034
0716			816	cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäure, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2031
0717			817	cis-endo-bicyclo[2.2.1] heptan2,3-Dicarbonsäure, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250			Reinheit ≥ 96 %	31. Dezember 2031
0718			818	Methallylsulfonsäure, Salze	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2031
0719			819	Neodecansäure, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5 – ausgedrückt als Neodecansäure.				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0720			820	Pimelinsäure, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
0721			821	Stearoyl-2-lactylat, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
0722			822	Perchlorsäure, Salze (Perchlorat)	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(37)		31. Dezember 2031
0723			823	5-Sulfoisophthalsäure, Salze	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	250				31. Dezember 2031
0724		329238-24-6	854	Perfluoressigsäure, α-substituiert durch das Copolymer von Perfluor-1,2-propylenglycol und Perfluor-1,1-ethylenglycol, mit Chlorhexafluorpropyloxy-Endgruppen	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(38)	Nur zur Verwendung mit einem Massenanteil von bis zu 0,5 % bei der Polymerisation von Fluorpolymeren, die bei 340 °C oder darüber verarbeitet werden.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0725			855	Copolymer aus Butadien, Styrol und Methylmethacrylat, vernetzt mit 1,3-Butandioldimethacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid (PVC) für Kaltwasseranwendungen, höchstens 12 %	31. Dezember 2037
0726		25101-28-4	856	Copolymer aus Butadien, Styrol, Methylmethacrylat und Butylacrylat, vernetzt mit Divinylbenzol oder 1,3-Butandioldimethacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid (PVC) für Kaltwasseranwendungen, höchstens 12 %	31. Dezember 2037
0727		37953-21-2	857	Copolymer aus Methylmethacrylat, Butylacrylat, Styrol und Glycidylmethacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid (PVC) für Kaltwasseranwendungen, höchstens 2 %	31. Dezember 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0728		90498-90-1	858	3,9-Bis[2-(3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5 – berechnet als Summe des Stoffes und seines Oxidationsprodukts 3-[(3-(3-*tert*-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)prop-2-enoyloxy)-1,1-dimethylethyl]-9-[(3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl) propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro [5,5]-undecan im Gleichgewicht mit seinem para-Chinonmethid-Tautomer				31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0729			859	Copolymer von Butadien, Ethylacrylat, Methylmethacrylat und Styrol, vernetzt mit Divinylbenzol, in Nanoform	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung als Partikel mit einem Massenanteil von nicht mehr als 10 % in weichmacherfreiem PVC für Kaltwasseranwendungen. Bei Verwendung mit dem Stoff mit der EUPL-Nummer 0761 und/oder dem Stoff mit der EUPL-Nummer 0767 gilt die Beschränkung auf einen Massenanteil von 10 % für die Summe dieser Stoffe. Der Partikeldurchmesser muss größer als 20 nm und bei mindestens 95 % größer als 40 nm sein.	31. Dezember 2034
0730		51798-33-5	860	Perfluor[2-(poly(n-propoxy))propionsäure]	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(38)	Nur zur Verwendung bei der Polymerisation von Fluorpolymeren, die bei 265 °C oder darüber verarbeitet werden.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0731		13252-13-6	861	Perfluor[2-(*n*-propoxy)) propionsäure]	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(38)	Nur zur Verwendung bei der Polymerisation von Fluorpolymeren, die bei 265 °C oder darüber verarbeitet werden.	31. Dezember 2028
0732		18085-02-4	862	3,4-Diacetoxy-1-buten	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5 – einschließlich des Hydrolyseprodukts 3,4-Dihydroxy-1-buten			Nur zur Verwendung als Comonomer für Ethylvinylalkohol- (EVOH-) und Polyvinylalkohol- (PVOH-) Copolymere. Es ist nur eine Methode zur Bestimmung des Restgehalts des Stoffes im Polymer vorhanden.	31. Dezember 2037
0733		646-25-3	863	1,10-Decandiamin	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung als Comonomer zur Herstellung von Gegenständen aus Polyamid für Kaltwasseranwendungen	31. Dezember 2037
0734		56-06-4	864	2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	250			Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid (PVC)	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0735		25322-99-0	865	Copolymer von Butylacrylat, Methylmethacrylat und Butylmethacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in a) Hart-Polyvinylchlorid (PVC) für Kaltwasseranwendungen, Massenanteil von höchstens 1 %; b) Polymilchsäure (PLA), Massenanteil von höchstens 5 %	31. Dezember 2037
0736			866	Copolymer von Butylacrylat und Methylmethacrylat, vernetzt mit Allylmethacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid (PVC) für Kaltwasseranwendungen, höchstens 7 %	31. Dezember 2034
0737		40471-03-2	867	Copolymer von Butylmethacrylat, Ethylacrylat und Methylmethacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid (PVC) für Kaltwasseranwendungen, höchstens 2 %	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0738		9010-88-2	868	Copolymer von Ethylacrylat und Methylmethacrylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in a) Hart-Polyvinylchlorid (PVC) für Kaltwasseranwendungen, Massenanteil von höchstens 2 %; b) Polymilchsäure (PLA), Massenanteil von höchstens 5 %; c) Polyethylenterephthalat (PET), Massenanteil von höchstens 5 %	31. Dezember 2037
0739		27136-15-8	869	Copolymer von Butylacrylat, Methylmethacrylat und Styrol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid (PVC) für Kaltwasseranwendungen, höchstens 3 %	31. Dezember 2034
0740		160535-46--6	870	N,N',N"-Tris(2-methylcyclohexyl)-1,2,3-propan-tricarboxamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0741		6607-41-6	872	2-Phenyl-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)phthalimidin	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5			Nur als Comonomer in Polycarbonat-Copolymeren zu verwenden. Der Stoff enthält Anilin als Verunreinigung; Überprüfung der Einhaltung der in Anhang I Abschnitt 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission für primäre aromatische Amine festgelegten Beschränkung ist erforderlich.	31. Dezember 2034
0742			873	Titandioxid, Reaktionsprodukt mit Octyltriethoxysilan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Reaktionsprodukt aus Titandioxid mit einem Massenanteil bis zu 2 % Oberflächenbehandlungsmittel Octyltriethoxysilan, bei hohen Temperaturen verarbeitet.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0743		156065-00-8	874	α-Dimethyl-3-(4'-hydroxy-3'-methoxyphenyl) propylsilyloxy, ω-3-dimethyl-3-(4'-hydroxy-3'-methoxyphenyl)propylsilyl-polydimethylsiloxan	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5		(32)	Nur zur Verwendung als Comonomer in siloxanmodifiziertem Polycarbonat. Das oligomere Gemisch wird charakterisiert durch die Formel $C_{24}H_{38}Si_2O_5(SiOC_2H_6)_n$ ($50 > n \geq 26$).	31. Dezember 2037
0744		58128-22-6	875	Poly(12-hydroxystearinsäure)-stearat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2037
0745		3010-96-6	881	2,2,4,4-Tetramethylcyclobutan-1,3-diol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	250			Nur zur Verwendung als Comonomer in einer Menge von höchstens 35 Mol-% der Diol-Komponente von Polyestern.	31. Dezember 2034
0746		2416-94-6	882	2,3,6-Trimethylphenol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
0747		4457-71-0	883	3-Methyl-1,5-pentandiol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Nur zur Verwendung in Materialien bzw. Werkstoffen, die mit Wasser in einem Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis (A/V-Verhältnis) von bis zu 0,5 dm^{-1} in Kontakt kommen.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0748		91082-17-6	884	Ester von Alkyl(C_{10}-C_{21}) sulfonsäure mit Phenol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	2,5				31. Dezember 2028
0749		263244-54-8	885	zyklische Oligomere von Butylenterephtalat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in Kunststoffen aus Polyethylenterephthalat (PET), Polybutylenterephthalat (PBT), Polystyrol (PS) und Hart-Polyvinylchlorid (PVC) in Konzentrationen bis zu einem Massenanteil von 1 % für Kaltwasseranwendungen	31. Dezember 2034
0750		16545-54-3	894	Thiodipropionsäure, Ditetradecylester	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(14)		31. Dezember 2037
0751		171090-93-0	895	3-(3,5-Di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionsäure, Ester mit C_{13}-C_{15}-verzweigten und linearen Alkoholen	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Kunststoffe, Kautschuk	2,5	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.		Nur zur Verwendung in Polyolefinen.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0752		958445-44-8	896	3*H*-Perfluor-3-[(3-methoxy-propoxy) propionsäure], Ammoniumsalz	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(38) Für Ammonium siehe Anhang V.	Nur zur Verwendung bei der Polymerisation von Fluorpolymeren, wenn: — verarbeitet bei Temperaturen über 280 °C mindestens 10 min lang, — verarbeitet bei Temperaturen über 190 °C bis zu einem Massenanteil von 30 % in Mischungen mit Polyoxymethylenpolymeren.	31. Dezember 2028
0753		37486-69-4	903	2*H*-Perfluor-[(5,8,11,14-tetramethyl)-tetraethylenglycolethyl-propylether]	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(38)	Nur zur Verwendung als Hilfsstoff in der Kunststoffherstellung bei der Polymerisierung von Fluorpolymeren, die a) nicht weniger als 10 Minuten bei mindestens 360 °C oder entsprechend kürzer bei höheren Temperaturen gesintert oder verarbeitet (nicht gesintert) werden;	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										b) nicht weniger als 10 Minuten bei Temperaturen zwischen 300 °C und 360 °C verarbeitet (nicht gesintert) werden	
0754		120-40-1	923	N,N-Bis(2-hydroxyethyl) dodecanamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250	Diethanolamin MTC_{tap} = 15 µg/l.			31. Dezember 2037
0755		908020-52--0	926	Perfluor[(2-ethyloxyethoxy)essigsäure], Ammoniumsalz	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(38) Für Ammonium siehe Anhang V.	Nur zur Verwendung bei der Polymerisation von Fluorpolymeren, die bei Temperaturen über 300 °C mindestens 10 min lang verarbeitet werden.	31. Dezember 2028
0756		24937-78-8	969	Ethylenvinylacetatcopolymerwachs	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe		Die Migration der oligomeren Fraktion mit einer Molekülmasse unter 1 000 Da darf 250 µg/l nicht überschreiten.		Nur zur Verwendung als polymerer Zusatzstoff mit einem Massenanteil von höchstens 2 % in Polyolefinen.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0757		2459-10-1	971	Trimethyltrimellitat	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe				Nur zur Verwendung als Comonomer bis zu einem Massenanteil von 0,35 % zur Herstellung modifizierter Polyester. Es ist nur eine Methode zur Bestimmung des Restgehalts des Stoffes im Polymer vorhanden.	31. Dezember 2037
0758		19430-93-4	973	(Perfluorbutyl)ethylen	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(38)	Nur zur Verwendung als Comonomer bis zu einem Massenanteil von 0,1 % bei der Polymerisation von Fluorpolymeren, die bei hohen Temperaturen gesintert werden.	31. Dezember 2028
0759			979	Copolymer von Polyethylenterephthalat, hydroxyliertem Polybutadien und Pyromellitanhydrid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung in Polyethylenterephthalat (PET), Massenanteil von höchstens 5 %	31. Dezember 2037
0760		3634-83-1	988	1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(33)	Nur zur Verwendung als Comonomer für die Herstellung einer Zwischenlagenbeschichtung auf einer Polymerfolie aus Poly (ethylenterephthalat) in einer Verbundfolie.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0761			998	Copolymer von Butadien, Ethylacrylat, Methylmethacrylat und Styrol, nicht vernetzt, in Nanoform	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung als Partikel mit einem Massenanteil von nicht mehr als 10 % in weichmacherfreiem PVC für Kaltwasseranwendungen. Bei Verwendung mit dem Stoff mit der EUPL-Nummer 0729 und/oder dem Stoff mit der EUPL-Nummer 0767 gilt die Beschränkung auf einen Massenanteil von 10 % für die Summe dieser Stoffe. Der Partikeldurchmesser muss größer als 20 nm und bei mindestens 95 % größer als 40 nm sein.	31. Dezember 2037
0762		976-56-7	1007	Diethyl[[3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl] methyl] phosphonat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.		Nur zur Verwendung mit einem Massenanteil von bis zu 0,2 %, bezogen auf das endgültige Polymergewicht beim Polymerisationsverfahren zur Herstellung von Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylen–2,5-furandicarboxylat (PEF).	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0763			1016	(Methacrylsäure, Ethylacrylat, *n*-Butylacrylat, Methylmethacrylat und Butadien)-Copolymer in Nanoform	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung a) mit einem Massenanteil von bis zu 10 % in weichmacherfreiem PVC für Kaltwasseranwendungen; b) mit einem Massenanteil von bis zu 15 % in weichmacherfreiem PLA.	31. Dezember 2037
0764		25618-55-7	1017	Polyglycerol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Muss bei maximal 275 °C und unter Bedingungen verarbeitet werden, die eine Zersetzung des Stoffes verhindern	31. Dezember 2037
0765		3238-40-2	1031	Furan-2,5-dicarbonsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	250	Die Migration der oligomeren Fraktion mit einer Molekülmasse unter 1 000 Da darf höchstens 2,5 µg/l betragen (ausgedrückt als Furan-2,5-Dicarbonsäure).		Nur zur Verwendung als Monomer für die Herstellung von Polyethylenfuranoat. Der bescheinigenden Stelle muss eine gut beschriebene Methode zur Bestimmung der Oligomermigration sowie auf Anfrage eine ausreichende Probe für die Kalibrierung zur Verfügung gestellt werden.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0766		3710-30-3	1034	1,7-Octadien	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung als vernetzendes Comonomer zur Herstellung von Polyolefinen für Kaltwasseranwendungen.	31. Dezember 2037
0767			1043	Copolymer von Butadien, Ethylacrylat, Methylmethacrylat und Styrol, vernetzt mit 1,3-Butandioldimethacrylat, in Nanoform	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung als Partikel mit einem Massenanteil von nicht mehr als 10 % in weichmacherfreiem PVC für Kaltwasseranwendungen. Bei Verwendung mit dem Stoff mit der EUPL-Nummer 0729 und/oder dem Stoff mit der EUPL-Nummer 0761 gilt die Beschränkung auf einen Massenanteil von 10 % für die Summe dieser Stoffe. Der Partikeldurchmesser muss größer als 20 nm und bei mindestens 95 % größer als 40 nm sein.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0768		1190931-27--1	1045	Perfluor{Essigsäure, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl)oxy]}, Ammoniumsalz	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(38) Für Ammonium siehe Anhang V.	Nur zur Verwendung als Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen im Rahmen der Produktion von Fluorpolymeren bei hohen Temperaturen (mindestens 370 °C).	31. Dezember 2028
0769		624-03-3	1048	Ethylenglycoldipalmitat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(2)	Darf nur verwendet werden, wenn die Fettsäuren-Vorstufe des Stoffes aus essbaren Fetten oder Ölen gewonnen wurde.	31. Dezember 2034
0770			1050	Zinkoxid, Nanopartikel, unbeschichtet	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Silikone			Für Zink siehe Anhang V.	Bei Verwendung in Kunststoffen nur zur Verwendung in weichmacherfreiem Polymeren. Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0771		42774-15-2	1051	*N,N'*-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)isophtalamid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2037
0772		1455-42-1	1052	2,4,8,10-Tetraoxaspiro [5,5]undecan-3,9-diethanol,β3,β3,β9,β9-tetramethyl- („SPG“)	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	250	Die Migration von Oligomeren mit einer Molekülmasse unter 1 000 Da darf höchstens 2,5 µg/l Wasser betragen (ausgedrückt als SPG).		Nur zur Verwendung als Monomer bei der Herstellung von Polyestern. Eine ausführliche Beschreibung, mit der sich bestimmen lässt, ob die Migration von Oligomeren die festgelegten Beschränkungen erfüllt, wird von zertifizierenden Stelle bereitgestellt. Dieses Verfahren muss für die Zertifizierung durch die bescheinigende Stelle geeignet sein. Erfordert die Methode eine Kalibrierungsprobe, so ist der zertifizierende Stelle auf Anforderung eine hinreichende Probe zur Verfügung zu stellen.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0773		147398-31--0	1059	Poly((R)-3-hydroxybutyrat-co-(R)-3-hydroxyhexanoat) (PHBH)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle		Die Migration aller Oligomere mit einer Molekülmasse unter 1 000 Da darf 250 µg/l nicht überschreiten.	(34)	Der Stoff ist ein durch mikrobielle Fermentation gewonnenes Makromolekül.	31. Dezember 2037
0774			1060	Gemahlene Sonnenblumenkernhülsen	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Nur zur Verwendung für Kaltwasseranwendungen. Die Hülsen müssen von genusstauglichen Sonnenblumenkernen stammen. Die Verarbeitungstemperatur des Kunststoffs, der den Zusatzstoff enthält, darf 240 °C nicht überschreiten.	31. Dezember 2037
0775		80512-44-3	1061	2,4,4′-Trifluorbenzophenon	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe				Nur zur Verwendung als Comonomer bei der Herstellung von Polyetheretherketon-Kunststoffen mit einem Massenanteil von höchstens 0,3 % des endgültigen Materials bzw. Werkstoffs.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0776		1547-26-8	1063	2,3,3,4,4,5,5-Heptafluor-1-penten	Sonstige (Ausgangsstoff für einen polymeren Zusatzstoff)	Kunststoffe			(38)	Nur zur Verwendung zusammen mit Tetrafluorethylen- und/oder Ethylen-Comonomeren zur Herstellung von Fluor-Copolymeren, die als Polymer-Verarbeitungshilfsstoffe mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % des Trinkwasserkontaktmaterials angewandt werden, und wenn die niedermolekulare Massenfraktion unter 1 500 Da in dem Fluor-Copolymer nicht mehr als 30 mg/kg beträgt.	31. Dezember 2028
0777		39318-18-8	1064	Wolframoxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Wolfram siehe Anhang V.	Stöchiometrische Zusammensetzung: WO_n, n = 2,72–2,90. Bei der Verwendung als Wiedererhitzungsmittel in Polyethylenterephthalat (PET) muss die Einhaltung des spezifischen Migrationsgrenzwerts nicht überprüft werden; in allen anderen Fällen muss die Einhaltung des spezifischen Migrationsgrenzwerts gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2024/365 der Kommission überprüft werden	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	
0778		85711-28-0	1065	Gemisch von methyl-verzweigten und linearen C_{14}-C_{18}-Alkanamiden, gewonnen aus Fettsäuren	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	250			Nur zur Verwendung bei der Herstellung von Gegenständen aus Polyolefin. Die Migration von Stearamid (unter EUPL-Nummer 0248), für das kein spezifischer Migrationsgrenzwert gilt, ist von der Überprüfung der Einhaltung des spezifischen Migrationsgrenzwertes für das Gemisch bei der Migration des Gemisches ausgenommen.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0779		23985-75-3	1066	1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2,6-dicarbonsäuredimethylester	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5 – berechnet als Summe des Stoffs und seiner Dimere (cyclisch und offenkettig).			Nur zur Verwendung als Comonomer bei der Herstellung einer Polyesterschicht, die als Schicht ohne direkten Wasserkontakt eines mehrschichtigen Materials aus Kunststoff verwendet wird.	31. Dezember 2037
0780		616-38-6	1067	Dimethylcarbonat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Migration aller Polycarbonat-Oligomere mit einer Molekülmasse unter 1 000 Da muss unter < 2,5 µg/l liegen. Der bescheinigenden Stelle muss eine gut beschriebene Methode zur Bestimmung der Oligomermigration sowie auf Anfrage eine ausreichende Probe für die Kalibrierung zur Verfügung gestellt werden. Nicht zur Verwendung mit 1,6-Hexandiol bei der Herstellung von Polycarbonat-Vorpolymerisaten, die bei der Herstellung von thermoplastischen Polyurethanen mit 4,4'-Methylenbis (phenylisocyanat) und Diolen verwendet werden.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0781		2530-83-8	1068	[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe				Nur zur Verwendung als Bestandteil eines Schlichtemittels zur Behandlung von Glasfasern für glasfaserverstärkten Kunststoff mit geringer Diffusivität (Polyethylenterephthalat (PET), Polybutylenterephthalat (PBT) und warmaushärtende Polyester und Epoxy-Bisphenol-Vinylester) in Kontakt mit Wasser. In behandelten Glasfasern dürfen die Rückstände des Stoffs nicht über 0,01 mg/kg in Bezug auf den Stoff und 0,06 mg/kg in Bezug auf jedes einzelne Reaktionsprodukt (hydrolierte Monomere und epoxidhaltiges cyclisches Dimer, Trimer und Tetramer) nachweisbar sein.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0782		75-28-5	1069	Isobutan	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
0783		1227937-46--3	1076	Phosphonsäure, Triphenylester, Polymer mit α-Hydro-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethandiyl)], C_{10}-C_{16}-Alkylester	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung a) als Zusatzstoff mit einem Massenanteil von bis zu 0,2 % in hochschlagfestem Polystyrol für Kaltwasseranwendungen; b) als Zusatzstoff mit einem Massenanteil von bis zu 0,025 % in Acrylnitril-Butadien-Styrol-Materialien (ABS) für Kaltwasseranwendungen.	31. Dezember 2037
0784		3319-31-1	1078	Tris(2-ethylhexyl)benzol-1,2,4-tricarboxylat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(31)	Nur zur Verwendung als Weichmacher zur Herstellung von Weich-Polyvinylchlorid.	31. Dezember 2034
0785		156157-97--0	1080	(Triethanolamin-Perchlorat, Natriumsalz) Dimer	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(36) (37)	Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0786		52628-03-2	1082	Phosphorsäure, gemischte Ester mit 2-Hydroxyethylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5 – berechnet als Summe der Mono-, Di- und Triester der Phosphorsäure und der Mono-, Di-, Tri- und Tetraester der Diphosphorsäure			Nur zur Verwendung mit einem Massenanteil von bis zu 0,35 % zur Herstellung von Polymethylmethacrylat.	31. Dezember 2037
0787		2421-28-5	1083	Benzophenon-3,3',4,4'-tetracarbonsäuredianhydrid (BTDA)	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung mit einem Massenanteil von bis zu 43 % als Comonomer bei der Herstellung von Polyimiden.	31. Dezember 2037
0788		9005-82-7		Amylose	Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen					31. Dezember 2028
0789		2634-33-5		1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-on	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Topf-Konservierungsmittel)	Kautschuk, Silikone, Beschichtungen	25			Nur zur Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang I Abschnitte 3.4 und 4.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0790		119-53-9		Benzoin	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen	2,5				31. Dezember 2034
0791		7637-07-2		Bortrifluorid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk			Für Bor und Fluor siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0792		109-63-7		Bortrifluorid-etharat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe			Für Bor und Fluor siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0793		75-65-0		*tert*-Butanol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen	500				31. Dezember 2034
0794		25085-50-1		4-*tert*-Butylphenol-Formaldehyd-Harz	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk		4-*tert*-Butylphenol MTC_{tap} = 2,5 µg/l Formaldehyd MTC_{tap} = 750 µg/l Xylol MTC_{tap} = 50,0 µ- = 50,0 µg/l	(15)	Oligomere MW < 1 000 Da: max. 25 %; Methylgruppen: max. 16 %.	31. Dezember 2034
0795		7789-75-5		Calciumfluorid	Zusatzstoff	Kunststoffe			Für Fluor siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0796		8007-24-7		Cashewnussschalenöl, destilliert (> 90 % Cardanol)	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	2,5			Nicht zur Verwendung als reaktives Verdünnungsmittel.	31. Dezember 2034
0797		9004-35-7		Celluloseacetat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
0798		9004-39-1		Celluloseacetatpropionat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
0799		26172-55-4		5-Chlor-2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on	Sonstige (Topf-Konservierungsmittel)	Beschichtungen, Silikone	0,5			Nur zur Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang I Abschnitte 3.4 und 4.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2028
0800		21679-31-2		Chrom(III)-acetylacetonat	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			Für Chrom siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0801		10025-73-7		Chrom(III)-chlorid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe			Für Chrom siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0802		11118-57-3		Chromoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe			Für Chrom siehe Anhang V.		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0803		7681-65-4		Kupfer(I)-iodid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen			(6) Für Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2034
0804		110-05-4		Di-*tert*-Butylperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk	0,1	*tert*-Butanol MTC_{tap} = 500 µg/l Methyl-*tert*-butylether MTC_{tap} = 15 µg/l			31. Dezember 2034
0805		75-09-2		Dichlormethan	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen	2,5				31. Dezember 2028
0806		112-34-5		Diethylenglycolmonobutylether (DEGBE)	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen, Silikone			(40)		31. Dezember 2034
0807		127-19-5		Dimethylacetamid	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	2,5				31. Dezember 2028
0808		1323-83-7		Distearinsäure, Diester mit Glycerin	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe					31. Dezember 2028
0809		100-41-4		Ethylbenzol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen, Silikone	30				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0810		111-76-2		Ethylenglycolmonobutylether	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen, Silikone			(2)		31. Dezember 2034
0811		112-25-4		Ethylenglycolmonohexylether	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen			(2)		31. Dezember 2034
0812		31566-31-1		Glycerinmonostearat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk, Beschichtungen, Silikone					31. Dezember 2034
0813		1333-74-0		Wasserstoff	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2037
0814		8006-54-0		Lanolin (Pharmakopöe-Qualität)	Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen					31. Dezember 2028
0815		25182-44-9		Methacrylsäure, Chrom(III)-Salze	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe			(22) Für Chrom siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
0816		78-93-3		Methylethylketon(-2-Butanon)	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Zusatzstoff	Kunststoffe, Beschichtungen, Silikone, Schmierstoffe	250				31. Dezember 2034
0817		108-10-1		Methylisobutylketon (4-Methylpentan-2-on)	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen, Silikone	250				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0818		2163-42-0		2-Methylpropan-1,3-diol	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	250				31. Dezember 2034
0819		7782-44-7		Sauerstoff	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe					31. Dezember 2037
0820		27619-97-2		Perfluorohexyl-ethyl-sulfonsäure	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen	0,1		(38) (39)		31. Dezember 2028
0821		103-71-9		Phenylisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
0822		1314-56-3		Phosphoranhydrid	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen					31. Dezember 2034
0823		9014-85-1		Polyethylenglycolether mit 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen				Nur zur Verwendung für gesinterte PTFE-Beschichtungen.	31. Dezember 2034
0824		37349-34-1		Polyglycerin-5-Stearat	Zusatzstoff	Beschichtungen, Silikone					31. Dezember 2037
0825		9046-10-0		Polyoxypropylendiamin (POPDA)	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	2,5			durchschnittliche MW ≥ 230 Da; Reinheit: mind. 80 % POPDA.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0826		9002-89-5		Polyvinylalkohol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Kautschuk				Herstellung durch Sintern Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 20 000 mg/kg.	31. Dezember 2037
0827		12136-45-7		Kaliumoxid	Zusatzstoff	Kunststoffe				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0828		9000-59-3		Schellack	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
0829		7681-49-4		Natriumfluorid	Zusatzstoff	Kunststoffe			Für Fluor siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0830		1313-59-3		Natriumoxid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0831		7782-99-2		Schwefelige Säure	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk			(18)	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0832		7646-78-8		Zinn(IV)-chlorid	Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen					31. Dezember 2034
0833		108-88-3		Toluol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk, Beschichtungen, Silikone	60			Anmerkung: Der MTC_{tap}-Wert ist höher als die Geruchsschwelle.	31. Dezember 2034
0834		101-37-1		Triallylcyanurat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	2,5				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0835		16938-22-0		2,2,4-Trimethylhexan-1,6-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2028
0836		15646-96-5		2,4,4-Trimethylhexan-1,6-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2028
0837		3048-64-4		5-Vinyl-2-norbornen	Monomer oder anderer Reaktant (Comonomer)	Kautschuk	2,5				31. Dezember 2034
0838				Weizenprotein	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0839		1330-20-7		Xylol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen, Silikone	50			Anmerkung: Der MTC_{tap}-Wert ist höher als die Geruchsschwelle.	31. Dezember 2034
0840				Zinkstaub	Zusatzstoff	Beschichtungen			Für Zink siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
0841		55799-16-1		Zinkhydroxyphosphit	Zusatzstoff	Beschichtungen			Für Zink siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0842		17501-44-9		Acetylacetonsäure	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Silikone					31. Dezember 2031
0843		63449-41-2		Alkyl(C_8-C_{18})dimethylbenzylammoniumchlorid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Schmierstoffe					31. Dezember 2028
0844		54326-11-3		Aluminiumhydroxidbenzoat-stearat	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Zusatzstoff	Schmiermittel			Für Aluminium siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
0845		1760-24-3		[3-(2-Aminoethyl)aminopropyl]trimethoxysilan	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2031
0846		26125-61-1		Aramidfasern	(polymerer) Zusatzstoff	Kautschuk		*p*-Phenylendiamin MTC_{tap} = 0,1 µg/l Terephthalsäure MTC_{tap} = 375 µg/l			31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0847		95-33-0		Benzothiazyl-2-cyclohexylsulfenamid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	0,1	2-Mercaptobenzothiazol (2-MBT) (CAS-Nr.- 149-30-4) MTC_{tap} = 100 µg/l 2,2'-Dithio-bis-benzothiazol (Di(benzothiazol-2-yl)disulfid, MBTS) (CAS-Nr.- 120-78-5) MTC_{tap} = 2,5 µg/l Benzothiazol (BT) (CAS-Nr.- 95-16-9) MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2-Benzothiazolon (BTon) (CAS-Nr.- 934-34-9) MTC_{tap} = 0,1 µg/l Cyclohexylamin (CAS-Nr.- 108-91-8) MTC_{tap} = 2,5 µg/l	(43)		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0848		78-63-7		2,5-Dimethyl–2,5-di(*tert*-butylperoxy)hexan	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen	0,1	Bei Verwendung für Kautschuk sind die folgenden Abbauprodukte relevant: *tert*-Butanol MTC_{tap} = 500 µg/l *tert*-Amylalkohol MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,5-Dimethylhexandiol MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuran MTC_{tap} = 0,1 µg/l (Hinweis: konnte nicht analysiert werden, da kein Standard verfügbar ist.) Für DHBP-Anwendung über 0,4 %:			31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
								3,3,6,6-Tetramethyl-1,2-dioxan MTC_{tap} = 0,1 µg/l Di-*tert*-butylperoxid MTC_{tap} = 0,1 µg/l (beides Verunreinigungen von DHBP)			
0849		25155-25-3 {2212-81-9 & 2781-00-2}		1,3-(und/oder 1,4)-Bis (*tert*-butylperoxyisopropyl)benzol	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk	0,1			Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0850		85-60-9		Bis(2-methyl-4-hydroxy-5-*tert*-butylfenyl)butan	Zusatzstoff	Kautschuk	15				31. Dezember 2031
0851		101-67-7		Bis(4-octylphenyl)amin; (4,4'-Dioctyldiphenylamin)	Zusatzstoff	Kautschuk	2,5			Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0852		39817-09-9		Bisphenol-F-diglycidylether (BFDGE; Bis(hydroxyphenyl)metan-bis(2,3-epoxypropyl)ether	Monomer oder anderer Reaktant (Harz)	Beschichtungen	2,5 – berechnet als Summe von BFDGE und seinen Hydrolyseprodukten	Bisphenol F MTC_{tap} = 2,5 µg/l Epichlorhydrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l.	(49)		31. Dezember 2028
0853		7726-95-6		Brom	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
0854		95-31-8		*N-tert*-Butyl-2-benzothiazolsulfonamid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(43)		31. Dezember 2031
0855		98-29-3		4-*tert*-Butylcatechol	Zusatzstoff	Beschichtungen, Silikone					31. Dezember 2031
0856		3457-61-2		*tert*-Butylcumylperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen, Silikone				Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0857		17540-75-9		4-*sec*-Butyl-2,6-di-*tert*-butylphenol	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk	2,5	MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2031
0858		88-18-6		2-*tert*-Butylphenol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe, Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0859		2556-36-7		1,4-Cyclohexandiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2028
0860		17796-82-6		*N*-(Cyclohexylthio) phthalimid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	150				31. Dezember 2031
0861		101-77-9		4,4'-Diaminodiphenylmethan	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2028
0862		68953-84-4		*N*,*N*'-Diaryl-p-phenylendiamin	Zusatzstoff	Kautschuk	0,1				31. Dezember 2031
0863		94-36-0		Dibenzoylperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Silikone	0,1				31. Dezember 2031
0864		6731-36-8		1,1-Di-*tert*-butylperoxy-3,3,5-trimethylcyclohexan	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk	0,1			Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0865		96-76-4		2,4-Di-*tert*-Butylphenol	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0866		77-58-7		Dibutylzinndilaurat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Beschichtungen, Silikone	0,1				31. Dezember 2028
0867		133-14-2		2,4-Dichlorobenzoylperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen, Silikone	0,1			Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0868		80-43-3		Dicumylperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Silikone	0,1	Bei Verwendung für Kautschuk oder Silikon sind die folgenden Abbauprodukte relevant: Cuminalkohol MTC_{tap} = 2,5 µg/l Methylcumylether MTC_{tap} = 0,1 µg/l α-Methylstyrol MTC_{tap} = 0,7 µg/l Acetophenon MTC_{tap} = 2,5 µg/l			31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0869		77-73-6		Dicyclopentadien	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	2,5				31. Dezember 2031
0870		111-90-0		Diethylenglycolmonoethylether	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen			(40)		31. Dezember 2031
0871		140-01-2		Diethylentriaminpentaessigsäure, Pentanatriumsalz	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe					31. Dezember 2028
0872		3710-84-7		N,N-Diethylhydroxylamin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe				Maximaldosis w = 0,02 %. Höchstmenge an Verunreinigung mit Diethylamin im Produkt 0,1 %. Höchstmenge an Verunreinigung mit N-Nitrosodiethylamin im Produkt 0,5 mg/kg.	31. Dezember 2031
0873		1047-16-1		5,12-Dihydrochino [2,3-b]acridin-7,14-dion	Zusatzstoff	Kunststoffe, Beschichtungen				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0874		3437-84-1		Diisobutyrylperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1			Maximaldosis w = 0,02 %. Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0875		105-74-8		Dilauroylperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe				Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0876		109-87-5		Dimethoxymethan	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe					31. Dezember 2031
0877		124-40-3		Dimethylamin	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk, Beschichtungen	3,0				31. Dezember 2031
0878		7005-47-2		2-Dimethylamino-2-methyl-1-propanol	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
0879		895-85-2		Di(4-methyl-benzoyl) peroxid	Polymerisationshilfsmittel	Silikone				Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts. Nicht zur Verwendung in Kautschuk.	31. Dezember 2031
0880		53880-86-7		Dimethyl-diphenyl-thiuram-disulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2028
0881		115-10-6		Dimethylether	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen	< 1				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0882		68-12-2		*N*,*N*-Dimethylformamid	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen	2,5				31. Dezember 2028
0883		70131-67-8		Dimethylsiloxan, Hydroxy-terminiert	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Schmierstoffe					31. Dezember 2028
0884		3806-34-6		Dioctadecyl-pentaerythritoldiphosphit	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
0885		971-15-3		Di-*N*-pentamethylen-thiuram-hexasulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
0886		120-54-7		Di-*N*-pentamethylen-thiuram-tetrasulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2028
0887		122-39-4		Diphenylamin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk				Maximaldosis w = 0,1 %.	31. Dezember 2031
0888		68411-46-1		Diphenylamin, octyliert	Zusatzstoff	Kautschuk				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission. Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 15 g/kg.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0889		102-06-7		*N*,*N*-Diphenylguanidin	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	2,5				31. Dezember 2028
0890		120-78-5		Dithiobis(2-benzothiazol)	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	2,5	Mercaptobenzothiazol MTC_{tap} = 100 µg/l N-Nitrosamin MTC_{tap} = 0,3 µg/l	(43)		31. Dezember 2031
0891		87057-87-2		2-Ethylbutan-1,4-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2028
0892		110-80-5		Ethylenglycolmonoethylether	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen, Silikone			(2)		31. Dezember 2028
0893		109-86-4		Ethylenglycolmonoethylether	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen			(2)		31. Dezember 2028
0894		149-57-5		2-Ethylhexansäure	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	2,5				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0895		17689-77-9		Ethyltrisacetoxysilan	Polymerisationshilfsmittel	Silikone					31. Dezember 2031
0896		28106-30-1		Ethylvinylbenzol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(44)		31. Dezember 2028
0897		78-27-3		Ethynyl-cyclohexanol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk, Beschichtungen, Silikone	900				31. Dezember 2031
0898		9003-08-1		Formaldehyd-2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin, Copolymer	Zusatzstoff	Beschichtungen			(15)	Nur für gesintertes PTFE.	31. Dezember 2037
0899		9006-24-0		Formaldehyd-xylol, Copolymer	Monomer oder anderer Reaktant (Harz) Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Kautschuk			(15)		31. Dezember 2028
0900		592-45-0		1,4-Hexadien	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(45)		31. Dezember 2028
0901		592-42-7		1,5-Hexadien	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(45)		31. Dezember 2031
0902		16096-31-4		1,6-Hexandioldiglycidylether	Zusatzstoff	Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0903				2-Hydroxy-2-sulfinatoessigsäure, Diatriumsalz	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe			(18)	Bei Verwendung in einem Gemisch aus 2-Hydroxy-2-sulfinatoessigsäure, Dinatriumsalz (35–60 %), 2-Hydroxy-2-sulfonatoessigsäure, Dinatriumsalz (10–60 %) und Natriumsulfit (0–40 %) (Mischung) beträgt die Maximaldosis 0,5 %.	31. Dezember 2028
0904				2-Hydroxy-2-sulfonatoessigsäure, Dinatriumsalz	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe			(18)	Bei Verwendung in einem Gemisch aus 2-Hydroxy-2-sulfinatoessigsäure, Dinatriumsalz (35–60 %), 2-Hydroxy-2-sulfonatoessigsäure, Dinatriumsalz (10–60 %) und Natriumsulfit (0–40 %) (Mischung) beträgt die Maximaldosis 0,5 %.	31. Dezember 2028
0905		2226-96-2		4-Hydroxy-2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxyl	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	2,5			Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0906		55406-53-6		3-Iod-2-propinylbutylcarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk, Beschichtungen					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0907		78-83-1		Isobutanol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Silikone					31. Dezember 2031
0908		7425-80-1		Isobutyltitanat	Polymerisationshilfsmittel	Silikone					31. Dezember 2031
0909		3999-01-7		Linoleamid	Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen, Silikone					31. Dezember 2028
0910		149-30-4		2-Mercaptobenzothiazol	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	100		(43)		31. Dezember 2031
0911		60-24-2		2-Mercaptoethanol	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk	2,5				31. Dezember 2031
0912		68440-24-4		Mercaptoethyltallat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	1500				31. Dezember 2028
0913		115-19-5		2-Methyl-3-butin-2-ol	Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen, Silikone					31. Dezember 2031
0914		15520-10-2		2-Methyl-1,5-diaminopentan	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	5,0				31. Dezember 2031
0915		7786-17-6		2,2-Methylenbis (4-methyl-6- nonylphenol)	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk	0,1				31. Dezember 2031
0916		598-09-4		Methyl-epichlorhydrin	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2028
0917		96-29-7		Methylethylketonoxim	Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen	120			Nur für warmhärtende Beschichtungen.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0918		693-98-1		2-Methylimidazol	Zusatzstoff	Beschichtungen	2,5				31. Dezember 2028
0919		534-26-9		2-Methylimidazolin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2028
0920		34813-62-2		2-Methylpentan-1,5-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2028
0921		201687-58--3		Methyl-Zinn-2-mercaptoethyl-tallat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	9,0				31. Dezember 2028
0922		4253-34-3		Methyltrisacetoxysilan	Polymerisationshilfsmittel	Silikone					31. Dezember 2031
0923		22984-54-9		Methyltris-butanoximosilan	Polymerisationshilfsmittel	Silikone					31. Dezember 2031
0924	240-04-0-8	15901-40-3		Methyltris-cyclohexylamino-silan	Polymerisationshilfsmittel	Silikone					31. Dezember 2031
0925	253-63-4-7	37697-65-7		Methyltris-*sec*-butylamino-silan	Polymerisationshilfsmittel	Silikone					31. Dezember 2031
0926				Polytitansäure, Butylester (Butylpolytitanat)	Polymerisationshilfsmittel	Silikone					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0927		108-90-7		Monochlorbenzol	Zusatzstoff	Kunststoffe, Beschichtungen	1,0				31. Dezember 2031
0928		51240-95-0		Neodecan-peroxosäure, 1,1,3,3-Tetramethylbutylester	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1			Maximaldosis w = 0,06 %. Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0929		9084-06-4		Naphthalensulfonsäure, Kondensationsprodukt von Formaldehyd, Natriumsalz	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Kautschuk			(15)	Nur für gesinterte Produkte.	31. Dezember 2037
0930		7697-37-2		Salpetersäure	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen	5,0				31. Dezember 2031
0931		26530-20-1		2-Octyl-2*H*-isothiazol-3-on	Sonstige (Topf-Konservierungsmittel)	Kautschuk				Nur zur Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang I Abschnitte 3.4 und 4.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
0932		8012-95-1 8042-47-5		Paraffinöl	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0933		614-45-9		Peroxybenzoesäure, *tert*-Butylacrylat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2031
0934		15520-11-3		Peroxy-dicarbonsäure, Bis(4-*tert*-Butylcyclohexyl)ester	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Beschichtungen	0,1			Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0935		16111-62-9		Peroxy-dicarbonsäure, Bis(2-ethylhexyl)ester	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1			Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0936		26322-14-5		Peroxy-dicarbonsäure, Dicetylester	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1			Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0937		53220-22-7		Peroxy-dicarbonsäure, Dimyristylester	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1			Kein Peroxid an der Oberfläche des Produkts.	31. Dezember 2031
0938		927-07-1		Peroxypivalsäure, *tert*-Butylester	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1				31. Dezember 2031
0939		3006-82-4		Peroxy-2-ethylhexansäure, *tert*-Butylester	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk	0,1				31. Dezember 2031
0940		7775-27-1		Peroxodischwefelsäure, Dinatriumsalz	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2031
0941		26748-41-4		Peroxyneodecansäure, *tert*-Butylester	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1				31. Dezember 2031
0942		7727-21-1		Peroxodischwefelsäure, Dikaliumsalz	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0943		68610-06-0		Phenole, butyliert, isobutyliert oder octyliert	Zusatzstoff	Kautschuk		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2028
0944		61788-44-1		Phenole, styrolisiert	Zusatzstoff	Kautschuk, Beschichtungen					31. Dezember 2031
0945		936-49-2		2-Phenylimidazol	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	2,5				31. Dezember 2031
0946		104-49-4		1,4-Phenylendiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2031
0947		7774-80-3		Phenyl-*o*-tolyl-phenylendiamin	Zusatzstoff	Kautschuk	0,1				31. Dezember 2028
0948		126-73-8		Phosphorsäure, Tributylester	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0949		10294-56-1		Phosphonsäure	Zusatzstoff	Kautschuk				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
0950		54771-30-1		Phosphonsäure, Dinonylphenyl-bis(nonylphenyl)phosphit	Zusatzstoff	Kunststoffe	300				31. Dezember 2028
0951		84-61-7		Phthalsäure, Dicyclohexylester	Zusatzstoff	Kunststoffe	300			Maximaldosis w = 5 % als Summe aller Phthalate.	31. Dezember 2028
0952		110-85-0		Piperazin	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe, Kautschuk	75				31. Dezember 2028
0953		9003-01-4		Polyacrylsäure	Zusatzstoff	Kautschuk			(21)		31. Dezember 2031
0954		9003-29-6		Polybuten	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl) Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk, Schmierstoffe				Molekülmasse > 1 000 Da	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0955		68937-10-0		Polybuten, hydriert	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Schmierstoffe				Molekülmasse > 1 000 Da	31. Dezember 2037
0956		68132-00-3		Polycyclopentadien	Monomer oder anderer Reaktant (Harz)	Kunststoffe					31. Dezember 2028
0957				Polyethylenamine	Zusatzstoff	Kunststoffe, Beschichtungen				Für Polypropylen als Verankerungsmittel: ≤ 0,05 µg/dm², sofern das Produkt kein Ethylenimin freisetzt.	31. Dezember 2031
0958				Polyethylenaminostearamidethylsulfat	Zusatzstoff	Beschichtungen					31. Dezember 2034
0959		28208-80-2		Poly(ethylen-co-acrylsäure), Zinksalz	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(21) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2037
0960		9005-07-6		Polyethylenglycoldioleat	Zusatzstoff	Beschichtungen					31. Dezember 2034
0961		9003-27-4		Polyisobuten	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl) (polymerer) Zusatzstoff für Kautschuk	Kunststoffe, Kautschuk, Schmierstoffe				Molekülmasse > 1 000 Da	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0962				Poly(styren-co-Maleinsäureanhydrid)	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2037
0963		9002-84-0		Polytetrafluorethylen	(polymerer) Zusatzstoff	Beschichtungen, Schmierstoffe, Silikone	2,5 – für Restgehalt an Tetrafluorethylen		(38)		31. Dezember 2028
0964		25498-06-0		Polyvinylcyclohexan	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2037
0965				Poly(vinylmethylether)	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2037
0966		35674-65-8		*N,N"*-1,3-Propandiyl bis-(*N'*-octadecyl-Harnstoff)	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen	2,5				31. Dezember 2031
0967		108-32-7		Propylencarbonat	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Schmierstoffe					31. Dezember 2031
0968		122-62-3		Sebacinsäure, Bis (2-ethylhexyl)ester	(polymerer) Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
0969		52829-07-9		Sebacinsäure-bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)ester	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Schmierstoffe	300				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0970				Natriummetaaluminat	Zusatzstoff	Beschichtungen				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
0971		149-44-0		Natriumhydroxymethansulfinat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe				Maximaldosis w = 0,07 %.	31. Dezember 2031
0972				Stearoyl-Palmitoylbenzoylmethan	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2028
0973		68442-68-2		Styrol, Reaktionsprodukt mit Diphenylamin	Zusatzstoff	Kautschuk	2,5				31. Dezember 2031
0974		126-33-0		Sulfolan	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	2,5				31. Dezember 2031
0975		7446-09-5		Schwefeldioxid	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
0976		10591-85-2		Tetrabenzylthiuramdisulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
0977		5593-70-4		Tetra-*n*-butyltitanat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Silikone					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0978		97-77-8		Tetraethylthiuramdisulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
0979		811-97-2		1,1,1,2-Tetrafluorethan	Zusatzstoff	Kunststoffe			(38)	Maximaldosis w = 2,2 %.	31. Dezember 2028
0980		3064-73-1		Tetraisobutylthiuramdisulfid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
0981		126-86-3		2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				Maximaldosis w = 0,1 %.	31. Dezember 2031
0982		137-26-8		Tetramethylthiuramdisulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
0983		97-74-5		Tetramethylthiurammonosulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
0984		26471-62-5		Toluoldiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2031
0985		104-15-4		*p*-Toluolsulfonsäure	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk	0,5				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0986		93-69-6		*o*-Tolylguanidin	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	0,1				31. Dezember 2031
0987		1025-15-6		Triallylisocyanurat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	0,1				31. Dezember 2031
0988		28807-72-9		Tricyclodecan-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2028
0989		90-72-2		2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl) phenol	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk, Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2031
0990		78-40-0		Triethylphosphat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen	375				31. Dezember 2031
0991		7718-98-1		Vanadiumchlorid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk			Für Vanadium siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
0992		11099-11-9		Vanadiumoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk			Für Vanadium siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
0993		88-12-0		Vinylpyrrolidon	Monomer Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0994		14726-36-4		Zink-Dibenzyl-Dithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
0995		136-23-2		Zink-Dibutyl-Dithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
0996		14324-55-1		Zink-Diethyl-Dithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
0997		137-30-4		Zink-Dimethyl-Dithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel Sonstige (Topf-Konservierungsmittel)	Kautschuk, Beschichtungen			(42) Für Zink siehe Anhang V.	Nur zur Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang I Abschnitte 3.4 und 4.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
0998		136-53-8		Zink-di-2-ethylhexanoat	Monomer oder anderer Reaktant	Silikone				Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 15 g/kg.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
0999		53801-45-9		Zirconiumoxid	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk			Für Zirconium siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1000		1068-27-5		2,5-Dimethyl–2,5-di(*tert*-butylperoxy)-3-hexin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1				31. Dezember 2031
1001		1071-93-8		Adipinsäuredihydrazid	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	2,5	Hydrazin MTC_{tap} = 0,1 µg/l – durch Analyse zu überprüfen.		Nur für Puderbeschichtungen.	31. Dezember 2034
1002		1338-23-4		2-Butanon, Peroxid	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1				31. Dezember 2031
1003		13822-56-5		3-(Trimethoxysilyl)propylamin	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	85 – ausgedrückt als Silikon			Nur für die Verwendung in Gasphasenbeschichtungen auf Silikonen bei maximal 400 °C; das SI/N-Verhältnis in der Schicht sollte mindestens 11 betragen.	31. Dezember 2031
1004		14024-18-1		Acetylacetonat, Eisensalz	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Beschichtungen	2,5			Maximaldosis w = 0,01 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1005		1503-48-6		Quino[2,3-b]acridin-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-tetron (Quinacridinon-Quinon, QAQ)	Zusatzstoff	Kunststoffe	2,0			Reinheit > 90 % QAQ. Spezifisches Nanomaterial (> 50 % 1–100 nm) mit maximal einer Partikelabmessung (Plättchen).	31. Dezember 2031
1006		22288-41-1		1,1,3,3-Tetramethylbutyl-peroxypivalat	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	1,0			Maximaldosis w = 0,007 %.	31. Dezember 2031
1007		24748-23-0		3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonan	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1			Maximaldosis w = 0,05 %.	31. Dezember 2031
1008		29240-17-3		(1,1-Dimethylpropyl) 2,2-Dimethyl-propanperoxoat	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1			Maximaldosis w = 0,2 %.	31. Dezember 2031
1009		37187-22-7		Acetylacetonperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1				31. Dezember 2028
1010		681-84-5		Tetramethylorthosilicat	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen				Nur für die Verwendung in Gasphasenbeschichtungen auf Silikonen.	31. Dezember 2031
1011		94-96-2		2-Ethyl-1,3-hexandiol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe, Beschichtungen	2,5				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1012		3851-87-4		Di-(3,5,5-trimethyl)-hexanoyl)peroxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen, Silikone	0,1			Maximaldosis w = 0,2 %.	31. Dezember 2031
1013		68928-76-7		Dimethyltindineodecanoat	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen			(9)	Kunststoffe: Maximaldosis w = 0,12 %. Kautschuk, Beschichtungen: Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1014	231-76-5-0	7722-84-1		Wasserstoffperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2031
1015		80-15-9		Cumenhydroperoxid	Monomer oder anderer Reaktant (Vernetzungsmittel in Polymer eingearbeitet) Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen	0,1			Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1016	236-05-0-7	13122-18-4		Peroxy(3,5,5-trimethylhexansäure), *tert*-Butylester	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen	0,1			Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1017	246-61-9-1	25103-58-6		*tert*-Dodecanethiol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Kunststoffe: Maximaldosis w = 0,7 %. Kautschuk: Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1018	231-78-6-5	7727-54-0		Ammoniumpersulfat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen	0,1		Für Ammonium siehe Anhang V.	Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1019		7705-07-9		Titantrichlorid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1020	203-65-0-5	109-13-7		*tert*-Butyl-peroxyisobutyrat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1021	203-71-0-0	109-83-1		2-Methylaminoethanol	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1022	203-87-4-3	111-48-8		Thiodiglycol	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1023		112-55-0		1-Dodecanethiol	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1024		114-83-0		Acetophenylhydrazin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2028
1025	204-46-9-4	121-44-8		Triethylamin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2031
1026	204-70-9-8	124-68-5		2-Amino-2-methylpropanol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen					31. Dezember 2031
1027	236-74-0-8	13472-08-7		2,2'-Azobis[2-methylbutyronitril]	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1028		13476-99-8		Vanadium-tris-acetylacetonat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1029		14666-78-5		Diethylperoxydicarbonat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1030	205-76-9-8	150-76-5		4-Methoxyphenol	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1031		16066-38-9		di-*n*-Propyl-peroxydicarbonat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1032	240-34-4-0	16215-49-9		Dibutylperoxydicarbonat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1033	218-88-0-1	2273-43-0		Butylhydroxyoxostannan	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1034		22743-71-1		1,1-Bis(t-hexyperoxy) cyclohexan	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2028
1035	252-09-1-3	34562-31-7		3,5-Diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1036	224-30-5-5	4297-95-4		Natriumphenylphosphinat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1037	226-21-8-8	5329-14-6		Sulfamidsäure	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1038	208-77-8-5	541-41-3		Ethylchlorformiat	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1039	210-03-6-0	603-35-0		Triphenylphosphan	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1040	270-87-7-4	68479-98-1		Diethylmethylbenzoldiamin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1041	200-915-7	75-91-2		*tert*-Butylhydroperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1042	231-78-0-2	7727-18-6		Vanadiumtrichloridoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1043	201-32-1-0	81-07-2		1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-on-1,1-dioxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1044	212-79-1-1	870-08-6		Dioctylzinnoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1045		92-84-2		Phenothiazin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1046	202-44-3-7	95-71-6		2-Methylhydroquinon	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031
1047	202-80-5-4	99-97-8		*N*,*N*-Dimethyl-*p*-toluidin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen				Maximaldosis w = 1 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1048		111-70-6		1-Heptanol	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1049		112-53-8		1-Dodecanol	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1050		8002-11-7		Mohnöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1051		8024-09-7		Walnussöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1052		109-52-4		Valeriansäure	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1053		111-27-3		1-Hexanol	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1054		112-72-1		1-Tetradecanol	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1055		112-92-5		1-Octadecanol	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1056		163149-29--9		Poly-α-Olefin aus 1-Dodecen und 1-Octen	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Schmierstoffe				Durchschnittliche Molekülmasse: mindestens 440 Da. Viskosität bei 100 °C: mindestens 3,8 cSt ($3{,}8 \times 10^{-6}$ m^2/s). Bis zu einem Massenanteil von 0,02 % Polymerisationshilfsmittel und Zusatzstoffe im Polymer	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1057		219756-63--5		Natrium-α-C_{11}-alkohol-heptaglycol-ether-ω-sulfat	Polymerisationshilfsmittel	Beschichtungen	250				31. Dezember 2028
1058		25038-74-8		Polylaurolactam	Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Zusatzstoff	Schmierstoffe	250 – für Laurolactam			Oligomere mit MW < 1 000 Da maximal 2 %.	31. Dezember 2037
1059		68071-15-8		Butandiololeat, ethoxyliert	Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Kautschuk	2,5				31. Dezember 2034
1060		68132-21-8		Perillaöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1061		68439-49-6		Polyethylenglycol (EO = 2-6)-monoalkyl (C_{16}-C_{18})-ether	Zusatzstoff Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen	2,5				31. Dezember 2028
1062		69011-36-5		Isotridecanol, ethoxyliert	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen	90			Maximaler Restgehalt von 0,2 mg Ethylenoxid pro kg Polymer.	31. Dezember 2031
1063		8001-21-6		Sonnenblumenöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1064		8001-23-8		Safloröl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1065		8001-26-1		Leinsamenöl	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Kautschuk, Beschichtungen				In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1066		8001-29-4		Baumwollsaatöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1067		8001-30-7		Maisöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1068		8001-31-8		Kokosnussöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1069		8001-78-3		Rizinusöl, hydriert	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1070		8002-26-4		Tallöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1071		8008-74-0		Sesamöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1072		8015-74-5		Bucheckernöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1073		8016-13-5		Fischöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1074		8016-24-8		Hanfsamenöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028
1075		8016-49-7		Kürbiskernöl	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1076		89-05-4		Pyromellitsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	2,5 – berechnet als Summe aus Pyromellitsäure und Pyromellitanhydrid				31. Dezember 2031
1077		9003-17-2		Polybutadien	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk				MW > 1 000 Da.	31. Dezember 2037
1078		9003-31-0		Polyisopren	Zusatzstoff	Kautschuk				MW > 1 000 Da.	31. Dezember 2037
1079		9004-96-0		Poly(ethylenglycol) monooleat	Zusatzstoff	Beschichtungen				Beschränkung fällt unter Parameter TOC < 0,5 mg/l.	31. Dezember 2028
1080				1,1,3-tris-(2-Methyl-4-di-tridecylphosphit-5-*tert*-butyl-phenyl)-butan mit zugesetztem Diphenylphosphit	Zusatzstoff	Kunststoffe		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.		Für Polyethylen und Polypropylen: maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 5 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1081		504-60-9		1,3-Pentadien	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1082		513-85-9		2,3-Butandiol	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1083				1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-dicarbododecyloxy-pyridin	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für PVC und seine Copolymere, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 3 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1084				1-Hydropentafluoropropen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(38)		31. Dezember 2028
1085				2-*tert*-Butyl-4-hydroxyanisol	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1086				3-*tert*-Butyl-4-hydroxyanisol	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028
1087				2,4'-Diphenylmethandiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	5,0 – ausgedrückt als primäre aromatische Amine		(16)	Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1088				2,6'-Diphenylmethandiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	5,0 – ausgedrückt als primäre aromatische Amine		(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2028
1089	213-59-3-8	992-55-2		4,4'-[[6-(Octylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diyl]bis(oxy)]bis[2,6-di-*tert*-butylphenol]	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk					31. Dezember 2028
1090	202-91-8-9	101-14-4		3,3'-Dichlor-4,4'-diaminodiphenylmethan	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	5,0 – ausgedrückt als primäre aromatische Amine				31. Dezember 2028
1091	212-67-7-1	843-55-0		4,4'-Dioxydiphenyl-1,1'-cyclohexan	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1092	204-27-9-1	118-82-1		4,4'-Methylen-bis (2,6-di-*tert*-butylphenol)	Zusatzstoff	Kunststoffe		MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1093	204-12-4-8	116-09-6		1-Hydroxypropan-2-on	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1094	205-61-7-0	144-15-0		Acetyl-tri-2-ethylhexyl-citrat	Zusatzstoff	Kunststoffe	150				31. Dezember 2031
1095	201-06-6-5	77-89-4		Acetyl-triethyl-citrat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1096	203-47-0-7	107-18-6		Allylalkohol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe, Kautschuk					31. Dezember 2031
1097	211-54-6-6	661-19-8		Behenalkohol	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1098	– 217-57-6-6	21112-45-8 1892-29-1		β-Aminocrotonsäureester mit 2,2'-Hydroxydiethylensulfid	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für Hart-PVC und seine Copolymere mit vorwiegendem PVC-Gehalt, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 20 000 mg/kg insgesamt.	31. Dezember 2028
1099				Bis-2-*tert*-butyl-6-(3-*tert*-butyl-5-methyl-2-hydroxybenzylphenyl)terephthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe			(27)	Für Polyethylen: maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 150 mg/kg. Für Polyethylen: maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 000 mg/kg.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										Für Polyethylen: maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 500 mg/kg.	
1100	201-62-4-8	85-70-1		Butylphthalylbutylglycolat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1101	201-78-4-9	87-92-3		Butyltartrat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1102	269-63-7-1	68308-22-5		Calciummontanat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1103	221-94-1-5	3287-12-5		Dicetylthiodipropionat	Zusatzstoff	Kautschuk			(14)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 5 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1104				Cetylpyridiniumchlorid	Zusatzstoff	Kunststoffe				Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 4 000 mg/kg.	31. Dezember 2031
1105				Chlorparaffin	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1106				Chloriertes Polyethylen	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2037
1107				Chlorkautschuk	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028
1108				Chlorethylvinylacetat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1109	203-79-9-6	110-75-8		Chlorethylvinylether	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028
1110		68037-39-8		Chlorsulfoniertes Polyethylen	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2034
1111	215-60-7-8	1333-82-0		Chromsäureanhydrid	Zusatzstoff	Kunststoffe			Für Chrom siehe Anhang V.	Zur Verwendung als Verankerungsmittel für Polytetrafluorethylen auf Aluminium oder Glas.	31. Dezember 2028
1112		491589-22--1		cis–1,2-Cyclo-hexandicarbonsäure, Calciumsalz	Zusatzstoff	Kunststoffe	250				31. Dezember 2028
1113		27253-31-2		Kobaltneodecanoat	Zusatzstoff	Kunststoffe	2,5 – ausgedrückt als Neodecansäure.		(46) Für Kobalt siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1114				Kondensationsprodukt von Zimtaldehyd und Hexamethylendiamin	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk					31. Dezember 2028
1115				Kondensationsprodukt von *n*-Dodecylalkohol und Ethylenoxid	Zusatzstoff	Kunststoffe				Zur Verwendung als Antistatikum für Polyolefinharze, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 000 mg/kg.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1116				Kondensationsprodukt von Formaldehyd und Melamin	Zusatzstoff	Kunststoffe			(15)		31. Dezember 2028
1117				Kondensationsprodukt von Formaldehyd und Harnstoff	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(15)		31. Dezember 2028
1118				Kondensationsprodukte von Sorbit und/oder Ethylenoxid	Zusatzstoff	Kunststoffe				Sofern das Produkt kein Ethylenglycol freisetzt.	31. Dezember 2028
1119				Copolymer aus Methylmethacrylat mit Divinylbenzol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1120				Copolymer aus Methylmethacrylat mit Styrol, Divinylbenzol und 1,3-Butylenglycoldimethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1121				Copolymer aus Methylmethacrylat-butadien-styrol-divinylbenzol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1122		54453-03-1		Kupferethylendiamintetraacetat	Zusatzstoff	Kunststoffe		EDTA MTC_{tap} = 60 µg/l.	Für Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1123	630-37-2-5	73728-37-7		Zyklischer Kautschuk	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1124	203-63-0-6	108-93-0		Cyclohexylalkohol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2031
1125	226-73-3-8	5459-93-8		Cyclohexylethylamin	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1126	-	29965-97-7		Cyclooctadien	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2028
1127				Cyclopentadien	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1128	248-52-3-5	27554-26-3		Diisooctylphthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe				Maximaler Restgehalt der Summe aller Phthalate im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 50 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1129	236-44-5-4	13372-18-4		Dihexadecylphthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe	75			Für Hart-PVC: maximaler Restgehalt der Summe aller Phthalate im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 50 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1130	237-97-1-7	14117-96-5		Dioctadecylphthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe	75			Für Hart-PVC: maximaler Restgehalt der Summe aller Phthalate im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 50 000 mg/kg.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1131				Diethoxydihydrochinon	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	50	Phenole MTC_{tap} = 50 µg/l.			31. Dezember 2028
1132				Diethylphthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk				Maximaler Restgehalt der Summe aller Phthalate im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 50 000 mg/kg.	31. Dezember 2031
1133	205-45-0-3	141-04-8		Diisobutyladipat	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk	150				31. Dezember 2031
1134	247-97-7-1	26761-40-0		Diisodecylphthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe, Kautschuk				Maximaler Restgehalt der Summe aller Phthalate im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 50 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1135	204-21-2-6	117-82-8		Dimethoxyethylphthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe				Maximaler Restgehalt der Summe aller Phthalate im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 50 000 mg/kg.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1136				Dimethylester polykondensierter Bernsteinsäure mit 2-(4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidyl)-ethanol	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für Polyethylen: maximaler Restgehalt der Summe aller Phthalate im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 3 000 mg/kg. Für Polypropylen: maximaler Restgehalt der Summe aller Phthalate im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 5 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1137	248-76-5-1	27987-25-3		Dimethylcyclohexylphthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe				Maximaler Restgehalt der Summe aller Phthalate im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 50 000 mg/kg.	31. Dezember 2031
1138				Dimethylphenylthiuram	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2028
1139	203-66-4-1	109-31-9		Di-*n*-hexylazelat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1140	202-57-7-6	97-39-2		Di-*o*-tolylguanidin	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1141				Disproportioniertes Kolophonium	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1142				Dioctadecyl-(4-hydroxy-3-methyl-5-*tert*-butyl)-benzyl-malonat	Zusatzstoff	Kunststoffe				Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 5 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1143	201-55-5-3	84-72-0		Ethylphthalylethylglycolat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1144		106-90-1		2,3-Epoxipropylacrylat	Zusatzstoff	Kautschuk			(21)	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1145				Polyethylen hoher, mittlerer und niedriger Dichte	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1146				Hydriertes Polycyclopentadienharz	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1147				Isodecylalkohol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Kautschuk					31. Dezember 2028
1148				Lauryldithiopropionat	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1149		12068-40-5		Lithiumaluminiumsilicat (2:1:1)	Zusatzstoff	Kunststoffe			Für Aluminium und Lithium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
1150				Mit Butylalkohol modifizierte Melaminharze	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk				Für Farben und Lacke.	31. Dezember 2028
1151		694-91-7		5-Methylen-2-norbornen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2028
1152	639-97-6-3	68441-63-4		Methylhydroxyethylcellulose	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1153	-	51064-12-1		Methylpentadien	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2028
1154				*n*-Decyl-*n*-octylphthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe			(25) (27)		31. Dezember 2028
1155				Di-*n*-Decylphthalat	Zusatzstoff	Kunststoffe			(25) (27)		31. Dezember 2031
1156				Triethanolaminmonolaurat	Zusatzstoff	Kunststoffe				Zur Verwendung als Antistatikum für Polyolefine, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 3 000 mg/kg.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1157	200-82-0-0	74-89-5		Monomethylamin	Zusatzstoff	Kunststoffe	2,5			Zur Verwendung mit Dimethylcarbonat bei der Herstellung modifizierten Polymethylmethacrylats.	31. Dezember 2031
1158	260-98-2-3	57843-53-5		N,N,N′,N′-Tetrakis (2-hydroxypropyl)adipinsäureamid	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				Für die Herstellung von Polymerdispersionen von mit Acryl- und/oder Anhydridgruppen funktionalisierten Polyolefinen, die als Beschichtung auf Metallen verwendet werden, mit einer Verwendungsrate von ≤ 6 % Trockenmasse der Dispersion.	31. Dezember 2031
1159				N-Octadecyl-β(4′-hydroxy-3,5-di-*tert*-butylenyl) propionat	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028
1160	230-45-1-0	7144-65-2		Ortho-diphenylglycidylether	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für Folien aus Vinylchlorid-vinylidenchlorid-Copolymeren, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 3 000 mg/kg.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1161	241-31-3-4	17281-74-2		Palmitoylbenzoylmethan	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für Hart-PVC und seine Copolymere, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 5 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1162	204-25-9-2	118-55-8		Phenylsalicylat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1163		70750-58-2		Poly-β-pinen	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2034
1164				Polybutylenterephthalat	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe					31. Dezember 2037
1165				Polychlortrifluorethylen	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(38)		31. Dezember 2028
1166				Polyesterderivat aus der Kondensation von Adipinsäure und Ethylenglycol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(2)		31. Dezember 2028
1167	607-46-1-2	24938-37-2		Polyethylenadipat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2034
1168		9004-99-3		Polyethylenglycolmonostearat	Zusatzstoff	Kunststoffe			(2)	Sofern das Produkt kein Mono- oder Diethylenglycol freisetzt.	31. Dezember 2037
1169				Polyethylenglycolterephthalat	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(2)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1170		36221-42-8		Polypropylenadipat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1171		9003-20-7		Polyvinylacetat	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe, Beschichtungen					31. Dezember 2037
1172				Polyvinylbutyral	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe, Beschichtungen					31. Dezember 2028
1173				Polyvinylchlorid	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2037
1174				Polyvinylethylether	Zusatzstoff	Kunststoffe, Klebstoffe, Beschichtungen				Viskosität von 0,5-0,8 cP bei 1 % in Benzol bei 20 °C	31. Dezember 2028
1175		9003-44-5		Polyvinylisobutylether	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1176				Polyvinyl-*tert*-butylether	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2028
1177		9002-85-1		Polyvinylidenchlorid	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2037
1178				Kaliumsalz von mit Cetylalkohol halbveresterter Maleinsäure	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1179				Reaktionsprodukt aus 4-Methylphenol mit Dicyclopentadien und der anschließender Alkylierung mit Isobutyl	Zusatzstoff	Kautschuk	1500				31. Dezember 2028
1180				Reaktionsprodukt aus *N*-Phenyl-*N*′-(1-3-dimethylbutyl)p-phenylendiamin und *tert*-C_{10}-C_{13}-glycidylthioether mit vorwiegendem C_{12}-Gehalt	Zusatzstoff	Kautschuk	1,0 – ausgedrückt als primäre aromatische Amine			Maximaldosis: w = 2,4 %. Nur bei Kontaktdauern von ≤ 10 Min. und Temperaturen von ≤ 40 °C. Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
1181	268-21-3-3	68037-49-0		Alkyl-(C_{10}-C_{18})sulfonat, Natrium-Salz	Zusatzstoff	Kunststoffe				Zur Verwendung als Antistatikum in PVC, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 15 000 mg/kg. Zur Verwendung als Antistatikum in Polystyrol, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 25 000 mg/kg.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
										Zur Verwendung als Emulgator in PVC und seinen Copolymeren, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 20 000 mg/kg. Zur Verwendung als Emulgator in Polystyrol, maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 50 000 mg/kg.	
1182	209-40-6-4	577-11-7		Natriumdioctylsulfosuccinat	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für Polyethylen: maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 10 000 mg/kg.	31. Dezember 2031
1183				Natriumdodecylbenzolsulfonat	Zusatzstoff	Kunststoffe				Bei Dichtungen und Kitten: maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 20 000 mg/kg.	31. Dezember 2031
1184		29704-46-9		Natriumsulforicinat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1185	205-48-1-2 205-77-7-1	141-33-3 150-88-9		Natriumbutylxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47)		31. Dezember 2028
1186				Zinkbutylxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47) Für Zink siehe Anhang V.	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1187	205-44-0-9	140-90-9		Natriumethylxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47)		31. Dezember 2031
1188				Zinkethylxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1189				Natriumisopropylxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47)		31. Dezember 2028
1190				Zinkisopropylxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1191				Natriummethylxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47)		31. Dezember 2028
1192				Zinkmethylxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1193				Natriumpentamethylenxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1194				Zinkpentamethylenxanthogenat	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			(47) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1195				Natriumdibutyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
1196				Zinkdibutyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1197				Kupferdibutyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1198				Natriumdiethyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
1199		13681-87-3		Kupferdiethyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1200				Natriumdimethyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
1201		137-29-1		Kupferdimethyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1202				Natriumethylphenyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1203	238-67-7-1	14634-93-6		Zinkethylphenyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1204				Kupferethylphenyldithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1205		13878-54-1		Zinkpentamethylendithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1206				Kupferpentamethylendithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1207	232-36-0-1	8007-43-0		Sorbitansequioleat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1208	229-78-1-8	6729-96-0		Stearyldithiopropionat	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028
1209				Stearyl-(3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzyl) thioglycolat	Zusatzstoff	Kunststoffe				Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 5 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1210	202-38-7-3	95-05-6		Tetraethylthiurammonosulfid	Monomer oder anderer Reaktant Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2028
1211	203-84-1-3	111-17-1		Thiodipropionsäure	Zusatzstoff	Kautschuk			(14)		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1212				Triacetin	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1213	201-07-1-2	77-94-1		Tributylcitrat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1214				Tris-(2,4-di-*tert*-butylphenyl)diphosphit	Zusatzstoff	Kautschuk		Für MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2028
1215		1184-84-5		Vinylsulfonsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2028
1216				Vinylsulfonamid	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2028
1217	232-72-3-4	9010-69-9		Zinkresinat	Zusatzstoff	Kunststoffe			Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1218		78-67-1		2,2′-Azobis(isobutyronitril)	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe				Maximaldosis: w = 0,2 %.	31. Dezember 2031
1219		2372-21-6		*tert*-Butylperoxyisopropylcarbonat	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe	0,1			Maximaldosis: w = 0,5 %.	31. Dezember 2031
1220		111-92-2		Di-*n*-butylamin	Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk	1,0				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1221		113693-69--9		Tetramethyl-bis(4-hydroxyphenyl)methan (TMBPF), Reaktionsprodukt mit Epichlorhydrin (= TMBPF-Diglycidylether oder TMBPF-DGE)	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen		Epichlorhydrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l.	(48) (49)		31. Dezember 2028
1222		3844-45-9		C.I. Food Blue 2 (*oder* Triarylmethan; C.I. Nr. 42090)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1223		1934-21-0		C.I. Food Yellow 4 (*oder*: Tartrazin (E102); C.I. Nr. 19140)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1224		12227-89--3; 1317-61-9		C.I. Pigment Black 11 (*oder*: Eisenoxidschwarz; C.I. Nr. 77499)	Zusatzstoff	Alle			Für Eisen siehe Anhang V.		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1225		68186-91-4		C.I. Pigment Black 28 (*oder:* Kupferchromit; C.I. Nr. 77428)	Zusatzstoff	Alle			Für Chrom und Kupfer siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1226		12062-81-6		C.I. Pigment Black 33 (*oder:* Eisenmangantrioxid; C.I. Nr. 77537)	Zusatzstoff	Alle			Für Eisen und Mangan siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1227		147-14-8		C.I. Pigment Blue 15 (*oder:* Kupferphthalocyanin (inkl. 15:1, 15:2, 15:3, 15:4); C.I. Nr. 74160)	Zusatzstoff	Alle			Für Kupfer siehe Anhang V.	Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1228		1345-16-0		C.I. Pigment Blue 28 (*oder:* Kobaltaluminiumoxid; C.I. Nr. 77346)	Zusatzstoff	Alle			Für Aluminium und Kobalt siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1229		57455-37-5		C.I. Pigment Blue 29 (*oder:* Ultramarin; C.I. Nr. 77007)	Zusatzstoff	Alle			Für Aluminium siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1230		68187-11-1		C.I. Pigment Blue 36 (*oder:* Kobaltchromit; C.I. Nr. 77343)	Zusatzstoff	Alle			Für Aluminium, Chrom und Kobalt siehe Anhang V.		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1231		68412-74-8		C.I. Pigment Blue 74 (*oder*: Kobaltzinksilikat; C.I. Nr. 77366)	Zusatzstoff	Alle			Für Kobalt und Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1232		12068-86-9		C.I. Pigment Brown 11 (*oder*: Magnesiumferrit; C.I. Nr. 77495)	Zusatzstoff	Alle			Für Eisen siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1233		68186-90-3		C.I. Pigment Brown 24 (*oder*: Chromantimontitanat; C.I. Nr. 77310)	Zusatzstoff	Alle			Für Antimon und Chrom siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1234		12737-27-8		C.I. Pigment Brown 29 (*oder*: Chromeisenoxid; C.I. Nr. 77500)	Zusatzstoff	Alle			Für Chrom und Eisen siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1235		1308-38-9		C.I. Pigment Green 17 (*oder*: Chrom(III)oxid; C.I. Nr. 77288)	Zusatzstoff	Alle			Für Chrom siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1236		1328-53-6		C.I. Pigment Green 7 (*oder*: Phthalocyaningrün; C.I. Nr. 74260)	Zusatzstoff	Alle			Für Kupfer siehe Anhang V.	Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1237		3520-72-7		C.I. Pigment Orange 13 (*oder*: Diazo; C.I. Nr. 21110)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1238		1309-37-1		C.I. Pigment Red 101 (*oder*: Eisen(III)oxid; C.I. Nr. 77491)	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2031
1239		12656-85-8		C.I. Pigment Red 104 (*oder*: Bleichromatmolybdatsulfatrot; C.I. Nr. 77605)	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
1240		3049-71-6		C.I. Pigment Red 178 (*oder*: Perylenrot)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1241		40618-31-3 82643-43-4		C.I. Pigment Red 214 (*oder*: Azo-Kondensationspigment)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1242		52238-92-3		C.I. Pigment Red 242 (*oder*: Disazo-Kondensationspigment; C.I. Nr. 20067)	Zusatzstoff	Alle			(38)	Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
1243		43035-18-3		C.I. Pigment Red 247 (*oder*: Monoazo; C.I. Nr. 15915)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1244		6358-87-8		C.I. Pigment Red 38 (*oder*: Diazo; C.I. Nr. 21120)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1245		5281-04-9		C.I. Pigment Red 57:1 (D & C Red 7) (*oder* Monoazo; C.I. Nr. 15850:1)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1246		12769-96-9		C.I. Pigment Violet 15 (*oder*: Ultramarin; C.I. Nr. 77007)	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
1247		6358-30-1		C.I. Pigment Violet 23 (*oder*: Oxazin; C.I. Nr. 51319)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1248		1345-05-7		C.I. Pigment White 5 (*oder*: Lithopone (Mitfällung aus Bariumsulfat und Zinksulfid); C.I. Nr. 77115	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2028
1249		5590-18-1		C.I. Pigment Yellow 110 (*oder*: Aminoketon; C.I. Nr. 56280)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1250	269-10-3-8	68187-51-9		C.I. Pigment Yellow 119 (*oder*: Zinkferrit; C.I. Nr. 77496)	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2031
1251	603-33-1-4	129423-54--7		C.I. Pigment Yellow 191 (*oder*: Monoazo; C.I. Nr. 18795)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1252	232-35-3-3	8007-18-9		C.I. Pigment Yellow 53 (*oder*: Nickelantimontitanat; C.I. Nr. 77788)	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1253		6528-34-3		C.I. Pigment Yellow 65 (*oder*: Monoazo; C.I. Nr. 11740)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1254		8005-02-5		C.I. Solvent Black 7 (*oder:* Azin; C.I. Nr. 50415:1)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
1255	201-35-3-5	81-48-1		C.I. Solvent Violet 13 (*oder:* Antrachinon; C.I. Nr. 60725)	Zusatzstoff	Alle				Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1256		109-58-0		(2-Aminoethyl)carbamidsäure	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				Nur zur Verwendung in Elastomeren mit Vinylidenfluorid als Monomer. Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 30 g/kg.	31. Dezember 2028
1257		36-86-8		1,1-bis(*tert*-Butylperoxy) cyclohexan	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	0,1				31. Dezember 2031
1258		95-35-2		1,3-bis(2-Benzothiazolylmercaptomethyl)-Harnstoff	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1259		2212-81-9		1,3-bis(*tert*-Butylperoxyisopropyl)benzol	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	0,1			In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1260		105-55-5		1,3-Diethylthioharnstoff	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1261		7691-02-3		1,3-Divinyltetramethyldisilazan	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1262		102-78-3		2-(2,6-Dimethylmorpholinthio)benzthiazol	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(43)	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1263		102-77-2		2-(Morpholinthio)benzthiazol	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	150		(43)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 30 g/kg.	31. Dezember 2031
1264		87-97-8		2,6-Di-*tert*-butyl-4-(methoxymethyl)phenol	Zusatzstoff	Kautschuk		Für MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.		In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1265		2668-47-5		2,6-Di-*tert*-butyl-4-phenylphenol	Zusatzstoff	Kautschuk		Für MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.		In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1266		95-30-7		2-Benzothiazyl-*N*,*N*-diethylthiocarbamylsulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(43)	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1267		96-45-7		2-Mercaptoimidazolin	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	2,5			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 30 g/kg.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1268		26511-61-5		3,3-Bis(*tert*-butylperoxy) butansäure, *n*-Butylester	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1269		19262-37-4		4,4′-Bis(aminocyclohexyl)methancarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1270		101-70-2		4,4′-Dimethoxydiphenylamin	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1271		95-80-7		4-Methyl-*m*-phenylendiamin	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1272		15570-10-2		4-*tert*-Butyl-2-methylthiophenol	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1273		4545-30-6		4-*tert*-Butylthiophenol, Zinksalz	Zusatzstoff	Kautschuk			Für Zink siehe Anhang V.	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1274		140-04-5		Acetylrizinolsäure, Butylester	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1275		141-17-3		Adipinsäure, bis [2-(2-Butoxyethoxy)-ethyl)ester	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1276		2451-84-5		Adipinsäure, Dibenzylester	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1277		105-97-5		Didecyladipat	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1278		27178-16-1		Diisodecyladipat	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1279		1330-86-5		Octyldecyladipat	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1280		110-29-2		Adipinsäure, *n*-Decyl-*n*-octylester	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1281		123-77-3		Azodicarbonamid	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1282	201-25-5-2	80-17-1		Benzolsulfonhydrazid	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1283				Bis(2-hydroxy-3-*tert*-octyl-5-methylphenyl) methan	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1284	246-70-9-0	25176-75-4		Capronsäure, Diester mit Triethylenglycol	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1285	203-36-1-4	106-10-5		Caprylsäure, Diester mit Triethylenglycol	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1286		61789-98-8		Kork	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1287		3399-73-3		Cyclohexylethylamin	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1288		149-82-6		Dibutyldithiocarbamidsäure, N,N-Dimethylcyclohexylaminsalz	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1289		109-89-7		Diethylamin	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1290		502-55-6		Diethylxanthogendisulfid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk			(47)	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1291		123-81-9		Ethylenglycol-bis (thioglycolat)	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 30 g/kg.	31. Dezember 2031
1292		36290-04-7		Formaldehyd-2-naphthalensulfonsäure, Copolymer, Natriumsalz	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk			(15)	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1293		93-35-4		Formaldehydphenol, Copolymer	Zusatzstoff	Kautschuk			(15)	Das Copolymer darf keine Zusatzstoffe enthalten, die nicht in der europäischen Positivliste der organischen Werkstoffe aufgeführt sind.	31. Dezember 2028
1294		68476-37-9		Klebstoff tierischen Ursprungs	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1295		16941-12-1		Hexachlorplatinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2031
1296		999-97-3		Hexamethyldisilazan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2031
1297		143-06-6		Hexamethylendiamincarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1298	213-68-0-0	1000-90-4		Isopropylxanthogenat, Zinksalz	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(47) Für Zink siehe Anhang V.	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1299		106-18-3		Laurinsäure, Butylester	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1300		28693-00-7		Monochloressigsäure, Ester mit 5-(Hydroxymethyl)-bicyclo[2.2.1]hept-2-en	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1301				Montanwachs, bestehend aus: 1) Montansäuren C_{26}-C_{32}, 2) deren Ester mit Ethylenglycol und/oder 1,3-Butandiol 3) und/oder Calciumsalze	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028
1302		10591-84-1		*N,N′*-Dimethyldiphenylthiuramdisulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 30 g/kg.	31. Dezember 2031
1303				*N*-Alkyl (C_{14}-C_{18})-*N,N',N'*-triacetoyl-1,3-diaminopropan	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1304				*N*-Phenyl-*N'*-isohexyl-*p*-phenylendiamin	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1305		142-77-8		Ölsäure, Butylester	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1306		7620-75-9		Ölsäure, Dibutylaminsalz	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1307		1912-84-1		Ölsäure, Zinn(II)salz	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1308		117-97-5		Pentachlorthiophenol, Zinksalz	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk			Für Zink siehe Anhang V.	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1309		98-77-1		Pentamethylendithiocarbamidsäure, Piperidinsalz	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1310		136-04-9		Pentamethylendithiocarbamidsäure, Kaliumsalz	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42) Für Zink siehe Anhang V.	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 30 g/kg.	31. Dezember 2028
1311		107-71-1		Peressigsäure, *tert*-Butylester	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk	0,1			In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1312		89-03-8		Petrolatum	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028
1313		117-84-0		Phthalsäure, Di-*n*-octylester	Zusatzstoff	Kautschuk	300		(25) (27)		31. Dezember 2028
1314		26762-92-5		*p*-Menthanhydroperoxid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1315				*p*-Nonylphenylphosphit, 2,2-bis(3-*tert*-Butyl-4-hydroxyphenyl)propanester	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1316		25101-03-5		Polypropylenglycoladipat	Zusatzstoff	Kautschuk			(30)		31. Dezember 2037
1317	232-29-9-0	8002-13-9		Rapsöl	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2028
1318		27214-90-0		Sebacinsäure, Diisooctylester	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1319		2432-87-3		Sebacinsäure, Di-*n*-octylester	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1320		1344-08-7		Natriumpolysulfid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung des Ausgangsstoffs	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1321				Sojabohnenöl, mit Schwefel behandelt (Faktis)	Zusatzstoff	Kautschuk	250				31. Dezember 2028
1322		93-73-2		Tetrabutylthiurammonosulfid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)	In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1323		7772-99-8		Zinnchlorid	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1324		19484-26-5		Tridecylmercaptan	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk				In Kautschuk nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1325		117-56-8		Triethanolaminphosphat	Zusatzstoff	Kautschuk	500			Nur zur Verwendung als Trennmittel.	31. Dezember 2028

Tabelle 2

Europäische Positivliste der Ausgangsstoffgruppen für organische Materialien

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1326			3	Alkohole, aliphatische, einwertige, gesättigte, geradkettige, primäre (C_4-C_{22})	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2031
1327			4	Gemisch aus (w = 40 %) 2,2,4-Trimethylhexan-1,6-diisocyanat und (w = 60 %) 2,4,4-Trimethylhexan-1,6-diisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Alle			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im fertigen Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt stehende Fläche (QMA)	31. Dezember 2034
1328			5	Trialkyl(C_5-C_{15})essigsäure, 2,3-Epoxypropylester	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Epoxygruppe. Die Molekülmasse der Epoxygruppe ist 43 Da.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1329			6	Vinyl-Trialkyl(C_7-C_{17}) acetat (= Vinylversatat)	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt stehende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2031
1330			8	Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, acetyliert	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(31)		31. Dezember 2031
1331			9	Monocarbonsäuren, C_2-C_{24}, aliphatische, geradkettige, aus natürlichen Fetten und Ölen, und deren Mono-, Di- und Triglycerinester (verzweigte Fettsäuren in natürlich vorkommenden Mengen sind eingeschlossen)	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2031
1332			10	Monocarbonsäuren, C_2-C_{24}, aliphatische, geradkettige, synthetische, und deren Mono-, Di- und Triglycerinester	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2031
1333			11	Ester von aliphatischen Monocarbonsäuren (C_6-C_{22}) mit Polyglycerin	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1334			12	Fettsäuren aus essbaren tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2031
1335			13	Alkohole, aliphatische, einwertige, gesättigte, geradkettige, primäre (C_4-C_{24})	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1336			14	*n*-Alkyl(C_{10}-C_{13})benzolsulfonsäure	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	1500				31. Dezember 2031
1337			15	Alkyl-dimethylamine, geradkettig mit gerader Anzahl von Kohlenstoffatomen (C_{12}-C_{20})	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	1500				31. Dezember 2031
1338			16	Alkyl(C_8–C_{22})sulfonsäuren	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	300				31. Dezember 2031
1339			17	Alkyl(C_8-C_{22})schwefelsäuren, geradkettige, primäre, mit geradzahliger Kohlenstoffkette	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1340			19	*N*,*N*-bis(2-Hydroxyethyl)alkyl(C_8-C_{18})amin	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(7)		31. Dezember 2031
1341			20	*N*,*N*-bis(2-Hydroxyethyl)alkyl(C_8-C_{18}) aminhydrochloride	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(7)		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1342			22	Rizinusöl, Mono- und Diglyceride	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1343			23	Cholinesterchloride von Kokosfettsäuren	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	45			Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt stehende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2031
1344			25	Kresole, butyliert, styrolisiert	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	600				31. Dezember 2031
1345			26	5,7-Di-*tert*-butyl-3-(3,4- und 2,3-dimethylphenyl)-3*H*-benzofuran-2-on, das enthält: a) 5,7-Di-*tert*-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)-3*H*-benzofuran-2-on (w = 80-100 %) und b) 5,7-Di-*tert*-butyl-3-(2,3-dimethylphenyl)-3*H*-benzofuran-2-on (w = 0-20 %)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2031
1346			27	9,10-Dihydroxystearinsäure und ihre Oligomere	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1347			28	Di-*n*-octylzinn-bis (n-alkyl(C_{10}-C_{16}) thioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2031
1348			31	Di-*n*-octylzinndimaleinat, verestert	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(10)		31. Dezember 2031
1349			38	Glasfasern	Zusatzstoff	Alle				Glas gemäß Anhang IV.	31. Dezember 2031
1350			40	Ester von Glycerin und Essigsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1351			41	Ester von Glycerin mit aliphatischen gesättigten geradkettigen Säuren mit geradzahliger Kohlenstoffkette (C_{14}-C_{18}) und mit aliphatischen ungesättigten geradkettigen Säuren mit geradzahliger Kohlenstoffkette (C_{16}-C_{18})	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1352			42	Ester von Glycerin mit Buttersäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1353			43	Ester von Glycerin mit Erucasäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1354			44	Ester von Glycerin mit 12-Hydroxystearinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1355			45	Ester von Glycerin mit Laurinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1356			46	Ester von Glycerin mit Linolsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1357			47	Ester von Glycerin mit Myristinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1358			48	Ester von Glycerin mit Nonansäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1359			49	Ester von Glycerin mit Ölsäure	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2031
1360			50	Ester von Glycerin mit Palmitinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1361			51	Ester von Glycerin mit Propionsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1362			52	Ester von Glycerin mit Rizinolsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1363			53	Ester von Glycerin mit Stearinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1364			65	Gemisch aus 4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilben, 4,4′-Bis(2-benzoxazolyl) stilben und 4,4′-Bis (5-methyl-2-benzoxazolyl)stilben	Zusatzstoff	Alle				Massenanteil von höchstens 0,05 % (Stoff bezogen auf die Formulierung). Gemisch, gewonnen aus dem Herstellungsverfahren im typischen Verhältnis von (58-62%):(23-27%):(1-(13-17 %)	31. Dezember 2031
1365			66	Mono-*n*-octylzinn-tris-alkyl(C_{10}-C_{16}) thioglycolat)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(11)		31. Dezember 2031
1366			67	Montansäuren und/ oder deren Ester mit Ethylenglycol und/ oder 1,3-Butandiol und/oder Glycerin	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2031
1367			68	Mono- und Di-*n*-alkyl (C_{16} und C_{18})ester der Phosphorsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	2,5				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1368			69	Tris(nonyl- und/oder dinonylphenyl)phosphit	Zusatzstoff	Alle	1500			Ohne Weichmacher: maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 3 000 mg/kg. Für Butadien-styrolcopolymere: maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 15 000 mg/kg.	31. Dezember 2028
1369			73	Polyester von 1,2-Propandiol und/oder 1,3-und/oder 1,4-Butandiol und/oder Polypropylenglycol mit Adipinsäure, auch mit endständiger Essigsäure, oder C_{12}-C_{18}-Fettsäuren, oder *n*-Octanol und/oder *n*-Decanol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(30) (31)		31. Dezember 2034
1370			78	Polyethylenglycol (EO = 1-50)-monoalkylether (geradkettig und verzweigt, C_8–C_{20})-sulfat, Salze	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1371			80	Pulver, Schuppen und Fasern von Messing, Bronze, Kupfer, Edelstahl, Zinn, Eisen und Legierungen aus Kupfer, Zinn und Eisen	Zusatzstoff	Alle			Für relevante Elemente siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1372			89	Ester von Stearinsäure mit Ethylenglycol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(2)		31. Dezember 2031
1373		50-21-5	99	Milchsäure	Monomer oder anderer Reaktant Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
1374		50-99-7	102	Glucose	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2037
1375		57-55-6	109	1,2-Propandiol	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2034
1376		59-02-9 10191-41-0	110	α-Tocopherol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
1377		75-56-9	135	Propylenoxid	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt.	31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1378		107-01-7	224	2-Buten	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
1379		107-88-0	228	1,3-Butandiol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
1380		110-98-5 25265-71-8	257	Dipropylenglycol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2034
1381		138-22-7	322	Butyllactat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1382		598-32-3	357	But-3-en-2-ol	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	0,1			Nur zur Verwendung als Comonomer für die Herstellung polymerer Zusatzstoffe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt stehende Fläche (QMA), bis eine Analysemethode zur Verfügung steht.	31. Dezember 2028
1383		1330-43-4	407	Natriumtetraborat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Bor siehe Anhang V.		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1384		1332-37-2	409	Eisenoxid	Zusatzstoff	Alle			Für Eisen siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1385		3724-65-0	467	Crotonsäure	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Alle			(34)		31. Dezember 2028
1386		4080-31-3	474	1-(3-Chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	15				31. Dezember 2031
1387			501	Aluminiumfasern, -flocken und -pulver	Zusatzstoff	Alle			Für Aluminium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1388		7631-86-9	504	Siliciumdioxid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei synthetischem amorphem Siliciumdioxid: Primärpartikel von 1-100 nm, aggregiert zu 0,1-1 µm, die Agglomerate von 0,3 µm bis Millimetergröße bilden können. Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2037
1389		7664-93-9	511	Schwefelsäure	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1390		7704-34-9	514	Schwefel	Polymerisationshilfsmittel	Alle					31. Dezember 2034
1391		7771-44-0	518	Arachidonsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2028
1392		7772-98-7	519	Natriumthiosulfat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(18)		31. Dezember 2034
1393		9003-11-6 106392-12-5	551	Poly(ethylenpropylen) glycol	Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2028
1394		63148-62-9	575	Polydimethylsiloxan (MW > 6 800 Da)	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl) Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle				Viskosität bei 25 °C: mindestens 100 cSt (100 × 10^{-6} m^2/s)	31. Dezember 2034
1395		10377-51-2	588	Lithiumiodid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(6) Für Lithium siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1396		11104-61-3	593	Kobaltoxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Kobalt siehe Anhang V.		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1397		11129-60-5	594	Manganoxid	Zusatzstoff	Alle			Für Mangan siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1398		12004-14-7 37293-22-4	598	Calciumsulfoaluminat	Zusatzstoff	Alle			Für Aluminium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
1399		12626-88-9	606	Manganhydroxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Mangan siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1400		12751-22-3	607	Eisenphosphid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			Für Eisen siehe Anhang V.	Nur zur Verwendung in PET-Polymeren und -Copolymeren.	31. Dezember 2031
1401		13463-67-7	610	Titandioxid	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
1402		17194-00-2	625	Bariumhydroxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Barium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
1403		25013-16-5	635	*tert*-Butyl-4-hydroxyanisol	Zusatzstoff	Alle	1500				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1404		25322-68-3	638	Polyethylenglycol	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2034
1405		25513-64-8	641	Gemisch aus (w = 35-45 %) 1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexan und (w = 55-65 %) 1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexan	Monomer oder anderer Reaktant	Alle	2,5				31. Dezember 2034
1406		68515-48-0 28553-12-0	728	Phthalsäure, Diester mit primären, gesättigten C_8-C_{10}-verzweigten Alkoholen, über 60 % C_9.	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			(25) (31)	Nur zur Verwendung als a) Weichmacher oder b) technisches Hilfsagens in Konzentrationen von bis zu 0,1 % im Produkt.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1407		68855-54-9	734	Diatomeenerde, Natriumcarbonatschmelze calciniert	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2034
1408		73138-82-6	741	Harzsäuren	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2031
1409			789	Hydrierte Homopolymere und/oder Copolymere, hergestellt aus 1-Hexen und/oder 1-Octen und/oder 1-Decen und/oder 1-Dodecen und/oder 1-Tetradecen (Molekülmasse: 440 bis 12000)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Durchschnittliche Molekülmasse: mindestens 440 Da. Viskosität bei 100 °C: mindestens 3,8 cSt (3,8 × 10^{-6} m^2/s).	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1410		90751-07-8 82451-48-7	790	Poly(6-morpholino-1,3,5-triazin–2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]hexamethylen-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) imino)]	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250			Durchschnittliche Molekülmasse: mindestens 2 400 Da. Restgehalt an Morpholin < 30 mg/kg, an *N,N′*-Bis (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexan-1,6-diamin < 15 000 mg/kg und an 2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazin < 20 mg/kg.	31. Dezember 2034
1411			799	Polyethylenglycolether (EO = 1–50) von geradkettigen und verzweigten primären Alkoholen (C_8–C_{22})	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle	90			In Übereinstimmung mit dem Höchstgehalt an Ethylenoxid gemäß den in der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission genannten Reinheitskriterien für Lebensmittelzusatzstoffe	31. Dezember 2037
1412			801	Aliphatische geradkettige C_2–C_{24}-Monocarbonsäuren aus natürlichen Ölen und Fetten, Lithiumsalz	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle			Für Lithium siehe Anhang V.		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1413			805	Titandioxid, beschichtet mit einem Copolymer aus *n*-Octyltrichlorsilan und [Amino-tris(methylenphosphonsäure), penta-Natriumsalz]	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Der Massenanteil des Copolymers zur Oberflächenbehandlung des beschichteten Titandioxids darf 1 % nicht überschreiten.	31. Dezember 2031
1414			810	Neopentylglycol, Diester und Monoester mit Benzoesäure und 2-Ethylhexansäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250		(31)		31. Dezember 2031
1415			815	Trimethylolpropan, gemischte Triester und Diester mit Benzoesäure und 2-Ethylhexansäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	250		(31)		31. Dezember 2031
1416			878	Fettsäuren (C_8-C_{22}) aus tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen, Ester mit verzweigten, einwertigen, primären, gesättigten, aliphatischen Alkoholen (C_3-C_{22})	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1417			879	Fettsäuren (C_8-C_{22}) aus tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen, Ester mit geradkettigen, einwertigen, primären, gesättigten, aliphatischen Alkoholen (C_1-C_{22})	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle					31. Dezember 2031
1418			880	Fettsäuren (C_8-C_{22}), Ester mit Pentaerythrit	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Alle					31. Dezember 2031
1419		128-44-9	902	1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-on-1,1-dioxid, Natriumsalz	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Der Stoff muss den spezifischen Reinheitskriterien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission entsprechen.	31. Dezember 2034
1420			924	Trimethylolpropan, gemischte Triester und Diester mit *n*-Octan- und *n*-Decansäuren	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	2,5			Nur zur Verwendung in PET.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1421		939402-02-5	974	Phosphorige Säure, gemischte 2,4-Bis (1,1-dimethylpropyl)phenyl- und 4-(1,1-Dimethyl-propyl)phenyl-triester	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle	500 – ausgedrückt als Summe der Phosphit- und Phosphatformen des Stoffs und von 4-*tert*-Amylphenol und 2,4-Di-*tert*-amylphenol 50 – für 2,4-Di-*tert*-amylphenol				31. Dezember 2037
1422			1046	Zinkoxid, Nanopartikel, beschichtet mit [3-(Methacryloxy)propyl]trimethoxysilan (EUPL-Nummer 0695)	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			Für Zink siehe Anhang V.	Nur zur Verwendung in weichmacherfreien Polymeren. Die Beschränkungen und Spezifikationen für den Stoff mit der EUPL-Nummer 0695 sind einzuhalten. Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1423			1053	Fettsäuren, C_{16}–C_{18}, gesättigt, Ester mit Dipentaerythritol	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Darf nur verwendet werden, wenn die Fettsäuren-Vorstufe des Stoffes aus essbaren Fetten oder Ölen gewonnen wurde.	31. Dezember 2037
1424		7695-91-2 58-95-7	1055	α-Tocopherolacetat	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung als Antioxidans in Polyolefinen. Der Stoff oder seine Hydrolyseprodukte sind zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe, und die Einhaltung der Bestimmungen aus Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission ist sicherzustellen.	31. Dezember 2037
1425			1062	Gemisch aus 97 % Tetraethylorthosilicat (TEOS) mit der CAS-Nr. 78-10-4 und 3 % Hexamethyldisilazan (HMDS) mit der CAS-Nr. 999-97-3	Monomer oder anderer Reaktant	Alle				Nur zur Herstellung von wiederverwertetem PET und mit einem Massenanteil von bis zu 0,12 %.	31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1426			1075	Montmorillonitton, modifiziert mit Hexadecyltrimethylammoniumbromid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe				Nur zur Verwendung als Zusatzstoff mit einem Massenanteil von bis zu 4,0 % in Polymilchsäure für Kaltwasseranwendungen. Kann Plättchen in Nanoform ausbilden, die in einer oder zwei Dimensionen dünner als 100 nm sind. Solche Plättchen müssen parallel zur Polymeroberfläche ausgerichtet und vollständig in das Polymer integriert sein. Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Abschnitt 4.6, Anhang I des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1427			1077	Titandioxid, oberflächenbehandelt mit fluoridmodifiziertem Aluminiumoxid	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Alle				Nur zur Verwendung mit einem Massenanteil von bis zu 25,0 %, einschließlich in Nanoform. Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1428				Rizinusölfettsäuren, dehydriert	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Kautschuk, Beschichtungen					31. Dezember 2034
1429		61790-39-4		Rizinusölfettsäuren, hydriert	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Beschichtungen, Schmierstoffe					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1430		55965-84-9		5-Clor-2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on (CAS Nr. 26172-55-4) und 2-Methyl-2*H*-isothiazol-3-on (CAS Nr. 2682-20-4), Gemisch (3:1)	Sonstige (Topf-Konservierungsmittel)	Beschichtungen	7,5			Beschränkung = 0,025 mg/dm². Nur zur Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang I Abschnitte 3.4 und 4.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2034
1431		68938-15-8		Kokos-Fettsäuren, gehärtet	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2034
1432		110-54-3		*n*-Hexan, mit bis zu 40 % strukturellen Isomeren (Cyclohexan < 3 %) Listennr. 925-292-5	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Alle	250			Bei einer Prozesstemperatur von > 100 °C muss MTC nicht überprüft werden.	31. Dezember 2031
1433		93685-81-5		Isododecan (Hauptisomer: 2,2',4,6,6'-Pentamethylheptan)	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kunststoffe	2,5				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1434		926-099-9		Steinwolle	Zusatzstoff	Kautschuk				Durchmesser > 1 µm (durchschnittlicher Durchmesser 5-30 µm). Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1435				Acrylsäure, Ester mit einwertigen, gesättigten, aliphatischen Alkoholen, C_1-C_{18}	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	300 – ausgedrückt als Acrylsäure		(21)		31. Dezember 2031
1436				Adipinsäure, Ester mit einwertigen, primären, gesättigten, aliphatischen Alkoholen (C_6-C_{12})	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1437				Zusätze von Trivinylcyclohexan und α-ω-Dihydrogen-polyhydrogenmethyldimethylsiloxanen	Monomer oder anderer Reaktant	Silikon				Maximaldosis: w = 10 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1438				Alkadiene (C_3-C_8)	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen				Maximaler Restgehalt im endgültigen Material oder Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt.	31. Dezember 2031
1439				Alkoxysilane mit Funktionsgruppen, z. B. Vinyl-, Methacryl-, Amino- oder Glycidylgruppen	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kunststoffe				Maximaldosis: w = 0,5 % auf Grundlage des Füllstoffs, oder maximal w = 0,3 % auf Grundlage der Kunststoffkomponente	31. Dezember 2031
1440				Alkylarylsulfonsäure	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kunststoffe				Maximaldosis: w = 3 %.	31. Dezember 2031
1441				Alkyl(C_8–C_{18})benzolsulfonate, Natriumsalze	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kautschuk			(41)		31. Dezember 2031
1442				Alkyl(C_8–C_{18})naphthalinsulfonate, Natriumsalze	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kautschuk			(41)		31. Dezember 2031
1443				Ester von Alkyl(C_1-C_8)-silicat oder Orthokieselsäure mit einwertigen aliphatischen Alkoholen (C_2-C_4) und dem Monomethylether von Ethandiol (Methylglycol) und ihre Kondensationsprodukte	Polymerisationshilfsmittel	Silikon				Maximaldosis: w = 3 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1444				Amid von aliphatischen Carboxylsäuren, C_8-C_{22}	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Silikon				Maximaldosis: w = 1,5 %.	31. Dezember 2031
1445				Ester von 3-Aminocrotonsäure mit Butylenglycol	Zusatzstoff	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1446				Ester von 3-Aminocrotonsäure mit ein- oder zweiwertigem Alkohol	Zusatzstoff	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1447				Kohlenstofffasern	Zusatzstoff	Kautschuk				Kohlenstofffasern gemäß EUPL-Nummer 2041, Anhang IV.	31. Dezember 2031
1448				Kondensationsprodukte von Ethylenoxid mit Alkoholen (C_3-C_{18}), Phenolalkyl (C_4-C_9) und ihre sulfonierten, sulfurierten, phosphatierten Derivate	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2031
1449				Cyclisches Organopolysiloxan mit Methylgruppen, allein oder in einer *n*-Alkyl(C_2-C_{32})-Gruppe	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Schmiermittel					31. Dezember 2031
1450				α,ω-Dicarbonsäuren (C_6-C_{12}), aliphatisch, unverzweigt	Monomer oder anderer Reaktant	Alle					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1451				Fettsäuren (unverzweigt, gesättigt und ungesättigt, mit geradzahliger Kohlenstoffkette, C_8-C_{22}, mit einem Maximalgehalt von 2 % unverseifbaren Bestandteilen), als Verbindungen mit Bis (2-hydroxyethyl)amin	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe	1500				31. Dezember 2031
1452				Amide von Fettsäuren (unverzweigt, gesättigt und ungesättigt, mit geradzahliger Kohlenstoffkette, C_8-C_{22}, mit einem Maximalgehalt von 2 % unverseifbaren Bestandteilen)	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk					31. Dezember 2031
1453				Fettsäuren (unverzweigt, gesättigt und ungesättigt, mit geradzahliger Kohlenstoffkette, C_8-C_{22}, mit einem Maximalgehalt von 2 % unverseifbaren Bestandteilen), mit Alkoholen verestert, einwertig, primär, unverzweigt, gesättigt, C_4-C_{18} sowie als Oleylalkohol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1454		9003-36-5		Formaldehyd, Polymer mit 2-(Chlormethyl)oxiran und Phenol (Novolacglycidylether, NOGE)	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen	2,5 – ausgedrückt als Summe von NOGE und seinen Hydrolyseprodukten	Bisphenol F MTC_{tap} = 2,5 µg/l Epichlorhydrin MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(15) (49)	Nur zur Verwendung in Pulverbeschichtungen.	31. Dezember 2031
1455				Ester von Glycerin mit geradkettigen Fettsäuren, gesättigt oder mit ungeradzahliger Kohlenstoffkette C_8-C_{20}, und/oder Adipinsäure, Zitronensäure, Oxystearinsäure oder Rizinolsäure	Zusatzstoff	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1456				Methacrylsäure, Ester mit einwertigen, gesättigten, aliphatischen Alkoholen, C_1-C_{18}	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	300 – ausgedrückt als Methacrylsäure		(22)		31. Dezember 2031
1457				Mono-*n*-octylzinn-tris (maleinsäurehalbester), hergestellt mit C_1-C_{18}, primären, unverzweigten, gesättigten Alkoholen	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(11)		31. Dezember 2031
1458				Mono-*n*-octylzinn-tris [monoalkyl(C_1-C_{18}) maleinat]	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe			(11)		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1459				Organopolysiloxane, mit Methylgruppen an jedem Siliciumatom, die teilweise substituiert werden können durch Alkenyl(C_2-C_{32})gruppen, Alkyl(C_2-C_{32})gruppen, Hydroxylgruppen, Wasserstoff, disubstituierte Alkylamine und/oder hydroxylierte Alkylgruppen, Acetoxy- und/oder Alkoxygruppen und ihre Kondensationsprodukte mit Polyethylenglycol und/oder Polypropylenglycol, fluorierte Alkylgruppen und Phenylgruppen	Monomer oder anderer Reaktant (polymerer) Zusatzstoff	Beschichtungen, Silikone					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1460				Organopolysiloxane, einkettig und verzweigt, mit Methylgruppen allein und/oder *n*-Alkyl(C_2-C_{32})- und/oder Phenyl-2, und/oder Vinyl- und/oder Hydroxyl- und/oder Alkoxy(C_1-C_4) und/oder Hydrogen- und/oder Carboalkoxyalkyl(-(CH_2)2-17-C(O)-O-(CH_2)0-17CH_3)- und/oder Hydroxyalkyl(C_1-C_3)gruppen	Monomer oder anderer Reaktant (polymerer) Zusatzstoff	Kautschuk, Silikon				Darf keine cyclischen Polysiloxane enthalten, die neben der Phenylgruppe am selben Siliciumatom ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe aufweisen.	31. Dezember 2031
1461				Organopolysiloxane, einkettig und verzweigt, wie in PM/REF Nr. 69848 angegeben, aber zusätzlich mit bis zu maximal 5 % Wasserstoff und/oder Alkoxy(C_2-C_4)- und/oder Carboalkoxyalkyl(-(CH_2)2-17-C(O)-O-(CH_2)0-17CH_3)- und/oder Hydroxyalkyl(C_1-C_3)gruppen, die an das Siliciumatom gebunden sind	Monomer oder anderer Reaktant (polymerer) Zusatzstoff	Kautschuk, Silikon					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1462				Organopolysiloxane, einkettig oder verzweigt und/oder cyclisch, mit Methylgruppen allein oder mit an das Siliciumatom gebundenen n-Alkyl(C_2-C_{32})-, Phenyl- und/oder Hydroxylgruppen und ihre Kondensationsprodukte mit Polyethylen und/oder Polypropylenglycol	Monomer oder anderer Reaktant (polymerer) Zusatzstoff	Kautschuk, Silikon				Darf keine cyclischen Polysiloxane enthalten, die neben der Phenylgruppe am selben Siliciumatom ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe aufweisen.	31. Dezember 2031
1463		68083-14-7 73138-88-2 68440-81-3		Organopolysiloxane, einkettig oder verzweigt mit Methyl- oder Phenylgruppen	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Kunststoffe, Schmierstoffe					31. Dezember 2037
1464		9016-00-6 63148-62-9 68037-74-1		Organopolysiloxane, einkettig oder verzweigt mit Methylgruppen	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Kunststoffe, Schmierstoffe					31. Dezember 2031
1465				Organopolysiloxane mit an das Siliciumatom gebundenen Vinylgruppen	Monomer oder anderer Reaktant (polymerer) Zusatzstoff	Kautschuk, Silikon					31. Dezember 2031
1466		64741-56-6		Erdölrückstände, vakuumdestilliert	Monomer oder anderer Reaktant (Harz)	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1467		92062-05-0		Erdöl, thermisch gecrackte Vakuumrückstände	Monomer oder anderer Reaktant (Harz)	Kautschuk					31. Dezember 2031
1468				Platinkomplexe	Polymerisationshilfsmittel	Silikon					31. Dezember 2031
1469				Polyalkoxyester von Fettsäuren mit geradzahliger Kohlenstoffkette (C_8-C_{24})	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1470		68037-01-4		Poly-1-decen, hydriert	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Schmiermittel				Verunreinigungen von Kohlenwasserstoffen mit weniger als 30 Kohlenstoffatomen, nicht weniger als 1,5 %, naphthen-, aromaten- und PAK-frei.	31. Dezember 2034
1471				Polydienharz, synthetisch	Zusatzstoff	Alle					31. Dezember 2031
1472				Polydimethylsiloxane und Polydimethylsilikone, 3-Aminopropyl-Endgruppen, Polymere mit 1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan	Monomer oder anderer Reaktant (polymerer) Zusatzstoff	Kautschuk, Silikon			(16)	Verwendungsbedingungen für 1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan (EUPL-Nummer 0410) und 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan (EUPL-Nummer 0391) beachten.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1473				Polydimethylsiloxane und Polydimethylsilikone, 3-Aminopropyl-Endgruppen, Polymere mit Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methan	Monomer oder anderer Reaktant (polymerer) Zusatzstoff	Kautschuk, Silikon			(16)	Verwendungsbedingungen für Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methan (EUPL-Nummer 0420) und Bis(4-aminocyclohexyl)methan (EUPL-Nummer 0366) beachten.	31. Dezember 2031
1474				Polyethylenglycolester einwertiger aliphatischer Alkohole (C_{12}-C_{20}) und Alkylphenole (C_2-C_9)	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Silikon					31. Dezember 2031
1475		9002-98-6		Polyethylenimin	Zusatzstoff	Kunststoffe, Beschichtungen				Für Polypropylen als Verankerungsmittel: ≤ 0,05 µg/dm², sofern das Produkt kein Ethylenimin freisetzt.	31. Dezember 2034
1476				Polyethylenoxid (8-14), verestert mit Laurinsäure, Ölsäure, Rizinolsäure und/oder Stearinsäure	Monomer oder anderer Reaktant Sonstige	Kautschuk, Beschichtungen					31. Dezember 2031
1477				Polyethylenoxid, Molekülmasse > 200 (PEO)	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1478				Polyethylenoxid(4–14) ether von Octyl- und/oder Nonylphenol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kunststoffe, Kautschuk	250				31. Dezember 2031
1479				Polyethylenoxid(4–14) ether von einwertigen, primären, unverzweigten, gesättigten (C_{12}–C_{18})-Alkoholen	Zusatzstoff	Kunststoffe	250				31. Dezember 2031
1480				Polypropylenoxid, verestert mit Laurinsäure, Ölsäure, Rizinolsäure und/oder Stearinsäure	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1481				Polysaccharide	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kautschuk					31. Dezember 2031
1482		9003-53-6		Polystyrol (mit Pentan als Treibmittel)	Monomer oder anderer Reaktant (Harz)	Kunststoffe, Kautschuk					31. Dezember 2031
1483				Polyterpene	Zusatzstoff	Schmiermittel					31. Dezember 2031
1484		25213-24-5		Polyvinylalkohol, hergestellt durch Verseifung von Polyvinylacetat mit einem Verseifungsgrad von ≥ 20 %	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kunststoffe				Maximaldosis: w = 1 %.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1485				Polyvinylalkohol, teilweise acetyliert mit < 20 % Acetylgruppen und einem k-Wert von > 40	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Beschichtungen, Silikone					31. Dezember 2031
1486		71011-24-0		Quartäre Ammoniumverbindungen, benzyl (hydriertes Talgalkyl) dimethyl, Chloride, Verbindungen mit Bentonit	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Zusatzstoff	Schmiermittel					31. Dezember 2031
1487		68953-58-2		Quartäre Ammoniumverbindungen, bis(hydriertes Talgalkyl)dimethyl, Salze mit Bentonit	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Zusatzstoff	Schmiermittel					31. Dezember 2031
1488				Retikuliertes kationisches Polyalkylenamin a) Epichlorhydrin-Polyamidharz aus Diaminopropylmethylamin und Epichlorhydrin;	Zusatzstoff	Kunststoffe			(49)		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
				b) Epichlorhydrin-Polyamidharz aus Epichlorhydrin, Adipinsäure, Caprolactam, Diethylentriamin und/oder Ethylendiamin; c) Epichlorhydrin-Polyamidharz aus Adipinsäure, Diethylentriamin und Epichlorhydrin oder einer Schmelze aus Epichlorhydrin und Ammoniak; d) Epichlorhydrinpolyamid-Polyamidharz aus Epichlorhydrin, Dimethyladipat und Diethylentriamin;							

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
				e) Epichlorhydrinpolyamid-Polyamidharz aus Epichlorhydrin, Adipinsäureamid und Diaminopropylmethylamin							
1489				Sebacinsäure, Reaktionsprodukt mit Stearylamid, neutralisiert mit Calciumhydroxid.	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Zusatzstoff	Schmiermittel					31. Dezember 2031
1490				Silanole mit mindestens einer Hydroxylgruppe und einer oder mehr Methyl-, Vinyl- oder Phenylgruppen an jedem Siliciumatom	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	0,1				31. Dezember 2031
1491		68988-56-7		Siliciumdioxid, Reaktionsprodukt mit Trimethylchlorsilan und Isopropylalkohol	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Schmiermittel					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1492		9006-65-9		Silikonöle (Organopolysiloxane mit Methyl- und/oder Phenylgruppen)	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl) (polymerer) Zusatzstoff	Kautschuk, Beschichtungen, Schmierstoffe					31. Dezember 2031
1493				Sorbitolester mit geradkettigen Fettsäuren, gesättigt oder ungesättigt, mit geradzahliger Kohlenstoffkette C_8-C_{20}	Zusatzstoff	Beschichtungen	0,1				31. Dezember 2031
1494				Stearinsäuremono- oder -diester mit Ethandiol und/oder Etherbis(2-hydroxyethyl) und/oder Triethylenglycol	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1495				Titansäure, Ester mit Isobutanol, *n*-Butanol und Enolat von Ethylacetoacetat	Polymerisationshilfsmittel	Silikon					31. Dezember 2031
1496		26780-96-1		2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydrochinolin (polymerisiert)	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1497				Zusätze von Trivinylcyclohexan und α,ω-Dihydrogenpolyhydrogenmethyldimethyl-siloxanen	Monomer oder anderer Reaktant (polymerer) Zusatzstoff	Silikon				Maximaldosis: w = 10 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1498				Harnstofformaldehyd-Kondensationsprodukte	Monomer oder anderer Reaktant (Harz) Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kunststoffe, Beschichtungen			(15)		31. Dezember 2031
1499				Vinylester von einwertigen, gesättigten, aliphatischen Carboxylsäuren, C_2-C_{20}	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	2,5				31. Dezember 2031
1500		2098907-70-9		Siloxan und Silikon, Dimethyl, hydroxilterminierte (MW > 7400 Da) Ether mit C_{16}-C_{18}-Fettsäureestern mit Pentaerythrit	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Kautschuk				Das Polymer darf Siloxan und Silikon, Dimethyl, hydroxilterminierte (MW > 7400 Da) Fettsäuren und C_{16}-C_{18}-Fettsäureester mit Pentaerythrit enthalten.	31. Dezember 2031
1501		1318-02-1		Zeolithe, natürlich und synthetisch, Natriumsalze	Zusatzstoff Polymerisationshilfsmittel	Kunststoffe, Kautschuk, Beschichtungen			Für Aluminium siehe Anhang V.	Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1502				Kohlenwasserstoffe, C_{10}-C_{14}, Gehalt an Aromaten ≤ 1 %	Zusatzstoff	Kunststoffe, Beschichtungen				Darf nur verwendet werden, wenn die Produktionsprozesstemperatur über dem Siedepunkt liegt.	31. Dezember 2031
1503	921-72-8-3	64741-66-8		Kohlenwasserstoffe, C_7-C_9, Isoalkane, mit EG Nr. 921-728-3, Siedepunkt 90 bis 150 °C, vernachlässigbare Wasserlöslichkeit	Zusatzstoff	Alle				Darf nur verwendet werden, wenn die Produktionsprozesstemperatur über dem Siedepunkt liegt.	31. Dezember 2031
1504	920-75-0-0	64742-49-0		Kohlenwasserstoffe, C_7-C_9, *n*-Alkane, Isoalkane, cyclisch, mit EG Nr. 920-750-0, Siedepunkt 90 bis 165 °C, log Ko/w=2,2-5,2, wasserunlöslich	Zusatzstoff	Alle				Darf nur verwendet werden, wenn die Produktionsprozesstemperatur über dem Siedepunkt liegt.	31. Dezember 2031
1505				Titanhydroxid (Orthotitansäure)	Zusatzstoff	Alle, außer Kautschuk				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1506		119345-04-9		Benzol, 1,1′-Oxybis-,tetrapropylen derivatisiert, sulfonierte Natriumsalze	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen	450	Für MTC_{tap}-Werte von Abbauprodukten siehe Tabelle 4.			31. Dezember 2031
1507		61789-44-4		Rizinusölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1508		61790-37-2		Talgölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant (Grundöl)	Beschichtungen, Schmierstoffe					31. Dezember 2031
1509		67762-90-7		Siliciumdioxid, Reaktionsprodukt mit Polydimethylsiloxan	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen, Schmierstoffe				Bei synthetischem amorphem Siliciumdioxid, silyliert: Primärpartikel von 1-100 nm, die zu 0,1-1 µm aggregiert sind und Agglomerate von 0,3 µm bis Millimetergröße bilden können.	31. Dezember 2031
1510		68308-51-0		Baumwollsamenölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1511		68424-45-3		Leinölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1512		68611-44-9		Siliciumdioxid, Reaktionsprodukt mit Dimethyldichlorsilan	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Zusatzstoff	Schmiermittel				Bei synthetischem amorphem Siliciumdioxid, silyliert: Primärpartikel von 1-100 nm, die zu 0,1-1 µm aggregiert sind und Agglomerate von 0,3 µm bis Millimetergröße bilden können.	31. Dezember 2031
1513		68909-20-6		Siliciumdioxid, Reaktionsprodukt mit Hexamethyldisilazan	Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen Zusatzstoff	Schmiermittel				Bei synthetischem amorphem Siliciumdioxid, silyliert: Primärpartikel von 1-100 nm, die zu 0,1-1 µm aggregiert sind und Agglomerate von 0,3 µm bis Millimetergröße bilden können.	31. Dezember 2031
1514		84625-38-7		Sonnenblumenölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1515		9003-35-4		Phenolformaldehydharze	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(15)	MW > 1 000 Da.	31. Dezember 2031
1516		91744-27-3		Glycerin, Mono-, Di- und Tri-Rizinusöl	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1517		92044-96-7		Olivenölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1518		93165-31-2		Rapsölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1519				Maisölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1520				Dicyclopentadien-inden-styrol-α-methylstyrol-vinyltoluol-isobutylen-copolymer, hydriert	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Beschichtungen	250				31. Dezember 2031
1521				Fischölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1522				Hanfsamenölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1523				Palmölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1524				Palmkernölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1525				Perillaölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1526				Mohnsamenölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1527				Kürbiskernölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1528				Rizinolsäure, dehydriert	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1529				Saflorölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1530				Sesamölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1531				Walnussölfettsäuren	Monomer oder anderer Reaktant	Beschichtungen					31. Dezember 2031
1532				1,4-Butandiol, Trimethylolpropan, 2,3-Butylenglycol, Hydrochinondihydroxydiethylether und ihre Kondensationsderivate mit Propylenoxid	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(29)		31. Dezember 2031
1533				1,5-Naphthylendiisocyanat oder 4,4′-Diphenylmethandiisocyanat oder Toluylendiisocyanat	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1534				Acrylnitrilcopolymere mit Divinylbenzol (außer Ionenaustauschharze)	Zusatzstoff	Kunststoffe	0,1 – ausgedrückt als Acrylnitrilmonomer				31. Dezember 2031
1535				Acryl-, Fumar-, Malein- und Methacrylester	Zusatzstoff	Kunststoffe			(21)		31. Dezember 2031
1536				β-Aminocrotonsäureester mit 1,4-Butylenglycol und mit C_{16}-C_{18}-Fettalkoholen	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für Hart-PVC und seine Copolymere mit vorwiegend weichmacherfreiem PVC-Gehalt: Maximaldosis: w = 3 %.	31. Dezember 2031
1537				Butylierte, styrolisierte Butylstyrolkresole mit einer durchschnittlichen Molekülmasse von 312	Zusatzstoff	Kunststoffe				Maximaldosis: w = 0,5 %.	31. Dezember 2031
1538				Stearate, Palmitate, Ricinoleate, Heptanoate, Octoate von Calcium, Lithium, Mangan, Aluminium, Zink, Natrium, Kalium, Magnesium	Zusatzstoff	Kunststoffe			Für Aluminium, Lithium, Mangan und Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1539				Rizinusöl und seine Dehydratisierungs-, Hydrierungs- und/oder Kondensationsprodukte mit Adipin-, Sebacin- und Pthalsäuren	Zusatzstoff	Kunststoffe			(27)		31. Dezember 2031
1540				Ton	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1541				Kondensationsprodukte von Formaldehyd mit: — Phenol — Kresol — Xylenol — Resorcin Melamin	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk		MTC_{tap} für Formaldehyd: 0,15 MTC_{tap} für Phenole: 0,05	(15)		31. Dezember 2031
1542				Kondensationsprodukte von Polyoxyethylen-3 mit Fettalkoholen C_{10}-C_{18}	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für Polyolefinfolien: Maximaldosis: w = 1 %.	31. Dezember 2031
1543				Copolymere von α-Methylstyrol mit Vinyltoluol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1544				Copolymere von Butadien mit Styrol und Divinylbenzol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1545				Copolymere von Styrol und/oder α-Methylstyrol mit Acrylnitril	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	0,1 – ausgedrückt als Acrylnitrilmonomer				31. Dezember 2031
1546				Copolymere von Styrol und/oder α-Methylstyrol mit Butadien	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1547				Copolymere von Styrol und/oder α-Methylstyrol mit Butadien und Acrylnitril	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	0,1 – ausgedrückt als Acrylnitrilmonomer				31. Dezember 2031
1548				Copolymere von Styrol und/oder α-Methylstyrol mit Methylmethacrylat	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1549				Copolymere von Styrol mit Divinylbenzol (außer Ionenaustauschharze)	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1550				Copolymere von Tetrafluorethylen mit Hexafluorpropylen	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(38)		31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1551				Copolymere von Vinylchlorid mit Acrylnitril	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	0,1 – ausgedrückt als Vinylchloridmonomer und Acrylnitril			Vinylchloridmonomer: Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg.	31. Dezember 2031
1552				Copolymere von Vinylchlorid mit Cetylvinylether	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	0,1 – ausgedrückt als Vinylchloridmonomer und Acrylnitril			Vinylchloridmonomer: Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg.	31. Dezember 2031
1553				Copolymere von Vinylchlorid mit Vinylacetat, modifiziert mit Maleinsäureanhydrid und Polyvinylalkohol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	0,1 – ausgedrückt als Vinylchloridmonomer und Acrylnitril			Vinylchloridmonomer: Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg.	31. Dezember 2031
1554				Copolymere von Vinylchlorid mit Vinylidenchlorid	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	0,1 – ausgedrückt als Vinylchloridmonomer und Acrylnitril			Vinylchloridmonomer: Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1555				Copolymere von Vinylidenchlorid mit Acrylnitril	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe	0,1 – ausgedrückt als Vinylchloridmonomer und Acrylnitril				31. Dezember 2031
1556				Kresole	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk		Formaldehyd MTC_{tap} = 150- = 150 µg/l.			31. Dezember 2031
1557		85116-97-8		Diethylenglycolester mit Stearinsäure	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1558				Diphenylcarbonat mit Phosgen	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1559				Emulsionssilikone	Zusatzstoff	Kautschuk				Zusammensetzung in Abhängigkeit der Silikone.	31. Dezember 2031
1560				Epoxidharze	Sonstige (im Gussverfahren zur Herstellung von Gießfolien oder Formmasse verwendet)	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1561				Esterprodukte zwischen Kolophonium, Malein- und Zitronensäure mit C_3-C_6-Polyalkaloiden	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1562				Esterartige Kondensationsprodukte zwischen Kolophonium, Malein- und Zitronensäure mit Polyalkoholen, die drei bis sechs C-Atome im Molekül enthalten	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1563				Ester von Fettsäuren mit Polyglycerin	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für PVC und Polyolefin-Stretchfolien.	31. Dezember 2031
1564				Glycerinester mit Behen- und Arachinsäuren	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1565				Ester gesättigter aliphatischer Säuren C_6-C_{22} mit gesättigten aliphatischen Monohydroxyalkoholen C_2-C_{20}, einschließlich Ölalkohol	Zusatzstoff	Kunststoffe				Maximaler Restgehalt im endgültigen Material (QM) = 15 000 mg/kg.	31. Dezember 2031
1566				Ethylencopolymere mit Buten	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1567				Ethylencopolymere mit Propylen	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1568				Ethylendiamin mit Fettsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1569				Glycerin, Ester mit Capryl- und *n*-Decansäuren	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1570				Alkydharze, modifiziert mit Öl und Styrol und/oder α-Methylstyrol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe			(27)		31. Dezember 2031
1571				Hexamethylendiamin mit Adipin- und/oder Sebacinsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1572				Hydrierte Homopolymere und/oder Copolymere aus 1-Decen und/oder 1-Dodecen und/oder 1-Octen	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1573				Iso-octyl-epoxy-stearat	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1574				Leinöle, nach bewährten Verfahren epoxidiert	Zusatzstoff	Kunststoffe				Für PVC und PVDC (expodisiertes Leinöl, Jodzahl < 6; Oxiransauerstoffgehalt < 10 %).	31. Dezember 2031
1575				Maleinatharze, modifiziert mit Kolophonium und Abietinsäure	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe, Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1576				Mercaptobenzimidazol und Zinksalze	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk			Für Zink siehe Anhang V.	Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1577		63231-60-7		Mikrokristalline Wachse	Zusatzstoff	Kautschuk				Die geprüfte Stichprobe wird als zur Verwendung geeignet erachtet, wenn folgende Absorptionsgrenzwerte je Zentimeter optischer Weglänge nicht überschritten werden. — 280 bis 289 mµ: 0,15; — 290 bis 299 mµ: 0,12; — 300 bis 359 mµ: 0,08; — 360 bis 400 mµ: 0,02.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1578				Gemisch aus Dimethylzinn-s,s′-bis(isooctylmercaptoacetat) und Monomethylzinn-s,s′-tris(isooctylmercaptoacetat)	Zusatzstoff	Kunststoffe			(9)	Zur Verwendung in weichmacherfreien PVC- und Hart-PVC-Copolymeren.	31. Dezember 2031
1579	200-338-0 246-770-3	57-55-6 25265-71-8		Mono- und Dipropylenglycole	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1580	277-291-8 -	73138-45-1 -		Montansäureester mit Ethandiol und 1,3-Butandiol	Zusatzstoff	Kunststoffe				Sofern das Produkt kein Ethylenglycol freisetzt.	31. Dezember 2031
1581				Octylalkohole	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe, Kautschuk					31. Dezember 2031
1582				Organopolysiloxane mit 1,2-Propandiolgruppen	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2031
1583				Organopolysiloxane mit 1,3-Propandiolgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1584				Organopolysiloxane mit 2,4-Toluidindiisocyanatgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	5,0 – ausgedrückt als primäre aromatische Amine		(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2031
1585				Organopolysiloxane mit 2,6-Toluidindiisocyanatgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	5,0 – ausgedrückt als primäre aromatische Amine		(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2031
1586				Organopolysiloxane mit Ethylenoxidgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1587				Organopolysiloxane mit Fluorgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1588				Organopolysiloxane mit Methylgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1589				Organopolysiloxane mit Pentaerythritgruppen	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2031
1590				Organopolysiloxane mit Phenylgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1591				Organopolysiloxane mit Propylenoxidgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1592				Organopolysiloxane mit Sorbitolgruppen	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk					31. Dezember 2031
1593				Organopolysiloxane mit Tetrafluorethylengruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1594				Organopolysiloxane mit Triethylenglycolgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1595				Organopolysiloxane mit Trimethylolpropangruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1596				Organopolysiloxane mit Triphenylmethandiisocyanatgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	5,0 – ausgedrückt als primäre aromatische Amine		(16)	Maximaler Restgehalt im endgültigen Material bzw. Werkstoff (QM) = 1 mg/kg im Produkt, ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe. Konformitätsprüfung über den Restgehalt, bezogen auf die mit Wasser in Kontakt kommende Fläche (QMA)	31. Dezember 2031
1597				Organopolysiloxane mit Vinylgruppen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1598				Pentene	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1599				Phenolharze, allein oder modifiziert mit Alkyd-, Epoxid- oder Polyvinylbutyralharzen oder mit Butylalkohol	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe				Für Farben und Lacke.	31. Dezember 2031
1600				Phenole und/oder Methylphenole, kondensiert mit Styrol und/oder α-Methylstyrol	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1601				Polyacetalharze	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1602				Polyamid aus der Polymerisation von 1,3,5-Benzoltricarbonylchlorid mit 1,3-Benzoldiamin	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe				Für eine Foliendicke von ≤ 4 µm in Umkehrosmose- oder Ultrafiltrationsanlagen. Es gelten zusätzliche Anforderungen für primäre aromatische Amine und sekundäre Amine; siehe Anhang I Abschnitte 2.2.2–2.2.4 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1603				Polyglycole	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1604				Polymerderivat aus der Veresterung von Azelainsäure mit *n*-Hexyl- und 2-Ethylhexylalkoholen	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1605				Polymere von Butyl-, Ethyl- und Methylacrylaten und Methylmethacrylaten	Monomer oder anderer Reaktant	Kunststoffe				Das Produkt muss bei Raumtemperatur 2 Stunden lang mit Wasser gewaschen werden (außer Folien und Beschichtungen mit einer Dicke von < 0,2 mm).	31. Dezember 2031
1606				Gesättigte, ungesättigte und hydroxylierte Fettsäuren (C_8-C_{24})	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1607				Silicium und hydriertes Silicium	Zusatzstoff	Kautschuk				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2031
1608				Silikonöle	Zusatzstoff Sonstige (Verarbeitungshilfsstoffe)	Kunststoffe, Kautschuk					31. Dezember 2031
1609				Natriumpentamethylendithiocarbamat	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk			(42)		31. Dezember 2031
1610				Sorbitolester mit Eruca-, Laurin-, Linol-, Myristin-, Öl-, Pelargon-, Palmitin-, Rizinol-, Stearin-, 12-Hydroxystearinsäuren	Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1611				Sojapolymere	Monomer oder anderer Reaktant Zusatzstoff	Kunststoffe					31. Dezember 2031
1612				Terpenharze aus Dipenten, α-pinen, β-pinen	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1613				Terpolymere von Ethylen, Vinylacetat und Kohlenmonoxid	Zusatzstoff	Kunststoffe				Zur Verwendung in PVC.	31. Dezember 2031
1614				Mit Butylalkohol modifizierte Harnstoffharze	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk				Zur Verwendung in Farben und Lacken.	31. Dezember 2031
1615				Xylenole	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk		Formaldehyd MTC_{tap}=150µg/l.			31. Dezember 2031
1616				Alkyl(C_8–C_{18})sulfonsäuren, Natriumsalze	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk	1500 – berechnet als die Summe der Alkyl(C_8–C_{18}) sulfonsäuren und Alkyl (C_8–C_{18})benzolsulfonsäuren				31. Dezember 2031
1617				Alkyl(C_8–C_{18})sulfonsäuren, Natriumsalze	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk	1500 – berechnet als die Summe der Alkyl(C_8–C_{18}) sulfonsäuren und Alkyl (C_8–C_{18})benzolsulfonsäuren				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1618				Chlorbutadiene	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk	250				31. Dezember 2031
1619		63393-89-5		Cumaron-Inden-Harze	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1620				Fettsäuren, gesättigt und ungesättigt, mit einer geraden Anzahl an C-Atomen, C_8–C_{22}, der unverseifbare Anteil übersteigt nicht 2 %, Ester mit Pentaerythrit	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1621				Fettsäuren, linear, gesättigt und ungesättigt, mit einer geraden Anzahl an C-Atomen, C_8–C_{22}, der unverseifbare Anteil übersteigt nicht 2 %	Polymerisationshilfsmittel	Kautschuk					31. Dezember 2031
1622				Fasern aus reiner Cellulose	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1623				Fasern aus regenerierter Cellulose gemäß der Richtlinie 2007/42/EG der Kommission	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1624		82-74-2		Kohlenwasserstoffwachse, Paraffin und mikrokristalline Wachse (hydriert)	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1625				Organopolysiloxane (Silikone), mit zwei Methylgruppen an jedem Siliciumatom, Molekülmasse 13,5–30	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kautschuk	750				31. Dezember 2031
1626		8020-83-5		paraffinische Mineralöle	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1627				Phthalsäure, Ester mit Triethylenglycol	Zusatzstoff	Kautschuk			(2) (27)	In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1628				Polyethyleneglycol (4-14)-ether von einwertigen, linearen, gesättigten, primären Alkoholen, C_{12}–C_{18}	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk	250				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1629				Polyethyleneglycol (4-14)-ether von Octyl- und/oder Nonylphenol	Zusatzstoff Hilfsstoff bei der Herstellung von Polymeren	Kautschuk	250				31. Dezember 2031
1630				Polyethyleneglycol(8-14), Ester mit Laurin-, Öl-, Rizinol- und/oder Stearinsäure	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kautschuk					31. Dezember 2031
1631		73398-64-8		quaternäre Ammoniumverbindungen, Di-C_8–C_{18}-alkyldimethyl, Chloride	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kautschuk				In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1632				regenerierte Elastomere	Zusatzstoff	Kautschuk				Regeneriertes Elastomer, soweit es aus Kautschuk gewonnen wird, der der europäischen Positivliste für organische Materialien entspricht.	31. Dezember 2031
1633				Kolophoniumderivate	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1634				Silanole mit mindestens einer Hydroxylgruppe und einer oder mehr Methylgruppen an jedem Siliciumatom	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1635				Siloxane mit einem Wasserstoffatom und einer Methylgruppe an jedem Siliziumatom	Monomer oder anderer Reaktant	Silikone					31. Dezember 2031
1636				Siloxane mit zwei Methylgruppen an jedem Siliziumatom und einer Vinylgruppe am Endsiliziumatom	Monomer oder anderer Reaktant	Kautschuk					31. Dezember 2031
1637				Ruß (Ofenruß und Kanalruß) und andere Kohlenstoffprodukte wie Graphit und Kokspulver	Zusatzstoff	Kautschuk					31. Dezember 2031
1638				Styrole (2 mol) kondensiert mit 1 mol eines Gemischs von o-, m- und p-Kresolen, vorausgesetzt, die Brookfield Viskosität des Endprodukts liegt bei 25 °C zwischen 14 und 17 cP.	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2028
1639				Reaktionsprodukte von Styrol und/oder α-Methylstyrol und/oder -alken(C_3–C_{12})phenol und/oder Methylphenol	Zusatzstoff	Kautschuk	250				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	FCM-Stoff-Nummer (A)	Bezeichnung der Ausgangsstoffgruppe	Technische Funktion (B)	Trinkwasserkontaktmaterialien (C)	Maximal zulässige Konzentration in organischen Materialien an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle (MTC $(T)_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
							Wert für den Ausgangsstoff	Werte für andere relevante chemische Spezies (E)			
1640				Thioxylenole	Zusatzstoff oder Hilfsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen	Kautschuk				In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2031
1641				Tris(mono- und dinonylphenyl)phosphit	Zusatzstoff	Kautschuk				In Kautschuk, nicht zur Verwendung in Produkten, die mit warmem oder heißem Wasser in Kontakt kommen. Tris(2-hydroxypropyl) amin-Verunreinigungen machen weniger als 1 % aus.	31. Dezember 2031
1642				Hanffasern		Beschichtungen				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028
1643				Leinenfasern		Beschichtungen				Bei Verwendung als Füllstoff oder Pigment (Zusatzstoff) gelten die Anforderungen an die Reinheit von Pigmenten, Farbmitteln und Füllstoffen; siehe Anhang I Abschnitt 4.6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission.	31. Dezember 2028

Anmerkungen:

1. *Anmerkung 1: Erläuterung der Anmerkungen in den Tabellen 1 und 2*

Der Inhalt der Anmerkungen in den Tabellen 1 und 2 lautet wie folgt:

A.	Stoff-Nummern gemäß der europäischen Rechtsvorschriften über Lebensmittelkontaktmaterial (FCM – Food Contact Material) werden nur zu Informationszwecken angegeben.
B.	In dieser Spalte ist die technische Funktion angegeben, die der Ausgangsstoff hat, wenn er für Trinkwasserkontaktmaterialien verwendet wird, für die er zugelassen ist.
C.	In dieser Spalte sind die Kategorien von Trinkwasserkontaktmaterialien angegeben, für die der Ausgangsstoff zugelassen ist.
D.	Die maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) gibt die maximal zulässige Konzentration der angegebenen Stoffe an, die aus organischen Materialien in Wasser für den menschlichen Gebrauch migrieren, und zwar entweder a) als Gesamtgehalt der Stoffe gemäß Tabelle 3 oder b) als Summe der gebundenen oder ungebundenen Elemente oder Ionen gemäß Anhang V.
E.	Relevante chemische Spezies sind die gemäß Anhang IV Abschnitt 3 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/365 der Kommission identifizierten Spezies.

2. *Anmerkung 2: Geltungsbereich der Zulassung*

i) Ist ein Ausgangsstoff, der in der Liste einzeln aufgeführt ist, auch in dem Eintrag für eine Stoffgruppe enthalten, gelten für diesen Ausgangsstoff ausschließlich die in dem Einzeleintrag aufgeführten Verwendungsbedingungen, Spezifikationen und Ablaufdaten.

ii) Sofern in Tabelle 1 nichts anderes angegeben ist, gelten die folgenden Salze zugelassener Säuren, Phenolen und Alkoholen ebenfalls als zugelassen: Aluminium, Ammonium, Barium, Calcium, Kobalt, Kupfer, Europium, Gadolinium, Eisen, Lanthan, Lithium, Magnesium, Mangan, Kalium, Natrium, Terbium und Zink. Voraussetzung hierfür ist, dass der entsprechende $MTC_{tap,\ organics}$-Wert für das Element oder Ion gemäß Anhang V für organische Materialien eingehalten wird. In bestimmten Fällen, in denen bei der Sicherheitskontrolle Bedenken bezüglich der Verwendung der freien Säuren auftreten, sollten nur die Salze zugelassen werden, und zwar indem der Name in der Liste als „...-säure(n), Salze“ aufgeführt wird.

iii) Gemische, die durch Mischung zugelassener Ausgangsstoffe ohne chemische Reaktion der Bestandteile gewonnen werden, gelten ebenfalls als zugelassen.

iv) Wird ein Ausgangsstoff in der Liste als wasserfreie Form aufgeführt, so wird davon ausgegangen, dass seine Zulassung seine hydrierte Form abdeckt.

v) Handelt es sich um einen natürlichen oder synthetischen polymeren Stoff eines zugelassenen Monomers oder anderen Reaktanten, und wird dieser polymere Stoff nicht als Zusatzstoff verwendet, gilt der polymere Stoff mit der Zulassung des Monomers oder des anderen Reaktanten als zugelassen. Nach der ersten Veröffentlichung der europäischen Positivliste werden nur noch Einträge für monomere und andere Reaktanten aufgenommen.

vi) Handelt es sich um einen natürlichen oder synthetischen polymeren Stoff eines zugelassenen Monomers oder anderen Reaktanten, und hat dieser polymere Stoff eine Molekülmasse von mindestens 1 000 Da, gilt der polymere Stoff mit der Zulassung des Monomers oder des anderen Reaktanten als zugelassen, wenn er als Zusatzstoff verwendet wird. Nach der ersten Veröffentlichung der europäischen Positivliste werden nur noch Einträge für monomere und andere Reaktanten aufgenommen.

Ausnahmsweise gilt diese Bestimmung nicht für Polymere, die durch mikrobielle Fermentation gewonnen werden.

vii) Prepolymere und natürliche oder synthetische Polymere sowie deren Gemische, die als Monomer oder anderer Reaktant in das Polymer eingebunden sind, sind von der Zulassung der Monomere oder anderen Reaktanten, die erforderlich sind, um diese zu synthetisieren, abgedeckt. Nach der ersten Veröffentlichung der europäischen Positivliste werden nur noch Einträge für monomere oder andere Reaktanten aufgenommen.

Ausnahmsweise gilt diese Bestimmung nicht für Polymere, die durch mikrobielle Fermentation gewonnen werden, für Prepolymere für Organopolysiloxane für die Herstellung von Silikonen, Kautschuk, Schmierstoffe, und Oberflächenbehandlungsmittel für Füllstoffe und Prepolymere für Beschichtungen.

viii) Nach der ersten Veröffentlichung der europäischen Positivliste werden nur noch Einträge für ein Polymer aufgenommen, wenn die Ziffern v bis vii nicht zutreffen.

ix) Organische zementgebundene Bestandteile, die mit der Europäischen Positivliste für organische zementgebundene Bestandteile in Anhang III zugelassen sind, können in organischen Materialien verwendet werden, wenn sie als Bestandteile in zementgebundenen Füllstoffen verwendet werden.

x) Mit der europäischen Positivliste von Zusammensetzungen für Emails, keramische Werkstoffe und andere anorganische Werkstoffe in Anhang IV zugelassene keramische Zusammensetzungen dürfen als Füllstoffe in organischen Materialien verwendet werden.

xi) Fasern, die aus metallenen Zusammensetzungen hergestellt werden, die mit der europäischen Positivliste von Zusammensetzungen für metallene Werkstoffe in Anhang II zugelassen sind, dürfen in organischen Materialien verwendet werden.

xii) Fasern und Mikrokugeln aus Glaszusammensetzungen, zugelassen mit der Europäischen Positivliste von Zusammensetzungen für Emails, keramische Werkstoffe und andere anorganische Werkstoffe in Anhang IV, dürfen in organischen Materialien verwendet werden, vorausgesetzt, jede Faser hat einen Durchmesser von mehr als 1 µm und der durchschnittliche Durchmesser der Fasern des organischen Materials ist größer als 5 µm.

xiii) Wasser darf bei der Herstellung von organischen Materialien, die mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Kontakt kommen, als Ausgangsstoff verwendet werden.

xiv) Ein Eintrag in Tabelle 1 umfasst eine Nanoform nur dann, wenn sie explizit in der Zulassung des Eintrags genannt wird.

3. *Anmerkung 3: Weitere Verwendungsbedingungen*

i) Es dürfen nur Biozidwirkstoffe der Produktart 6 (Schutzmittel für Produkte während der Lagerung) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 als Ausgangsstoffe verwendet werden.

ii) Einträge in Tabelle 1 und Tabelle 2, die gemäß ihren Verwendungsbedingungen als metallene Fasern in organischen Materialien verwendet werden, müssen die Anforderungen des Anhangs II erfüllen. Einträge in Tabelle 1 und Tabelle 2, die gemäß ihren Verwendungsbedingungen als keramische Füllstoffe in organischen Materialien verwendet werden, müssen die Anforderungen des Anhangs IV erfüllen. Einträge in Tabelle 1 und Tabelle 2, die gemäß ihren Verwendungsbedingungen als Glasfasern und Mikroglaskugeln in organischen Materialien verwendet werden, müssen die Anforderungen des Anhangs IV erfüllen.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Sofern in Tabelle 1 angegeben, erfüllen Einträge, für die $MTC(T)_{tap,\ organics}$ angegeben ist, Folgendes:

Tabelle 3

$MTC(T)_{tap,\ organics}$-Werte insgesamt für Gruppen aufgeführter Ausgangsstoffe

$MTC(T)_{tap,\ organics}$ Angabe in Table 1	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ in µg/l**	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ Spezifikation**
(1)	300	ausgedrückt als Acetaldehyd
(2)	1 500	ausgedrückt als Ethylenglycol
(3)	1 500	ausgedrückt als Maleinsäure
(4)	750	ausgedrückt als Caprolactam
(5)	150	berechnet als die Summe der Stoffe
(6)	50	ausgedrückt als Iod
(7)	60	ausgedrückt als tertiäres Amin
(8)	300	berechnet als die Summe der Stoffe
(9)	9,0	ausgedrückt als Zinn (für Methylzinn Methylzinnmercaptoacetate)
(10)	0,3	ausgedrückt als Zinn (für Di-*n*-octylzinn)
(11)	60	ausgedrückt als Zinn (für Mono-*n*-octylzinn)
(12)	1 500	berechnet als die Summe der Stoffe
(13)	75	berechnet als die Summe der Stoffe
(14)	250	berechnet als die Summe der Stoffe und ihrer Oxidationsprodukte
(15)	750	ausgedrückt als Formaldehyd
(16)	0,1	ausgedrückt als Isocyanat-Gruppe
(17)	2,5	berechnet als die Summe der Stoffe
(18)	500	ausgedrückt als SO_2
(19)	1 500	berechnet als die Summe der Stoffe
(20)	250	ausgedrückt als Trimellitsäure
(21)	300	ausgedrückt als Acrylsäure
(22)	300	ausgedrückt als Methacrylsäure
(23)	250	berechnet als die Summe der Stoffe

$MTC(T)_{tap,\ organics}$ Angabe in Table 1	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ in µg/l	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ Spezifikation
(24)	2,5	berechnet als die Summe von Mono-*n*-dodecylzinntris(isooctylmercaptoacetat), Di-*n*-dodecylzinnbis(isooctylmercaptoacetat), Mono-dodecylzinntrichlorid und Di-dodecylzinndichlorid, berechnet als die Summe von Mono- und Di-dodecylzinnchlorid
(25)	90	berechnet als die Summe der Stoffe
(26)	250	ausgedrückt als Isophthalsäure
(27)	375	ausgedrückt als Terephthalsäure
(28)	2,5	berechnet als die Summe von 6-Hydroxyhexansäure und Caprolactam
(29)	250	ausgedrückt als 1,4-Butanol
(30)	1 500	berechnet als die Summe der Stoffe
(31)	3 000	berechnet als die Summe der Stoffe plus Diisobutylphthalat, mit den Synonymen 1,2-Bis(2-methylpropyl)benzol-1,2-dicarboxylat oder DIBP und der CAS-Nummer 84-69-5, nicht als zugelassener Stoff in Tabelle 1 aufgeführt. Es kann jedoch als Folge seiner Verwendung als Polymerisationshilfsmittel zusammen mit anderen Phthalaten vorkommen und ist in den Gruppenbeschränkungen enthalten.
(32)	0,1	ausgedrückt als Eugenol
(33)	2,5	ausgedrückt als 1,3-Benzoldimethanamin (Hydrolyseprodukt)
(34)	2,5	ausgedrückt als Crotonsäure
(35)	30	berechnet als die Summe aus Phthalsäure, Dibutylester (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP), Phthalsäure, Benzylbutylester (BBP) und Phthalsäure, Bis(2-ethylhexyl)ester (DEHP), berechnet als DEHP-Äquivalente unter Verwendung der folgenden Gleichung: DBP × 5 + DIBP × 4 + BBP × 0,1 + DEHP × 1
(36)	2,5	berechnet als die Summe von Triethanolamin und des Hydrochlorid-Addukts ausgedrückt als Triethanolamin
(37)	0,1	ausgedrückt als Perchlorat
(38)	0,05	ausgedrückt als PFAS gesamt
(39)	0,01	berechnet als die Summe der PFAS
(40)	150	berechnet als die Summe von (Di)ethylenglycol, Monoalkyl(C_1,C_2,C_4,C_6)ether und Essigsäure, 2-Ethoxyethylester
(41)	1 500	berechnet als die Summe von Natriumsalzen von Alkyl(C_8–C_{18})benzolsulfonate, Alkyl(C_8–C_{18})naphthalinsulfonate, Alkyl(C_8–C_{18}) sulfate und Alkyl(C_8-C_{18})sulfonate
(42)	50	berechnet als die Summe von Thiuram und Dithiocarbamat

$MTC(T)_{tap,\ organics}$ Angabe in Table 1	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ in µg/l	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ Spezifikation
(43)	100	berechnet als die Summe von Benzothiazol-2-thiol (CAS-Nummer 149-30-4, EUPL-Nummer 0910), Di(benzothiazol-2-yl)disulphid (CAS-Nummer 120-78-5, EUPL-Nummer 0890), 2-(Morpholinothio)benzothiazol (CAS Nummer 102-77-2), N-*tert*-Butylbenzothiazol-2-sulphenamid (CAS Nummer 95-31-8, EUPL Nummer 0854), N-Cyclohexylbenzothiazol-2-sulfenamid (CAS Nummer 95-33-0, EUPL-Nummer 0847), 2-(2,6-Dimethylmorpholinothio)benzthiazol (CAS-Nummer 102-78-3) und 2-Benzothiazyl-N,N-diethylthiocarbamylsulphid (CAS-Nummer 95-30-7)
(44)	0,1	berechnet als die Summe von Ethylvinylbenzol und Divinylbenzol
(45)	0,6	berechnet als die Summe von 1,4- und 1,5-Hexadien
(46)	2,5	ausgedrückt als Neodecansäure
(47)	50	berechnet als die Summe von Xanthogenaten
(48)	10 2,5	berechnet als die Summe von TMBPF, TMBPF-DGE, TMBPF-DGE·H_2O und TMBPF-DGE·$2H_2O$ berechnet als die Summe von TMBPF-DGE·HCl, TMBPF-DGE·2HCl und TMBPF-DGE·HCl·H_2O
49	6	ausgedrückt als 3-Monochlor–1,2-propandiol

Wenn Einträge in Tabelle 1, die Alkylphenol-Strukturbestandteile enthalten, als Stabilisatoren verwendet werden, können die in Tabelle 4 aufgeführten unbeabsichtigt eingebrachten Stoffe auftreten, und für diese Stoffe gelten die in der Tabelle aufgeführten $MTC_{tap,\ organics}$-Werte.

Tabelle 4

$MTC_{tap,\ organics}$ für Abbauprodukte von in der europäischen Positivliste für organische Materialien aufgeführten Stabilisatoren mit Alkylphenol-Strukturbestandteilen

EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung des Stoffs	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l
204-598-6	123-07-9	4-Ethylphenol	0,1
202-679-0	98-54-4	4-*tert*-Butylphenol	2,5
211-946-0	719-22-2	2,6-Di-*tert*-butyl-1,4-Benzochinon	2,5
202-532-0	96-76-4	2,4-Di-*tert*-butylphenol	250
-	19263-36-6	3,5-Di-*tert*-butyl-4-hydroxystyrol	0,1
216-592-0	1620-98-0	3,5-Di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzaldehyd	2,5
622-532-8	14035-33-7	3',5'-Bis(*tert*-butyl)-4'-hydroxyacetophenon	2,5

EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung des Stoffs	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l
872-478-6	82304-66-3	7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca–6,9-diene–2,8-dion	100
228-985-4 243-556-1	6386-38-5 20170-32-5	Methyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoat 3-(3,5-Di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionsäure	insgesamt 50

ANHANG II

EUROPÄISCHE POSITIVLISTE DER ZUSAMMENSETZUNGEN METALLENER WERKSTOFFE UND GRUPPEN VON ZUSAMMENSETZUNGEN METALLENER WERKSTOFFE

Tabelle 1

Europäische Positivliste einzelner metallener Zusammensetzungen für metallene Werkstoffe

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1644	Kupfer-Zink-Legierungen	CW501L-DW (CuZn10)	Cu Zn	89,0 Rest	91,0	Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	C–D	Der Gehalt bestimmter Elemente ist im Vergleich zur standardisierten Zusammensetzung weiter beschränkt: Ni: ≤ 0,2 %.	31. Dezember 2034
1645	Kupfer-Zink-Legierungen	CW506L-DW (CuZn33)	Cu Zn	66,0 Rest	68,0	Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	B–D	Der Gehalt bestimmter Elemente ist im Vergleich zur standardisierten Zusammensetzung weiter beschränkt: Ni: ≤ 0,2 %.	31. Dezember 2034
1646	Kupfer-Zink-Legierungen	CW507L-DW (CuZn36)	Cu Zn	63,5 Rest	65,5	Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,05 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B–D	Der Gehalt bestimmter Elemente ist im Vergleich zur standardisierten Zusammensetzung weiter beschränkt: Ni: ≤ 0,2 %.	31. Dezember 2034
1647	Kupfer-Zink-Legierungen	CW508L-DW (CuZn37)	Cu Zn	62,0 Rest	64,0	Al Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,05 0,1 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B–D	Der Gehalt bestimmter Elemente ist im Vergleich zur standardisierten Zusammensetzung weiter beschränkt: Ni: ≤ 0,2 %.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1648	Kupfer-Zink-Legierungen	CW509L-DW (CuZn40)	Cu Zn	59,5 Rest	61,5	Al Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 < 0,02	B–D	Der Gehalt bestimmter Elemente ist im Vergleich zur standardisierten Zusammensetzung weiter beschränkt: Ni: ≤ 0,2 %; Pb: ≤ 0,2 %.	31. Dezember 2034
1649	Kupfer-Zink-Legierungen	CW510L-DW (CuZn42)	Cu Zn	57,0 Rest	59,0	Al Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,05 0,3 0,2 0,2 0,3 < 0,02	B–D	Der Gehalt bestimmter Elemente ist im Vergleich zur standardisierten Zusammensetzung weiter beschränkt: Ni: ≤ 0,2 %.	31. Dezember 2034
1650	Kupfer-Zink-Aluminium-Legierungen	CuZn42Al (CC773S)	Cu Zn Al	57,0 Rest 0,1	59,0 0,3	Fe Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,3 0,2 0,3 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1651	Kupfer-Zink-Aluminium-Zinn-Legierungen	CuZn35Al1.5Sn	Cu Zn Al Sn	64,0 Rest 1,40 0,50	66,0 1,60 0,70	Fe Mn Ni Pb Si Jede andere Verunreinigung	0,10 0,10 0,10 0,2 0,2 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1652	Kupfer-Zink-Aluminium-Silicium-Eisen-Legierungen	CuZn35Al-SiFe	Cu Zn Al Si Fe	62,5 Rest 0,5 0,5 0,04	64,5 0,85 0,8 0,1	Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,09 0,15 0,1 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1653	Kupfer-Zink-Arsen-Legierungen	CW707R (CuZn30As)	Cu Zn As	69,0 Rest 0,02	71,0 0,06	Fe Mn Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,05 0,1 0,07 0,05 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1654	Kupfer-Zink-Arsen-Aluminium-Legierungen	CuZn35Al-C	Cu Zn As Al	63,0 Rest 0,04 0,2	64,5 0,14 0,7	Fe Mn Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,3 0,1 0,2 0,3 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1655	Kupfer-Zink-Arsen-Aluminium-Legierungen	CW702R (CuZn20Al2As)	Cu Zn Al As	76,0 Rest 1,8 0,02	79,0 2,3 0,06	Pb Ni Sb Jede andere Verunreinigung	0,05 0,1 0,02 < 0,02	A–B		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1656	Kupfer-Zink-Arsen-Antimon-Aluminium-Legierungen	CC771S (CuZn36AlAsSb-C)	Cu Zn As Sb Al	62,0 Rest 0,02 0,02 0,45	65,0 0,04 0,05 0,7	Fe Mn Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,2 0,1 0,20 0,2 0,3 < 0,02	B–D	Der Gehalt bestimmter Elemente ist im Vergleich zur standardisierten Zusammensetzung weiter beschränkt: Ni: ≤ 0,2 %.	31. Dezember 2034
1657	Kupfer-Zinn-Zink-Phosphor-Schwefel-Legierungen	CuSn4Zn2PS	Cu Sn Zn P S	90,0 3,0 1,0 0,01 0,2	96,0 5,0 3,0 0,1 0,6	Fe Ni Pb Sb Jede andere Verunreinigung	0,3 0,3 0,2 0,1 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1658	Kupfer-Zink-Silicium-Phosphor-Legierungen	CW724R (CuZn21Si3P)	Cu Zn Si P	75,0 Rest 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1659	Kupfer-Zink-Silicium-Phosphor-Legierungen	CC768S (CuZn21Si3P-C)	Cu Zn Si P	75,0 Rest 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B–D	B und Zr werden zur Kornverfeinerung dieser Legierung verwendet. Der Gehalt dieser beiden Elemente im Endmaterial bzw. -werkstoff muss < 0,02 % betragen.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1660	Kupfer-Silicium-Zink-Mangan-Phosphor-Legierungen	CC245E (CuSi4Zn4MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	Rest 2,5 1,0 0,03 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1661	Kupfer-Silicium-Zink-Mangan-Phosphor-Legierungen	CC246E (CuSi4Zn9MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	Rest 2,5 7,0 0,03 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1662	Kupfer-Silicium-Zink-Mangan-Phosphor-Legierungen	CuSi4Zn4MnP	Cu Si Zn Mn P	Rest 2,5 1,0 0,01 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1663	Kupfer-Silicium-Zink-Mangan-Phosphor-Legierungen	CuSi4Zn9MnP	Cu Si Zn Mn P	Rest 2,5 7,0 0,01 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Jede andere Verunreinigung	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1664	Kupfer-Zinn-Phosphor-Legierungen	CW453K (CuSn8)	Cu Sn P	Rest 7,5 0,02	 8,5 0,4	Fe Ni Zn Jede andere Verunreinigung	0,1 0,2 0,2 < 0,02	C–D		31. Dezember 2034
1665	Kupfer-Zinn-Blei-Phosphor-Legierungen	CuSn10-C	Cu Sn Pb P	88,0 9,0 0,2 0,01	90,0 11,0 1,0 0,2	Fe Mn Ni S Sb Zn Jede andere Verunreinigung	0,2 0,10 0,2 0,05 0,1 0,5 < 0,02	B–D	Der Gehalt bestimmter Elemente ist im Vergleich zur standardisierten Zusammensetzung weiter beschränkt: Ni: ≤ 0,2 %; Sb: ≤ 0,1 %; Pb: 0,2 %–1,0 %; P: 0,01 %–0,2 %.	31. Dezember 2034
1666	Kupfer-Nickel-Mangan-Eisen-Legierungen	CW352 (CuNi10-FeMn)	Cu Ni Mn Fe	Rest 9,0 0,5 1,0	 11,0 1,0 2,0	Jede Verunreinigung	< 0,02	B–D	Ausschließlich zur Verwendung bei Anschlussteilen und Zubehörteilen von Wärmetauschern und Entsalzungsanlagen.	31. Dezember 2031
1667	Kupfer-Nickel-Mangan-Eisen-Legierungen	CW352H (CuNi10-Fe1Mn) CW353H (CuNi30-Fe2Mn2) CW354H (CuNi30Mn1-Fe)	Cu Ni Fe Mn	Rest 9,0 1,0 0,5	 32,0 2,5 2,5	Jede Verunreinigung	< 0,02	B	Ausschließlich zur Verwendung bei Anschlussteilen und Zubehörteilen in Entsalzungsanlagen.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1668	Kupfer	CW024A (Cu-DHP)	Cu P	99,9 0,015	 0,040	Jede Verunreinigung	< 0,02	A–D	Kupferrohre können nicht in allen Fällen für in der EU bereitgestelltes Trinkwasser verwendet werden. Einige Wasserzusammensetzungen (z. B. Testwasser 1 gemäß EN 15664-1) führen dazu, dass sehr viel Kupfer freigesetzt wird. Mitgliedstaaten können die Verwendung von Kupferrohren für Trinkwasser mit einer bestimmten Zusammensetzung beschränken.	31. Dezember 2034
1669	Kupfer	CW004A (Cu-ETP)	Cu O	99,90	 0,040	Jede Verunreinigung	< 0,02	C–D		31. Dezember 2034
1670	Kupfer	CW008A (Cu-OF)	Cu	99,95		Jede Verunreinigung	< 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1671	Kupfer	CW020A (Cu-PHC)	Cu P	99,95 0,001	 0,006	Jede Verunreinigung	< 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1672	Kupfer	CW021A (Cu-HCP)	Cu P	99,95 0,002	 0,007	Jede Verunreinigung	< 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1673	Kupfer	CW023A (Cu-DLP)	Cu P	99,90 0,005	 0,013	Jede Verunreinigung	< 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1674	Verzinnte Kupferrohre und verzinnte Kupferrohrverbinder	CW024A (Cu-DHP) mit einer Zinnschicht von 1 µm Dicke	Sn Cu	90	 10	Verunreinigungen der Zinnschicht As Bi Cd Cr Ni Pb Sb Jede andere Verunreinigung	 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,02	A–D		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1675	Aluminium	Aluminium	Al	99,0		Fe + Si Cu Andere (z. B. Cr, Mg, Mn, Ni, Zn) Jede andere Verunreinigung	1,0 0,10 wenn Cr und/oder Mn ≥ 0,05 %; 0,20 wenn Cr und/oder Mn < 0,05 %; je 0,1 < 0,02	B–C	Für die Verwendung in Steigleitern und anderen kleineren Bauteilen, nicht für langfristigen Kontakt, wobei: a) kurze Kontaktzeit: bis zu 24 Stunden bei jeder Temperatur; b) längere Kontaktzeit: mehr als 24 Stunden bei einer Kühltemperatur zwischen 8 und 12 °C	31. Dezember 2031
1676	Stahl/Eisen	Verzinkter Stahl	Zinkbeschichtung			Verunreinigungen der Zinkbeschichtung As Bi Cd Cr Pb Sb Jede andere Verunreinigung	 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 < 0,02	A–D	Die Akzeptanz basiert auf den Ergebnissen, die mit Rohren aus verzinktem Stahl mit Bleikonzentrationen in der Zinkschicht zwischen 1,0 % und 0,6 % und unter der Annahme, dass sich Rohre mit einer niedrigeren Bleikonzentration ähnlich verhalten, erzielt wurden. Verzinkte Stahlrohre dürfen nicht in allen Fällen für in der EU bereitgestelltes Trinkwasser verwendet werden. Mitgliedstaaten können die Verwendung von verzinkten Stahlrohren für bestimmte Trinkwasser, die unannehmbar starke Korrosion verursachen, beschränken.	31. Dezember 2034
1677	Stahl/Eisen	Unlegierter Stahl gemäß EN 10025 / EN 10213 / EN 10222	Fe C Cr Mo Mn Ni	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	 0,25 0,30 0,12 1,65 0,50	Al Cu Nb P S Si Ti V Jede andere Verunreinigung	0,05 0,55 0,05 0,03 0,03 0,6 0,05 0,12 < 0,02	Unlegierter Stahl mit Schutzschicht/-beschichtung A–D. Unlegierter Stahl ohne schützende Deckschicht: C2–D	Unlegierter Stahl für Rohre und Tanks: Unlegierter Stahl ohne permanente Schutzschichten (z. B. Zementmörtelauskleidungen oder organische Beschichtungen wie Epoxidharze) ist nicht für die Verwendung im Kontakt mit Trinkwasser geeignet. Unlegierter Stahl für Zubehörteile: Unlegierter Stahl ohne schützende Deckschicht kann für bestimmte Geräte (z. B. Pumpen oder Ventile) und für nur kleine Oberflächen verwendet werden, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1678	Stahl/Eisen	Gusseisen gemäß EN 1561 / EN 1563	Fe C Cu Cr Mo Mn Ni Si	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1.5	 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5	As Mg P S Sn V Jede andere Verunreinigung	0,05 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 < 0,02	C2	Gusseisen für Rohre und Tanks: Gusseisen ohne permanente Schutzschicht ist nicht für Rohre und Anschlussteile geeignet, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen. Gusseisen für Zubehörteile: Gusseisen ohne schützende Deckschicht kann für bestimmte Geräte (z. B. Pumpen oder Ventile) und für nur sehr kleine Oberflächen verwendet werden, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen.	31. Dezember 2034
1679	Stahl/Eisen	Rostfreier Stahl gemäß EN 10088 und EN 10283						A–D		31. Dezember 2034
1680	Überzüge	Galvanische Verzinnung der äußeren Oberfläche (mit einem galvanischem Verfahren aufgebrachter Zinnüberzug)	Cu Sn					B–D (mit Verweis auf anderweitig in der europäischen Positivliste für metallene Werkstoffe aufgeführte Cu-Legierungen)	Beschränkungen: a) Grundwerkstoff der zu verzinnenden Bauteile: gemäß der europäischen Positivliste für metallene Werkstoffe zugelassene Kupferlegierungen; b) Schichtaufbau: i) Cu ii) Sn; c) angewandtes Verfahren: galvanische Verzinnung; d) Reinheit der verwendeten Anoden: ≥ 99,90 %.	31. Dezember 2031
1681	Überzüge	Mit einem galvanischen Verfahren auf der Außenfläche aufgebrachter Zinn-/Nickelüberzug	Sn Ni	65 33	67 35			B–D (mit Verweis auf anderweitig in der europäischen Positivliste für metallene Werkstoffe aufgeführte Cu-Legierungen)	Beschränkungen: a) Zusammensetzung des Grundwerkstoffs der zu beschichtenden Bauteile: gemäß der europäischen Positivliste für metallene Werkstoffe zugelassene Kupferlegierungen; b) Zusammensetzung des Überzugs: Sn (66 ± 1 %) und Ni (34 ± 1 %) (Molverhältnis 1:1); c) angewandtes Verfahren: galvanische Beschichtung; d) Reinheit der verwendeten Nickelanoden: 99,90 %.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1682	Überzüge	Elektrolytische Vernickelung/ Verchromung	Ni Cr					B		31. Dezember 2031
1683	Passive Zusammensetzungen	NiCr7030	Ni Cr Si	60,0 29,0 0,50	 32,0 2,0	Al C Co Cu Fe Mn P S Jede andere Verunreinigung	0,30 0,10 1,5 0,50 5,0 1,00 0,020 0,015 < 0,02	B–D		31. Dezember 2034
1684	Passive Zusammensetzungen	Ni55Ti45	Ni Ti	54,0 Rest	56,0	Jede Verunreinigung	< 0,02	C–D		31. Dezember 2034
1685	Passive Zusammensetzungen	Ti1 gemäß ISO-23515:2022	Ti	Rest		C O N H Fe Jede andere Verunreinigung Andere Verunreinigungen insgesamt	0,08 0,18 0,03 0,015 0,20 < 0,1 < 0,4	B–D		31. Dezember 2034
1686	Passive Zusammensetzungen	Ti2 gemäß ISO-23515:2022	Ti	Rest		C O N H Fe Jede andere Verunreinigung Andere Verunreinigungen insgesamt	0,08 0,25 0,03 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B–D		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1687	Passive Zusammensetzungen	Ti3 gemäß ISO-23515:2022	Ti	Rest		C O N H Fe Jede andere Verunreinigung Andere Verunreinigungen insgesamt	0,08 0,35 0,05 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B–D		31. Dezember 2034
1688	Passive Zusammensetzungen	Ti4 gemäß ISO-23515:2022	Ti	Rest		C O N H Fe Jede andere Verunreinigung Andere Verunreinigungen insgesamt	0,08 0,40 0,05 0,015 0,50 < 0,1 < 0,4	B–D		31. Dezember 2034
1689	Passive Zusammensetzungen	Ti-6Al-4V gemäß ISO-23515:2022	Ti Al V	Rest 5,5 3,5	 6,75 4,5	C O N H Fe Jede andere Verunreinigung Andere Verunreinigungen insgesamt	0,08 0,20 0,05 0,015 0,4 < 0,1 < 0,4	B–D		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Bezeichnung(en) der zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1690	Passive Zusammensetzungen	Ti3.5Al3.0-V0.4Mo0.9N-i0.25Pd0.14R-u0.2Fe	Ti Al V Mo Ni Pd Ru Fe	Rest	 3,5 3 0,4 0,9 0,25 0,14 0,2	Verunreinigungen insgesamt	< 0,08	B–D		31. Dezember 2031

Tabelle 2

Europäische Positivliste von Gruppen metallener Zusammensetzungen für metallene Werkstoffe

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Anmerkung(en) zu zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1691	Kupferlegierungen, die nicht anderweitig kategorisiert sind	Andere Kupferlegierungen für die Produktgruppe D	Cu Zn Si P Al Fe Mn Pb Ni As Sb		Keine Beschränkung Keine Beschränkung Keine Beschränkung Keine Beschränkung 3,0 3,0 3,0 1,8 3,0 0,25 0,25	Jedes andere Element	0,1	D		31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	Kategorie der metallenen Zusammensetzung (A)	Anmerkung(en) zu zugelassenen metallenen Zusammensetzungen	Bestandteile zugelassener metallener Zusammensetzungen			Verunreinigungen zugelassener metallener Zusammensetzungen		Relevante Produktgruppen	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
			Identität	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)	Identität	Höchstkonzentration (Massenanteil)			
1692	Passive Zusammensetzungen	Andere passive metallene Werkstoffe für die Produktgruppe D						D		31. Dezember 2031
1693	Hart- und Weichlotlegierungen	Hart- und Weichlotlegierungen, die die Höchstkonzentrationen der spezifizierten Verunreinigungen einhalten				Pb Sb Cd	0,1 0,1 0,01	B–C unter Berücksichtigung der Ausdehnung der Endfläche, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen könnte	Zum Spaltlöten von Rohren und Anschlussteilen. Die Art der Anbringung dieser Legierungen bedingt, wie sie sich während der Verwendung verhalten, und aus bestimmten Kombinationen von Hart-/Weichlotlegierungen und Grundmetallen können erhebliche Mengen bestimmter Metalle in das Trinkwasser freigesetzt werden.	31. Dezember 2031

Anmerkungen:

1. *Anmerkung 1: Erläuterung der Anmerkungen in den Tabellen 1 und 2*

Der Inhalt der Anmerkung in den Tabellen 1 und 2 lautet wie folgt:

A. Kategorie metallener Zusammensetzungen bezeichnet eine Gruppe metallener Zusammensetzungen mit den gleichen metallenen Zusammensetzungsbestandteilen, demselben Verhalten, wenn sie mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Kontakt kommen, und denselben Beschränkungen hinsichtlich der Wasserzusammensetzung und/oder Oberfläche. Eine Kategorie hat ein oder mehrere Referenzmaterialien mit einer kontrollierten Zusammensetzung, für die die Menge von freigesetztem Metall bekannt und reproduzierbar ist und die die plausiblen Worst-Case-Metallfreisetzungen für diese Kategorie darstellen. Sie sind in den Leitlinien der ECHA aufgeführt.

2. *Anmerkung 2: $MTC_{tap,\ metallics}$*

Die $MTC_{tap,\ metallics}$, die zur Bewertung der Sicherheit der Verwendung der in den Tabellen 1 und 2 aufgeführten Zusammensetzungen herangezogen werden, werden zu Informationszwecken in Anhang V aufgeführt.

ANHANG III

EUROPÄISCHE POSITIVLISTE FÜR ORGANISCHE BESTANDTEILE ZEMENTGEBUNDENER WERKSTOFFE

In Tabelle 1 werden 1) die unterschiedlichen Kategorien generischer Bestandteile zementgebundener Werkstoffe, die bei der Herstellung von Zementmischungen verwendet werden dürfen, aufgeführt und 2) die Verwendungsbedingungen für jede Kategorie festgelegt.

Tabelle 1

Liste generischer Bestandteile zementgebundener Werkstoffe

Kategorie des generischen Bestandteils	Arten von spezifischen organischen zementgebundenen Bestandteilen, die unter die europäischen Positivlisten fallen	Anforderungen der europäischen Positivliste	Verwendungsbedingungen
Zement	Organische Mahlhilfen oder andere organische Stoffe, die für die Herstellung von Zement verwendet werden	Europäische Positivliste für zementgebundene Werkstoffe	
Anorganische Zusätze	Organische Mahlhilfen oder andere organische Stoffe, die für die Herstellung von anorganischen Zusätzen verwendet werden	Europäische Positivliste für zementgebundene Werkstoffe	
Gesteinskörnung	Nicht relevant	Nicht relevant	
Zugabewasser	Nicht relevant	Nicht relevant	
Organische Zusätze	Organische Stoffe	Europäische Positivliste für organische Materialien Europäische Positivliste für zementgebundene Werkstoffe	Ausgangsstoffe, die gemäß der europäischen Positivliste für organische Materialien für die Verwendung bei der Herstellung von Beschichtungen zugelassen sind, dürfen für die Herstellung von organischen Zusätzen für zementgebundene Werkstoffe verwendet werden
Zusatzmittel	Organische Stoffe	Europäische Positivliste für zementgebundene Werkstoffe	
Fasern	Organische Stoffe	Europäische Positivliste für organische Materialien	Ausgangsstoffe, die gemäß der europäischen Positivliste für organische Materialien zugelassen sind, dürfen für die Herstellung von Polymerfasern für zementgebundene Werkstoffe verwendet werden
Schalungstrennmittel	Organische Stoffe	Europäische Positivliste für zementgebundene Werkstoffe	
Nachbehandlungsmittel	Organische Stoffe	Europäische Positivliste für zementgebundene Werkstoffe	

Tabelle 2

Positivliste individueller organischer Bestandteile für zementgebundene Werkstoffe

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1694		514-10-3	Abietinsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1695		64-19-7	Essigsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1696		108-24-7	Essigsäureanhydrid	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1697		6419-19-8	Aminotrimethylenphosphonsäure (ATMP)	Zusatzmittel		0,1 – ausgedrückt als Amine				31. Dezember 2031
1698		1002-89-7	Ammoniumstearat	Zusatzmittel				Für Ammonium, siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1699		577-11-7	anionisch, Docusatnatrium	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1700		85536-14-7	Benzolsulfonsäure 4-C_{10}–C_{13}-*sec*-alk-derivate	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1701		2634-33-5	1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-on (BIT)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid	25			Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1702		14548-60-8	Benzylalkoholhemiformal	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1703		120-32-1	2-Benzyl-4-chlorphenol (Chloropren)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2028
1704		90-43-7	Biphenyl-2-ol (2-Phenylphenol)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1705		52-51-7	2-Brom-2-nitropropan–1,3-diol (Bronopol)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1706		123-95-5	Butylstearat	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1707		544-17-2	Calciumformiat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1708		8061-52-7	Calciumligninsulfonat	Zusatzmittel		12				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1709		1592-23-0	Calciumstearat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1710		52627-73-3	Caprinsäure (Decansäure)	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1711		124-07-2	Caprylsäure (Octansäure)	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1712		9000-11-7	Carboxymethylcellulose	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1713		9004-32-4	Carboxymethylcellulose, Natriumsalz	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1714		9004-34-6	Cellulose	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1715		59-50-7	Chlorokresol	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1716	911--418-6	55965-55-9	Reaktionsmasse von 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2*H*-isothiazol-3-on (CIT/MIT)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid	25			Gemisch von 5-Chloro-2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on (75 %) und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (25 %). Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1717		77-92-9	Zitronensäure (wasserfrei)	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1718		5949-29-1	Zitronensäure, Monohydrat	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1719		61791-31-9	Kokos-Diethanolamide (Cocamide DEA)	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1720		10016-20-3	Cyclohexapentylose (α-Dextrin)	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1721		7585-39-9	β-Dextrin	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1722		14431-43-7	Dextrin/Maltodextrin	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1723		50-70-4	D-Glucitol (Sorbitol)	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1724		10222-01-2	2,2-Dibrom-3-nitrilopropionamid (DBNPA)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2028
1725		17603-42-8	2,3-Dihydroxypropyl (Dihydrogenphosphat), Natriumsalz	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1726		39354-45-5	Disodium-dodecylethoxylate-sulfosuccinat	Zusatzmittel						31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1727		1643-20-5	Dodecyldimethylaminoxid	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1728		61791-26-2	Talgalkylaminethoxylat	Zusatzmittel		0,1 – ausgedrückt als Amine				31. Dezember 2028
1729		9004-57-3	Cellulose, Ethylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1730		3586-55-8	(Ethylendioxy)dimethanol	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1731		61790-12-3	Fettsäuren, Tallöle	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1732		50-00-0	Formaldehyd	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid	750			Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368. der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2028
1733		64-18-6	Ameisensäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1734		4719-04-4	Hexahydro-1 3,5-tris (hydroxyethyl)-s-triazin (N-formal)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1735		9004-62-0	Cellulose, 2-Hydroxyethylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1736		9032-42-2	Cellulose, 2-Hydroxyethylmethylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1737		37353-59-6	Hydroxymethylcellulose	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1738		22987-21-9	Hydroxyethyldiphosphonsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1739		8061-54-9	Magnesiumlignosulfonat	Zusatzmittel		12				31. Dezember 2028
1740		68891-01-0	Melaminformaldehyd, Toluolsulfonamidpolymer	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1741		37206-01-2	Methylcarboxymethylcellulose	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1742		9004-67-5	Methylcellulose	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1743		9004-59-5	Methylethylcellulose	Zusatzmittel						31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1744		9004-65-3	Cellulose, 2-Hydroxypropylmethylether (MPMC)	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1745		2682-20-4	2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid	25			Nur zur Verwendung in wässrigen Polymerdispersionen und -emulsionen Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2034
1746		37293-74-6	Naphthalensulfonsäure, Polymer mit Formaldehyd, Calciumsalz	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1747		36290-04-7	2-Naphthalensulfonsäure, Polymer mit Formaldehyd, Calciumsalz	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1748		26530-20-1	2-*n*-Octyl-4-isothiazolin-3-on (OIT)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid	25			Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1749		112-80-1	Ölsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1750		132-27-4	*o*-Phenylphenat (OPP)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1751		111-30-8	1,5-Pentandial (Glutaraldehyd)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1752		37971-36-1	2-Phosphonobutan 1,2,4-Tricarbonsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1753		97105-14-1	Polycarbonsäuresalzartige Tenside	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1754		68412-53-3	Polyethylenglycol verzweigtes Nonylphenyletherphosphat	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1755		37205-87-1	Polyethylenglycolnonylphenylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1756		72283-35-3	Polyoxyalkylenalkyletherfettsäure	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1757		73667-50-2	Polysaccharid, Succinoglycan	Zusatzmittel					Exopolysaccharid, gewonnen durch Fermentation von *agrobacterium tumefaciens*.	31. Dezember 2037
1758		96949-22-3	Polysaccharid, Welan-Gummi	Zusatzmittel					Exopolysaccharid, gewonnen durch Fermentation von *alcaligenes*.	31. Dezember 2034
1759		143-18-0	Kaliumoleat	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1760		6381-59-5 304-59-6	Kaliumnatriumtartrat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1761		3811-73-2	Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1762		127-09-3	Natriumacetat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1763		15733-22-9	Natrium-*p*-chlor-*m*-kresolat	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1764		13150-00-0	Natrium-2-,2-,2-dodecyloxyethoxyethylsulfat	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1765		141-53-7	Natriumformiat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1766		31138-65-5	Natriumglucoheptonat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1767		527-07-1	Natriumgluconat	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1768		137-16-6	Natrium-*N*-lauroylsarkosinat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1769		151-21-3	Natrium-*n*-dodecylsulfat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1770		8061-51-6	Natriumlignosulfonat	Zusatzmittel		12				31. Dezember 2028
1771		9084-06-4	Natriumnaphthalensulfonsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1772		61790-51-0	Natriumresinat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1773		9005-25-8	Lebensmittelstärke	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1774		9049-76-7	Hydroxypropylstärkeether	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1775		57-11-4	Stearinsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1776		57-50-1	Saccharose	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1777		68131-32-8	Sulfitablaugen (Calciumligninsulfonat)	Zusatzmittel		12				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1778		85586-07-8	Sulfonsäuren, Mono-C_{12}-C_{14}-alkylester, Natriumsalze	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1779		64787-97-9	schwefelige Säure, Mononatriumsalz, Polymer mit Formaldehyd und 1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1780		8029-43-4	Sirupe, hydrolysierte Stärke	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1781		68131-37-3	Sirupe, hydrolysierte Stärke, dehydriert	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1782		68425-17-2	Sirupe, hydrolysierte Stärke, hydriert	Zusatzmittel					Sorbit (2–5 %), Maltit (9–14 %) und Maltotritol (11–16 %). Dieses Gemisch enthält im Einklang mit den in der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission festgelegten Reinheitskriterien für Maltitsirup E965(ii) auch 67–76 % hydrierte Oligosaccharide.	31. Dezember 2034
1783		65997-01-5	Tallöl, Natriumsalz	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1784		67701-06-8	Talgolein	Zusatzmittel						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1785		533-74-4	Tetrahydro–3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2028
1786		9014-85-1	2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin–4,7-diol, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1787		126-71-6	Triisobutylphosphat	Organische Zusätze						31. Dezember 2031
1788		102-71-6	Triethanolamin (2,2,2-Nitrilotriethanol)	Zusatzmittel, Mahlhilfen		2,5 – berechnet als die Summe von Triethanolamin und des Hydrochlorid-Addukts ausgedrückt als Triethanolamin				31. Dezember 2034
1789		2943-75-1	Triethoxyoctylsilan	Zusatzmittel						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1790		9014-63-5	Xylan (Baumharz)	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1791		107-21-1	Ethan–1,2-diol					1500 – ausgedrückt als Ethylenglycol.		31. Dezember 2034
1792		11138-66-2	Xanthan	Zusatzmittel					Maximaldosis: w = 0,15 % in Beton.	31. Dezember 2028
1793		111-42-2	2,2'-Iminodiethanol	Zusatzmittel					Maximaldosis: W = 0,004 % in Beton.	31. Dezember 2031
1794		111-46-6	Diethylenglycol					1500 – ausgedrückt als Ethylenglycol.		31. Dezember 2034
1795		122-20-3	Triisopropanolamin (1,1',1"-Nitrilopropan-2-ol) (TIPAL)			250				31. Dezember 2034
1796		141-43-5	2-Aminoethanol			2,5			Maximaldosis: W = 0,004 % in Beton.	31. Dezember 2034
1797		15214-89-8	2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonsäure			2,5				31. Dezember 2034
1798		25322-69-4	Polypropylenglycol							31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1799		55965-84-9	Reaktionsmasse von 5-Chlor-2-methyl–1,2-thiazol-3(2*H*)-on und 2-Methyl-1,2-thiazol-3(2*H*)-on (3:1) (CIT/MIT)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2034
1800		56-81-5	Glycerin							31. Dezember 2034
1801		57-13-6	Harnstoff							31. Dezember 2034
1802		87-69-4	Weinsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1803		9002-89-5	Polyvinylalkohol	Organische Zusätze						31. Dezember 2037
1804		108-78-1	2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin			125			Maximaldosis: W = 0,004 % in Beton.	31. Dezember 2028
1805		126-73-8	Tributylphosphat	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Entschäumer				Maximaldosis: W = 0,004 % in Beton.	31. Dezember 2028
1806		141-22-0	Rizinolsäure			2100				31. Dezember 2028
1807		144-62-7	Oxalsäure			300				31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1808		60-00-4	Edetinsäure						Maximaldosis: W = 0,004 % in Beton.	31. Dezember 2034
1809		68412-29-3	hydrolysierte Stärke						Maximaldosis: w = 0,15 % in Beton.	31. Dezember 2028
1810		9000-65-1	Tragantgummi						Maximaldosis: w = 0,2 % in Beton.	31. Dezember 2028
1811		2478-10-6	4-Hydroxybutylacrylat	Organische Zusätze						31. Dezember 2031
1812		9003-01-4	Polyacrylsäure	Organische Zusätze						31. Dezember 2031
1813		9003-11-6	Poly(ethylenpropylen) glycol	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1814		100-42-5	Styrol							31. Dezember 2028
1815		1007848-6-3-6	*tert*-Decansäure, Ethenylester, Polymer mit Ethen, Ethenylacetat und Methyl 2-Methyl-2-Propenoat	Organische Zusätze						31. Dezember 2034
1816		100-97-0	Hexamethylentetramin					750 – ausgedrückt als Formaldehyd		31. Dezember 2034
1817		102782-43--4	Alkohole, C_9–C_{11}, verzweigt und linear, ethoxyliert propoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1818		103-11-7	2-Ethylhexylacrylat			2,5				31. Dezember 2034
1819		10378-23-1	Mercaptoethanol	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1820		104-76-7	2-Ethyl-1-hexanol	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2034
1821		105-59-9	N-Methyldiethylamin	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1822		106-91-2	2,3-Epoxypropylmethacrylat			1,0				31. Dezember 2028
1823		106-99-0	Butadien			0,1				31. Dezember 2028
1824		107-13-1	Acrylnitril			0,1				31. Dezember 2028
1825		107-96-0	Mercaptopropionsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1826		108-05-4	Essigsäure, Vinylacetat			600				31. Dezember 2028
1827		108-31-6	Maleinsäureanhydrid					1500 – ausgedrückt als Maleinsäure		31. Dezember 2034
1828		110-16-7	Maleinsäure					1500 – ausgedrückt als Maleinsäure		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1829		110-63-4	1,4-Butandiol			250 – ausgedrückt als 1,4-Butandiol				31. Dezember 2034
1830		110-97-4	1,1'-Iminodipropan-2-ol	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1831		111-82-0	Methyllaurat							31. Dezember 2031
1832		111-90-0	2-(2-Ethoxyethoxy) ethanol	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1833		112-27-6	Triethylenglycol							31. Dezember 2034
1834		112-30-1	Decan-1-ol							31. Dezember 2034
1835		112-34-5	Diethylenglycolmonobutylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1836		112-92-5	Octadecan-1-ol							31. Dezember 2031
1837		119-47-1	6,6'-Di-*tert*-butyl-2,2'-methylendi-*p*-kresol	Zusatzmittel		75				31. Dezember 2028
1838		122-96-3	Piperazin–1,4-diethanol	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1839		123-31-9	Hydrochinon			30				31. Dezember 2028
1840		125005-87--0	Diutangummi	Zusatzmittel						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1841		126-30-7	2,2-Dimethyl–1,3-propandiol			2,5				31. Dezember 2034
1842		126-86-3	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in–4,7-diol	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1843		128-37-0	2,6-Di-*tert*-butyl-*p*-kresol	Organische Zusätze		150				31. Dezember 2034
1844		1338-41-6	Sorbitanmonostearat							31. Dezember 2034
1845		13463-41-7	Zink, Bis(1-hydroxy-2(1*H*)-pyridinthionato-O,*S*)-, (T-4)-	Organische Zusätze		0,1		Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2028
1846		140-88-5	Ethylacrylat					300 – ausgedrückt als Acrylsäure		31. Dezember 2034
1847		141-32-2	Butylacrylat					300 – ausgedrückt als Acrylsäure		31. Dezember 2034
1848		141-78-6	Ethylacetat							31. Dezember 2034
1849		142-31-4	Natriumoctylsulfat							31. Dezember 2031
1850		142-87-0	Natriumdecylsulfat							31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1851		143-19-1	9- Octadecensäure (9Z)-, Natriumsalz (1:1)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Zusatzstoffe für Schalungstrennmittel					31. Dezember 2028
1852		143-22-6	2-(2-(2-Butoxyethoxy) ethoxy)ethanol	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1853		150413-26--6	Poly(oxy–1,2-ethandiyl), .α.-sulfo-.ω.-(isotridecyloxy)-, Natriumsalz (1:1)	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1854		150-76-5	Hydrochinonmethylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1855		15763-76-5	Natrium *p*-cumolsulfonat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1856		1663-39-4	*tert*-Butylacrylat					300 – ausgedrückt als Acrylsäure		31. Dezember 2034
1857		1879-09-0	2,4-Dimethyl-6-*tert*-butylphenol	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1858		204336-40--3	Oxiran, Methyl-, Polymer mit Oxiran, Mono (3,5,5-trimethylhexyl) ether	Zusatzmittel						31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1859		2146-71-6	Vinyllaurat (Dodecansäure, Ethenylester)	Organische Zusätze						31. Dezember 2034
1860		2373-38-8	Butandisäure, Sulfo-, 1,4-bis(1,3-Domethylbutyl)ester, Natriumsalz	Organische Zusätze						31. Dezember 2031
1861		2425-77-6	2-Hexyldecan-1-ol	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1862		24800-44-0	Tripropylenglycol							31. Dezember 2034
1863		24937-78-8	Essigsäure-Ethylenester, Polymer mit Ethen	Organische Zusätze						31. Dezember 2034
1864		25190-52-7	Polypropylenglycolstearat	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1865		25584-83-2	Hydroxypropylacrylat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1866		26172-55-4	5-Chlor-2-methyl-2*H*-isothiazol-3-on	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2028
1867		26221-27-2	Poly(vinyl alcohol-co-ethylen)	Organische Zusätze						31. Dezember 2037
1868		26399-02-0	2-Ethylhexyloleat	Organische Zusätze						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1869		27813-02-1	2- Propensäure, 2-Methyl-, Monoester mit 1,2-Propandiol	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1870		28098-03-5	Octansäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:1)	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Zusatzstoffe für Schalungstrennmittel					31. Dezember 2028
1871		29736-24-1	Essigsäure, 2-Hydroxy-2sulfo-, Natriumsalz (1:2)	Organische Zusätze						31. Dezember 2031
1872		353752-63--3	2-Propensäure, Homopolymer, Ester mit α-Methyl-ω-hydroxypoly(oxy−1,2-ethandiyl), aufgepfropft	Organische Zusätze						31. Dezember 2037
1873		36653-82-4	Hexadecan-1-ol							31. Dezember 2034
1874		37208-08-5	Hydroxybutylcellulose	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1875		300-92-5	Aluminiumdistearat					Für Aluminium siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1876		4402-30-6	2-Propanol, 1,1'-(Methylimino)bis-	Zusatzmittel						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1877		50-81-7	Ascorbinsäure							31. Dezember 2028
1878		50985-38-1	Poly(oxy–1,2-ethandiyl), .α.-(4-hydroxybutyl)-.ω.-hydroxy	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1879		513-42-8	2-Methyl-2-propen-1-ol	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1880		51668-30-5	Oxiran, Methyl-. Polymer mit Oxiran, Octadecanoat	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1881		52383-89-8	Dodecansäure, Ethenylester, Polymer mit Chloroethen und Ethen	Organische Zusätze						31. Dezember 2037
1882		52668-97-0	Ölsäure-polyethylenglycol-diester	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1883		52933-07-0	Phosphorsäure, Isotridecylester	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1884		5395-50-6	Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl) Imidazo[4,5-d]imidazol–2,5(1H,3H)-dion	Organische Zusätze						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1885		541-02-6	Decamethylcyclopentasiloxan	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1886		544-63-8	Myristinsäure							31. Dezember 2028
1887		55406-53-6	3-Jod-2-propynylbutylcarbamat	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031
1888		556-67-2	Octamethylcyclotetrasiloxan	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1889		557-05-1	Zinkdistearat		Wasserabstoßend			Für Zink siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1890		5625-90-1	*N,N'*-Methylenbismorpholin	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Biozid	0,1			Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2028
1891		56-87-1	L-lysin							31. Dezember 2037

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1892		595585-15-2	D-Glucurono-D-gluco-6-desoxy-L-Mannan, Acetat, Calcium Magnesium Kalium Natriumsalz	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1893		61791-14-8	Amine, Kokosalkyl, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1894		63330-34-7	*tert*-Decansäure, Ethenylester, Polymer mit Ethen und Ethenylacetat	Organische Zusätze						31. Dezember 2034
1895		64-17-5	Ethanol							31. Dezember 2034
1896		64742-47-8	Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht	Schalungstrennmittel						31. Dezember 2031
1897		64742-48-9	Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer; Naphtha, mit Wasserstoff behandelt, niedrigsiedend	Schalungstrennmittel		0,1				31. Dezember 2028
1898		64742-95-6	Testbenzin (Erdöl), leicht aromatisch	Schalungstrennmittel		0,1				31. Dezember 2028
1899		65997-04-8	Kolophonium, mit Fumarsäure behandelt	Zusatzmittel						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1900		6683-19-8	Pentaerythritol-tetrakis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat]							31. Dezember 2034
1901		67-56-1	Methanol							31. Dezember 2034
1902		67-63-0	2-Propanol							31. Dezember 2034
1903		68442-68-2	Benzolamin, *N*-phenyl-, styrolisiert	Organische Zusätze						31. Dezember 2031
1904		69011-36-5	Isotridecanol, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1905		71-36-3	1-Butanol							31. Dezember 2034
1906		72121-88-1	D-Glucopyranuronsäure, Polymer mit 6-Desoxy-L-mannose, D-Glucose und D-Mannose, Calcium-, Kalium-, Natriumsalze (Welan-Gummi)	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1907		74-85-1	Ethen	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1908		75-21-8	Ethylenoxid			0,1				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1909		75-91-2	*tert*-Butylhydroperoxid (TBHP)	Organische Zusätze						31. Dezember 2028
1910		78041-14-2	Oxiran, Methyl-, Polymer mit Oxiran, Ether mit 1,2,3-Propanetriol (3:1), (9Z)-9-Octadecenoat	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1911		78-51-3	Tributoxyethylphosphat	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Entschäumer				Maximaldosis: w = 0,5 % auf der Grundlage der Zusätze und Zusatzmittel	31. Dezember 2031
1912		79-06-1	Acrylamid			0,1				31. Dezember 2028
1913		79-10-7	Acrylsäure					300 – ausgedrückt als Acrylsäure		31. Dezember 2034
1914		79-39-0	Methacrylamid			0,1				31. Dezember 2034
1915		79-41-4	Methacrylsäure					300 – ausgedrückt als Methacrylsäure		31. Dezember 2034
1916		8002-13-9	Rapsöl							31. Dezember 2028
1917		8015-86-9	Carnaubawachs							31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1918		8028-48-6	Orange, süß, Extrakt	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1919		8028-89-5	Karamell (Farbe)	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1920		8042-47-5	Weiße Mineralöle (Erdöl)	Nachbehandlungsmittel						31. Dezember 2031
1921		80-62-6	Methacrylsäure, Methylester					300 – ausgedrückt als Methacrylsäure		31. Dezember 2034
1922		818-61-1	Acrylsäure, Monoester mit Ethylenglycol					300 – ausgedrückt als Acrylsäure		31. Dezember 2034
1923		82973-76-0	Poly(oxy–1,2-ethandiyl), a,a'-(2,2-Dimethyl–1,3-propandiyl)bis[w-hydroxy-	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1924		868-18-8	Natriumtartrat	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1925		868-77-9	2-Hydroxyethylmethacrylat					300 – ausgedrückt als Methacrylsäure		31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1926		9003-20-7	Essigsäure-Ethylenester, Homopolymer	Organische Zusätze						31. Dezember 2037
1927		9003-39-8	Polyvinylpyrrolidon							31. Dezember 2037
1928		9004-58-4	Cellulose, Ethyl 2-Hydroxyethylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1929		9004-64-2	Cellulose, 2-Hydroxypropylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1930		9004-74-4	Poly(oxy–1,2-ethandiyl), α-methyl-ω-hydroxy-	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
1931		9004-82-4	Natriumlaurylethersulfat	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1932		9005-00-10	Stearylalkohol, ethoxyliert (2 EO)	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1933		9005-65-6	Polyethylenglycolsorbitanmonooleat							31. Dezember 2028
1934		9032-46-6	Cellulose, 2-Sulfoethylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1935		9036-19-5	(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglycol	Zusatzmittel						31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1936		9043-30-5	Isotridecanol, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1937		923-02-4	N-(Hydroxymethyl) methacrylamid			2,5				31. Dezember 2034
1938		925-60-0	Acrylsäure, Propylester					300 – ausgedrückt als Acrylsäure		31. Dezember 2028
1939		96-33-3	Acrylsäure, Methylester					300 – ausgedrückt als Acrylsäure		31. Dezember 2034
1940		97-65-4	Itaconsäure							31. Dezember 2034
1941		999-61-1	2-Hydroxypropylacrylat			2,5 – berechnet als Summe aus 2-Hydroxypropylacrylat und 2-Hydroxyisopropylacrylat				31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1942			Essigsäure-Ethylenester, Polymer mit Ethen, Natrium 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1- propansulfonat und Ethenyl *tert*-Decanoat	Organische Zusätze						31. Dezember 2034
1943			Acrylsäure und Methacrylsäureester von zweiwertigen aliphatischen Alkoholen mit einer Kettenlänge von C_2–C_{18}	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1944			Fettalkoholethoxylat	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1945			Polyethylenglycolether (EO = 1–50) von linearen und verzweigten Primäralkoholen	Zusatzmittel						31. Dezember 2028
1946			Vinylether von einwertigen aliphatischen gesättigten Alkoholen mit einer Kettenlänge von C_1–C_{18}	Zusatzmittel						31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Name des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) in µg/l		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies (B)			
1947			Isothiazolinon	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungstrennmittel	Konservierungsmittel				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2028

Tabelle 3

Europäische Positivliste der Gruppen von organischen Bestandteilen für zementgebundene Werkstoffe

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
1948		68439-45-2	Alkohole, C_6–C_{12}, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1949		68439-50-9	Alkohole, C_{12}–C_{14}, ethoxyliert	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1950		68551-12-2	Alkohole, C_{12}–C_{16}, ethoxyliert	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
1951		96130-61-9	Alkohole, C_9–C_{11} ethoxylierte Sulfate, Natriumsalze	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1952		68585-34-2	Alkohole, C_{10}–C_{16}, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1953		68891-38-3	Alkohole, C_{12}–C_{14}, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1954		126950-60--5	Alkohole, C_{12}–C_{14}, sekundär	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1955		84133-50-6	Alkohole, C_{12}–C_{14}, sekundär ethoxyliert	Zusatzmittel		250				31. Dezember 2031
1956		68439-57-6	Alken (Sulfonsäure, C_{14}–C_{16}-alkan Hydroxy & C_{14}-C_16-Alken Natriumsalz)	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1957		25155-30-0	Alkylarylsulfonat (Natriumdodecylbenzolsulfonat)	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1958		85117-50-6	Alkylbenzolsulfonat, Natrium (Mono C_{10}–C_{14}-alkyl Derivative Natrium)	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
1959		70592-80-2 & 1643-20-5	Alkyldimethylaminoxide	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1960		68585-47-7	Alkylsulfat, Natrium (Mono C_{10}–C_{16}-alkylester)	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1961		68411-30-3	Alkylarylsulfonat (Benzolsulfonsäure, C_{10}–C_{13} Derivate, Natrium)	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1962		68154-99-4	Alkylpolyethoxypolypropoxybenzylether	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1963		7360-53-4	Aluminiumformiat	Zusatzmittel				Für Aluminium siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1964		61788-90-7	Amine, Kokosalkyldimethyl, N-oxide	Zusatzmittel		0,1 – ausgedrückt als Amine				31. Dezember 2031
1965		72906-11-7	Natriumalkylsulfat (Mono C_9–C_{13}-alkylester)	Zusatzmittel		300				31. Dezember 2031
1966		68784-08-7	Butandisäure, Sulfo-, C-(2-Kokosamidoethyl) Ester, Dinatriumsalze	Zusatzmittel						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
1967		68603-42-9	Kokosdiethanolamid (Kokos-*N*,*N*-bishydroxyethyl)	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1968		84712-53-8	*N*-Kokossulfosuccinamat, Dinatrium (Butansäure, 4-amino-4-oxy-2-sulfo-,*N*-Kokos-alkyl-Derivate)	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1969		67762-90-7	Dimethylsoloxan-Reaktionsprodukte mit Silicium	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1970		67701-03-5	Fettsäuren, C_{16}–C_{18} (Stearinsäure)	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1971		61791-08-0	Fettsäuren, Kokos, Reaktionsprodukte mit Ethanolamin, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1972		50-99-7	Glucose	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1973		50-21-5	Milchsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1974		91078-68-1	Naphthalensulfonsäuren, Reaktionsprodukte mit Formaldehyd, Natriumsalz	Zusatzmittel						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
1975		68002-63-1	quaternäres Ammonium, C_{14}–C_{18}, Alkyltrimethylchloride	Zusatzmittel		300		Für Ammonium, siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1976		61789-40-0	quaternäre Ammoniumverbindungen, (Carboxymethyl) (3-Kokosamidopropyl) dimethyl-hydroxide, Zwitterione	Zusatzmittel		300		Für Ammonium, siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
1977		73138-82-6, 61790-51-0	Harzsäuren	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1978		8050-09-7	Kolophonium	Zusatzmittel						31. Dezember 2034
1979		91648-56-5	Natrium-dodecyl- bis -pentadecyl-ethersulfonate	Zusatzmittel		1500				31. Dezember 2031
1980		25322-68-3	Polyethylenglycol							31. Dezember 2034
1981		57-55-6	Propan–1,2-diol (1,2 propylenglycol)							31. Dezember 2034
1982		75-56-9	Propylenoxid			0,1				31. Dezember 2028
1983		107-22-2	Glyoxal							31. Dezember 2028

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
1984		1000817-22-0	Fettsäuren, C_8–C_{18} und C_{18}-ungesättigt, Reaktionsprodukte mit Diethanolamin und Propylenoxid	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungs-trennmittel	Zusatzstoffe für Schalungstrennmittel					31. Dezember 2031
1985		103818-93-5	Alkohole, C_9–C_{11}, ethoxyliert propoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1986		1400790-00-2	verzweigte Alkohole, C_9–C_{11}, ethoxyliert propoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1987		169107-21-5	verzweigte Alkohole, C_9–C_{11}, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1988		25085-46-5	Essigsäure-Ethenylester, Polymer mit Chlorethen und Ethen	Organische Zusätze						31. Dezember 2037
1989		25213-24-5	Essigsäure-Ethenester, Polymer mit Ethenol	Zusatzmittel					MW > 1 000 Da.	31. Dezember 2034
1990		25265-71-8	1,1'-Oxydi-2-propanol, Isomergemisch	Organische Zusätze						31. Dezember 2034
1991		4080-31-3	3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7] decan,1-(3-chlor-2-propenyl)-, Chlorid			15				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
1992		63148-62-9	Polydimethylsiloxan	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungs-trennmittel	Entschäumer				Maximaldosis: w = 0,5 % auf der Grundlage der Zusätze und Zusatzmittel	31. Dezember 2034
1993		64742-52-5	Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer, naphthenhaltig; Grundöl – nicht spezifiziert	Schalungs-trennmittel		0,1				31. Dezember 2028
1994		64742-53-6	Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, naphthenhaltig; Grundöl – nicht spezifiziert	Schalungs-trennmittel		0,1				31. Dezember 2028
1995		64742-55-8	Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, paraffinhaltig;	Nachbehandlungsmittel		0,1				31. Dezember 2028
1996		64742-56-9	Destillate (Erdöl), lösungsmittelentwachst leicht paraffinhaltig; Grundöl – nicht spezifiziert	Schalungs-trennmittel		0,1				31. Dezember 2028
1997		66455-15-0	Alkohol, C_{10}–C_{14}, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
1998		67701-01-3	Fettsäure, C_{12}–C_{18}							31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
1999		67701-05-7	Fettsäure, C_{16}–C_{18} und C_{18}-ungesättigt	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungs-trennmittel	Zusatzstoffe für Schalungstrennmittel					31. Dezember 2031
2000		67701-08-0	Fettsäuren, C_8–C_{18} und C_{18}-ungesättigt	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungs-trennmittel	Zusatzstoffe für Schalungstrennmittel					31. Dezember 2031
2001		67701-26-2	Glyceride, C_{12}–C_{18} (Triglyceride C_{12}–C_{18} (mit gerader Anzahl))	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungs-trennmittel	Zusatzstoffe für Schalungstrennmittel					31. Dezember 2031
2002		68131-39-5	Alkohole, C_{12}–C_{15}, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2003		68131-40-8	Alkohole, C_{11}–C_{15}-sekundär, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2004		68154-97-2	Alkohole, C_{10}–C_{12}, ethoxyliert propoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2005		68439-46-3	Alkohole, C_9–C_{11}, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2006		68439-49-6	Polyethyleneglycolether (EO = 1–50) von linearen und verzweigten primären Alkoholen (C_8–C_{22})							31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
2007		68476-78-8	Molassen	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2008		68526-86-3	Alkohole, C_{11}–C_{14}-Iso	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2009		68551-07-5	Alkohole, C_8–C_{18}	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2010		68611-44-9	Silan, Dichlordimethyl-, Reaktionsprodukte mit Silicium							31. Dezember 2031
2011		68920-66-1	Alkohole, C_{16}–C_{18} und C_{18}-ungesättigt, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2012		68954-91-6	Poly(oxy–1,2-ethandiyl), α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-, C_{10}–C_{12}-alkylether, Dinatriumsalze	Zusatzmittel						31. Dezember 2037
2013		69013-18-9	Alkohole, C_8–C_{18}, ethoxyliert propoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2014		69227-21-0	Alkohole, C_{12}–C_{18}, ethoxyliert propoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2015		70955-07-6	Alkohole, Talg, propoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
2016		71786-60-2	Ethanol, 2,2'-Iminobis-, N-C_{12}–C_{18}-alkyl-Derivate	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungs-trennmittel	Zusatzstoffe für Schalungstrennmittel					31. Dezember 2031
2017		78330-21-9	Alkohole, C_{11}–C_{14}-iso-, C_{13}-reich, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2018		8002-74-2	Paraffinwachse und Kohlenwasserstoffwachse	Organische Zusätze						31. Dezember 2031
2019		85409-27-4	Harzsäure	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2020		85586-25-0	Rapsölmethylester							31. Dezember 2031
2021		93-83-4	N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungs-trennmittel	Zusatzstoffe für Schalungstrennmittel					31. Dezember 2031
2022		97043-91-9	Alkohole, C_9–C_{16}, ethoxyliert	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2023			Polyglycolesterfettsäure							31. Dezember 2034
2024			Methallylsulfonsäure, Salze			0,25				31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
2025			Polycarboxylatether aus einer Kombination von Folgendem: — Acrylsäure (CAS-Nr. 79-10-7) und/oder — Poly(oxy–1,2-ethandiyl), α-[4-(Ethenyloxy) butyl]-ω-hydroxy- (CAS-Nr.- 126682-74-4) und/oder — Poly(oxy–1,2-ethandiyl), α-(3-Methyl-3-buten-1-yl)-ω-hydroxy- (CAS-Nr.- 110412-77-6) und/oder — Hydroxypropylacrylat (CAS-Nr.- 25584-83-2) und/oder — Polyethylen-glycol-monomethallylether (CAS-Nr.- 31497-33-3)	Zusatzmittel			Poly (oxy–1,2-ethandiyl), α-(3-Methyl-3-buten-1-yl)-ω-hydroxy- (CAS-Nr.- 110412-7-7-6) MTC_{tap} = 1 µg/l Isoprenol MTC_{tap} =- = 2,5 µg/l		Oligomere < 1000 Da < 1 %; Acrylsäurerestgehalt < 0,05 %; Hydroxypropylacrylat (CAS-Nr. 25584-83-2) < 0,0025 %; Ethylenoxid (CAS-Nr. 75-21-8) < 0,0005 %.	31. Dezember 2034

EUPL-Nummer	EG-Nummer	CAS-Nummer	Bezeichnung der Namengruppe des organischen zementgebundenen Bestandteils	Kategorie des generischen Bestandteils	Technische Funktion	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle ($MTC_{tap, cementitious}$) (µg/l)		Maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
						Wert für den organischen zementgebundenen Bestandteil	Werte für andere relevante chemische Spezies			
2026			Melaminsulfonate	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2027			Naphthalensulfonate	Zusatzmittel						31. Dezember 2031
2028			Formaldehyd freisetzende Stoffe	Zusatzmittel, organische Zusätze, Schalungs-trennmittel	Konservierungsmittel				Nur für die Verwendung als Topf-Konservierungsmittel; keine antimikrobielle Wirkung an der Oberfläche des Produkts, im Einklang mit Anhang III Abschnitte 7.3 und 8.5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/368 der Kommission zu prüfen.	31. Dezember 2031

Anmerkungen:

1. *Anmerkung 1: Erläuterung der Anmerkungen in den Tabellen 2 und 3*

i) Der Inhalt der Anmerkungen in den Tabellen 2 und 3 lautet wie folgt:

A. Die maximal zulässige Gesamtkonzentration an der Zapfstelle ($MTC(T)_{tap, cementitious}$) gibt die maximal zulässige Konzentration der angegebenen Stoffe an, die aus zementgebundenen Werkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch migrieren, und zwar entweder als die Summe des Elements oder Ions gemäß Anhang 5.
B. Relevante chemische Spezies sind die gemäß Anhang IV Abschnitt 3 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/365 der Kommission identifizierten Spezies.

2. *Anmerkung 2: Geltungsbereich der Zulassung*

i) Ist ein organischer zementgebundener Bestandteil, der in der Liste einzeln aufgeführt ist, auch in dem Eintrag für eine Stoffgruppe enthalten, gelten für diesen organischen zementgebundenen Bestandteil ausschließlich die in dem Einzeleintrag aufgeführten Verwendungsbedingungen, Spezifikationen und Ablaufdaten.

ii) Wird ein organischer zementgebundener Bestandteil in der Liste als wasserfreie Form aufgeführt, so wird davon ausgegangen, dass seine Zulassung seine hydrierte Form abdeckt.

iii) Sofern in den Tabellen 2 und 3 nichts anderes angegeben ist, gelten die folgenden Salze zugelassener Säuren, Phenolen und Alkoholen ebenfalls als zugelassen: Aluminium, Ammonium, Barium, Calcium, Kobalt, Kupfer, Europium, Gadolinium, Eisen, Lanthan, Lithium, Magnesium, Mangan, Kalium, Natrium, Terbium und Zink. Voraussetzung hierfür ist, dass der entsprechende $MTC_{tap,\ cementitious}$-Wert für das Element oder Ion der ist, der in Anhang V für zementgebundene Werkstoffe aufgeführt ist. In bestimmten Fällen, in denen bei der Sicherheitskontrolle Bedenken bezüglich der Verwendung der freien Säuren auftreten, sollten nur die Salze zugelassen werden, und zwar indem der Name in der Liste als „...-säure(n), Salze“ aufgeführt wird.

iv) Für die Zwecke der europäischen Positivliste für organische zementgebundene Bestandteile gelten Polymere, die als Bestandteile von Zusatzmitteln genutzt werden und ausschließlich mit zugelassenen Monomeren hergestellt werden, ebenfalls als zugelassen.

v) Gemäß der europäischen Positivliste für organische zementgebundene Bestandteile sind für Polymere die im Polymer verwendeten Monomere und anderen Reaktanten in die europäische Positivliste einzutragen; die Polymere, die aus zugelassenen Monomeren und anderen Reaktanten hergestellt werden, gelten als von diesen Einträgen umfasst.

vi) Für Polymere, die als Bestandteile für Fasern oder Zusatzstoffe verwendet werden, gelten entsprechend Anhang I Abschnitt 2 Ziffern v bis viii.

vii) Fasern, die aus mit der europäischen Positivliste für metallene Werkstoffe zugelassenen metallenen Zusammensetzungen hergestellt sind, dürfen auch in zementgebundenen Werkstoffen verwendet werden.

viii) Ein Eintrag in Tabelle 1 umfasst eine Nanoform nur dann, wenn sie explizit in der Zulassung des Eintrags genannt wird.

3. *Anmerkung 3: Weitere Verwendungsbedingungen*

i) Es dürfen nur Biozidwirkstoffe der Produktart 6 (Schutzmittel für Produkte während der Lagerung) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 als organische zementgebundene Bestandteile verwendet werden.

ANHANG IV

EUROPÄISCHE POSITIVLISTE VON ZUSAMMENSETZUNGEN FÜR EMAILS, KERAMISCHE WERKSTOFFE UND ANDERE ANORGANISCHE WERKSTOFFE

Tabelle 1

Europäische Positivliste von Zusammensetzungen für Emails, keramische Werkstoffe und andere anorganische Werkstoffe

EUPL-Nummer	Kategorie des Werkstoffs	Unterkategorie des Werkstoffs	Akzeptierte Zusammensetzung	Bestandteile zugelassener anorganischer Zusammensetzungen			Im Migrationswasser zu analysierende relevante chemische Spezies (A)	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle für relevante chemische Spezies ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
				Identität des Bestandteils	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)				
2029	Emails	Emails	Emails	SiO_2	25	80	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	Für Elemente, siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
				B_2O_3	0	20				
				Na_2O	0	30				
				K_2O	0	10				
				Li_2O	0	10				
				CaO	0	10				
				BaO	0	15				
				SrO	0	5,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				MgO	0	5,0				
				CeO_2	0	15				
				ZnO	0	10				
				Al_2O_3	0	5,0				
				CoO	0	5,0				
				NiO	0	3,0				
				CuO	0	3,0				
				MnO_2	0	5,0				

EUPL-Nummer	Kategorie des Werkstoffs	Unterkategorie des Werkstoffs	Akzeptierte Zusammensetzung	Bestandteile zugelassener anorganischer Zusammensetzungen			Im Migrationswasser zu analysierende relevante chemische Spezies (A)	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle für relevante chemische Spezies ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
				Identität des Bestandteils	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)				
				Fe_2O_3	0	5,0				
				MoO_3	0	5,0				
				P_2O_5	0	5,0				
				SnO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	16				
				ZrO_2	0	30				
				F	0	10				
				Cr_2O_3	0	3,0				
2030	Emails	Glas	Borosilikatglas	SiO_2	80	100	Al, B, Cd, Pb	Für Elemente, siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
				B_2O_3	7,0	13				
				Al_2O_3	0	2,4				
				Na_2O	0	2,0				
				K_2O	0	2,0				
2031	Emails	Glas	Kalk-Natron-Glas	SiO_2	60	85	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	Für Elemente, siehe Anhang V.		31. Dezember 2031
				B_2O_3	0	15				
				Al_2O_3	0	10,0				
				Na_2O	0	15				
				K_2O	0	5,0				
				CaO	0	15				
				MgO	0	5,0				
				BaO	0	5,0				

EUPL-Nummer	Kategorie des Werkstoffs	Unterkategorie des Werkstoffs	Akzeptierte Zusammensetzung	Bestandteile zugelassener anorganischer Zusammensetzungen			Im Migrationswasser zu analysierende relevante chemische Spezies (A)	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle für relevante chemische Spezies ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
				Identität des Bestandteils	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)				
				SrO	0	1,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				CeO_2	0	1,0				
				CoO	0	1,0				
				NiO	0	1,0				
				CuO	0	1,0				
				MnO_2	0	1,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				MoO_3	0	1,0				
				SnO_2	0	1,0				
				TiO_2	0	1,0				
				ZrO_2	0	1,0				
				Cr_2O_3	0	1,0				
2032	Keramik	Oxidkeramik	Al_2O_3- und SiO_2-Keramik	Al_2O_3	0	99,99	Al, B, Ba, Cd, Cr, Mn, Pb, Sr, Ti, Y, Zr	Für Elemente, siehe Anhang V.	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden.	31. Dezember 2031
				SiO_2	0	92				
				B_2O_3	0	2,0				
				BaO	0	0,2				
				CaO	0	8,0				
				Cr_2O_3	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	4,0				
				K_2O	0	3,0				

EUPL-Nummer	Kategorie des Werkstoffs	Unterkategorie des Werkstoffs	Akzeptierte Zusammensetzung	Bestandteile zugelassener anorganischer Zusammensetzungen			Im Migrationswasser zu analysierende relevante chemische Spezies (A)	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle für relevante chemische Spezies ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
				Identität des Bestandteils	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)				
				MgO	0	3,0				
				MnO_2	0	3,5				
				Na_2O	0	3,0				
				P_2O_5	0	0,1				
				SrO	0	0,5				
				TiO_2	0	2,5				
				ZrO_2	0	3,0				
				Y_2O_3	0	0,4				
2033	Keramik	Oxidkeramik	ZrO_2-Keramik	Al_2O_3	0	95	Al, Cd, Hf, Pb, Pr, Ti, Y, Zr	Für Elemente, siehe Anhang V.	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden.	31. Dezember 2031
				ZrO_2	5,0	99				
				HfO_2	0	2,0				
				MgO	0	4,0				
				CaO	0	0,1				
				Fe_2O_3	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	0,5				
				Y_2O_3	0	8,5				
				Pr_2O_3	0	0,2				
				Na_2O	0	0,1				
				K_2O	0	0,1				

EUPL-Nummer	Kategorie des Werkstoffs	Unterkategorie des Werkstoffs	Akzeptierte Zusammensetzung	Bestandteile zugelassener anorganischer Zusammensetzungen			Im Migrationswasser zu analysierende relevante chemische Spezies (A)	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle für relevante chemische Spezies ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
				Identität des Bestandteils	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)				
2034	Keramik	Oxidkeramik	Hartferritkeramik	FeO/Fe_2O_3	80	95	Al, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr	Für Elemente, siehe Anhang V.	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden.	31. Dezember 2031
				Al_2O_3	0	3,0				
				BaO	0	12				
				CaO	0	3,0				
				Cr_2O_3	0	0,1				
				Bi_2O_3	0	0,4				
				MnO	0	3,0				
				NiO	0	0,1				
				P_2O_5	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				SrO	0	12				
				MgO	0	0,1				
				Na_2O	0	0,1				
				ZnO	0	0,1				
				CuO	0	0,1				
2035	Keramik	Nichtoxidkeramik	Siliciumcarbidkeramik (SiC-Keramik)	SiC	78	100	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti, Y, Zr Benzo(a)pyren Summe von 4 PAK: Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, Benzo[ghi]perylen, Indeno [1,2,3-cd]pyren	Für Elemente, siehe Anhang V. Benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summe von Benzo [b]fluoranthen, Benzo[k] fluoranthen, Benzo[ghi] perylen und Indeno [1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden.	31. Dezember 2031
				Si	0	22				
				Al	0	2,0				
				Al_2O_3	0	5,0				
				B	0	3,0				
				C	0	5,0				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				

EUPL-Nummer	Kategorie des Werkstoffs	Unterkategorie des Werkstoffs	Akzeptierte Zusammensetzung	Bestandteile zugelassener anorganischer Zusammensetzungen			Im Migrationswasser zu analysierende relevante chemische Spezies (A)	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle für relevante chemische Spezies ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
				Identität des Bestandteils	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)				
				Fe_2O_3	0	3,0				
				Na	0	0,1				
				Ni	0	0,1				
				SiO_2	0	3,0				
				Ti	0	0,2				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrB_2	0	11				
				MgO	0	0,1				
2036	Keramik	Nichtoxidkeramik	Siliciumcarbidkeramik mit freiem Kohlenstoff (SISIC-C-Keramik)	SiC	55	90	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti Benzo(a)pyren Summe von 4 PAK: Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, Benzo[ghi]perylen, Indeno [1,2,3-cd]pyren	Für Elemente, siehe Anhang V. Benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summe von Benzo [b]fluoranthen, Benzo[k] fluoranthen, Benzo[ghi] perylen und Indeno [1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden.	31. Dezember 2031
				C	5,0	40				
				Al	0	0,2				
				B	0	0,5				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				
				Ni	0	0,1				
				Si	2,0	15				
				SiO_2	0	2,5				
				Ti	0	0,2				

EUPL-Nummer	Kategorie des Werkstoffs	Unterkategorie des Werkstoffs	Akzeptierte Zusammensetzung	Bestandteile zugelassener anorganischer Zusammensetzungen			Im Migrationswasser zu analysierende relevante chemische Spezies (A)	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle für relevante chemische Spezies ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
				Identität des Bestandteils	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)				
2037	Keramik	Nichtoxidkeramik	Wolframcarbidkeramik (WC-Keramik)	WC	90	100	Cd, Cr, Mo, Ni, Pb, W Benzo(a)pyren Summe von 4 PAK: Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, Benzo[ghi]perylen, Indeno [1,2,3-cd]pyren	Für Elemente, siehe Anhang V. Benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summe von Benzo [b]fluoranthen, Benzo[k] fluoranthen, Benzo[ghi] perylen und Indeno [1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden.	31. Dezember 2031
				Cr_3C_2	0	1,0				
				Mo	0	1,0				
				Ni	0	8,0				
2038	Keramik	Nichtoxidkeramik	Siliciumnitridkeramik (SN-Keramik)	Si_3N_4	78	97	Al, Cd, La, Pb, Ti, Y, Zr	Für Elemente, siehe Anhang V.	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden.	31. Dezember 2031
				Al_2O_3	0	7,0				
				CaO	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				La_2O_3	0	6,0				
				MgO	0	4,0				
				SiO_2	0	7,0				
				TiO_2	0	5,0				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrO_2	0	3,0				

EUPL-Nummer	Kategorie des Werkstoffs	Unterkategorie des Werkstoffs	Akzeptierte Zusammensetzung	Bestandteile zugelassener anorganischer Zusammensetzungen			Im Migrationswasser zu analysierende relevante chemische Spezies (A)	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle für relevante chemische Spezies ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
				Identität des Bestandteils	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)				
2039	Keramik	Keramische Werkstoffe aus Kohlenstoff	Graphite	Keine spezifischen Anforderungen an die Zusammensetzung. Die Ausgangsstoffe umfassen Braunkohle, Kohle oder Petrolkoks, die mit einem Bindemittel wie Teer oder einem Kunstharz vermischt und dann bei 600–1 000 °C ausgeglüht werden. So entstehen Kohlenstoffgraphite, die zum Beispiel für Gleitlager, Dichtungsring oder Pumpenbestandteile verwendet werden. In einem weiteren fakultativen Herstellungsschritt, der Graphitierung, werden diese Carbon-Graphite erneut bei bis zu 3 000 °C ausgeglüht. Dies führt dazu, dass sich die einzelnen Graphitkristalle ausdehnen und die Dichte zunimmt. Für eine höhere Reinheit werden Verunreinigungen abgebrannt.			Cd, Pb Benzo(a)pyren Summe von 4 PAK: Benzo [b]fluoranthen, Benzo[k] fluoranthen, Benzo[ghi] perylen, Indeno[1,2,3-cd] pyren	Für Elemente, siehe Anhang V. Benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summe von Benzo [b]fluoranthen, Benzo[k] fluoranthen, Benzo[ghi] perylen und Indeno [1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden. Das erste Ausglühen findet bei 600–1 000 °C, das zweite Ausglühen bei bis zu 3 000 °C statt. Für Graphite, die mit einem organischem Harz imprägniert wurden, sollte das Harz auf der Grundlage der Beschichtungsleitlinie getrennt bewertet werden.	31. Dezember 2031
2040	Keramik	Keramische Werkstoffe aus Kohlenstoff	Amorphe Kohlenstoffschicht	Keine spezifischen Anforderungen an die Zusammensetzung. Diese Beschichtungen dürfen mittels einer Reihe unterschiedlicher Methoden hergestellt werden. So entstehen kristalline Graphit- und Diamantschichten.			Cd, Pb Benzo(a)pyren Summe von 4 PAK: Benzo [b]fluoranthen, Benzo[k] fluoranthen, Benzo[ghi] perylen, Indeno[1,2,3-cd] pyren	Für Elemente, siehe Anhang V. Benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summe von Benzo [b]fluoranthen, Benzo[k] fluoranthen, Benzo[ghi] perylen und Indeno [1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden.	31. Dezember 2031

EUPL-Nummer	Kategorie des Werkstoffs	Unterkategorie des Werkstoffs	Akzeptierte Zusammensetzung	Bestandteile zugelassener anorganischer Zusammensetzungen			Im Migrationswasser zu analysierende relevante chemische Spezies (A)	Maximal zulässige Konzentration an der Zapfstelle für relevante chemische Spezies ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Verwendungsbedingungen	Ablaufdatum
				Identität des Bestandteils	Mindestkonzentration (Massenanteil)	Höchstkonzentration (Massenanteil)				
2041	Keramik	Keramische Werkstoffe aus Kohlenstoff	Kohlenstofffasern	Keine spezifischen Anforderungen an die Zusammensetzung. Diese Fasern werden aus organischen Fasern wie Viskose- oder Polyakrylnitrilfasern hergestellt, die durch Pyroslyse in Kohlenstoff umgewandelt werden.			Cd, Pb Benzo(a)pyren Summe von 4 PAK: Benzo [b]fluoranthen, Benzo[k] fluoranthen, Benzo[ghi] perylen, Indeno[1,2,3-cd] pyren	Für Elemente, siehe Anhang V. Benzo(a)pyren MTC_{tap} = 0,001 Summe von Benzo [b]fluoranthen, Benzo[k] fluoranthen, Benzo[ghi] perylen und Indeno [1,2,3-cd]pyren MTC_{tap} = 0,01	Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen Mengen als Verunreinigungen vorkommen, die technisch unvermeidbar sind, und unbeabsichtigt eingebracht wurden. Der Massenanteil dieser Elemente muss unter 0,02 % liegen und muss in den Angaben der Zusammensetzung deklariert werden.	31. Dezember 2031
2042	Andere anorganische Werkstoffe	Mischmetalloxide	Mischmetalloxide (MMO) Beschichtungen aus Iridiumoxid und Tantaloxid	IrO_2	50	85	Für Ir oder Ta sind keine Migrationsprüfungen erforderlich.		Als Beschichtung für Titananoden verwendet. Maximale Dicke der Schicht: 20 µm.	31. Dezember 2031
				Ta_2O_5	15	50				

Anmerkungen:

1. *Anmerkung 1: Erläuterung der Anmerkungen in Tabelle 1*

Der Inhalt der Anmerkung in Tabelle 1 lautet wie folgt:

A.	Relevante chemische Spezies sind die gemäß Anhang IV Abschnitt 3 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/365 der Kommission identifizierten Spezies.

2. *Anmerkung 2: Weitere Verwendungsbedingungen*

Für die Zwecke dieser Positivliste gelten für relevante Elemente im Migrationswasser die entsprechenden in Anhang V für Emails, keramische Werkstoffe und andere anorganische Werkstoffe angegebenen $MTC_{tap,\ inorganics}$-werte.

ANHANG V

MTC_{TAP} FÜR RELEVANTE METALLE IM MIGRATIONSWASSER

Folgende Angaben dienen nur der Information:

a) Referenzwert;

b) Allokationsfaktor;

c) MTC_{tap} für metallene Werkstoffe.

Tabelle 1

MTC_{tap} für Metalle für die spezifischen Material- und Werkstofftypen

Metall		**Referenzwert**	**Organische Materialien**		**Metallene Werkstoffe**		**Zementgebundene Werkstoffe**		**Emails, keramische Werkstoffe und andere anorganische Werkstoffe**	
			$MTC(T)_{tap, organics}$ [µg/l]	**Allokations-faktor**	**$MTC(T)_{tap, metallic}$ [µg/l]**	**Allokations-faktor**	**$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]**	**Allokations-faktor**	**$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]**	**Allokations-faktor**
Aluminium	Al	Parameterwert in Teil C, Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/2184	20	10 %	100	50 %	30	15 %	100	50 %
Ammonium	NH_4^+	Parameterwert in Teil C, Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/2184	50	10 %			50	10 %		
Antimon	Sb	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184	1,0	10 %	5,0	50 %	1,0	10 %	1,0	10 %
Arsen	As	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184			5,0	50 %	1,0	10 %		
Barium	Ba	Spezifischer Migrationsgrenzwert (SML – Specific Migration Limit) gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission	50	10 %			50	10 %	50	10 %

Metall		Referenzwert	Organische Materialien		Metallene Werkstoffe		Zementgebundene Werkstoffe		Emails, keramische Werkstoffe und andere anorganische Werkstoffe	
			$MTC(T)_{tap, organics}$ [µg/l]	Allokationsfaktor	$MTC(T)_{tap, metallic}$ [µg/l]	Allokationsfaktor	$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]	Allokationsfaktor	$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]	Allokationsfaktor
Bismut	Bi	Nicht verfügbar			Nicht verfügbar				Nicht verfügbar	
Bor	B	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184	150	10 %			150	10 %	150	10 %
Cadmium	Cd	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Calcium	Ca	Entfällt								
Cer	Ce	Nicht verfügbar					Nicht verfügbar		Nicht verfügbar	
Chrom	Cr	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184, bis zum 12. Januar 2036	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	5,0	10 %
		Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184, nach dem 12. Januar 2036	2,5	10 %	13	50 %	2,5	10 %	2,5	10 %
Cobalt	Co	Spezifischer Migrationsgrenzwert (SML) gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Kupfer	Cu	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184	200	10 %	1800	90 %	200	10 %	200	10 %

Metall		Referenzwert	Organische Materialien		Metallene Werkstoffe		Zementgebundene Werkstoffe		Emails, keramische Werkstoffe und andere anorganische Werkstoffe	
			$MTC(T)_{tap, organics}$ [µg/l]	Allokationsfaktor	$MTC(T)_{tap, metallic}$ [µg/l]	Allokationsfaktor	$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]	Allokationsfaktor	$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]	Allokationsfaktor
Europium	Eu	Spezifischer Migrationsgrenzwert (SML) gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission	2,5	10 %			2,5	10 %		
Fluoride	F^-	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184	150	10 %			150	10 %		
Gadolinium	Ga	Spezifischer Migrationsgrenzwert (SML) gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission	2,5	10 %			2,5	10 %		
Hafnium	Hf	Nicht verfügbar							Nicht verfügbar	
Eisen	Fe	Parameterwert in Teil C, Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/2184	20	10 %	100	50 %	20	10 %	20	10 %
Lanthan	La	Spezifischer Migrationsgrenzwert (SML) gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Blei	Pb	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Lithium	Li	Spezifischer Migrationsgrenzwert (SML) gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission	30	10 %			30	10 %	30	10 %

Metall		Referenzwert	Organische Materialien		Metallene Werkstoffe		Zementgebundene Werkstoffe		Emails, keramische Werkstoffe und andere anorganische Werkstoffe	
			$MTC(T)_{tap,\ organics}$ [µg/l]	Allokationsfaktor	$MTC(T)_{tap,\ metallic}$ [µg/l]	Allokationsfaktor	$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]	Allokationsfaktor	$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]	Allokationsfaktor
Magnesium	Mg	Entfällt								
Mangan	Mn	Parameterwert in Teil C, Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/2184	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	25	50 %
Molybdän	Mo	Nicht verfügbar			Nicht verfügbar				Nicht verfügbar	
Nickel	Ni	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184			10	50 %	2,0	10 %	2,0	10 %
Kalium	K	Entfällt								
Praseodym	Pr	Nicht verfügbar							Nicht verfügbar	
Selen	Se	Parameterwert in Anhang I Teil B der Richtlinie (EU) 2020/2184			10	50 %				
Natrium	Na	Entfällt								
Strontium	Sr	Nicht verfügbar							Nicht verfügbar	
Terbium	Tb	Spezifischer Migrationsgrenzwert (SML) gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission	2,5	10 %						
Zinn	Sn	Nicht verfügbar								
Titan	Ti	Nicht verfügbar			Nicht verfügbar				Nicht verfügbar	

Metall		Referenzwert	Organische Materialien		Metallene Werkstoffe		Zementgebundene Werkstoffe		Emails, keramische Werkstoffe und andere anorganische Werkstoffe	
			$MTC(T)_{tap, organics}$ [µg/l]	**Allokationsfaktor**	**$MTC(T)_{tap, metallic}$ [µg/l]**	**Allokationsfaktor**	**$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]**	**Allokationsfaktor**	**$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]**	**Allokationsfaktor**
Wolfram	W	Spezifischer Migrationsgrenzwert (SML) für den FCM-Stoff-Eintrag Nr. 1064 gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission	2,5	10 %			2,5	10 %	2,5	10 %
Vanadium	V	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar							
Yttrium	Y	Nicht verfügbar							Nicht verfügbar	
Zink	Zn	Spezifischer Migrationsgrenzwert (SML) gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission	250	10 %	2250	90 %	250	10 %		
Zirconium	Zr	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar						Nicht verfügbar	

Anmerkungen:

„Entfällt“ ist angegeben, wenn das Metall nicht gefährlich ist und keine MTC_{tap} gilt.