Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/367

23.4.2024

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2024/367 VAN DE COMMISSIE

van 23 januari 2024

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad door opstelling van de Europese positieve lijsten van uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen die mogen worden gebruikt voor de vervaardiging van materialen of producten die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ([1]), en met name artikel 11, lid 2, punt b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn (EU) 2020/2184 voorziet in de opstelling van Europese positieve lijsten van uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen voor alle typen materialen, namelijk organische, cementgebonden, metallische, emaillen, keramische of andere anorganische materialen, die mogen worden gebruikt voor de vervaardiging van materialen of producten die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water en die binnen het toepassingsgebied van artikel 11 van die richtlijn vallen. Deze Europese positieve lijsten moeten in voorkomend geval voorwaarden voor het gebruik van stoffen, samenstellingen en bestanddelen en migratielimieten bevatten, die moeten worden bepaald op basis van de overeenkomstig artikel 11, lid 2, eerste alinea, punt a), van Richtlijn (EU) 2020/2184 vastgestelde methoden. Dergelijke gebruiksvoorwaarden kunnen een zuiverheidscriterium omvatten, een voorwaarde met betrekking tot de fysisch-chemische kenmerken van de uitgangsstof, de samenstelling of het bestanddeel, een voorwaarde met betrekking tot het vervaardigingsproces ervan of het vervaardigingsproces van de eindmaterialen, het gebruik ervan voor bepaalde producten en het gebruik van deze producten of aanvullende testvereisten. Opofferingsanoden, membranen en ionenuitwisselaarharsen zijn waterbehandelingschemicaliën en/of filtermaterialen die onder artikel 12 van Richtlijn (EU) 2020/2184 vallen en daarom zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van artikel 11 van die richtlijn.

(2) In artikel 11, lid 3, van de richtlijn is bepaald dat de door de Commissie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad ([2]) opgestelde lijsten moeten worden gebruikt als basis voor het opstellen van de eerste Europese positieve lijsten in het kader van de richtlijn. De lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie ([3]) is een van deze lijsten. De stoffen in die lijst zijn echter alleen beoordeeld voor gebruik in materialen van kunststof die met levensmiddelen in contact komen als bedoeld in Verordening (EU) nr. 10/2011, onder specifieke gebruiksvoorwaarden. Bovendien heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid aangegeven dat een aanzienlijk aantal stoffen met voorrang opnieuw moet worden beoordeeld, aangezien er geen specifieke migratielimiet is vastgesteld op het moment dat zij werden toegelaten voor gebruik in materialen van kunststof die met levensmiddelen in contact komen ([4]). De opname van dergelijke stoffen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 10/2011 waarborgt echter in veel hogere mate de veiligheid van deze stoffen bij contact met drinkwater wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van drinkwaterproducten dan het geval zou zijn voor stoffen die niet in de lijst zijn opgenomen. Daarom is het passend stoffen uit lijsten die de Commissie

([1]) PB L 435, van 23.12.2020, blz. 1.

([2]) Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4).

([3]) Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PB L 12 van 15.1.2011, blz. 1).

([4]) EFSA CEP Panel (EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids), Silano, V., e.a. (2020), "Scientific Opinion on the review and priority setting for substances that are listed without a specific migration limit in Table 1 of Annex 1 of Regulation 10/2011on plastic materials and articles intended to come into contact with food", *EFSA Journal* 2020;18(6):6124,104 blz., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124.

overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 heeft opgesteld, toe te voegen aan de eerste Europese lijst als bedoeld in artikel 11, lid 3, van de richtlijn, op voorwaarde dat die toevoegingen alleen worden gebruikt als uitgangspunt voor verdere conformiteitsbeoordeling overeenkomstig artikel 11, lid 8, en dat bij de herbeoordeling van de stoffen tegen de in de eerste Europese positieve lijst vermelde vervaldatum rekening wordt gehouden met alle omstandigheden en alle materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water waarin zij kunnen worden gebruikt.

(3) In voorkomend geval moet de migratielimiet, d.w.z. de maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan, worden gebaseerd op de parameterwaarde in deel B of C van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184 of de specifieke migratielimiet in de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 10/2011. Dit mag echter alleen worden gedaan nadat een allocatiefactor is toegepast om rekening te houden met de mate van potentiële blootstelling door materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water, op basis van informatie die door de lidstaten is verstrekt.

(4) Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 10/2011 bevat nadere informatie over de voorwaarden voor het gebruik van toegelaten stoffen en referentienummers van FCM-stoffen die in risicobeoordelingen worden gebruikt. Om de verdere conformiteitsbeoordeling te vergemakkelijken van stoffen die op basis van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 10/2011 in de eerste Europese positieve lijst zijn opgenomen, moeten de FCM-referentienummers van die stoffen aan de eerste Europese positieve lijsten worden toegevoegd.

(5) De in de eerste Europese positieve lijsten opgenomen vervaldata volgen de aanbeveling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), met name op basis van de gevaarlijke eigenschappen van de uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen, de kwaliteit van de onderliggende risicobeoordelingen, de mate waarin die risicobeoordelingen actueel zijn en de noodzaak van een geleidelijke herziening van deze vermeldingen.

(6) Om de evenredigheid en doeltreffendheid van de procedure te waarborgen, moeten bepaalde vermeldingen in de Europese positieve lijsten kunnen worden gecombineerd, worden uitgebreid tot verwante uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen of worden uitgebreid voor gebruik in andere soorten materialen dan die waarvoor zij zijn toegelaten, op voorwaarde dat die combinatie of uitbreiding geen gevolgen heeft voor de bescherming van de menselijke gezondheid.

(7) Op basis van kennisgevingen van de lidstaten bevatten de eerste Europese positieve lijsten groepsvermeldingen voor verschillende uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen. Om de veiligheid van groepen stoffen te beoordelen, is het beter om de veiligheid van alle uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen afzonderlijk te beoordelen; ten tijde van de goedkeuring van de eerste Europese positieve lijst was het echter niet mogelijk om de uitgangsstoffen of organische cementgebonden bestanddelen in deze groepen te identificeren. Daarom moeten de groepsvermeldingen in de Europese positieve lijsten geleidelijk worden vervangen door de afzonderlijke uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen van de groep en mag de marktdeelnemer zich alleen op dergelijke groepsvermeldingen in de eerste Europese positieve lijst kunnen baseren als hij de veiligheid van de uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen ervan kan aantonen.

(8) Om een ordelijke en efficiënte aanvraagprocedure te waarborgen, kan een vermelding worden verlengd op voorwaarde dat binnen een vastgestelde termijn de kennisgeving van het voornemen en een daaropvolgende aanvraag bij het ECHA worden ingediend.

(9) De nationale bepalingen van de lidstaten inzake uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen en hun nationale positieve lijsten zijn uiterlijk op 12 juli 2021 aan het ECHA meegedeeld. Om de nationale autoriteiten voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de toepassing van de Europese positieve lijsten, zal de wetgeving vanaf 31 december 2026 van toepassing zijn. De nationale systemen zijn van toepassing tot en met 31 december 2026. Daarnaast moeten overgangsmaatregelen worden ingevoerd voor stoffen, samenstellingen en bestanddelen die tussen 13 juli 2021 en 31 december 2026 krachtens de nationale systemen zijn toegelaten, op voorwaarde dat deze stoffen overeenkomstig deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184 de parameterwaarde van 5 µg/l voor lood (Pb) bij de kraan niet overschrijden.

(10) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 22, lid 1, van Richtlijn (EU) 2020/2184 bedoelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Europese positieve lijsten

Bij dit besluit wordt het volgende vastgesteld:

a) de Europese positieve lijst van uitgangsstoffen voor organische materialen en groepen uitgangsstoffen voor organische materialen in respectievelijk tabel 1 en tabel 2 van bijlage I;

b) de Europese positieve lijst van samenstellingen van metallische materialen en groepen uitgangsstoffen voor metallische materialen in respectievelijk tabel 1 en tabel 2 van bijlage II;

c) de Europese positieve lijst van organische bestanddelen voor cementgebonden materialen en groepen organische bestanddelen voor cementgebonden materialen in respectievelijk tabel 2 en tabel 3 van bijlage III;

d) de Europese positieve lijst van samenstellingen van emaillen, keramische en andere anorganische materialen in tabel 1 van bijlage IV.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1) "materiaal": een vaste, halfvaste of vloeibare stof die wordt gebruikt voor de vervaardiging van een product dat:

   a) is samengesteld uit een of meer organische uitgangsstoffen, of

   b) een cementgebonden samenstelling is uit een of meer bestanddelen, of

   c) een metallische, emaillen, keramische of andere anorganische samenstelling is;

2) "monomeer": een stof die covalente bindingen kan vormen door herhaalde koppeling van soortgelijke of ongelijke moleculen onder de voorwaarden van de voor dat proces gebruikte polymerisatiereactie;

3) "organisch materiaal": een materiaal dat voornamelijk bestaat uit koolstofhoudende stoffen;

4) "monomeereenheid": de gereageerde vorm van een monomeer in een polymeer;

5) "polymeer": een stof die bestaat uit moleculen die worden gekenmerkt door een reeks van een of meer soorten monomeereenheden die over een reeks moleculaire gewichten verdeeld zijn, waarbij de verschillen in molecuulgewicht in de eerste plaats het gevolg zijn van verschillen in het aantal monomeereenheden, waaronder:

   a) een gewichtsmeerderheid van moleculen die bestaan uit ten minste drie monomeereenheden die op covalente wijze aan ten minste een andere monomeereenheid of ander reagens zijn verbonden;

   b) minder dan een gewichtsmeerderheid aan moleculen van hetzelfde molecuulgewicht;

6) "gepolymeriseerd deel": het deel van een stofsamenstelling dat bestaat uit moleculen die worden gekenmerkt door een reeks van een of meer soorten monomeereenheden. Moleculen zoals dimeren en trimeren dragen ook bij tot het gepolymeriseerde deel. De term "gepolymeriseerd deel" heeft echter geen betrekking op niet-gereageerde monomeren of andere reagentia;

7) "prepolymeer": een stof die ontstaat bij een polymerisatiereactie en die vervolgens in een materiaal of product tot een eindpolymeer wordt gereageerd;

8) "organisch cementgebonden bestanddeel": een organische stof die wordt gebruikt voor de vervaardiging van cementgebonden materialen;

9) "cement": een fijngemalen anorganisch materiaal dat bij vermenging met water een brij vormt die door middel van hydratatiereacties en -processen verhardt en die na het verharden zijn sterkte en stabiliteit behoudt, ook in water;

10) "cementgebonden materiaal": een materiaal dat een voldoende hoeveelheid hydraulisch cement bevat om als hoofdbindmiddel te fungeren door een gehydrateerde structuur te vormen die bepalend is voor de eigenschappen van het materiaal;

11) “niet opzettelijk toegevoegde species”:

   a) een onzuiverheid van een uitgangsstof of een organisch cementgebonden bestanddeel of een organische cementgebonden samenstelling;

   b) een reactie- of afbraakproduct van een uitgangsstof of een organisch cementgebonden bestanddeel dat ontstaat tijdens de verwerking of het gebruik van het materiaal;

   c) een reactie- of afbraakproduct van een uitgangsstof of een organisch cementgebonden bestanddeel dat ontstaat door contact met water bij het gebruik van het materiaal;

12) “metallisch materiaal”: een metaal of een metaallegering dat of die in bulk of als metaalbekleding wordt gebruikt;

13) “keramisch materiaal”: een anorganisch poly- of monokristallijn, niet-metallisch vast materiaal dat tijdens de vervaardiging wordt onderworpen aan hoge temperaturen;

14) “email”: een glasachtig materiaal dat wordt verkregen door een mengsel van anorganische stoffen bij temperaturen boven 1 200 °C te smelten en te sinteren;

15) “maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan (MTC_{tap})”: de maximaal toelaatbare concentratie van een stof die uit een bepaald materiaal vrijkomt in voor menselijke consumptie bestemd water.

Artikel 3

Overgangsbepaling

Uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen die door de bevoegde autoriteit van een lidstaat in de periode van 13 juli 2021 tot en met 31 december 2026 overeenkomstig nationale bepalingen zijn goedgekeurd, mogen tot en met 31 december 2032 worden gebruikt voor de vervaardiging van materialen of producten die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water, op voorwaarde dat zij voldoen aan de parameterwaarde van 5 µg/l Pb (lood) bij de kraan, zoals vastgesteld in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Het is van toepassing met ingang van 31 december 2026.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2024.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

EUROPESE POSITIEVE LIJST VAN UITGANGSSTOFFEN VOOR ORGANISCHE MATERIALEN

Tabel 1

Europese positieve lijsten van afzonderlijke uitgangsstoffen voor organische materialen

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0001			1	albumine	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0002			2	albumine, gecoaguleerd door formaldehyde	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0003			7	acetylazijnzuur, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0004			18	aluminiumcalciumhydroxyfosfiet, hydraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor aluminium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0005			21	koolzuur, zouten	Additief Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0006			24	katoenvezels	Additief	Alle					31 december 2028
0007			29	di-*n*-octyltin-bis(ethylmaleaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2034
0008			30	di-*n*-octyltin-1,4-butaandiol-bis(mercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2028
0009			32	di-*n*-octyltindimaleaat, polymeren (n = 2-4)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2034
0010			33	di-*n*-octyltinthiobenzoaat-2-ethylhexylmercaptoacetaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2028
0011			34	ethylhydroxymethylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0012			35	ethylhydroxypropylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0013			36	vetten en oliën, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong	Polymerisatiehulpmiddel Additief Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0014			37	vetten en oliën, gehydrogeneerd, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Alle					31 december 2028
0015			39	microglasparels	Additief	Alle					31 december 2028
0016			54	glycerolmonooleaat, ester met ascorbinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0017			55	glycerolmonooleaat, ester met citroenzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0018			56	glycerolmonopalmitaat, ester met ascorbinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0019			57	glycerolmonopalmitaat, ester met citroenzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0020			58	glycerolmonostearaat, ester met ascorbinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0021			59	glycerolmonostearaat, ester met citroenzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0022			60	glycine, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0023			62	lysine, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0024			63	mangaanpyrofosfiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor mangaan, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0025			64	methylhydroxymethylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0026			70	polyacrylzuur, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(21)		31 december 2037
0027			71	polydimethylsiloxaan, γ-gehydroxypropyleerd	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	300				31 december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0028			72	polyester van adipinezuur met glycerol of pentaerytritol, esters met onvertakte C_{12}-C_{22}-vetzuren met een even aantal koolstofatomen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(31)	Zuiverheid van uitgangsstof: molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 5 gewichtspercent	31 december 2034
0029			74	polyethyleenglycoldiricinoleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2100				31 december 2034
0030			75	esters van polyethyleenglycol met alifatische monocarbonzuren (C_6-C_{22}) en hun ammonium- en natriumsulfaten	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle			Voor ammonium, zie bijlage V.		31 december 2037
0031			76	polyethyleenglycol(EO = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik in pet	31 december 2034
0032			77	polyethyleenglycol(EO = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxyfenyl)acrylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik in pet	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0033			79	polyoxyalkyl(C_2-C_4)-dimethylpolysiloxaan	Additief Polymerisatiehulp-middel	Alle					31 december 2034
0034			81	propylhydroxyethylcel-lulose	Additief of polymeri-satiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0035			82	propylhydroxymethyl-cellulose	Additief of polymeri-satiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0036			83	propylhydroxypropyl-cellulose	Additief of polymeri-satiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0037			84	silicaten, natuurlijk (met uitzondering van asbest)	Additief	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0038			85	silicaten, natuurlijk, gesilyleerd (met uitzondering van asbest)	Additief	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0039			86	kiezelzuur, gesilyleerd	Additief	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0040			87	siliciumdioxide, gesilyleerd	Additief	Alle				Voor synthetisch amorf siliciumdioxide, gesilyleerd: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 µm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 µm en 1 mm	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	
0041			88	natriummonoalkyldialkylfenoxybenzeendisulfonaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	450				31 december 2028
0042			90	taurine, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
0043			91	tetradecylpolyethyleenoxide(EO = 3-8)ether van glycolzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	750				31 december 2034
0044			92	tricyclodecaandimethanolbis(hexahydroftalaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0045			93	wassen, paraffine-, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, lage viscositeit	Monomeer of ander reagens (basisolie) Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle	2,5			Gemiddelde molecuulmassa ten minste 350 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 2,5 cSt ($2,5 \times 10^{-6}$ m^2/s). Gehalte aan koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 40 gewichtspercent	31 december 2028
0046			94	wassen, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, hoge viscositeit	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Gemiddelde molecuulmassa ten minste 500 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 11 cSt (11×10^{-6} m^2/s). Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 gewichtspercent	31 december 2028
0047			95	paraffineolie (witte minerale olie), verkregen uit fracties van aardolie	Monomeer of ander reagens (basisolie) Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Gemiddelde molecuulmassa ten minste 480 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 8,5 cSt ($8,5 \times 10^{-6}$ m^2/s). Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 gewichtspercent	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0048			97	koolwaterstofharsen uit aardolie, gehydrogeneerd	Monomeer of ander reagens (hars) Additief	Alle	150 (noot: op basis van een aangemelde nationale goedkeuring)			Gehydrogeneerde koolwaterstofharsen uit aardolie worden geproduceerd door katalytische of thermische polymerisatie van diënen en olefinen van alifatisch, alicyclisch en/of monobenzeenarylalkeentype, afkomstig van distillaten van gekraakte aardolie met een kooktraject tot 220 °C, en de zuivere monomeren die in deze distillatiefracties voorkomen, gevolgd door destillatie, hydrogenering en verdere verwerking Eigenschappen: — viscositeit bij 120 °C: > 3 Pa.s;| — verwekingspunt: > 95 °C, bepaald volgens ASTM-methode E 28-67;	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										— broomgetal: < 40 (ASTM D1159); — kleur van een 50 %-oplossing in tolueen: < 11 op de Gardnerschaal; — resterend aromatisch monomeer: ≤ 50 ppm	
0049		50-00-0	98	formaldehyde	Monomeer of ander reagens	Alle			(15)		31 december 2028
0050		50-70-4	100	sorbitol	Monomeer of ander reagens Additief	Alle					31 december 2037
0051		50-81-7	101	ascorbinezuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
0052		56-81-5	103	glycerol	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0053		57-09-0	104	hexadecyltrimethylammoniumbromide	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	300				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0054		57-10-3	105	palmitinezuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0055		57-11-4	106	stearinezuur	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0056		57-13-6	107	ureum	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0057		57-50-1	108	sacharose	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
0058		60-00-4	111	ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA)	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	60				31 december 2034
0059		60-33-3	112	linolzuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0060		64-17-5	113	ethanol	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0061		64-18-6	114	mierenzuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0062		64-19-7	115	azijnzuur	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0063		65-85-0	116	benzoëzuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle					31 december 2034
0064		67-56-1	117	methanol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0065		67-63-0	118	2-propanol	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0066		67-64-1	119	aceton	Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0067		67-68-5	120	dimethylsulfoxide	Polymerisatiehulp-middel	Alle					31 december 2034
0068		69-72-7	121	salicylzuur	Monomeer of ander reagens, stof die de polymerisatie direct beïnvloedt, andere (technische hulpstof)	Coa-tings Rubber					31 december 2028
0069		71-23-8	122	1-propanol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0070		71-36-3	123	1-butanol	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulp-middel	Alle					31 december 2034
0071		71-41-0	124	1-pentanol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0072		74-85-1	125	etheen	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0073		74-86-2	126	acetyleen	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0074		75-01-4	127	vinylchloride	Monomeer of ander reagens	Alle	0,5			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product.	31 december 2028
0075		75-07-0	128	aceetaldehyde	Monomeer of ander reagens	Alle			(1)		31 december 2028
0076		75-21-8	129	ethyleenoxide	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA) indien er een reactie met water optreedt.	31 december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0077		75-35-4	130	vinylideenchloride	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2028
0078		75-37-6	131	1,1-difluorethaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0079		75-38-7	132	vinylideenfluoride	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034
0080		75-44-5	133	carbonylchloride	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA) indien er een reactie met water optreedt.	31 december 2034
0081		75-45-6	134	chloordifluormethaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	300			Gehalte aan chloorfluormethaan minder dan 1 mg/kg van de stof	31 december 2034
0082		76-22-2	136	kamfer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0083		77-62-3	137	2,2′-methyleenbis (4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)fenol)	Additief	Alle			(5)		31 december 2034
0084		77-90-7	138	tri-*n*-butylacetylcitraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(31)		31 december 2034
0085		77-92-9	139	citroenzuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0086		77-93-0	140	triëthylcitraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(31)		31 december 2034
0087		77-99-6	141	1,1,1-trimethylolpropaan	Monomeer of ander reagens Additief	Alle	300				31 december 2034
0088		78-08-0	142	vinyltriëthoxysilaan	Additief Andere (technische hulpstof)	Alle	2,5			Alleen voor gebruik als oppervlakbehandelingsmiddel	31 december 2034
0089		78-78-4	143	isopentaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0090		78-79-5	144	2-methyl-1,3-butadieen (isopreen)	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0091		79-06-1	145	acrylamide	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1				31 december 2028
0092		79-09-4	146	propionzuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
0093		79-10-7	147	acrylzuur	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2034
0094		79-38-9	148	chloortrifluorethyleen	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2034
0095		79-39-0	149	methacrylamide	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1				31 december 2034
0096		79-41-4	150	methacrylzuur	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0097		80-05-7	151	2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propaan	Monomeer of ander reagens Additief	Alle	2,5			Alleen als technisch additief voor gebruik in kunststoffen	31 december 2028
0098		80-07-9	152	4,4′-dichloordifenylsulfon	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0099		80-08-0	153	4,4′-diaminodifenylsulfon	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034
0100		80-09-1	154	4,4′-dihydroxydifenylsulfon	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0101		80-56-8	155	α-pineen	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0102		80-62-6	156	methylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0103		84-74-2	157	dibutylftalaat (DBP)	Additief	Alle	6,0		(31) (35)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker; b) technische hulpstof in polyolefinen in een concentratie van maximaal 0,05 % in het product.	31 december 2028
0104		85-44-9	158	ftaalzuuranhydride	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle					31 december 2034
0105		85-68-7	159	benzylbutylftalaat (BBP)	Additief	Alle	300		(31) (35)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker; b) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het product. ≤ 5% als de som van alle ftalaten.	31 december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0106		87-18-3	160	4-*tert*-butylfenylsalicylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	600	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2028
0107		87-69-4	161	L-(+)-wijnsteenzuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0108		87-78-5	162	mannitol	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0109		88-24-4	163	2,2′-methyleenbis (4-ethyl-6-*tert*-butylfenol)	Additief	Alle			(13)		31 december 2034
0110		88-68-6	164	2-aminobenzamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik in pet	31 december 2034
0111		88-99-3	165	*o*-ftaalzuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0112		89-32-7	166	pyromellietzuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5 — uitgedrukt als de som van pyromellietzuuranhydride en pyromellietzuur				31 december 2034
0113		91-08-7	167	2,6-tolueendiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0114		91-76-9	168	2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazine	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034
0115		91-97-4	169	3,3-dimethyl-4,4′-diïsocyanatobifenyl	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0116		92-88-6	170	4,4′-dihydroxybifenyl	Monomeer of ander reagens	Alle	300				31 december 2034
0117		93-58-3	171	methylbenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0118		93-89-0	172	ethylbenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0119		94-13-3	173	propyl-4-hydroxybenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0120		95-48-7	174	*o*-cresol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0121		96-05-9	175	allylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0122		96-33-3	176	methylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2034
0123		96-49-1	177	ethyleencarbonaat	Monomeer of ander reagens	Alle	1 500 — uitgedrukt als ethyleenglycol				31 december 2034
0124		96-69-5	178	4,4′-thiobis(6-*tert*-butyl-3-methylfenol)	Additief	Alle	24				31 december 2034
0125		97-23-4	179	2,2′-dihydroxy-5,5′-dichloordifenylmethaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	600				31 december 2028
0126		97-53-0	180	eugenol	Monomeer of ander reagens	Alle			(32)		31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0127		97-63-2	181	ethylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0128		97-65-4	182	itaconzuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0129		97-86-9	183	isobutylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0130		97-88-1	184	butylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0131		97-90-5	185	ethyleenglycoldimethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0132		98-54-4	186	4-*tert*-butylfenol	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2028
0133		98-83-9	187	α-methylstyreen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0134		99-63-8	188	isoftaalzuurdichloride	Monomeer of ander reagens	Alle			(26)		31 december 2034
0135		99-76-3	189	methyl-4-hydroxybenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0136		99-96-7	190	*p*-hydroxybenzoëzuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0137		100-20-9	191	tereftaalzuurdichloride	Monomeer of ander reagens	Alle			(27)		31 december 2034
0138			192	ftaalzuur	Monomeer of ander reagens Additief	Alle			(27)		31 december 2034
0139		100-42-5	193	styreen	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0140		100-51-6	194	benzylalcohol	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulp-middel	Alle					31 december 2034
0141		100-52-7	195	benzaldehyde	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				De kans bestaat dat de migratie van de stof de organoleptische eigenschappen van drinkwater aantast en dat het product daardoor niet meer in overeenstemming is met Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0142		100-97-0	196	hexamethyleentetramine	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle			(15)		31 december 2034
0143		101-43-9	197	cyclohexylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0144		101-68-8	198	difenylmethaan-4,4′-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0145		101-90-6	199	resorcinoldiglycidylether	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Alleen voor indirect contact met water, achter een petlaag De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA); QMA = 0,0083 dm^{1}.	31 december 2028
0146		102-08-9	200	N,N′-difenylthioureum	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	150				31 december 2034
0147		102-09-0	201	difenylcarbonaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0148		102-39-6	202	(1,3-fenyleendioxy)diazijnzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2028
0149		102-40-9	203	1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzeen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0150		102-60-3	204	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrakis (2-hydroxypropyl)ethyleendiamine	Monomeer of ander reagens Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0151		103-11-7	206	2-ethylhexylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0152		103-23-1	207	bis(2-ethylhexyl)adipaat	Additief	Alle	900		(31)		31 december 2034
0153		103-90-2	208	N-(4-hydroxyfenyl)acetamide	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0154		104-76-7	209	2-ethyl-1-hexanol	Monomeer of ander reagens	Alle	1 500				31 december 2034
0155		105-08-8	210	1,4-bis(hydroxymethyl) cyclohexaan	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0156		105-38-4	211	vinylpropionaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(1)		31 december 2034
0157		105-60-2	212	caprolactam	Monomeer of ander reagens Additief Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle			(4)	Bij gebruik voor coatings, alleen voor hete uithardingscoatings.	31 december 2034
0158		105-62-4	213	1,2-propyleenglycoldioleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0159		106-14-9	214	12-hydroxystearinezuur	Monomeer of ander reagens Additief Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0160		106-31-0	215	boterzuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0161		106-44-5	216	*p*-cresol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0162		106-46-7	217	1,4-dichloorbenzeen	Monomeer of ander reagens	Alle	600				31 december 2028
0163		106-63-8	218	isobutylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2034
0164		106-89-8	219	epichloorhydrine	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA) indien er een reactie met water optreedt.	31 december 2028
0165		106-91-2	220	2,3-epoxypropylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	1,0			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA) indien er een reactie met water optreedt.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0166		106-97-8	221	butaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0167		106-98-9	222	1-buteen	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0168		106-99-0	223	butadieen	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product.	31 december 2028
0169		107-13-1	225	acrylnitril	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1				31 december 2028
0170		107-15-3	226	ethyleendiamine	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel	Alle	600				31 december 2034
0171		107-21-1	227	ethyleenglycol	Monomeer of ander reagens	Alle			(2)		31 december 2034
0172		107-92-6	229	boterzuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
0173		108-01-0	230	dimethylaminoethanol	Monomeer of ander reagens	Alle	900				31 december 2034
0174		108-05-4	231	vinylacetaat	Monomeer of ander reagens	Alle	600				31 december 2028
0175		108-24-7	232	azijnzuuranhydride	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0176		108-30-5	233	barnsteenzuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0177		108-31-6	234	maleïnezuuranhydride	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle			(3)		31 december 2034
0178		108-39-4	235	*m*-cresol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0179		108-45-2	236	1,3-fenyleendiamine	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Er geldt een aantoonbaarheidsgrens van 0,1 µg/l.	31 december 2028
0180		108-46-3	237	1,3-dihydroxybenzeen (resorcinol)	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle	120				31 december 2034
0181		108-55-4	238	glutaarzuuranhydride	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0182		108-78-1	239	2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (melamine)	Monomeer of ander reagens	Alle	125				31 december 2028
0183		108-91-8	240	cyclohexylamine	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle					31 december 2028
0184		108-95-2	241	fenol	Monomeer of ander reagens	Alle	150				31 december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0185		109-43-3	242	dibutylsebacaat	Additief Polymerisatiehulp-middel	Alle			(31)		31 december 2034
0186		109-53-5	243	isobutylvinylether	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA) indien er een reactie met water optreedt.	31 december 2034
0187		109-66-0	244	pentaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0188		109-67-1	245	1-penteen	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034
0189		109-99-9	246	tetrahydrofuran	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulp-middel	Alle	30				31 december 2028
0190		110-15-6	247	barnsteenzuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0191		110-16-7	248	maleïnezuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle			(3)		31 december 2034
0192		110-17-8	249	fumaarzuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0193		110-30-5	250	N,N′-ethyleenbisstearamide	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0194		110-31-6	251	N,N′-ethyleenbisoleamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0195		110-44-1	252	sorbinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0196		110-60-1	253	1,4-diaminobutaan	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0197		110-63-4	254	1,4-butaandiol	Monomeer of ander reagens Additief	Alle			(29)		31 december 2034
0198		110-88-3	255	trioxaan	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034
0199		110-94-1	256	glutaarzuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0200		111-06-8	258	butylpalmitaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0201		111-14-8	259	heptaanzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0202		111-20-6	260	sebacinezuur	Monomeer of ander reagens Additief Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0203		111-40-0	261	diëthyleentriamine	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034
0204		111-41-1	262	N-(2-aminoethyl)ethanolamine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5			Alleen voor indirect contact met water, achter een petlaag	31 december 2028
0205		111-46-6	263	diëthyleenglycol	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle			(2)		31 december 2034
0206		111-66-0	264	1-octeen	Monomeer of ander reagens	Alle	750				31 december 2034
0207		111-87-5	265	1-octanol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0208		112-27-6	266	triëthyleenglycol	Monomeer of ander reagens Additief Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0209		112-30-1	267	1-decanol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0210		112-41-4	268	1-dodeceen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0211		112-60-7	269	tetraethyleenglycol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0212		112-80-1	270	oliezuur	Monomeer of ander reagens Additief Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0213		112-84-5	271	erucamide	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0214		112-85-6	272	beheenzuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
0215		112-86-7	273	erucazuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0216		112-96-9	274	octadecylisocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0217		115-07-1	275	propeen	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0218		115-11-7	276	isobuteen	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0219		115-27-5	277	hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuuranhydride	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle	0,1				31 december 2034
0220		115-28-6	278	hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle	0,1				31 december 2028
0221		115-77-5	279	pentaerytritol	Monomeer of ander reagens Additief	Alle					31 december 2034
0222		115-96-8	280	trichloorethylfosfaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	0,1				31 december 2028
0223		116-14-3	281	tetrafluoretheen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			Bij gebruik voor coatings, alleen als monomeer voor polymere additieven.	31 december 2028
0224		116-15-4	282	hexafluorpropeen	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1		(38)		31 december 2028
0225		117-81-7	283	bis(2-ethylhexyl)ftalaat ("DEHP")	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	30		(31) (35)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker, of b) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het product.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0226		119-36-8	284	methylsalicylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	1 500				31 december 2028
0227		119-47-1	285	2,2′-methyleenbis (4-methyl-6-*tert*-butylfenol)	Additief	Alle			(13)		31 december 2028
0228		119-61-9	286	benzofenon	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle	30				31 december 2028
0229		120-47-8	287	ethyl-4-hydroxybenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0230		120-61-6	288	dimethyltereftalaat	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0231		120-80-9	289	1,2-dihydroxybenzeen	Monomeer of ander reagens	Alle	300				31 december 2028
0232		121-79-9	290	propylgallaat	Additief	Alle			(19)		31 december 2034
0233		121-91-5	291	isoftaalzuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle			(26)		31 december 2034
0234		122-20-3	292	triïsopropanolamine	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle	250				31 december 2034
0235		122-52-1	293	triëthylfosfiet	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0236		123-28-4	294	didodecylthiodipropionaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(14)		31 december 2034
0237		123-31-9	295	1,4-dihydroxybenzeen	Monomeer of ander reagens	Alle	30				31 december 2028
0238		123-38-6	296	propionaldehyde	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0239		123-62-6	297	propionzuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0240		123-72-8	298	butyraldehyde	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0241		123-76-2	299	levulinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0242		123-86-4	300	butylacetaat	Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0243		123-95-5	301	butylstearaat	Additief	Alle					31 december 2028
0244		123-99-9	302	azelaïnezuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0245		124-04-9	303	adipinezuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0246		124-07-2	304	caprylzuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
0247		124-09-4	305	hexamethyleendiamine	Monomeer of ander reagens	Alle	120				31 december 2034
0248		124-26-5	306	stearamide	Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0249		124-38-9	307	koolstofdioxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0250		126-13-6	308	sucroseacetaatisobutyraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0251		126-14-7	309	sucroseoctaäcetaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0252		126-30-7	310	2,2-dimethyl-1,3-propaandiol (neopentylglycol)	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5 — uitgedrukt als mono- en diëthyleenglycolen				31 december 2034
0253		126-58-9	311	dipentaerytritol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0254		126-98-7	312	methacrylnitril	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1				31 december 2034
0255		127-63-9	313	difenylsulfon	Monomeer of ander reagens	Alle	150				31 december 2034
0256		127-91-3	314	β-pineen	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0257		128-37-0	315	2,6-di-*tert*-butyl-*p*-cresol	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	150	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0258		131-17-9	316	diallylftalaat	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1				31 december 2034
0259		131-53-3	317	2,2′-dihydroxy-4-methoxybenzofenon	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(8)		31 december 2034
0260		131-56-6	318	2,4-dihydroxybenzofenon	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle			(8)		31 december 2034
0261		131-57-7	319	2-hydroxy-4-methoxybenzofenon	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(8)		31 december 2034
0262		136-60-7	320	butylbenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0263		137-66-6	321	ascorbylpalmitaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0264		140-88-5	323	ethylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2034
0265		141-22-0	324	ricinolzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	2100				31 december 2028
0266		141-32-2	325	*n*-butylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle, behalve rubber			(21)		31 december 2034
0267		141-43-5	326	2-aminoethanol	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			Alleen voor indirect contact met water, achter een petlaag, behalve bij gebruik voor coatings.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0268		141-78-6	327	ethylacetaat	Additief	Alle					31 december 2034
0269		141-82-2	328	malonzuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0270		142-62-1	329	hexaanzuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
0271		143-07-7	330	laurinezuur	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0272		143-08-8	331	1-nonanol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0273		143-28-2	332	oleylalcohol	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0274		144-62-7	333	oxaalzuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle	300				31 december 2034
0275		151-56-4	334	ethyleenimine	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1				31 december 2028
0276		301-02-0	335	oleamide	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0277		334-48-5	336	*n*-decaanzuur	Monomeer of ander reagens Additief Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0278		345-92-6	337	4,4′-difluorbenzofenon	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0279		373-49-9	338	palmitoleïnezuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
0280		409-21-2	339	siliciumcarbide	Monomeer of ander reagens Additief	Alle					31 december 2028
0281		461-58-5	340	dicyaandiamide	Monomeer of ander reagens	Alle	3 000				31 december 2034
0282		498-66-8	341	bicyclo[2.2.1]hept-2-een	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0283		502-44-3	342	caprolacton	Monomeer of ander reagens	Alle			(28)		31 december 2034
0284		504-63-2	343	1,3-propaandiol	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0285		505-65-7	344	1,4-butaandiolformal	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5		(15) (29)		31 december 2034
0286		506-30-9	345	arachidinezuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
0287		514-10-3	346	abiëtinezuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0288		528-44-9	347	trimellietzuur	Monomeer of ander reagens	Alle			(20)		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0289		544-63-8	348	myristinezuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0290		552-30-7	349	trimellietzuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle			(20)		31 december 2034
0291		557-59-5	350	lignocerinezuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0292		563-45-1	351	3-methyl-1-buteen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	0,1			Alleen voor gebruik in polypropyleen De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2028
0293		576-26-1	352	2,6-dimethylfenol	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0294		584-09-8	353	rubidiumcarbonaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	600				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0295		584-84-9	354	2,4-tolueendiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0296		585-07-9	355	*tert*-butylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0297		592-41-6	356	1-hexeen	Monomeer of ander reagens	Alle	150				31 december 2034
0298		599-64-4	358	4-cumylfenol	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0299		611-99-4	359	4,4′-dihydroxybenzofenon	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle			(8)		31 december 2034
0300		620-67-7	360	glyceroltriheptanoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0301		629-11-8	361	1,6-hexaandiol	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0302		630-08-0	362	koolstofmonoxide	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0303		646-06-0	363	1,3-dioxolaan	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0304		689-12-3	365	isopropylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2028
0305		691-37-2	366	4-methyl-1-penteen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0306		693-23-2	367	*n*-dodecaandizuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0307		693-36-7	368	dioctadecylthiodipropionaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(14)		31 december 2034
0308		693-57-2	369	12-aminododecaanzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0309		760-93-0	370	methacrylzuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0310		818-61-1	371	ethyleenglycolmonoacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2034
0311		822-06-0	372	hexamethyleendiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0312		840-65-3	373	dimethylnaftaleen-2,6-dicarboxylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0313		868-77-9	374	ethyleenglycolmonomethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0314		872-05-9	375	1-deceen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0315		872-50-4	376	N-methylpyrrolidon	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	3 000				31 december 2028
0316		919-30-2	377	3-aminopropyltriëthoxysilaan	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5			Resterend extraheerbaar gehalte 3-aminopropyltriëthoxysilaan lager dan 3 mg/kg vulstof bij gebruik voor reactieve oppervlakbehandeling van anorganische vulstoffen. MTC_{tap} = 2,5 µg/l bij gebruik voor oppervlakbehandeling van materialen en producten.	31 december 2034
0317		923-02-4	378	N-methylolmethacrylamide	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0318		924-42-5	379	N-methylolacrylamide	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0319		925-60-0	380	propylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2028
0320		931-88-4	381	cycloöcteen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2028
0321		947-04-6	382	laurolactam	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034
0322		948-65-2	383	2-fenylindool	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	750				31 december 2028
0323		991-84-4	384	2,4-bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-*tert*-butylanilino)-1,3,5-triazine	Additief	Alle	1 500	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0324		999-61-1	385	2-hydroxypropylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5 — uitgedrukt als de som van 2-hydroxypropylacrylaat en 2-hydroxyisopropylacrylaat.			Mag maximaal 25 gewichtspercent 2-hydroxyisopropylacrylaat (CAS-nr. 2918-23-2) bevatten De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0325		1034-01-1	386	octylgallaat	Additief	Alle			(19)		31 december 2028
0326		1072-63-5	387	1-vinylimidazool	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2028
0327		1120-36-1	388	1-tetradeceen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0328		1141-38-4	389	2,6-naftaleendicarbonzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034
0329		1166-52-5	390	dodecylgallaat	Additief	Alle			(19)		31 december 2028
0330		1187-93-5	391	perfluormethyl-perfluorvinylether	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen, coatings, rubber	0,1		(38)	Alleen voor gebruik in: — coatings, of — rubber, of — fluor- en perfluorpolymeren die bestemd zijn voor producten met een omrekeningsfactor (oppervlakte-volumeverhouding) van ≤ 0,0067 dm^{-1}.	31 december 2028
0331		1241-94-7	392	difenyl-2-ethylhexylfosfaat	Additief	Alle	120				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0332		1302-78-9	393	bentoniet	Additief Polymerisatiehulp-middel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0333		1305-62-0	394	calciumhydroxide	Additief Polymerisatiehulp-middel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0334		1305-78-8	395	calciumoxide	Additief Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0335		1309-42-8	396	magnesiumhydroxide	Additief	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0336		1309-48-4	397	magnesiumoxide	Additief Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0337		1309-64-4	398	antimoontrioxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor antimoon, zie bijlage V.		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0338		1310-58-3	399	kaliumhydroxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0339		1310-73-2	400	natriumhydroxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0340		1313-82-2	401	natriumsulfide	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0341		1314-13-2	402	zinkoxide	Additief Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle			Voor zink, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0342		1314-98-3	403	zinksulfide	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Alle			Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2034
0343		1317-33-5	404	molybdeendisulfide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0344		1321-74-0	405	divinylbenzeen	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1 — uitgedrukt als de som van divinylbenzeen en ethylvinylbenzeen.			Mag maximaal 45 gewichtspercent ethylvinylbenzeen bevatten. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2034
0345		1323-39-3	406	1,2-propyleenglycolmonostearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0346		1330-80-9	408	1,2-propyleenglycol-monoöleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0347		1332-58-7	410	kaolien	Additief	Alle				Deeltjes mogen alleen dunner zijn dan 100 nm indien zij in een verhouding van minder dan 12 gewichtspercent zijn verwerkt in een binnenste laag van een meerlaagse structuur uit ethylvinylalcohol-(EVOH) copolymeer, waarbij de laag in rechtstreeks contact met het drinkwater een functionele sperlaag vormt die migratie van de deeltjes naar het water voorkomt. Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0348		1333-86-4	411	koolzwart (carbon black)	Additief	Alle		polycyclische aromatische koolwaterstoffen: MTC_{tap} = 0,1 µg/l		Primaire deeltjes van 10-300 nm, geaggregeerd tot 100-1 200 nm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 300 nm en enkele mm. Met tolueen extraheerbare stoffen: maximaal 0,1 %, bepaald volgens de methode van ISO-norm 6209. Uv-absorptie van een cyclohexaanextract bij 386 nm: extinctie < 0,02 voor een cuvet van 1 cm of < 0,1 voor een cuvet van 5 cm, bepaald volgens een algemeen erkende analysemethode. Benzo[*a*]pyreengehalte: maximaal 0,25 mg/kg koolzwart. Maximale gebruiksconcentratie koolzwart in kunststoffen: 2,5 gewichtspercent	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0349		1335-23-5	412	koperjodide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(6) Voor koper, zie bijlage V.		31 december 2028
0350		1336-21-6	413	ammoniumhydroxide	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor ammonium, zie bijlage V.		31 december 2034
0351		1338-39-2	414	sorbitaanmonolauraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0352		1338-41-6	415	sorbitaanmonostearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0353		1338-43-8	416	sorbitaanmonooleaat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0354		1343-98-2	417	kiezelzuur	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0355		1344-28-1	418	aluminiumoxide	Additief Polymerisatiehulp-middel	Alle			Voor aluminium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0356		1401-55-4	419	looizuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Volgens JECFA-specificatie	31 december 2034
0357		1459-93-4	420	dimethylisoftalaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0358		1477-55-0	421	1,3-benzeendimethaanamine	Monomeer of ander reagens	Alle			(33)		31 december 2034
0359		1533-45-5	422	4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbeen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0360		1623-05-8	423	perfluorpropyl-perfluorvinylether	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5		(38)		31 december 2028
0361		1647-16-1	424	1,9-decadieen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2028
0362		1663-39-4	425	*tert*-butylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0363		1675-54-3	426	2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propaanbis(2,3-epoxypropyl)ether	Monomeer of ander reagens (hars)	Alle	450 — uitgedrukt als BADGE en de hydrolyseproducten	BADGE-chloorhydrinen: MTC_{tap} = 50 µg/l bisfenol A: MTC_{tap} = 2,5 µg/l epichloorhydrine: MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(49)	Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1895/2005 van de Commissie (PB L 302 van 19.11.2005, blz. 28).	31 december 2034
0364		1679-51-2	427	4-(hydroxymethyl)-1-cyclohexeen	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2028
0365		1709-70-2	428	1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris (3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzyl)benzeen	Additief	Alle		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0366		1761-71-3	429	bis(4-aminocyclohexyl) methaan	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0367		1843-03-4	430	1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-*tert*-butylfenyl)butaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2034
0368		1843-05-6	431	2-hydroxy-4-*n*-octyloxybenzofenon	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle			(8)		31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0369		2035-75-8	432	adipinezuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0370		2082-79-3	433	octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl) propionaat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	300	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0371		2082-81-7	434	1,4-butaandioldimethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0372		2123-24-2	435	caprolactam, natriumzout	Monomeer of ander reagens	Alle			(4)		31 december 2034
0373		2146-71-6	436	vinyllauraat	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0374		2156-97-0	437	dodecylacrylaat		Alle	2,5				31 december 2034
0375		2162-74-5	438	bis(2,6-diïsopropylfenyl)carbo-diïmide	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5 — uitgedrukt als de som van bis (2,6-diisopropylfenyl) carbodiïmide en zijn hydrolyseproduct 2,6-diïsopropylaniline				31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0376		2177-70-0	439	fenylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0377		2210-28-8	440	propylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2028
0378		2315-68-6	441	propylbenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0379		2425-79-8	442	1,4-butaandiol-bis (2,3-epoxypropyl)ether	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als epoxygroep. De molecuulmassa van de epoxygroep is 43 Da. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA) indien er een reactie met water optreedt.	31 december 2034
0380		2432-99-7	443	11-aminoundecaanzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2034
0381		2440-22-4	444	2-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazool	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(12)		31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0382		2466-09-3	445	pyrofosforzuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulp-middel	Alle					31 december 2028
0383		2495-35-4	446	benzylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2034
0384		2495-37-6	447	benzylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2034
0385		2499-59-4	448	*n*-octylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2028
0386		2500-88-1	449	dioctadecyldisulfide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0387		2561-88-8	450	sebacinezuuranhydride	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0388		2682-20-4	451	2-methyl-4-isothiazoline-3-on	Additief Polymerisatiehulp-middel	Alle	25			Alleen voor gebruik in waterige polymeerdispersies en -emulsies	31 december 2034
0389		2725-22-6	452	2,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-(2-hydroxy-4-*n*-octyloxyfenyl)-1,3,5-triazine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0390		2768-02-7	453	vinyltrimethoxysilaan	Additief Andere (technische hulpstof)	Alle	2,5			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0391		2855-13-2	454	1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	Monomeer of ander reagens	Alle	300				31 december 2034
0392		2867-47-2	455	2-(dimethylamino) ethylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1				31 december 2034
0393		2998-08-5	456	*sec*-butylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(21)		31 december 2028
0394		2998-18-7	457	*sec*-butylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2028
0395		3061-75-4	458	beheenamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0396		3135-18-0	459	dioctadecyl-3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzylfosfonaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0397		3173-53-3	460	cyclohexylisocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0398		3173-72-6	461	1,5-naftaleendiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0399		3195-78-6	462	*N*-vinyl-*N*-methylacetamide	Monomeer of ander reagens	Alle	1,0				31 december 2034
0400		3290-92-4	463	1,1,1-trimethylolpropaantrimethacrylaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle	2,5				31 december 2034
0401		3293-97-8	464	2-hydroxy-4-*n*-hexyloxybenzofenon	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(8)		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0402		3333-62-8	465	7-[2*H*-nafto[1,2-d]triazool-2-yl]-3-fenylcumarine	Additief	Alle				De vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen zijn van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0403		3648-18-8	466	di-*n*-octyltindilauraat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2028
0404		3825-26-1	~~468~~	ammoniumperfluoroctanoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(38) (39)	Alleen in voorwerpen voor herhaald gebruik die bij hoge temperatuur worden gesinterd.	31 december 2028
0405		3864-99-1	469	2-(2′-hydroxy-3,5′-di-*tert*-butylfenyl)-5-chloorbenzotriazool	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.	(12)		31 december 2028
0406		3896-11-5	470	2-(2′-hydroxy-3′-*tert*-butyl-5′-methylfenyl)-5-chloorbenzotriazool	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(12)		31 december 2034
0407		3965-55-7	471	dimethyl-5-sulfoisoftalaat, mononatriumzout	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0408		4066-02-8	472	2,2′-methyleenbis (4-methyl-6-cyclohexylfenol)	Additief	Alle			(5)		31 december 2034
0409		4074-90-2	473	divinyladipaat	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 5 mg/kg in het product. Alleen voor gebruik als comonomeer De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2028
0410		4098-71-9	475	1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0411		4128-73-8	476	difenylether-4,4′-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2028
0412		4130-42-1	477	2,6-di-*tert*-butyl-4-ethylfenol	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle	240	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.		De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2028
0413		4191-73-5	478	isopropyl-4-hydroxybenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0414		4196-95-6	479	azelaïnezuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0415		4221-80-1	480	2,4-di-*tert*-butylfenyl-3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0416		4422-95-1	481	1,3,5-benzeentricarbonzuurtrichloride	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5 — uitgedrukt als 1,3,5-benzeentricarbonzuur				31 december 2037
0417		4655-34-9	482	isopropylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(22)		31 december 2028
0418		4724-48-5	483	*n*-octylfosfonzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0419		4767-03-7	484	2,2-bis(hydroxymethyl) propionzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met drinkwater in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode. Bij gebruik voor coatings, alleen als monomeer voor polymere additieven.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0420		5124-30-1	485	dicyclohexylmethaan-4,4′-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0421		5136-44-7	486	ethyleen-*N*-palmitamide-*N*′-stearamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0422		5232-99-5	487	ethyl-2-cyaan-3,3-difenylacrylaat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0423		5518-18-3	488	*N*,*N*′-ethyleenbispalmitamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0424		5873-54-1	490	difenylmethaan-2,4′-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0425		6182-11-2	491	1,2-propyleenglycoldistearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0426		6197-30-4	492	2-ethylhexyl-2-cyaan-3,3-difenylacrylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0427		6200-40-4	493	bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammoniumchloride	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	90				31 december 2028
0428		6303-21-5	494	hypofosforigzuur	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0429		6642-31-5	495	6-amino-1,3-dimethyluracil	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0430		6683-19-8	496	pentaerytritoltetrakis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0431		6846-50-0	497	2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandioldiïsobutyraat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Coatings	250			Alleen voor gebruik in coatings.	31 december 2034
0432		6864-37-5	498	3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodicyclohexylmethaan	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik in polyamiden	31 december 2034
0433		6915-15-7	499	appelzuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle				Mag bij gebruik als monomeer alleen worden gebruikt als comonomeer in alifatische polyesters tot een maximumgehalte van 1 % op molaire basis, behalve bij gebruik voor coatings	31 december 2034
0434		7128-64-5	500	2,5-bis(5-*tert*-butyl-2-benzoxazolyl)thiofeen	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	30			de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen zijn van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0435		7456-68-0	502	4,4′-oxybis(benzeen-sulfonylazide)	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0436		7585-39-9	503	β-dextrine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0437		7631-90-5	505	natriumbisulfiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(18)		31 december 2034
0438		7632-00-0	506	natriumnitriet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	30				31 december 2034
0439		7647-01-0	507	zoutzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0440		7647-15-6	508	natriumbromide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0441		7664-38-2	509	fosforzuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0442		7664-41-7	510	ammoniak	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle			Voor ammonium, zie bijlage V.		31 december 2037
0443		7681-11-0	512	kaliumjodide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(6)		31 december 2034
0444		7681-82-5	513	natriumjodide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(6)		31 december 2034
0445		7757-83-7	516	natriumbisulfiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(18)	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0446		7758-02-3	517	kaliumbromide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0447		7782-42-5	521	grafiet	Additief	Alle		polycyclische aromatische koolwaterstoffen: MTC_{tap} = 0,1 µg/l		Grafiet overeenkomstig EUPL-nummer 2039, bijlage IV.	31 december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0448		7782-50-5	522	chloor	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0449		7787-70-4	523	koperbromide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(6) Voor koper, zie bijlage V.		31 december 2034
0450		8001-22-7	524	sojaolie	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0451		8001-39-6	525	japanwas	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0452		8001-75-0	526	ceresine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0453		8001-79-4	527	ricinusolie	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Alle					31 december 2028
0454		8002-43-5	528	lecithine	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2037
0455		8002-53-7	529	montaanwas	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0456		8006-44-8	530	candelillawas	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0457		8012-89-3	531	bijenwas	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0458		8013-07-8	532	sojaolie, geëpoxideerd	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle	1 500		(31)	Oxiraangehalte < 8 %, joodgetal < 6	31 december 2034
0459		8015-86-9	533	carnaubawas	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0460		8017-16-1	534	polyfosforzuren	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0461		8050-09-7	535	colofonium	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0462		8050-15-5	536	colofonium, gehydrogeneerd, ester met methanol	Additief	Alle, behalve rubber					31 december 2034
0463		8050-26-8	537	colofonium, ester met pentaerytritol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0464		8050-31-5	538	colofonium, ester met glycerol	Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0465		8052-10-6	539	talloliehars	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0466		8062-15-5	540	lignosulfonzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	12			Alleen voor gebruik als dispergeermiddel voor kunststofdispersies	31 december 2028
0467		9000-01-5	541	Arabische gom	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0468		9000-11-7	542	carboxymethylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0469		9000-16-2	543	dammar	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0470		9000-30-0	544	guargom	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0471		9000-65-1	545	tragacanthgom	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0472		9000-69-5	546	pectine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0473		9000-70-8	547	gelatine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0474		9000-71-9	548	caseïne	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0475		9002-88-4	549	polyethyleenwas	Monomeer of ander reagens (basisolie) Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0476		9003-07-0	550	polypropyleenwas	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0477		9003-39-8	552	polyvinylpyrrolidon	Monomeer of ander reagens	Alle				De stof moet voldoen aan de zuiverheidseisen van Richtlijn 2008/84/EG van de Commissie	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0478		9004-34-6	553	cellulose	Monomeer of ander reagens Additief	Alle					31 december 2037
0479		9004-36-8	554	celluloseacetaatbutyraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0480		9004-57-3	555	ethylcellulose	Monomeer of ander reagens Additief	Alle					31 december 2028
0481		9004-58-4	556	ethylhydroxyethylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0482		9004-59-5	557	methylethylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0483		9004-62-0	558	hydroxyethylcellulose	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0484		9004-64-2	559	hydroxypropylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0485		9004-65-3	560	methylhydroxypropylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0486		9004-67-5	561	methylcellulose	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Alle					31 december 2028
0487		9004-70-0	562	nitrocellulose	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0488		9004-97-1	563	polyethyleenglycolmonoricinoleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2100				31 december 2028
0489		9005-25-8	564	zetmeel, voedings-	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0490		9005-27-0	565	hydroxyethylzetmeel	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0491		9005-32-7	566	alginezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0492		9005-37-2	567	1,2-propyleenglycolalginaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0493		9005-64-5	568	polyethyleenglycolsorbitaanmonolauraat	Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0494		9005-65-6	569	polyethyleenglycolsorbitaanmonoöleaat	Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0495		9005-66-7	570	polyethyleenglycolsorbitaanmonopalmitaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0496		9005-67-8	571	polyethyleenglycolsorbitaanmonostearaat	Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0497		9005-70-3	572	polyethyleenglycolsorbitaantrioleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0498		9005-71-4	573	polyethyleenglycolsorbitaantristearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0499		9006-04-6	574	rubber, natuurlijk	Monomeer of ander reagens Additief	Alle				Voor de winning en coagulatie van natuurlijke rubber mogen ammoniak, mierenzuur, azijnzuur en natriumbisulfiet worden gebruikt. Andere additieven van natuurlijke rubber moeten in de positieve lijst worden opgenomen.	31 december 2028
0500		9032-42-2	576	hydroxyethylmethylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0501		9044-17-1	577	isobutyleen-buteencopolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0502		9046-01-9	578	polyethyleenglycoltridecyletherfosfaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250			Polyethyleenglycol(EO < 11)-tridecyletherfosfaat (mono- en dialkylester) met maximaal 10 % polyethyleenglycol (EO < 11)-tridecylether	31 december 2028
0503		9049-76-7	579	hydroxypropylzetmeel	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0504		10016-20-3	580	α-dextrine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0505		10022-31-8	581	bariumnitraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor barium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0506		10039-33-5	582	di-*n*-octyltinbis(2-ethylhexylmaleaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2034
0507		10043-11-5	583	boornitride	Additief	Alle			Voor boor, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2037
0508		10043-35-3	584	boorzuur	Monomeer of ander reagens Additief	Alle			Voor boor, zie bijlage V.		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0509		10094-45-8	587	octadecylerucamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2034
0510		10436-08-5	589	*cis*-11-icoseenamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0511		10595-80-9	590	2-sulfoethylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2034
0512		10605-09-1	591	ascorbylstearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0513		11097-59-9	592	aluminiummagnesiumhydroxycarbonaat	Additief	Alle			Voor aluminium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0514		11132-73-3	595	lignocellulose	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0515		11138-66-2	596	xanthaangom	Additief Polymerisatiehulp-middel	Alle					31 december 2037
0516		12001-26-2	597	mica	Additief	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0517		12007-55-5	599	bariumtetraboraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor barium en boor, zie bijlage V.		31 december 2028
0518		12072-90-1	600	hydromagnesiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0519		12124-97-9	601	ammoniumbromide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor ammonium, zie bijlage V.		31 december 2028
0520		12198-93-5	602	ozokeriet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0521		12269-78-2	603	pyrofylliet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0522		12304-65-3	604	hydrotalciet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0523		12542-30-2	605	dicyclopentenylacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2034
0524		13003-12-8	608	4,4′-butylideenbis (6-*tert*-butyl-3-methyl-fenyl-ditridecylfosfiet)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	300				31 december 2034
0525		13445-56-2	609	pyrofosforigzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0526		13560-49-1	611	diëster van 3-aminocrotonzuur met thiobis (2-hydroxyethyl)ether	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0527		13811-50-2	612	*N*,*N*′-divinyl-2-imidazolidinon	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA) indien er een reactie met water optreedt.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0528		13983-17-0	613	wollastoniet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0529		14464-46-1	614	cristobaliet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0530		14807-96-6	615	talk	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0531		14808-60-7	616	kwarts	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0532		15214-89-8	617	2-acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0533		15535-79-2	618	di-*n*-octyltinmercaptoacetaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle			(10)		31 december 2034
0534		15571-58-1	619	di-*n*-octyltinbis(2-ethylhexylmercaptoacetaat)	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle			(10)		31 december 2028
0535		15571-60-5	620	di-*n*-octyltindimaleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0536		16219-75-3	621	5-ethylideenbicyclo [2.2.1]hept-2-een	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode voor migratietesten. Alleen voor gebruik in producten met een conversiefactor (oppervlakte-volumeverhouding) van ≤ 2dm-1.	31 december 2034
0537		16260-09-6	622	oleylpalmitamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2034
0538		16389-88-1	623	dolomiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0539		16712-64-4	624	6-hydroxy-2-naftaleencarbonzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0540		18641-57-1	626	glyceroltribehenaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0541		19569-21-2	627	huntiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0542		20427-58-1	628	zinkhydroxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor zink, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0543		21645-51-2	629	aluminiumhydroxide	Additief	Alle			Voor aluminium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0544		22788-19-8	630	1,2-propyleenglycoldilauraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0545		23128-74-7	631	1,6-hexamethyleenbis (3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionamide)	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	2250	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0546		23676-09-7	632	ethyl-4-ethoxybenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	180				31 december 2028
0547		23949-66-8	633	2-ethoxy-2′-ethyloxanilide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	1 500				31 december 2034
0548		24800-44-0	634	tripropyleenglycol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0549		25134-51-4	636	acrylzuur, 2-ethylhexylacrylaat, copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5 — uitgedrukt als 2-ethylhexylacrylaat		(21)		31 december 2037
0550		25151-96-6	637	pentaerytritoldioleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0551		25322-69-4	639	polypropyleenglycol	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle					31 december 2034
0552		25359-91-5	640	formaldehyde-1-naftol, copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0553		25736-61-2	642	maleïnezuuranhydride-styreen, copolymeer, natriumzout	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 0,05 gewichtspercent	31 december 2037
0554		26266-57-9	643	sorbitaanmonopalmitaat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0555		26266-58-0	644	sorbitaantrioleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0556		26401-86-5	645	mono-*n*-octyltintris (isooctylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(11)		31 december 2034
0557		26401-97-8	646	di-*n*-octyltinbis(isoöctylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2034
0558		26402-23-3	647	glycerolmonohexanoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0559		26402-26-6	648	glycerolmonoöctanoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0560		26427-07-6	649	dibutylthiostannonzuurpolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Basiseenheid = $(C_8H_{18}S_3Sn_2)_n$ (n = 1,5-2).	31 december 2034
0561		26636-01-1	650	dimethyltinbis(isoöctylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(9)		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0562		26658-19-5	651	sorbitaantristearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0563		26741-53-7	652	bis(2,4-di-*tert*-butylfenyl)pentaerytritoldifosfiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	30	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0564		26747-90-0	653	2,4-tolueendiïsocyanaat, dimeer	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0565		26836-47-5	654	sorbitolmonostearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0566		26896-48-0	655	tricyclodecaandimethanol	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0567		26914-43-2	656	styreensulfonzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0568		27107-89-7	657	mono-*n*-octyltintris (2-ethylhexylmercaptoacetaat)	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle			(11)		31 december 2034
0569		27176-87-0	658	dodecylbenzeensulfonzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	1 500				31 december 2034
0570		27194-74-7	659	1,2-propyleenglycolmonolauraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0571		27458-90-8	660	di-*tert*-dodecyldisulfide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0572		27676-62-6	661	1,3,5-tris(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0573		27955-94-8	662	1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethaan	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	0,25			Alleen voor gebruik in polycarbonaten, behalve bij gebruik voor coatings.	31 december 2034
0574		28290-79-1	663	linoleenzuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0575		28931-67-1	664	trimethylolpropaantrimethacrylaat-methylmethacrylaat, copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0576		29013-28-3	665	1,2-propyleenglycolmonopalmitaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0577		29116-98-1	666	sorbitaandioleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0578		29204-02-2	667	gadoleïnezuur	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0579		29894-35-7	668	polyglycerolricinoleaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0580		30233-64-8	669	glycerolmonobehenaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0581		30899-62-8	670	glycerolmonolauraatdiacetaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(31)		31 december 2034
0582		31570-04-4	671	tris(2,4-di-*tert*-butylfenyl)fosfiet	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0583		31831-53-5	672	polyester van 1,4-butaandiol met caprolacton	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(28) (29)	Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 0,5 gewichtspercent	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0584		32509-66-3	673	ethyleenglycolbis [3,3-bis(3-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)butyraat]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	300				31 december 2034
0585		32647-67-9	674	dibenzylideensorbitol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0586		32687-78-8	675	*N*,*N*′-bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl) propionyl)hydrazide	Additief	Alle	750	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0587		33568-99-9	676	di-*n*-octyltinbis(isoöctylmaleaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2028
0588		33587-20-1	677	1,2-propyleenglycoldipalmitaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0589		35074-77-2	678	1,6-hexamethyleenbis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat)	Additief	Alle	300	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0590		35958-30-6	679	1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-*tert*-butylfenyl)ethaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0591		36443-68-2	680	triëthyleenglycolbis [3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionaat]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	450				31 december 2034
0592		36653-82-4	681	1-hexadecanol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
0593		37205-99-5	682	ethylcarboxymethylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0594		37206-01-2	683	methylcarboxymethylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0595		37244-96-5	684	nefelien-syeniet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0596		37296-97-2	685	magnesiumnatriumfluoridesilicaat	Additief	Alle			Voor fluoride, zie bijlage V.	Alleen voor gebruik in meerlaagse materialen die niet direct met drinkwater in contact komen, behalve bij gebruik voor coatings.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	
0597		37353-59-6	686	hydroxymethylcellulose	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0598		38103-06-9	687	2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propaanbis(ftaalzuuranhydride)	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0599		38613-77-3	688	tetrakis(2,4-di-*tert*-butylfenyl)-4,4′-bifenylyleendifosfoniet	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	900				31 december 2028
0600		40601-76-1	689	1,3,5-tris(4-*tert*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	300				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0601		41484-35-9	690	thiodiëthanolbis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	Additief	Alle	120	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0602		47465-97-4	691	3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinon	Monomeer of ander reagens	Alle	90				31 december 2028
0603		52047-59-3	692	2-(4-dodecylfenyl) indool	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	3,0				31 december 2028
0604		54140-20-4	693	sorbitaantripalmitaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0605		54276-35-6	694	sulfopropylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2028
0606		54849-38-6	695	monomethyltintris (isooctylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(9)		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0607		57569-40-1	696	diester van tereftaalzuur met 2,2′-methyleenbis (4-methyl-6-*tert*-butylfenol)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(13)		31 december 2028
0608		57583-34-3	697	monomethyltintris (ethylhexylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(9)		31 december 2028
0609		57583-35-4	698	dimethyltinbis(ethylhexylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(9)		31 december 2028
0610		58446-52-9	699	stearoylbenzoylmethaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0611		61167-58-6	700	2-*tert*-butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	300				31 december 2034
0612		61269-61-2	701	*N*,*N*′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) hexamethyleendiamine-1,2-dibroomethaan, copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	120				31 december 2037
0613		61752-68-9	702	sorbitaantetrastearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0614		61788-47-4	703	kokosvetzuren	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
0615		61788-85-0	704	ester van polyethyleenglycol met gehydrogeneerde ricinusolie	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
0616		61788-89-4	705	dimeren, niet-gehydrogeneerd, van onverzadigde vetzuren (C_{18}), gedestilleerd en niet-gedestilleerd	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle			(17)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2034
0617		61790-12-3	706	tallolievetzuren	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
0618		61790-53-2	707	diatomeeënaarde	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0619		61791-12-6	708	ester van polyethyleenglycol met ricinusolie	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle	2100				31 december 2034
0620		62568-11-0	709	sorbitaanmonobehenaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0621		63397-60-4	710	bis(2-carbobutoxyethyl)tinbis(isooctylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	900				31 december 2028
0622		63438-80-2	711	(2-carbobutoxyethyl) tintris(isooctylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	1 500				31 december 2028
0623		64147-40-6	712	ricinusolie, gedehydrateerd	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Alle					31 december 2034
0624		~~64365-11-3 7440-44-0~~	~~713~~	~~houtskool, geactiveerd~~	~~Additief of polymerisatiehulpmiddel~~	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in pet met maximaal 10 mg/kg polymeer. Dezelfde zuiverheidseisen als voor carbo medicinalis (E 153), zoals vermeld in Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie, met uitzondering van het asgehalte, dat maximaal 10 gewichtspercent mag bedragen.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0625		64365-17-9	714	colofonium, gehydrogeneerd, ester met pentaerytritol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0626		65140-91-2	715	monoethyl-3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzylfosfonaat, calciumzout	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	300	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0627		65447-77-0	716	1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-dimethylsuccinaat, copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	1 500				31 december 2037
0628		65997-06-0	717	colofonium, gehydrogeneerd	Additief	Alle, behalve rubber					31 december 2034
0629		65997-13-9	718	colofonium, gehydrogeneerd, ester met glycerol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0630		66822-60-4	719	*N*-methacryloyloxyethyl-*N*,*N*-dimethyl-*N*-carboxymethylammoniumchloride, natriumzout-octadecylmethacrylaat-ethylmethacrylaat-cyclohexylmethacrylaat-*N*-vinyl-2-pyrrolidon, copolymeren	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0631		67649-65-4	720	mono-*n*-dodecyltintris (isooctylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(24)		31 december 2028
0632		67845-93-6	721	hexadecyl-3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzoaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0633		68308-53-2	722	sojavetzuren	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Alle					31 december 2028
0634		68412-29-3	723	zetmeel, gehydrolyseerd	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028
0635		68425-17-2	724	stropen, gehydrolyseerd zetmeel, gehydrogeneerd	Monomeer of ander reagens	Alle				Volgens de zuiverheidseisen voor maltitolstroop E 965 (ii) van Richtlijn 2008/60/EG van de Commissie	31 december 2034
0636		68442-12-6	726	Reactieproducten van 2-mercaptoethyloleaat met dichloordimethyltin, natriumsulfide en trichloromethyltin	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(9)		31 december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0637		68442-85-3	727	cellulose, geregenereerd	Monomeer of ander reagens Additief	Alle					31 december 2028
0638		68515-49-1 26761-40-0	729	ftaalzuur, diësters met primaire verzadigde vertakte C_9-C_{11}-alcoholen met meer dan 90 % C_{10} (DINP)	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle			(25) (31)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker, of b) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het product. Niet gebruiken in combinatie met stoffen met de EUPL-nrs. 0103, 0105 of 0225 of met diïsobutylftalaat (synoniemen: 1,2-bis (2-methylpropyl)benzeen-1,2-dicarboxylaat of "DIBP"), met CAS-nr. 84-69-5.	31 december 2037
0639		68554-70-1	730	methylsilsesquioxaan	Monomeer of ander reagens (basisolie) Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Restmonomeer in methylsilsesquioxaan: < 1 mg methyltrimethoxysilaan/kg methylsilsesquioxaan	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0640		68564-88-5	731	*N*-heptylaminoundecaanzuur	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0641		68610-51-5	732	*p*-cresol-dicyclopentadieen-isobutyleen, copolymeer	Additief (polymeer)	Alle	250				31 december 2034
0642		68783-41-5	733	dimeren, gehydrogeneerd, van onverzadigde vetzuren (C_{18}), gedestilleerd en niet-gedestilleerd	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle			(17)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2034
0643		68951-50-8	735	bis(polyethyleenglycol) hydroxymethylfosfonaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	30				31 december 2028
0644		69226-44-4	736	di-*n*-octyltin-ethyleenglycol-bis(mercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2037
0645		70142-34-6	737	polyethyleenglycol-30-dipolyhydroxystearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0646		70321-86-7	738	2-[2-hydroxy-3,5-bis (1,1-dimethylbenzyl) fenyl]benzotriazool	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	75				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0647		70331-94-1	739	2,2′-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0648		71878-19-8	740	poly[6-[(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino] hexamethyleen [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	150				31 december 2028
0649		78301-43-6	742	2,2,4,4-tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]henicosaan-21-on, polymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2037
0650		79072-96-1	743	bis(4-ethylbenzylideen) sorbitol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0651		80181-31-3	744	3-hydroxyboterzuur en 3-hydroxyvaleriaanzuur, copolymeer	Monomeer of ander reagens	Alle			(34)	De stof wordt gebruikt als door bacteriële fermentatie verkregen product. In overeenstemming met de specificaties vermeld in tabel 4 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie.	31 december 2028
0652		80410-33-9	745	2,2′,2′′-nitrilo[triëthyltris(3,3′,5,5′-tetra-*tert*-butyl-1,1′-bifenyl-2,2′-diyl)fosfiet]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250 — uitgedrukt als de som van fosfiet en fosfaat	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0653		80693-00-1	746	bis(2,6-di-*tert*-butyl-4-methylfenyl)pentaerytritoldifosfiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250 — uitgedrukt als de som van fosfiet en fosfaat	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0654		84030-61-5	747	di-*n*-dodecyltinbis (isoöctylmercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(24)		31 december 2028
0655		84434-12-8	748	natrium-*N*-(2-aminoethyl)-β-alaninaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0656		85209-91-2	749	2,2′-methyleenbis (4,6-di-*tert*-butylfenyl) natriumfosfaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2034
0657		85209-93-4	750	2,2′-methyleenbis (4,6-di-*tert*-butylfenyl) lithiumfosfaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250		Voor lithium, zie bijlage V.		31 december 2028
0658		87189-25-1	751	poly(zinkglycerolaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2034
0659		87826-41-3 69158-41-4 54686-97-4 81541-12-0	752	bis(methylbenzylideen) sorbitol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2037
0660		92704-41-1	753	kaolien, gecalcineerd	Additief	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0661		99880-64-5	754	glyceroldibehenaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0662		106246-33-7	755	4,4′-methyleenbis (3-chloor-2,6-diëthylaniline)	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2034
0663		110553-27-0	756	2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylfenol	Additief	Alle			(23)		31 december 2034
0664		110638-71-6	757	vermiculiet, reactieproduct met lithiumcitraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor lithium, zie bijlage V.		31 december 2034
0665		110675-26-8	758	2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylfenol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(23)		31 december 2034
0666		118337-09-0	759	2,2′-ethylideenbis (4,6-di-*tert*-butylfenyl) fluorfosfoniet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	300				31 december 2037
0667		119345-01-6	760	Reactieproduct van di-*tert*-butylfosfoniet met bifenyl, verkregen door condensatie van 2,4-di-*tert*-butylfenol met Friedel-Craftsreactieproduct van fosfortrichloride en bifenyl	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	900	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.		Samenstelling: — 4,4′-bifenyleenbis[0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylfenyl)fosfoniet] (CAS-nr.-38613-77-3) (36-46 gewichtspercent (*)),	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										— 4,3′-bifenyleen-bis[0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylfenyl)fosfoniet] (CAS-nr.- 118421-00-4) (17-23 gewichtspercent (*)), — 3,3′-bifenyleen-bis[0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylfenyl)fosfoniet] (CAS-nr.- 118421-01-5) (1-5 gewichtspercent (*)), — 4-bifenyleen-0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylfenyl)fosfoniet (CAS-nr.- 91362-37-7) (11-19 gewichtspercent (*)), — tris(2,4-di-*tert*-butylfenyl)fosfiet (CAS-nr.- 31570-04-4) (9-18 gewichtspercent (*)),	

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										— 4,4′-bifenyleen-0,0-bis (2,4-di-*tert*-butylfenyl)fosfonaat-0,0-bis (2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet (CAS-nr.- 112949-97-0) (< 5 gewichtspercent (*)). (*) Hoeveelheid gebruikte stof/ hoeveelheid formulering Andere specificaties: — fosforgehalte minimaal 5,4 %, maximaal 5,9 %; — zuurgetal maximaal 10 mg KOH per gram; — smelttraject 85-110 °C.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0668		120218-34-0	761	thiodiëthanolbis (5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	300				31 december 2037
0669		123968-25-2	762	2,4-di-*tert*-pentyl-6-[1-(3,5-di-*tert*-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl] fenylacrylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2034
0670		129228-21-3	763	3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0671		132459-54-2	764	5 N,N′-bis[4-(ethoxycarbonyl) fenyl]-1,4,5,8-nafaleentetracarboxydiïmide	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5			Zuiverheid > 98,1 gewichtspercent. Alleen voor gebruik als comonomeer (maximaal 4 %) voor polyesters (pet, PBT)	31 december 2028
0672		134701-20-5	765	2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl) fenol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	50				31 december 2034
0673		135861-56-2	766	bis(3,4-dimethylbenzylideen)sorbitol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0674		136504-96-6	767	1,2-bis(3-aminopropyl) ethyleendiamine, polymeer met *N*-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine en 2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2034
0675		143925-92-2	768	aminen, bis(gehydrogeneerd talkalkyl)-, geoxideerd	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in: a) polyolefinen in een concentratie van 0,1 gewichtspercent, of b) pet in een concentratie van 0,25 gewichtspercent. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2034
0676		145650-60-8	769	bis(2,4-di-*tert*-butyl-6-methylfenyl)ethylfosfiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250 — uitgedrukt als de som van fosfiet en fosfaat				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0677		147315-50-2	770	2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(hexyloxy)fenol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0678		151841-65-5	771	aluminiumhydroxybis[2,2′-methyleenbis(4,6-di-*tert*-butylfenyl)fosfaat]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.	Voor aluminium, zie bijlage V.		31 december 2034
0679		153250-52-3	772	N,N′-dicyclohexyl-2,6-naftaleendicarboxamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2028
0680		154862-43-8	773	bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritoldifosfiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250 — uitgedrukt als de som van de stof zelf, zijn oxidatievorm bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritolfosfaat en het hydrolyseproduct (2,4-dicumylfenol))				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0681		161717-32-4	774	2,4,6-tris(*tert*-butyl) fenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propaandiolfosfiet	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	100 — uitgedrukt als fosfiet, fosfaat en het hydrolyseproduct (= TTBP)				31 december 2034
0682		166412-78-8	775	diïsononyl-1,2-cyclohexaandicarboxylaat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle			(31)		31 december 2034
0683		167883-16-1	776	polydimethylsiloxaan, 3-aminopropyl- getermineerd, polymeer met dicyclohexylmethaan-4,4′-diïsocyanaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 1,5 gewichtspercent	31 december 2034
0684		174254-23-0	777	methylacrylaat, telomeer met 1-dodecaanthiol, C_{16}-C_{18}-alkylesters	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				0,5 % in het product. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0685		178671-58-4	778	pentaerytritoltetrakis (2-cyaan-3,3-difenylacrylaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0686		182121-12-6	779	9,9-bis(methoxymethyl)fluoreen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0687		192268-64-7	780	poly[[6-[*N*-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-*n*-butylamino]-1,3,5- triazine-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]-1,6-hexaandiyl[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]]-α-[*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetrabutyl-*N*″- (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-*N*″-[6-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylamino)hexyl][1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]- ω-*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetrabutyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0688		227099-60-7	781	1,3,5-tris(4-benzoylfenyl)benzeen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2028
0689		661476-41-1	782	polydimethylsiloxaan, 3-aminopropyl-getermineerd, polymeer met 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 1 gewichtspercent	31 december 2034
0690		736150-63-3	783	glyceriden, ricinusolie-mono-, gehydrogeneerd, acetaten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(31)		31 december 2034
0691		745070-61-5	784	1,3,5-tris(2,2-dimethylpropaanamido)benzeen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2037
0692		100-21-0	785	tereftaalzuur	Monomeer of ander reagens	Alle			(27)		31 december 2034
0693		117-21-5	786	3-chloorftaalzuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5 — uitgedrukt als 3-chloorftaalzuur				31 december 2034
0694		118-45-6	787	4-chloorftaalzuuranhydride	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5 — uitgedrukt als 4-chloorftaalzuur				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0695		2530-85-0	788	[3-(methacryloxy)propyl]trimethoxysilaan	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5			Alleen voor gebruik als oppervlakbehandelingsmiddel van anorganische vulstoffen. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode. Er is alleen een analysemethode beschikbaar voor de bepaling van restmonomeer in de behandelde vulstof.	31 december 2034
0696		106990-43-6	791	N,N′,N″,N‴ -tetrakis (4,6-bis(N-butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl) amino)triazine-2-yl)-4,7-diazadecaan-1,10-diamine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle	2,5				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0697		203255-81-6	792	3,3′,5,5′-tetrakis(*tert*-butyl)-2,2′-dihydroxybifenyl, cyclische ester met [3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]oxyfosfonigzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250 — uitgedrukt als de som van de fosfiet- en fosfaatvorm van de stof en de hydrolyseproducten				31 december 2028
0698		102-71-6	793	triëthanolamine	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt Andere (technische hulpstof)	Alle			(36)		31 december 2034
0699		79-14-1	794	glycolzuur	Monomeer of ander reagens	Alle				Alleen voor gebruik voor de vervaardiging van polyglycolzuur (PGA) voor: i) indirect contact met water achter polyesters zoals polyethyleentereftalaat (pet) of polymelkzuur (PLA), en ii) direct contact met water van een mengsel van PGA tot maximaal 3 gewichtspercent in pet of PLA.	31 december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0700		124172-53-8	795	*N*,*N*′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-*N*,*N*′-diformylhexamethyleendiamine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2034
0701		18600-59-4	796	2,2′-(1,4-fenyleen)bis[4*H*3,1-benzoxazine-4-on]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5 - met inbegrip van de som van de hydrolyseproducten				31 december 2034
0702		73018-26-5	797	polyester van adipinezuur met 1,3-butaandiol, 1,2-propaandiol en 2-ethyl-1-hexanol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(30) (31)		31 december 2037
0703		6422-86-2	798	bis(2-ethylhexyl)tereftalaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	3 000		(31)		31 december 2034
0704		867-13-0	800	triëthylfosfonoacetaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in pet	31 december 2034
0705		146340-15-0	802	alcoholen, C_{12}-C_{14} secundair, β-(2-hydroxyethoxy), geëthoxyleerd	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2028
0706		152261-33-1	803	α-alkenen(C_{20}-C_{24}), copolymeer met maleonezuuranhydride, reactieproduct met 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0707		1010121-89-7	804	poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropaan-1,3-diyl)-blok-poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5-diïminooctaan-1,8-diyl), procesmengsel met x = 1 en/of 5, geneutraliseerd met dodecylbenzeensulfonzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel in polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS)	31 december 2034
0708		1076-97-7	806	1,4-cyclohexaandicarbonzuur	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	250			Alleen voor de vervaardiging van polyesters	31 december 2034
0709			807	titaannitride, nanodeeltjes	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Geen migratie van titaannitride-nanodeeltjes. Alleen voor gebruik in polyethyleentereftalaat (pet) tot maximaal 20 mg/kg. In het pet hebben de agglomeraten van primaire titaannitride-nanodeeltjes een diameter van 100-500 nm; de primaire deeltjes hebben een diameter van ongeveer 20 nm.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	
0710		882073-43-0	808	bis(4-propylbenzylideen)propylsorbitol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250 — met inbegrip van de som van de hydrolyseproducten				31 december 2028
0711		852282-89-4	809	*N*-(2,6-diïsopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1*H*-benzo [de] isochinoline-1,3(2*H*)-dion	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik in pet	31 december 2028
0712		68441-17-8	811	polyethyleenwassen, geoxideerd	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	3 000				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0713		124578-12-7	812	poly(12-hydroxystearinezuur)-polyethyleenimineco-polymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in kunststoffen tot maximaal 0,1 gewichtspercent. Bereid door de reactie van poly(12-hydroxystearinezuur) met polyethyleenimine.	31 december 2037
0714			813	sulfobarnsteenzuuralkyl(C_4-C_{20})- of cyclohexyldiësters, zouten	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2031
0715			814	sulfobarnsteenzuurmonoalkyl(C_{10}-C_{16})polyethyleenglycolesters, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	100				31 december 2034
0716			816	cis-1,2-cyclohexaandicarbonzuur, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2031
0717			817	*cis*-endo-bicyclo[2.2.1]heptaan2,3-dicarbonzuur, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250			Zuiverheid ≥ 96 %	31 december 2031
0718			818	methallylsulfonzuur, zouten	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2031
0719			819	neodecaanzuur, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5 — uitgedrukt als neodecaanzuur				31 december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0720			820	pimelinezuur, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
0721			821	stearoyl-2-lactylzuur, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
0722			822	perchloorzuur, zouten (perchloraat)	Monomeer of ander reagens	Alle			(37)		31 december 2031
0723			823	5-sulfoisoftaalzuur, zouten	Monomeer of ander reagens	Alle	250				31 december 2031
0724		329238-24-6	854	perfluorazijnzuur, α-gesubstitueerd met het copolymeer van perfluor-1,2-propyleenglycol en perfluoro-1,1-ethyleenglycol, getermineerd met chloorhexafluorpropyloxygroepen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(38)	Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal 0,5 gewichtspercent bij de polymerisatie van fluorpolymeren die verwerkt worden bij een temperatuur van 340 °C.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0725			855	(butadieen, styreen, methyl-methacrylaat) copolymeer, vernet met 1,3-butaandioldimethacrylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) voor koudwatertoepassingen, tot een maximumconcentratie van 12 %.	31 december 2037
0726		25101-28-4	856	(butadieen, styreen, methylmethacrylaat, butylacrylaat)copolymeer, vernet met divinylbenzeen of 1,3-butaandioldimethacrylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) voor koudwatertoepassingen, tot een maximumconcentratie van 12 %.	31 december 2037
0727		37953-21-2	857	(methylmethacrylaat, butylacrylaat, styreen, glycidyl methacrylaat) copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) voor koudwatertoepassingen, tot een maximumconcentratie van 2 %.	31 december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0728		90498-90-1	858	3,9-bis[2-(3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5 — uitgedrukt als de som van de stof en zijn oxidatieproduct 3-[(3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)prop-2-enoyloxy)-1,1-dimethylethyl]-9-[(3-(3-*tert*-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]-undecaan in evenwicht met zijn para-chinonmethide-tautomeer				31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0729			859	(butadieen, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, styreen)copolymeer vernet met divinylbenzeen, in nanovorm	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik als deeltjes in pvc zonder weeekmakers tot 10 gewichtspercent voor koudwatertoepassingen. Bij gebruik met de stof met EUPL-nummer 0761 en/of de stof met EUPL-nummer 0767 geldt de beperking van 10 gewichtspercent voor de som van die stoffen. De deeltjes hebben een diameter van > 20 nm, en voor ten minste 95 % daarvan van > 40 nm.	31 december 2034
0730		51798-33-5	860	perfluor[2-(poly(*n*-propoxy))propaanzuur]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(38)	Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluorpolymeren die verwerkt worden bij een temperatuur van 265 °C of hoger.	31 december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0731		13252-13-6	861	perfluor[2-(*n*-propoxy) propaanzuur]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(38)	Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluorpolymeren die verwerkt worden bij een temperatuur van 265 °C of hoger.	31 december 2028
0732		18085-02-4	862	3,4-diacetoxy-1-buteen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5 - met inbegrip van het hydrolyseproduct 3,4-dihydroxy-1-buteen.			Alleen voor gebruik als comonomeer voor ethylvinylalcohol-(EVOH) en polyvinylalcohol-(PVOH) copolymeren. Er is alleen een analysemethode beschikbaar voor de bepaling van het restgehalte van de stof in het polymeer.	31 december 2037
0733		646-25-3	863	1,10-decaandiamine	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik als comonomeer voor de vervaardiging van polyamidevoorwerpen voor koudwatertoepassingen.	31 december 2037
0734		56-06-4	864	2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	250			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc).	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0735		25322-99-0	865	(butylacrylaat-methylmethacrylaat-butylmethacrylaat)copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in: a) stijf poly(vinylchloride) (pvc) voor koudwatertoepassingen, tot een maximumconcentratie van 1 gewichtspercent; b) polymelkzuur (pla) met een maximumgehalte van 5 gewichtspercent.	31 december 2037
0736			866	(butylacrylaat-methylmethacrylaat)copolymeer, vernet met allylmethacrylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) voor koudwatertoepassingen, tot een maximumconcentratie van 7 %.	31 december 2034
0737		40471-03-2	867	(butylacrylaat-ethylacrylaat-methylmethacrylaat)copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) voor koudwatertoepassingen, tot een maximumconcentratie van 2 %.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0738		9010-88-2	868	(ethylacrylaat-methylmethacrylaat)copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in: a) stijf poly(vinylchloride) (pvc) voor koudwatertoepassingen, tot een maximumconcentratie van 2 %; b) polymelkzuur (PLA) met een maximumgehalte van 5 gewichtspercent; c) polyethyleentereftalaat (pet) met een maximumgehalte van 5 gewichtspercent.	31 december 2037
0739		27136-15-8	869	(butylacrylaat-methylmethacrylaat-styreen) copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) voor koudwatertoepassingen, tot een maximumconcentratie van 3 %.	31 december 2034
0740		160535-46-6	870	N,N′,N″-tris(2-methylcyclohexyl)-1,2,3-propaantricarboxamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0741		6607-41-6	872	2-fenyl-3,3-bis (4-hydroxyfenyl)ftaalimidine	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik als comonomeer in polycarbonaatcopolymeren De stof bevat aniline als onzuiverheid; er moet worden gecontroleerd of de beperking voor primaire aromatische aminen in de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie wordt nageleefd.	31 december 2034
0742			873	titaandioxide, gereageerd met octyltriëthoxysilaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Reactieproduct van titaandioxide met maximaal 2 gewichtspercent oppervlakbehandelingsmiddel octyltriëthoxysilaan, verwerkt op hoge temperaturen.	31 december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0743		156065-00-8	874	α-dimethyl-3-(4′-hydroxy-3′-methoxyfenyl)propylsilyloxy, ω-3-dimethyl-3-(4′-hydroxy-3′-methoxyfenyl)propylsilyl polydimethylsiloxaan	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5		(32)	Alleen voor gebruik als comonomeer in met siloxaan gewijzigd polycarbonaat. Het oligomere mengsel wordt gekenmerkt door de formule $C_{24}H_{38}Si_2O_5(SiOC_2H_6)_n$ ($50 > n \geq 26$).	31 december 2037
0744		58128-22-6	875	poly(12-hydroxystearinezuur)stearaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2037
0745		3010-96-6	881	2,2,4,4-tetramethylcyclobutaan-1,3-diol	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	250			Alleen voor gebruik als comonomeer in een concentratie tot 35 mol % van de diol-component van polyesters.	31 december 2034
0746		2416-94-6	882	2,3,6-trimethylfenol	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
0747		4457-71-0	883	3-methyl-1,5-pentaandiol	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			Alleen voor gebruik in materialen die met water in contact komen met een SF (oppervlakte/massaverhouding) van ≤ 0,5 dm^{1}.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0748		91082-17-6	884	esters van alkyl(C_{10}-C_{21}) sulfonzuur met fenol	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle	2,5				31 december 2028
0749		263244-54-8	885	cyclische oligomeren van butyleentereftalaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in poly(ethyleentereftalaat) (pet), poly(butyleentereftalaat) (PBT), polystyreen (PS) en stijf poly(vinylchloride) (pvc) in een concentratie van maximaal 1 gewichtspercent voor koudwatertoepassingen.	31 december 2034
0750		16545-54-3	894	ditetradecylthiodipropionaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(14)		31 december 2037
0751		171090-93-0	895	3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propaanzuur, esters met C_{13}-C_{15} vertakte en niet-vertakte alcoholen	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Kunststoffen, rubber	2,5	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.		Alleen voor gebruik in polyolefinen.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0752		958445-44-8	896	3*H*-perfluor-3-[(3-methoxy-propoxy)propaanzuur], ammoniumzout	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(38) Voor ammonium, zie bijlage V.	Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluorpolymeren wanneer: — verwerkt op temperaturen hoger dan 280 °C gedurende ten minste 10 minuten; — verwerkt op temperaturen hoger dan 190 °C tot maximaal 30 gewichtspercent voor gebruik in mengsels met polyoxymethyleenpolymeren.	31 december 2028
0753		37486-69-4	903	2*H*-perfluoro-[(5,8,11,14-tetramethyl)-tetraethyleenglycol ethyl propyl ether]	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(38)	Alleen te gebruiken als polymerisatiehulpmiddel bij de polymerisatie van fluoropolymeren die zijn: a) gesinterd of verwerkt (niet-gesinterd) bij een temperatuur van 360 °C of hoger voor ten minste 10 minuten of bij hogere temperaturen voor gelijkwaardige kortere tijd;	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										b) verwerkt (niet-gesinterd) bij een temperatuur van 300 °C tot 360 °C voor ten minste 10 minuten.	
0754		120-40-1	923	*N*,*N*-bis(2-hydroxyethyl)dodecaanamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250	diëthanolamine: MTC_{tap} = 15 µg/l.			31 december 2037
0755		908020-52-0	926	perfluor[(2-ethyloxyethoxy)azijnzuur], ammoniumzout	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(38) Voor ammonium, zie bijlage V.	Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluorpolymeren die worden verwerkt op temperaturen hoger dan 300 °C gedurende ten minste 10 minuten.	31 december 2028
0756		24937-78-8	969	ethyleen-vinylacetaat copolymeerwas	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen		De migratie van oligomere fractie met lage molecuulmassa van minder dan 1 000 Da bedraagt niet meer dan 250 µg/l.		Alleen te gebruiken als polymeer additief tot 2 gewichtspercent polyolefinen.	31 december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0757		2459-10-1	971	trimethyltrimellitaat	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen				Alleen voor gebruik als comonomeer tot maximaal 0,35 gewichtspercent voor de productie van gemodificeerde polyesters. Er is alleen een analysemethode beschikbaar voor de bepaling van het restgehalte van de stof in het polymeer.	31 december 2037
0758		19430-93-4	973	(perfluorbutyl)ethyleen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(38)	Alleen voor gebruik als comonomeer tot maximaal 0,1 gewichtspercent bij de polymerisatie van fluorpolymeren, gesinterd op hoge temperaturen.	31 december 2028
0759			979	(polyethyleentereftalaat- gehydroxyleerd polybutadieen- pyromellietzuuranhydride) copolymeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in polyethyleentereftalaat (pet) met een maximumgehalte van 5 gewichtspercent.	31 december 2037
0760		3634-83-1	988	1,3-bis(isocyanatomethyl)benzeen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(33)	Alleen voor gebruik als comonomeer bij de vervaardiging van een tussenlaagcoating op een polymeerfilm van poly(ethyleentereftalaat) in een meerlaagse film	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0761			998	(butadieen, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, styreen) copolymeer niet-vernet, in nanovorm	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen te gebruiken als deeltjes in pvc zonder weekmakers tot 10 gewichtspercent voor koudwatertoepassingen. Bij gebruik met de stof met EUPL-nummer 0729 en/of de stof met EUPL-nummer 0767 geldt de beperking van 10 gewichtspercent voor de som van die stoffen. De deeltjes hebben een diameter van > 20 nm, en voor ten minste 95 % daarvan van > 40 nm.	31 december 2037
0762		976-56-7	1007	diëthyl[[3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl] methyl]fosfonaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.		Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal 0,2 gewichtspercent, op basis van het eindgewicht van het polymeer in het polymerisatieproces voor de vervaardiging van poly (ethyleentereftalaat) (“PET”) en poly(ethyleen 2,5-furandicarboxylaat) (“PEF”)	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0763			1016	(methacrylzuur,ethylacrylaat, *n*-butylacrylaat, methylmethacrylaat en butadieen) copolymeer in nanovorm	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal: a) 10 gewichtspercent in pvc zonder weekmakers voor koudwatertoepassingen; b) 15 gewichtspercent in PLA zonder weekmakers.	31 december 2037
0764		25618-55-7	1017	polyglycerol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Te verwerken onder omstandigheden die de ontleding van de stof voorkomen en bij een temperatuur van maximaal 275 °C.	31 december 2037
0765		3238-40-2	1031	furan-2,5-dicarbonzuur	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	250	De migratie van de oligomere fractie van minder dan 1 000 Da mag niet meer dan 2,5 µg/l bedragen (uitgedrukt als furan-2,5-dicarbonzuur)		Alleen voor gebruik als monomeer voor de bereiding van polyethyleen-furanoaat. Er moet een duidelijke beschrijving van de methode voor het vaststellen van de migratie van oligomeren aan de certificeringsinstantie worden verstrekt, samen met een toereikend kalibratiemonster indien de certificeringsinstantie daarom verzoekt.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0766		3710-30-3	1034	1,7-octadieen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik als vernette comonomeer bij de vervaardiging van polyolefinen voor koudwatertoepassingen.	31 december 2037
0767			1043	(butadieen, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, styreen) copolymeer vernet met 1,3-butaandioldimethacrylaat, in nanovorm	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen te gebruiken als deeltjes in pvc zonder weekmakers tot 10 gewichtspercent voor koudwatertoepassingen. Bij gebruik met de stof met EUPL-nummer 0729 en/of de stof met EUPL-nummer 0761 geldt de beperking van 10 gewichtspercent voor de som van die stoffen. De deeltjes hebben een diameter van > 20 nm, en voor ten minste 95 % daarvan van > 40 nm.	31 december 2034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0768		1190931-27-1	1045	perfluor{azijnzuur, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolaan-4-yl)oxy]}, ammoniumzout	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(38) Voor ammonium, zie bijlage V.	Alleen voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel tijdens de vervaardiging van fluorpolymeren bij een hoge temperatuur van ten minste 370 °C	31 december 2028
0769		624-03-3	1048	ethyleenglycoldipalmitaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(2)	Alleen te gebruiken indien geproduceerd uit een vetzuurvoorloper die is gewonnen uit eetbare vetten of oliën	31 december 2034
0770			1050	zinkoxide, nanodeeltjes, zonder coating	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, siliconen			Voor zink, zie bijlage V.	Bij gebruik in kunststoffen, alleen in ongeplasticeerde polymeren. Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0771		42774-15-2	1051	N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) isoftaalamide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2037
0772		1455-42-1	1052	2,4,8,10-tetraoxaspiro [5.5]undecaan-3,9-diëthanol, β3,β3,β9, β9-tetramethyl- (SPG)	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	250	De migratie van oligomeren van minder dan 1 000 Da mag niet meer dan 2,5 µg/l water bedragen (uitgedrukt als SPG)		Alleen voor gebruik als monomeer in de vervaardiging van polyesters. Er wordt een duidelijk omschreven methode aan de certificeringsinstantie verstrekt, waarmee kan worden vastgesteld of de migratie van de oligomeren overeenstemt met de vastgestelde beperkingen. Deze methode moet door de certificeringsinstantie kunnen worden gebruikt voor certificeringsdoeleinden. Indien voor de methode de methode een kalibratiemonster vereist is, wordt op verzoek van de certificeringsinstantie een toereikend monster verstrekt.	31 december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0773		147398-31-0	1059	poly((*R*)-3-hydroxybutyraat-co-(*R*)-3-hydroxyhexanoaat) ("PHBH")	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle		De migratie van alle oligomeren met een molecuulmassa van minder dan 1 000 Da mag niet meer bedragen dan 250 µg/l.	(34)	De stof is een door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul.	31 december 2037
0774			1060	gemalen zonnebloempitschillen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Alleen voor gebruik voor koudwatertoepassingen. De schillen moeten afkomstig zijn van zonnebloempitten die geschikt zijn voor menselijke consumptie. De verwerkingstemperatuur van de kunststof waarin het additief is opgenomen, mag niet hoger zijn dan 240 °C.	31 december 2037
0775		80512-44-3	1061	2,4,4′-trifluorbenzofenon	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen				Alleen voor gebruik als comonomeer bij de vervaardiging van polyetheretherketon-kunststoffen, in een concentratie van maximaal 0,3 gewichtspercent van het afgewerkte materiaal.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0776		1547-26-8	1063	2,3,3,4,4,5,5-hepta-fluor-1-penteen	Andere (uitgangsstof voor polymeer additief)	Kunst-stoffen			(38)	Alleen voor gebruik in combinatie met tetra-fluorethyleen- en/of ethyleencomonomeren voor de vervaardiging van fluorcopolymeren voor toepassing als polymere technische hulpstoffen, in een concentratie van maximaal 0,2 gewichtspercent van het materiaal bestemd om met drinkwater in contact te komen, en indien de massafractie van moleculen met laag moleculair gewicht (minder dan 1 500 Da) in het fluorcopolymeer niet groter is dan 30 mg/kg.	31 december 2028
0777		39318-18-8	1064	wolfraamoxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor wolfraam, zie bijlage V.	Stoichiometrische verhouding: WO_n, n = 2,72-2,90. Bij gebruik als herverhittingsmiddel in polyethyleentereftalaat (pet) hoeft de overeenstemming met de specifieke migratielimiet niet te worden bepaald; in alle andere gevallen wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimiet bepaald overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/365 van de Commissie.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	
0778		85711-28-0	1065	mengsel van methylvertakte en lineaire C_{14}-C_{18}-alkaanamiden, verkregen uit vetzuren	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	250			Alleen voor gebruik bij de productie van uit polyolefinen vervaardigde voorwerpen. De migratie van stearamide, opgenomen onder EUPL-nummer 0248, waarvoor geen specifieke migratielimiet geldt, wordt uitgesloten van de bepaling van de overeenstemming van de migratie van het mengsel met de voor het mengsel vastgestelde specifieke migratielimiet.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0779		23985-75-3	1066	1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-2,6-dicarbonzuur, dimethylester	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5 — uitgedrukt als de som van de stof en de dimeren ervan (cyclische en openketen)			Alleen voor gebruik als comonomeer voor de vervaardiging van een polyesterlaag die niet in contact komt met water in een materiaal van meerdere lagen kunststof.	31 december 2037
0780		616-38-6	1067	dimethylcarbonaat	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			De migratie van alle oligomeren met een molecuulmassa van minder dan 1 000 Da moet < 2,5 µg/l bedragen. Er moet een duidelijke beschrijving van de methode voor het vaststellen van de migratie van oligomeren aan de certificeringsinstantie worden verstrekt, samen met een toereikend kalibratiemonster indien de certificeringsinstantie daarom verzoekt. Niet voor gebruik met 1,6-hexaandiol voor de vervaardiging van polycarbonaat prepolymeren die worden gebruikt bij de vervaardiging van thermoplastische polyurethanen met 4,4′-methyleendifenyldiïsocyanaat en tweewaardige alcoholen.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0781		2530-83-8	1068	[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen				Enkel voor gebruik als component van een appreteermiddel voor de bewerking van glasvezels ingebed in glasvezelversterkte kunststoffen met geringe diffusie (polyethyleentereftalaat (PET), polybutyleentereftalaat (PBT), en thermohardende polyesters en epoxybisfenolvinylester) die met water in contact komen. In behandelde glasvezels mogen residuen van de stof niet detecteerbaar zijn bij 0,01 mg/kg voor de stof en 0,06 mg/kg voor elk van de reactieproducten (gehydrolyseerde monomeren en epoxy bevattend cyclisch dimeer, trimeer en tetrameer).	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0782		75-28-5	1069	isobutaan	Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
0783		1227937-46-3	1076	fosforigzuur, trifenylester, polymeer met α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethaandiyl)], C_{10}-$_{16}$-alkylesters	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik als: a) additief in een concentratie van maximaal 0,2gewichtspercent in slagvast polystyreen voor koudwatertoepassingen. b) additief in een concentratie van maximaal 0,025 gewichtspercent in materialen van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) voor koudwatertoepassingen.	31 december 2037
0784		3319-31-1	1078	tris(2-ethylhexyl)benzeen-1,2,4-tricarboxylaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(31)	Alleen voor gebruik als weekmaker voor de vervaardiging van zacht polyvinylchloride.	31 december 2034
0785		156157-97-0	1080	(triëthanolamineperchloraat, natriumzout)-dimeer	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(36) (37)	Alleen voor gebruik in stijf polyvinylchloride.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0786		52628-03-2	1082	fosforzuur, gemengde esters met 2-hydroxyethylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2.5 — uitgedrukt als de som van de mono-, di- en triësters van fosforzuur en de mono-, di-, tri- en tetraësters van difosforzuur.			Alleen te gebruiken in een concentratie van maximaal 0,35 gewichtspercent voor de vervaardiging van polymethylmethacrylaat.	31 december 2037
0787		2421-28-5	1083	benzofenon-3,3′,4,4′-tetracarbonzuurdianhydride ("BTDA")	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5			Alleen te gebruiken in een concentratie van maximaal 43 gewichtspercent als comonomeer bij de productie van polyimiden.	31 december 2037
0788		9005-82-7		amylose	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings					31 december 2028
0789		2634-33-5		1,2-benzisothiazool-3(2*H*)-on	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (conserveringsmiddelen in blik)	Rubber, siliconen, coatings	25			Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 3.4 en 4.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0790		119-53-9		benzoïne	Polymerisatiehulpmiddel	Coatings	2,5				31 december 2034
0791		7637-07-2		boortrifluoride	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber			Voor boor en fluoride, zie bijlage V.		31 december 2034
0792		109-63-7		boortrifluoride-etheraat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen			Voor boor en fluoride, zie bijlage V.		31 december 2034
0793		75-65-0		*tert*-butanol	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings	500				31 december 2034
0794		25085-50-1		4-*tert*-butylfenolformaldehydeharsen	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber		4-*tert*-butylfenol: MTC_{tap} = 2,5 µg/l formaldehyde: MTC_{tap} = 750 µg/l xyleen: MTC_{tap} = 50,0 µg/l	(15)	Oligomeren (MW < 1 000 Da): max. 25 %; methylolgroupen: max. 16 %.	31 december 2034
0795		7789-75-5		calciumfluoride	Additief	Kunststoffen			Voor fluoride, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0796		8007-24-7		Vloeibaar cashewnotenextract, gedestilleerd (> 90 % cardanol)	Monomeer of ander reagens	Coatings	2,5			Niet voor gebruik als reactief verdunningsmiddel.	31 december 2034
0797		9004-35-7		celluloseacetaat	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
0798		9004-39-1		celluloseacetaatpropionaat	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
0799		26172-55-4		5-chloor-2-methyl-2*H*-isothiazool-3-on	Andere (conserveringsmiddelen in blik)	Coatings, siliconen	0,5			Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 3.4 en 4.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0800		21679-31-2		chroom(III)acetylaceton	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			Voor chroom, zie bijlage V.		31 december 2034
0801		10025-73-7		chroom(III)chloride	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen			Voor chroom, zie bijlage V.		31 december 2034
0802		11118-57-3		chroomoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen			Voor chroom, zie bijlage V.		31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0803		7681-65-4		koper(I)jodide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings			(6) Voor koper, zie bijlage V.		31 december 2034
0804		110-05-4		di-*tert*-butylperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber	0,1	*tert*-butanol: MTC_{tap} = 500 µg/l methyl-*tert*-butylether: MTC_{tap} = 15 µg/l			31 december 2034
0805		75-09-2		dichloormethaan	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, rubber, coatings	2,5				31 december 2028
0806		112-34-5		diëthyleenglycolmonobutylether (DEGBE)	Polymerisatiehulpmiddel	Coatings, siliconen			(40)		31 december 2034
0807		127-19-5		dimethylacetamide	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5				31 december 2028
0808		1323-83-7		distearinezuur, diester met glycerol	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen					31 december 2028
0809		100-41-4		ethylbenzeen	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings, siliconen	30				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0810		111-76-2		ethyleenglycolmonobutylether	Polymerisatiehulpmiddel	Coatings, siliconen			(2)		31 december 2034
0811		112-25-4		ethyleneglycolmonohexylether	Polymerisatiehulpmiddel	Coatings			(2)		31 december 2034
0812		31566-31-1		glycerolmonostearaat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber, coatings, siliconen					31 december 2034
0813		1333-74-0		waterstof	Polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2037
0814		8006-54-0		lanoline (farmacopeekwaliteit)	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings					31 december 2028
0815		25182-44-9		methacrylzuur, chroom(III)-zout	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen			(22) Voor chroom, zie bijlage V.		31 december 2028
0816		78-93-3		methylethylketon (2-butaan-2-on)	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Kunststoffen, coatings, siliconen, smeermiddelen	250				31 december 2034
0817		108-10-1		Methylisobutylketon (4-methylpentaan-2-on)	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings, siliconen	250				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0818		2163-42-0		2-methylpropaan-1,3-diol	Monomeer of ander reagens	Coatings	250				31 december 2034
0819		7782-44-7		zuurstof	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen					31 december 2037
0820		27619-97-2		perfluorhexylethylsulfonzuur	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings	0,1		(38) (39)		31 december 2028
0821		103-71-9		fenylisocyanaat	Monomeer of ander reagens	Coatings			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2034
0822		1314-56-3		fosforzuuranhydride	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings					31 december 2034
0823		9014-85-1		polyethyleenglycol-2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diolether	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Coatings				Alleen voor gebruik voor gesinterde PTFE-coatings	31 december 2034
0824		37349-34-1		polyglyceryl-5-stearaat	Additief	Coatings, siliconen					31 december 2037
0825		9046-10-0		polyoxypropyleendiamine (POPDA)	Monomeer of ander reagens	Coatings	2,5			Gemiddeld MW > 230 Da; zuiverheid: min. 80 % POPDA.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0826		9002-89-5		polyvinylalcohol	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, rubber				Productie door middel van sintering. Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 20 000 mg/kg.	31 december 2037
0827		12136-45-7		kaliumoxide	Additief	Kunststoffen				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0828		9000-59-3		schellak	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
0829		7681-49-4		natriumfluoride	Additief	Kunststoffen			Voor fluoride, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0830		1313-59-3		natriumoxide	Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0831		7782-99-2		zwavelzuur	Additief	Kunststoffen, rubber			(18)	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0832		7646-78-8		tin(IV)chloride	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings					31 december 2034
0833		108-88-3		tolueen	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber, coatings, siliconen	60			Noot: de MTC_{tap} is hoger dan de geurdrempelwaarde.	31 december 2034
0834		101-37-1		triallylcyanuraat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	2,5				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0835		16938-22-0		2,4,4-trimethylhexaan-1,6-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Coatings			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2028
0836		15646-96-5		2,4,4-trimethylhexaan-1,6-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Coatings			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2028
0837		3048-64-4		5-vinyl-2-norborneen	Monomeer of ander reagens (comonomeer)	Rubber	2,5				31 december 2034
0838				tarwe-eiwit	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Alle					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0839		1330-20-7		xyleen	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings, siliconen	50			Noot: De MTC_{tap} is hoger dan de geurdrempelwaarde.	31 december 2034
0840				zinkstof	Additief	Coatings			Voor zink, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
0841		55799-16-1		zinkhydroxyfosfiet	Additief	Coatings			Voor zink, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0842		17501-44-9		acetylacetonzuur, zirkoniumzout	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2031
0843		63449-41-2		alkyl(C8-C_{18})dimethylbenzylammoniumchloride	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Smeermiddelen					31 december 2028
0844		54326-11-3		aluminiumhydroxidebenzoaatstearaat	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Smeermiddelen			Voor aluminium, zie bijlage V.		31 december 2031
0845		1760-24-3		[3-(-2-aminoëthyl)aminopropyl]trimethoxysilaan	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings	0,1				31 december 2031
0846		26125-61-1		aramidevezels	Additief (polymeer)	Rubber		*p*-fenyleendiamine: MTC_{tap} = 0,1 µg/l tereftaalzuur: MTC_{tap} = 375 µg/l			31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0847		95-33-0		benzothiazool-2-cyclohexylsulfenamide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	0,1	2-mercaptobenzothiazool (2-MBT) (CAS-nr.- 149-30-4): MTC_{tap} = 100 µg/l 2,2'-dithiobis-benzothiazool(di(benzothiazool-2-yl)disulfide, MBTS) (CAS-nr.- 120-78-5): MTC_{tap} = 2,5 µg/l benzothiazool (BT) (CAS-nr.- 95-16-9): MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2-benzothiazolone (BTon) (CAS No. 934-34-9) MTC_{tap} = 0.1 µg/l cyclohexylamine (CAS No. 108-91-8): MTC_{tap} = 2.5 µg/l	(43)		31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0848		78-63-7		2,5-bis(*tert*-butylperoxy)-2,5-dimethylhexaan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings	0,1	Bij gebruik voor rubber zijn de volgende afbraakproducten relevant: *tert*-butanol: MTC_{tap} = 500 µg/l *tert*-amylalcohol: MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,5-dimethylhexaandiol: MTC_{tap} = 0,1 µg/l 2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuraan: MTC_{tap} = 0,1 µg/l (NB: door het ontbreken van een standaard kon deze stof niet worden geanalyseerd). Voor DHBP-toepassing boven 0,4%:			31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
								3,3,6,6-tetramethyl-1,2-dioxaan: MTC_{tap} = 0,1 µg/l di-*tert*-butylperoxide MTC_{tap} = 0,1 µg/l (beide onzuiverheden van DHBP)			
0849		25155-25-3 {2212-81-9 & 2781-00-2}		1,3-(en/of 1,4)-bis(*tert*-butylperoxyisopropyl) benzeen	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber	0,1			Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0850		85-60-9		bis(2-methyl-4-hydroxy-5-*tert*-butylfenyl)butaan	Additief	Rubber	15				31 december 2031
0851		101-67-7		bis(4-octylfenyl)amine; 4,4'-diaminodifenylamine	Additief	Rubber	2,5			Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0852		39817-09-9		bisfenol-F-diglycidylether (BFDGE; bis(hydroxyfenyl)methaanbis (2,3-epoxypropyl) ethers)	Monomeer of ander reagens (hars)	Coatings	2,5 — uitgedrukt als de som van BFDGE en hydrolyseproducten	bisfenol F: MTC_{tap} = 2,5 µg/l epichloorhydrine: MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(49)		31 december 2028
0853		7726-95-6		broom	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
0854		95-31-8		N-*tert*-butyl-2-benzothiazoolsulfeenamide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(43)		31 december 2031
0855		98-29-3		4-*tert*-butylcatechol	Additief	Coatings, siliconen					31 december 2031
0856		3457-61-2		*tert*-butylcumylperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings, siliconen				Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0857		17540-75-9		4-*sec*-butyl-2,6-di-*tert*-butylfenol	Additief	Kunststoffen, rubber	2,5	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2031
0858		88-18-6		2-*tert*-butylfenol	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen, coatings	0,1				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0859		2556-36-7		1,4-cyclohexaandiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Coatings			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2028
0860		17796-82-6		N-(cyclohexylthio)ftaalimide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	150				31 december 2031
0861		101-77-9		4,4'-diaminodifenylmethaan	Monomeer of ander reagens	Coatings	0,1				31 december 2028
0862		68953-84-4		*N*,*N*'-diaryl-*p*-fenyleendiamine	Additief	Rubber	0,1				31 december 2031
0863		94-36-0		dibenzoylperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, siliconen	0,1				31 december 2031
0864		6731-36-8		1,1-di-*tert*-butylperoxy-3,3,5-trimethylcyclohexaan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber	0,1			Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0865		96-76-4		2,4-di-*tert*-butylfenol	Additief	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0866		77-58-7		dibutyltindilauraat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, coatings, siliconen	0,1				31 december 2028
0867		133-14-2		2,4-dichloorbenzoylperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings, siliconen	0,1			Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0868		80-43-3		dicumylperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, siliconen	0,1	Bij gebruik voor rubber of silicone zijn de volgende afbraakproducten relevant: cumylalcohol: MTC_{tap} = 2,5 µg/l methylcumylether: MTC_{tap} = 0,1 µg/l α-methylstyreen: MTC_{tap} = 0,7 µg/l acetofenon: MTC_{tap} = 2,5 µg/l			31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0869		77-73-6		dicyclopentadieen	Monomeer of ander reagens	Rubber	2,5				31 december 2031
0870		111-90-0		diëthyleenglycolmonoëthylether	Polymerisatiehulpmiddel	Coatings			(40)		31 december 2031
0871		140-01-2		pentanatriumzout van diëthyleentriaminepentaäzijnzuur	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen					31 december 2028
0872		3710-84-7		*N*,*N*-diëthylhydroxylamine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen				Maximale dosering = 0,02 gewichtspercent. Maximale hoeveelheid aan onzuiverheden van diëthylamine in het product: 0,1%. Maximale hoeveelheid onzuiverheden van *N*-nitrosodiëthylamine in het product: 0,5 mg/kg.	31 december 2031
0873		1047-16-1		5,12-dihydrochino[2,3-*b*]acridine-7,14-dion	Additief	Kunststoffen, coatings				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0874		3437-84-1		diisobutyrylperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1			Maximale dosering = 0,02 gewichtspercent. Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0875		105-74-8		dilauroylperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen				Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0876		109-87-5		dimethoxymethaan	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen					31 december 2031
0877		124-40-3		dimethylamine	Monomeer of ander reagens	Rubber, coatings	3,0				31 december 2031
0878		7005-47-2		2-dimethylamino-2-methyl-1-propanol	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
0879		895-85-2		di(4-methyl-benzoyl) peroxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen				Geen peroxide op het oppervlak van het product. Niet voor gebruik in rubber.	31 december 2031
0880		53880-86-7		dimethyldifenylthiuramdisulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2028
0881		115-10-6		dimethylether	Polymerisatiehulpmiddel	Coatings	< 1				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0882		68-12-2		*N*,*N*-dimethylformamide;	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings	2,5				31 december 2028
0883		70131-67-8		dimethylsiloxaan met hydroxy-eindgroep	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Smeermiddelen					31 december 2028
0884		3806-34-6		dioctadecylpentaerytritoldifosfiet	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
0885		971-15-3		di-*N*-pentamethyleenthiuramhexasulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2031
0886		120-54-7		di-*N*-pentamethyleenthiuramtetrasulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2028
0887		122-39-4		difenylamine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber				Maximale dosering = 0,1 gewichtspercent.	31 december 2031
0888		68411-46-1		dioctyldifenylamine	Additief	Rubber				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie. Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 15 g/kg.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0889		102-06-7		*N*,*N*-difenylguanidine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	2,5				31 december 2028
0890		120-78-5		dithiobis(2-benzothiazool)	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	2,5	mercaptobenzothiazool: MTC_{tap} = 100 µg/l *N*-nitrosaminen: MTC_{tap} = 0,3 µg/l	(43)		31 december 2031
0891		87057-87-2		2-ethylbutaan-1,4-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Coatings			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2028
0892		110-80-5		ethyleenglycolmonoëthylether	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel	Coatings, siliconen			(2)		31 december 2028
0893		109-86-4		ethyleenglycolmonomethylether	Polymerisatiehulpmiddel	Coatings			(2)		31 december 2028
0894		149-57-5		2-ethylhexaanzuur	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0895		17689-77-9		ethyltrisacetoxysilan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2031
0896		28106-30-1		ethylvinylbenzeen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(44)		31 december 2028
0897		78-27-3		ethynylcyclohexanol	Polymerisatiehulpmiddel	Rubber, coatings, siliconen	900				31 december 2031
0898		9003-08-1		formaldehyde-2,4,6-triamino-1,3,5-triazine, copolymeer	Additief	Coatings			(15)	Alleen voor gesinterde PTFE-coatings.	31 december 2037
0899		9006-24-0		formaldehyde-xyleen, copolymeer	Monomeer of ander reagens (hars) Andere (technische hulpstof)	Rubber			(15)		31 december 2028
0900		592-45-0		1,4-hexadieen	Monomeer of ander reagens	Rubber			(45)		31 december 2028
0901		592-42-7		1,5-hexadieen	Monomeer of ander reagens	Rubber			(45)		31 december 2031
0902		16096-31-4		1,6-hexaandioldiglycidylether	Additief	Coatings	0,1				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0903				2-hydroxy-2-sulfinatoazijnzuur, dinatriumzout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen			(18)	Bij gebruik in een mengsel van 2-hydroxy-2-sulfinatoazijnzuur, dinatriumzout (35-60 %), 2-hydroxy-2-sulfonatoazijnzuur, dinatriumzout (10-60 %), en natriumsulfiet (0-40 %) (mengsel) bedraagt de maximale dosering 0,5 %.	31 december 2028
0904				2-hydroxy-2-sulfonatoazijnzuur, dinatriumzout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen			(18)	Bij gebruik in een mengsel van 2-hydroxy-2-sulfinatoazijnzuur, dinatriumzout (35-60 %), 2-hydroxy-2-sulfonatoazijnzuur, dinatriumzout (10-60 %), en natriumsulfiet (0-40 %) (mengsel) bedraagt de maximale dosering 0,5 %.	31 december 2028
0905		2226-96-2		4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidineoxyl	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	2,5			Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0906		55406-53-6		3-jood-2-propynylbutylcarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber, coatings					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0907		78-83-1		isobutanol	Polymerisatiehulpmiddel	Siliconen					31 december 2031
0908		7425-80-1		isobutyltitanaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2031
0909		3999-01-7		linoleamide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings, siliconen					31 december 2028
0910		149-30-4		2-mercaptobenzothiazool	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	100		(43)		31 december 2031
0911		60-24-2		2-mercapto-ethanol	Additief	Kunststoffen, rubber	2,5				31 december 2031
0912		68440-24-4		mercaptoethyltallaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	1 500				31 december 2028
0913		115-19-5		methyl-2-butyn-3-ol-2	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings, siliconen					31 december 2031
0914		15520-10-2		2-methyl-1,5-diaminopentaan	Monomeer of ander reagens	Coatings	5,0				31 december 2031
0915		7786-17-6		2,2′-methyleenbis (4-methyl-6-nonylfenol)	Additief	Kunststoffen, rubber	0,1				31 december 2031
0916		598-09-4		methylepichloorhydrine	Monomeer of ander reagens	Coatings	0,1				31 december 2028
0917		96-29-7		methylethylketonoxim	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings	120			Alleen voor hete uithardingscoatings.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0918		693-98-1		2-methylimidazool	Additief	Coatings	2,5				31 december 2028
0919		534-26-9		2-methylimidazoline	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Coatings	0,1				31 december 2028
0920		34813-62-2		2-methylpentaan-1,5-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Coatings			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2028
0921		201687-58-3		methyltin-2-mercaptoethyltallaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	9,0				31 december 2028
0922		4253-34-3		methyltrisacetoxysilaan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2031
0923		22984-54-9		methyltrisbutanoximosilaan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2031
0924	240-0-40-8	15901-40-3		methyltriscyclohexylaminosilaan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2031
0925	253-6-34-7	37697-65-7		methyltris-*sec*-butylaminosilaan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2031
0926				polytitaanzuur, butylester (butylpolytitanaat)	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0927		108-90-7		monochloorbenzeen	Additief	Kunststoffen, coatings	1,0				31 december 2031
0928		51240-95-0		neodecaanperoxozuur, 1,1,3,3-tetramethylbutylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1			Maximale dosering = 0,06 gewichtspercent. Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0929		9084-06-4		naftaleensulfonzuur, condensatieproduct van formaldehyde, natriumzout	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, rubber			(15)	Alleen voor gesinterde producten.	31 december 2037
0930		7697-37-2		salpeterzuur	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings	5,0				31 december 2031
0931		26530-20-1		2-octyl-2*H*-isothiazool-3-on	Andere (conserveringsmiddelen in blik)	Rubber				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 3.4 en 4.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
0932		8012-95-1 8042-47-5		paraffineolie	Additief	Kunststoffen, rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0933		614-45-9		Peroxybenzoëzuur, *tert*-butylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, coatings	0,1				31 december 2031
0934		15520-11-3		peroxydicarbonzuur, bis(4-*tert*-butylcyclohexyl)ester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, coatings	0,1			Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0935		16111-62-9		peroxydicarbonzuur, bis(2-ethylhexyl)ester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1			Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0936		26322-14-5		peroxydicarbonzuur, dicetylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1			Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0937		53220-22-7		peroxydicarbonzuur, dimyristylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1			Geen peroxide op het oppervlak van het product.	31 december 2031
0938		927-07-1		peroxypivalinezuur, *tert*-butylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1				31 december 2031
0939		3006-82-4		peroxy-2-ethylhexaanzuur, *tert*-butylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber	0,1				31 december 2031
0940		7775-27-1		peroxydizwavelzuur, dinatriumzout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, coatings	0,1				31 december 2031
0941		26748-41-4		peroxyneodecanoaatzuur, *tert*-butylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1				31 december 2031
0942		7727-21-1		peroxydizwavelzuur, dikaliumzout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, coatings	0,1				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0943		68610-06-0		fenolen, gebutyleerd, geïsobutyleerd of geoctyleerd	Additief	Rubber		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2028
0944		61788-44-1		fenolen, gestyreneerd	Additief	Rubber, coatings					31 december 2031
0945		936-49-2		2-fenylimidazool	Monomeer of ander reagens	Coatings	2,5				31 december 2031
0946		104-49-4		1,4-fenyleendiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Coatings			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2031
0947		7774-80-3		fenyl-*o*-tolyl-fenyleendiamine	Additief	Rubber	0,1				31 december 2028
0948		126-73-8		fosforzuur, tributylester	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0949		10294-56-1		fosforigzuur	Additief	Rubber				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
0950		54771-30-1		fosforzuur, dinonylfenylbis(nonylfenyl)ester	Additief	Kunststoffen	300				31 december 2028
0951		84-61-7		ftaalzuur, dicyclohexylester	Additief	Kunststoffen	300			Maximale dosering = 5 gewichtspercent als de som van alle ftalaten.	31 december 2028
0952		110-85-0		piperazine	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen, rubber	75				31 december 2028
0953		9003-01-4		polyacrylzuur	Additief	Rubber			(21)		31 december 2031
0954		9003-29-6		polybuteen	Monomeer of ander reagens (basisolie) Additief Polymerisatiehulpmiddel	rubber, smeermiddelen				Molecuulmassa > 1 000 Da	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0955		68937-10-0		polybuteen, gehydrogeneerd	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Smeermiddelen				Molecuulmassa > 1 000 Da	31 december 2037
0956		68132-00-3		polycyclopentadieen	Monomeer of ander reagens (hars)	Kunststoffen					31 december 2028
0957				polyethyleenamine	Additief	Kunststoffen, coatings				Voor polypropyleen als verankeringsmiddel: ≤ 0,05 µg/dm², op voorwaarde dat het product geen ethylenimmine afgeeft.	31 december 2031
0958				polyethyleenaminostearamideëthylsulfaat	Additief	Coatings					31 december 2034
0959		28208-80-2		poly(ethyleen-co-acrylzuur), zinkzout	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(21) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2037
0960		9005-07-6		polyethyleenglycoldioleaat	Additief	Coatings					31 december 2034
0961		9003-27-4		polyisobuteen	Monomeer of ander reagens (basisolie) Additief (polymeer) voor rubber	Kunststoffen, rubber, smeermiddelen				Molecuulmassa > 1 000 Da	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0962				poly(styreen-co-maleïnezuuranhydride)	Additief	Kunststoffen					31 december 2037
0963		9002-84-0		polytetrafluorethyleen	Additief (polymeer)	Coatings, smeermiddelen, siliconen	2,5 - voor het resterende tetrafluorethyleen		(38)		31 december 2028
0964		25498-06-0		polyvinylcyclohexaan	Polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2037
0965				poly(vinylmethylether)	Additief	Kunststoffen					31 december 2037
0966		35674-65-8		*N*,*N*"-1,3-propaandiyl-bis-(*N*'-octadecylureum)	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Coatings	2,5				31 december 2031
0967		108-32-7		propyleencarbonaat	Polymerisatiehulpmiddel	Smeermiddelen					31 december 2031
0968		122-62-3		sebacinezuur, bis (2-ethylhexyl)ester	Additief (polymeer)	Kunststoffen					31 december 2031
0969		52829-07-9		sebacinezuur, bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)ester	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, smeermiddelen	300				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0970				natriumaluminaat	Additief	Coatings				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
0971		149-44-0		natriumhydroxymethaansulfaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen				Maximale dosering = 0,07 gewichtspercent.	31 december 2031
0972				stearoyl-palmitoyl-benzoyl-methaan	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2028
0973		68442-68-2		styreen, reactieproduct met difenylamine	Additief	Rubber	2,5				31 december 2031
0974		126-33-0		sulfolaan	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5				31 december 2031
0975		7446-09-5		zwaveldioxide	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
0976		10591-85-2		tetrabenzylthiuramdisulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2031
0977		5593-70-4		tetra-*n*-butyltitanaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, siliconen					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0978		97-77-8		tetraethylthiuramdisulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber			(42)		31 december 2031
0979		811-97-2		1,1,1,2-tetrafluorethaan	Additief	Kunststoffen			(38)	Maximale dosering = 2,2 gewichtspercent.	31 december 2028
0980		3064-73-1		tetraisobutylthiuramdisulfide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber			(42)		31 december 2031
0981		126-86-3		2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				Maximale dosering = 0,1 gewichtspercent.	31 december 2031
0982		137-26-8		tetramethylthiuramdisulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2031
0983		97-74-5		tetramethylthiurammonosulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2031
0984		26471-62-5		tolueendiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Coatings			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2031
0985		104-15-4		*p*-tolueensulfonzuur	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber	0,5				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0986		93-69-6		*o*-tolylbiguanidine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	0,1				31 december 2031
0987		1025-15-6		triallylisocyaanureaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	0,1				31 december 2031
0988		28807-72-9		tricyclododecaandiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Coatings			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2028
0989		90-72-2		2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber, coatings	0,1				31 december 2031
0990		78-40-0		triëthylfosfaat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings	375				31 december 2031
0991		7718-98-1		vanadiumchloride	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber			Voor vanadium, zie bijlage V.		31 december 2031
0992		11099-11-9		vanadiumoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber			Voor vanadium, zie bijlage V.		31 december 2028
0993		88-12-0		vinylpyrrolidon	Monomeer Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen					31 december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0994		14726-36-4		zinkdibenzyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2031
0995		136-23-2		zinkdibutyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2031
0996		14324-55-1		zinkdiëthyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2031
0997		137-30-4		zinkdimethyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt Andere (conserveringsmiddelen in blik)	Rubber, coatings			(42) Voor zink, zie bijlage V.	Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 3.4 en 4.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
0998		136-53-8		zinc-di-2-ethylhexanoaat	Monomeer of ander reagens	Siliconen				Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 15 g/kg.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
0999		53801-45-9		zirconiumoxide	Additief	Kunststoffen, rubber			Voor zirkonium, zie bijlage V.		31 december 2028
1000		1068-27-5		2,5-di-*tert*-butylperoxy-2,5-dimethyl-3-hexyn	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1				31 december 2031
1001		1071-93-8		adipinezuurdihydrazide	Monomeer of ander reagens	Coatings	2,5	hydrazine: MTC_{tap} = 0,1 µg/l — te controleren door middel van analyse.		Alleen voor poedercoatings.	31 december 2034
1002		1338-23-4		2-butanon, peroxide	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1				31 december 2031
1003		13822-56-5		3-(trimethoxysilyl)propylamine	Monomeer of ander reagens	Coatings	85 — uitgedrukt als silicium			Alleen voor gebruik in gasfasecoatings op siliconen bij maximaal 400 °C; De Si/N-verhouding in de laag moet ten minste 11 zijn.	31 december 2031
1004		14024-18-1		acetylacetonaat, ijzerzout	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, coatings	2,5			Maximale dosering = 0,01 gewichtspercent.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1005		1503-48-6		quino[2, 3-b]acridine-6,7,13,14 (5*H*,12*H*)-tetron (quinacridonquinon, QAQ)	Additief	Kunststoffen	2,0			Zuiverheid > 90% QAQ. Specifiek nanomateriaal (> 50 % 1-100 nm) in niet meer dan één deeltjesdimensie (plaatjes).	31 december 2031
1006		22288-41-1		1,1,3,3-tetramethylbutylperoxypivalaat	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	1,0			Maximale dosering = 0,007 gewichtspercent.	31 december 2031
1007		24748-23-0		3,6,9-triëthyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonaan	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1			Maximale dosering = 0,05 gewichtspercent.	31 december 2031
1008		29240-17-3		(1,1-dimethylpropyl)-2,2-dimethyl-propaanperoxoaat	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1			Maximale dosering = 0,2 gewichtspercent.	31 december 2031
1009		37187-22-7		acetylacetonperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1				31 december 2028
1010		681-84-5		tetramethylorthosilicaat	Monomeer of ander reagens	Coatings				Alleen voor gebruik in gasfasecoatings op siliconen.	31 december 2031
1011		94-96-2		2-ethyl-1,3-hexaandiol	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen, coatings	2,5				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1012		3851-87-4		di-(3,5,5-trimethyl)-hexanoyl)peroxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings, siliconen	0,1			Maximale dosering = 0,2 gewichtspercent.	31 december 2031
1013		68928-76-7		dimethyltindineodecanaat	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings			(9)	Plastic: maximale dosering = 0,12 gewichtspercent. Rubber, coatings: maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1014	231-7-65-0	7722-84-1		waterstofperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings	0,1				31 december 2031
1015		80-15-9		cumeenhydroperoxide	Monomeer of ander reagens (in polymeer opgenomen vernetter) Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings	0,1			Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1016	236-0-50-7	13122-18-4		peroxy(3,5,5-trimethylhexanzuur), *tert*-butylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings	0,1			Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1017	246-619-1	25103-58-6		*tert*-dodecaanthiol	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Plastic: Maximale dosering = 0,7 gewichtspercent. Rubber: Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1018	231-786-5	7727-54-0		ammoniumpersulfaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings	0,1		Voor ammonium, zie bijlage V.	Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1019		7705-07-9		titaantrichloride	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1020	203-650-5	109-13-7		*tert*-butylperoxyisobutyraat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1021	203-710-0	109-83-1		2-methylaminoëthanol	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1022	203-874-3	111-48-8		thiodiglycol	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1023		112-55-0		1-dodecaanthiol	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1024		114-83-0		acetofenylhydrazine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2028
1025	204-4-69-4	121-44-8		triëthylamine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings	0,1				31 december 2031
1026	204-7-09-8	124-68-5		2-amino-2-methylpropanol	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, rubber, coatings					31 december 2031
1027	236-7-40-8	13472-08-7		2,2'-azobis[2-methylbutyronitril]	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1028		13476-99-8		vanadiumtrisacetylacetonaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1029		14666-78-5		diëthylperoxydicarbonaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1030	205-769-8	150-76-5		4-methoxyfenol	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1031		16066-38-9		di-*n*-propylperoxydicarbonaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1032	240-344-0	16215-49-9		dibutylperoxydicarbonaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1033	218-880-1	2273-43-0		butylhydroxyoxostannaan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1034		22743-71-1		1,1-bis(t-hexylperoxy) cyclohexaan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2028
1035	252-091-3	34562-31-7		3,5-diëthyl-1,2-dihydro-1-fenyl-2-propylpyridine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1036	224-305-5	4297-95-4		natriumfenylfosfinaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1037	226-218-8	5329-14-6		sulfamidezuur	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1038	208-778-5	541-41-3		ethylchloorformiaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1039	210-036-0	603-35-0		trifenylfosfine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1040	270-877-4	68479-98-1		diëthylmethylbenzeendiamine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1041	200-915-7	75-91-2		*tert*-butylhydroperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2028
1042	231-780-2	7727-18-6		vanadiumtrichlorideoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1043	201-321-0	81-07-2		1,2-benzisothiazool-3(2*H*)-on-1,1-dioxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1044	212-791-1	870-08-6		dioctyltinoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1045		92-84-2		fenothiazine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1046	202-443-7	95-71-6		2-methylhydrochinon	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1047	202-805-4	99-97-8		*N*,*N*-dimethyl-*p*-toluïdine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1048		111-70-6		1-heptanol	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1049		112-53-8		1-dodecanol	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1050		8002-11-7		maanzaadolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1051		8024-09-7		walnootolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1052		109-52-4		valeriaanzuur	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1053		111-27-3		1-hexanol	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1054		112-72-1		1-tetradecanol	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1055		112-92-5		1-octadecanol	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1056		163149-29-9		poly-α-olefine van 1-dodeceen en 1-octeen	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Smeermiddelen				Gemiddelde molecuulmassa ten minste 440 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 3,8 cSt (3,8 × 10^{-6} m^2/s). Minder dan 0,02 gewichtspercent polymerisatiehulpmiddelen en additieven in polymeer.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1057		219756-63-5		natrium-α-C_{11}-alcohol-heptaglycolether-ω-sulfaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Coatings	250				31 december 2028
1058		25038-74-8		polylaurolactam	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Smeermiddelen	250 — voor laurolactam			Oligomeren met MW < 1 000 Da maximaal 2 %.	31 december 2037
1059		68071-15-8		butaandiololeaat, geëthoxyleerd	Andere (technische hulpstof)	Rubber	2,5				31 december 2034
1060		68132-21-8		perillaolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1061		68439-49-6		polyethyleenglycol (EO=2-6) monoalkyl (C_{16}-C_{18})ether	Additief Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings	2,5				31 december 2028
1062		69011-36-5		isotridecanol, geëthoxyleerd	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Coatings	90			Maximale restgehalte: 0,2 mg ethyleenoxide per kg polymeer.	31 december 2031
1063		8001-21-6		zonnebloemolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1064		8001-23-8		saffloerolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1065		8001-26-1		lijnolie	Monomeer of ander reagens Additief	Rubber, coatings				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1066		8001-29-4		katoenzaadolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1067		8001-30-7		maïsolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1068		8001-31-8		kokosolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1069		8001-78-3		ricinusolie, gehydrogeneerd	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel	Coatings					31 december 2031
1070		8002-26-4		tallolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1071		8008-74-0		sesamolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1072		8015-74-5		beukennotenolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1073		8016-13-5		visolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1074		8016-24-8		hennepzaadolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028
1075		8016-49-7		pompoenpitolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1076		89-05-4		pyromellietzuur	Monomeer of ander reagens	Coatings	2,5 — uitgedrukt als de som van pyromellietzuur en pyromellietzuuranhydride				31 december 2031
1077		9003-17-2		polybutadieen	Additief	Kunststoffen, rubber				MW > 1 000 Da.	31 december 2037
1078		9003-31-0		polyisopreen	Additief	Rubber				MW > 1 000 Da.	31 december 2037
1079		9004-96-0		poly(ethyleenglycol) monoöleaat	Additief	Coatings				Beperking valt onder parameter TOC < 0,5 mg/l.	31 december 2028
1080				1,1,3-tris-(2-methyl-4-di-tridecylfosfiet-5-*tert*-butyl-fenyl)-butaan met toegevoegd difenylfosfiet	Additief	Kunststoffen		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.		Voor polyethyleen en polypropyleen: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 5 000 mg/kg.	31 december 2028
1081		504-60-9		1,3-pentadieen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1082		513-85-9		2,3-butaandiol	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1083				1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-dicarbododecyloxy-pyridine	Additief	Kunststoffen				Voor pvc en copolymeren daarvan: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 3 000 mg/kg.	31 december 2028
1084				1-hydropentafluorpropeen	Monomeer of ander reagens	Rubber			(38)		31 december 2028
1085				2-*tert*-butyl-4-hydroxyanisool	Additief	Rubber					31 december 2031
1086				3-*tert*-butyl-4-hydroxyanisool	Additief	Rubber					31 december 2028
1087				2,4-difenylmethaandiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Rubber	5,0 — uitgedrukt als primaire aromatische aminen		(16)	Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1088				2,6-difenylmethaan-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Rubber	5,0 — uitgedrukt als primaire aromatische aminen		(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2028
1089	213-593-8	992-55-2		4,4'-[[6-(octylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis(oxy)]bis[2,6-di-*tert*-butylfenol]	Additief	Kunststoffen, rubber					31 december 2028
1090	202-918-9	101-14-4		3,3'-dichloor-4,4'-diamino-difenylmethaan	Monomeer of ander reagens	Rubber	5,0 — uitgedrukt als primaire aromatische aminen				31 december 2028
1091	212-677-1	843-55-0		4,4'-dioxydifenyl-1,1'-cyclohexaan	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2028
1092	204-279-1	118-82-1		4,4′-methyleenbis (2,6-di-*tert*-butylfenol)	Additief	Kunststoffen		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1093	204-124-8	116-09-6		1-hydroxypropaan-2-on	Additief	Rubber					31 december 2031
1094	205-617-0	144-15-0		acetyl-tri-2-ethylhexyl-citraat	Additief	Kunststoffen	150				31 december 2031
1095	201-066-5	77-89-4		acetyl-triëthyl-citraat	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1096	203-470-7	107-18-6		allylalcohol	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen, rubber					31 december 2031
1097	211-546-6	661-19-8		beheenalcohol	Additief	Kunststoffen					31 december 2028
1098	- 217-576-6	21112-45-8 1892-29-1		β-aminocrotonzuuresester met 2,2'-hydroxydiëthyleensulfide	Additief	Kunststoffen				Voor hard pvc en copolymeren daarvan met een overwegend pvc-gehalte: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 20 000 mg/kg.	31 december 2028
1099				bis-2-*tert*-butyl-6-(3-*tert*-butyl-5-methyl-2-hydroxybenzylfenyl)tereftalaat	Additief	Kunststoffen			(27)	Voor polyethyleen: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 150 mg/kg. Voor polypropyleen: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 000 mg/kg.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										Voor polystyreen: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 500 mg/kg.	
1100	201-624-8	85-70-1		butylftalylbutylglycolaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2028
1101	201-784-9	87-92-3		butyltartraat	Additief	Kunststoffen					31 december 2028
1102	269-637-1	68308-22-5		calciummontanaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2028
1103	221-941-5	3287-12-5		dicetylthiodipropionaat	Additief	Rubber			(14)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 5 000 mg/kg.	31 december 2028
1104				cetylpyridiniumchloride	Additief	Kunststoffen				Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 4 000 mg/kg.	31 december 2031
1105				gechloreerde paraffine	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1106				gechloreerd polyethyleen	Additief	Kunststoffen					31 december 2037
1107				chloorrubber	Additief	Rubber					31 december 2028
1108				chloorethylvinylacetaat	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1109	203-799-6	110-75-8		chloorethylvinylether	Additief	Rubber					31 december 2028
1110		68037-39-8		gechloorsulfoneerd polyethyleen	Additief	Rubber					31 december 2034
1111	215-607-8	1333-82-0		chroomanhydride	Additief	Kunststoffen			Voor chroom, zie bijlage V.	Voor gebruik als verankeringsmiddel voor polytetrafluorethyleen op aluminium of glas.	31 december 2028
1112		491589-22-1		*cis*-1,2-cyclohexaandiandicarbonzuur, calciumzout	Additief	Kunststoffen	250				31 december 2028
1113		27253-31-2		kobaltneodecanoaat	Additief	Kunststoffen	2,5 — uitgedrukt als neodecaanzuur.		(46) Voor kobalt, zie bijlage V.		31 december 2031
1114				Condensatieproduct van kaneelaldehyde en hexamethyleendiamine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber					31 december 2028
1115				condensatieproduct van *n*-dodecylalcohol met ethyleenoxide	Additief	Kunststoffen				Voor gebruik als antistatisch middel voor polyolefineharsen: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 000 mg/kg.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1116				condensatieproducten van formaldehyde met melamine	Additief	Kunststoffen			(15)		31 december 2028
1117				condensatieproducten van formaldehyde met ureum	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(15)		31 december 2028
1118				condensatieproduct van sorbitol en/of ethyleenoxide	Additief	Kunststoffen				Op voorwaarde dat het product geen ethyleenglycol afgeeft.	31 december 2028
1119				copolymeer van methylmethacrylaat met divinylbenzeen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2028
1120				copolymeer van methylmethacrylaat met styreen, divinylbenzeen en 1,3-butyleenglycol-dimethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2028
1121				copolymeer van methylmethacrylaat-butadieen-styreen-divinylbenzeen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2028
1122		54453-03-1		koperethyleendiaminetetra-acetaat	Additief	Kunststoffen		EDTA: MTC_{tap} = 60 µg/l	Voor koper, zie bijlage V.		31 december 2028
1123	630-3-72-5	73728-37-7		cyclorubber	Additief	Rubber					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1124	203-6-30-6	108-93-0		cyclohexylalcohol	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031
1125	226-7-33-8	5459-93-8		cyclohexylethylamine	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1126	-	29965-97-7		cyclooctadieen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2028
1127				cyclopentadieen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1128	248-5-23-5	27554-26-3		diïsooctylftalaat	Additief	Kunststoffen				Maximale restgehalte van de som van alle ftalaten in het eindmateriaal (QM) = 50 000 mg/kg.	31 december 2028
1129	236-4-45-4	13372-18-4		dicetylftalaat	Additief	Kunststoffen	75			Voor hard pvc: maximale restgehalte van de som van alle ftalaten in het eindmateriaal (QM) = 50 000 mg/kg.	31 december 2028
1130	237-9-71-7	14117-96-5		distearylftalaat	Additief	Kunststoffen	75			Voor hard pvc: maximale restgehalte van de som van alle ftalaten in het eindmateriaal (QM) = 50 000 mg/kg.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1131				diëthoxydihydrochinon	Monomeer of ander reagens	Rubber	50	fenolen: MTC_{tap} = 50 µg/l			31 december 2028
1132				diëthylftalaat	Additief	Kunststoffen, rubber				Maximale restgehalte van de som van alle ftalaten in het eindmateriaal (QM) = 50 000 mg/kg.	31 december 2031
1133	205-4-50-3	141-04-8		diïsobutyladipaat	Additief	Kunststoffen, rubber	150				31 december 2031
1134	247-9-77-1	26761-40-0		diïsodecylftalaat	Additief	Kunststoffen, rubber				Maximale restgehalte van de som van alle ftalaten in het eindmateriaal (QM) = 50 000 mg/kg.	31 december 2028
1135	204-2-12-6	117-82-8		dimethoxyethylftalaat	Additief	Kunststoffen				Maximale restgehalte van de som van alle ftalaten in het eindmateriaal (QM) = 50 000 mg/kg.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1136				dimethylester van polygecondenseerd barnsteenzuur met 2-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidyl)-ethanol	Additief	Kunststoffen				Voor polyethyleen: maximumrestgehalte van de som van alle ftalaten in het eindmateriaal (QM) = 3 000 mg/kg. Voor polyproyleen: maximumrestgehalte van de som van alle ftalaten in het eindmateriaal (QM) = 5 000 mg/kg.	31 december 2028
1137	248-7-65-1	27987-25-3		dimethylcyclohexylftalaat	Additief	Kunststoffen				Maximale restgehalte van de som van alle ftalaten in het eindmateriaal (QM) = 50 000 mg/kg.	31 december 2031
1138				dimethylfenylthiuram	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2028
1139	203-6-64-1	109-31-9		di-*n*-hexylazelaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2028
1140	202-5-77-6	97-39-2		di-*o*-tolylguanidine	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1141				gedisproportioneerde colofonium	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1142				distearyl-(4-hydroxy-3-methyl-5-*tert*-butyl)-benzyl-malonaat	Additief	Kunststoffen				Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 5 000 mg/kg.	31 december 2028
1143	201-5-55-3	84-72-0		ethylftalylethylglycolaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1144		106-90-1		2,3-epoxypropylacrylzuur	Additief	Rubber			(21)	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1145				polyethyleen met hoge, gemiddelde en lage dichtheid	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2028
1146				gehydrogeneerde polycyclopentadieenhars	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2028
1147				isodecylalcohol.	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, rubber					31 december 2028
1148				lauryldithiopropionaat	Additief	Rubber					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1149		12068-40-5		lithiumaluminiumsilicaat (2:1:1)	Additief	Kunststoffen			Voor aluminium en lithium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1150				melamineharsen, gemodificeerd met butylalcohol	Monomeer of ander reagens	Rubber				Voor verven en vernissen.	31 december 2028
1151		694-91-7		5-methyleen-2-norborneen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2028
1152	639-9-76-3	68441-63-4		methylhydroxyethylcellulose	Additief	Kunststoffen					31 december 2028
1153	-	51064-12-1		methylpentadieen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2028
1154				*n*-decyl-*n*-octylftalaat	Additief	Kunststoffen			(25) (27)		31 december 2028
1155				di-*n*-decylftalaat	Additief	Kunststoffen			(25) (27)		31 december 2031
1156				triëhanolaminemonolauraat	Additief	Kunststoffen				Voor gebruik als antistatisch middel voor polyolefinen: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 3 000 mg/kg.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1157	200-8-20-0	74-89-5		Monomethylamine	Additief	Kunststoffen	2,5			Voor gebruik met dimethylcarbonaat bij de vervaardiging van gemodificeerd polymethacrylaat.	31 december 2031
1158	260-9-82-3	57843-53-5		*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrakis (2-hydroxypropyl)-adipamide	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				Voor de vervaardiging van polymeerdispersies van polyolefinen gefunctionaliseerd met acryl- en/of anhydridegroepen, gebruikt als coating op metalen, met een gebruikspercentage van ≤ 6 % droog gewicht van de dispersie.	31 december 2031
1159				*N*-octadecyl-β(4'-hydroxy-3,5-di-*tert*-butylenyl)-propionaat	Additief	Rubber					31 december 2028
1160	230-4-51-0	7144-65-2		ortho-difenylglycidylether	Additief	Kunststoffen				Voor film van vinylchloride-vinylideenchloridecopolymeren: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 3 000 mg/kg.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1161	241-3-13-4	17281-74-2		palmitoylbenzoylmethaan	Additief	Kunststoffen				Voor hard pvc en copolymeren daarvan: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 5 000 mg/kg.	31 december 2028
1162	204-2-59-2	118-55-8		fenylsalicylaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1163		70750-58-2		polybetapineen	Additief	Rubber					31 december 2034
1164				polybutyleentereftalaat	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen					31 december 2037
1165				polychloortrifluorethyleen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(38)		31 december 2028
1166				polyester afgeleid van de condensatie van adipinezuur en ethyleenglycol	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(2)		31 december 2028
1167	607-4-61-2	24938-37-2		polyethyleenadipaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2034
1168		9004-99-3		polyethyleenglycolmonostearaat	Additief	Kunststoffen			(2)	Op voorwaarde dat het product geen mono- en diëthyleenglycolen afgeeft.	31 december 2037
1169				polyethyleenglycoltereftalaat	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(2)		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1170		36221-42-8		polypropyleenadipaaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2028
1171		9003-20-7		polyvinylbutyral	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen, coatings					31 december 2037
1172				polyvinylalcohol	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen, coatings					31 december 2028
1173				polyvinylchloride	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2037
1174				polyvinylethylether	Additief	Kunststoffen, kleefstoffen, coatings				Viscositeit van 0,5-0,8 cP bij 1 % in benzeen bij 20 °C.	31 december 2028
1175		9003-44-5		polyvinylisobutylether	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2028
1176				polyvinyl*tert*-butylether	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2028
1177		9002-85-1		polyvinylideenchloride	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2037
1178				kaliumzout van maleïnezuur, half veresterd met cetylalcohol	Additief	Kunststoffen					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1179				Reactieproduct van 4-methylfenol met dicyclopentadieen en daaropvolgende alkylering met isobutyl	Additief	Rubber	1 500				31 december 2028
1180				Reactieproduct van *N*-fenyl-*N*'-(1-3-dimethylbutyl)*p*-fenyleendiamine en *tert*-C_{10}-C_{13}-glycidylthio-ether met overwegend C12-gehalte	Additief	Rubber	1,0 — uitgedrukt als primaire aromatische aminen			Maximale dosering = 2,4 gewichtspercent. Alleen voor contacttijden van ≤ 10 min en temperaturen van ≤ 40 °C. Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1181	268-2-13-3	68037-49-0		natriumalkyl(C_{10}-C_{18}) sulfonaat	Additief	Kunststoffen				Voor gebruik als antistatisch middel in pvc: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 15 000 mg/kg. Voor gebruik als antistatisch middel in polystyreen: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 25 000 mg/kg.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
										Voor gebruik als emulgator in pvc en de copolymeren daarvan: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 20 000 mg/kg. Voor gebruik als emulgator in polystyreen: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 50 000 mg/kg.	
1182	209-4-06-4	577-11-7		natriumdioctylsulfosuccinaat	Additief	Kunststoffen				Voor polyethyleen: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 10 000 mg/kg.	31 december 2031
1183				natriumdodecylbenzeensulfonaat	Additief	Kunststoffen				Voor pakkingen en mastiek: maximaal restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 20 000 mg/kg.	31 december 2031
1184		29704-46-9		natriumsulforicinaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1185	205-4-81-2 205-7-77-1	141-33-3 150-88-9		natriumbutylxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47)		31 december 2028
1186				zinkbutylxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47) Voor zink, zie bijlage V.	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1187	205-4-40-9	140-90-9		natriumethylxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47)		31 december 2031
1188				zinkethylxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2028
1189				natriumisopropylxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47)		31 december 2028
1190				zinkisopropylxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2028
1191				natriummethylxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47)		31 december 2028
1192				zinkmethylxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2028
1193				natriumpentamethyleenxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47)		31 december 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1194				zinkpentamethyleenxanthogenaat	Monomeer of ander reagens	Rubber			(47) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2028
1195				natriumdibutyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2031
1196				zinkdibutyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2028
1197				koperdibutyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor koper, zie bijlage V.		31 december 2028
1198				natriumdiëthyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2031
1199		13681-87-3		koperdiëthyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor koper, zie bijlage V.		31 december 2028
1200				natriumdimethyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2031
1201		137-29-1		koperdimethyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor koper, zie bijlage V.		31 december 2031
1202				natriumethylfenyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1203	238-6-77-1	14634-93-6		zinkethylfenyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2031
1204				koperethylfenyldithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor koper, zie bijlage V.		31 december 2028
1205		13878-54-1		zinkpentamethyleendithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2028
1206				koperpentamethyleendithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor koper, zie bijlage V.		31 december 2028
1207	232-3-60-1	8007-43-0		sorbitanseschioleaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1208	229-7-81-8	6729-96-0		stearyldithiopropionaat	Additief	Rubber					31 december 2028
1209				stearyl-(3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzyl)thioglycolaat	Additief	Kunststoffen				Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 5 000 mg/kg.	31 december 2028
1210	202-3-87-3	95-05-6		tetraethylthiurammonosulfide	Monomeer of ander reagens Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2028
1211	203-8-41-3	111-17-1		thiodipropionzuur	Additief	Rubber			(14)		31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1212				triacetine	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1213	201-0-71-2	77-94-1		tributylcitraat	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1214				tris-(2,4-di-*tert*-butylfenyl)difosfiet	Additief	Rubber		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2028
1215		1184-84-5		vinylsulfonzuur	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2028
1216				vinylsulfonamide	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2028
1217	232-7-23-4	9010-69-9		zinkresinaat	Additief	Kunststoffen			Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2028
1218		78-67-1		2,2'-azobis(isobutyronitril)	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen				Maximale dosering = 0,2 gewichtspercent.	31 december 2031
1219		2372-21-6		*tert*-butylperoxyisopropylcarbonaat	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen	0,1			Maximale dosering = 0,5 gewichtspercent.	31 december 2031
1220		111-92-2		di-*n*-butylamine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber	1,0				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1221		113693-69-9		tetramethyl-bis (4-hydroxyfenyl) methaan(TMBPF), reactieproduct met epichloorhydrine (= TMBPF-diglycidylether of TMBPF-DGE)	Monomeer of ander reagens	Coatings		epichloorhydrine: MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(48) (49)		31 december 2028
1222		3844-45-9		C.I. Food Blue 2 (*of*: triarylmethaan; C.I.-nr. 42090)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1223		1934-21-0		C.I. Food Yellow 4 (*of*: tartrazine (E102); C.I.-nr. 19140)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1224		12227-89-3; 1317-61-9		C.I. Pigment Black 11 (*of*: zwart ijzeroxide; C.I.-nr. 77499)	Additief	Alle			Voor ijzer, zie bijlage V.		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1225		68186-91-4		C.I. Pigment Black 28 (*of:* koperchromiet; C.I.-nr. 77428)	Additief	Alle			Voor chroom en koper, zie bijlage V.		31 december 2031
1226		12062-81-6		C.I. Pigment Black 33, (*of:* ijzermangaantrioxide; C.I.-nr. 77537)	Additief	Alle			Voor ijzer en mangaan, zie bijlage V.		31 december 2031
1227		147-14-8		C.I. Pigment Blue 15 (*of:* ftalocyanineblauw (incl. 15:1, 15:2, 15:3, 15:4); C.I.-nr. 74160)	Additief	Alle			Voor koper, zie bijlage V.	Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1228		1345-16-0		C.I. Pigment Blue 28 (*of:* kobaltaluminaat; C.I.-nr. 77346)	Additief	Alle			Voor aluminium en kobalt, zie bijlage V.		31 december 2031
1229		57455-37-5		C.I. Pigment Blue 29 (*of:* ultramarijnblauw; C.I.-nr. 77007)	Additief	Alle			Voor aluminium, zie bijlage V.		31 december 2028
1230		68187-11-1		C.I. Pigment Blue 36 (*of:* kobaltchromiet; C.I.-nr. 77343)	Additief	Alle			Voor aluminium, chroom en kobalt, zie bijlage V.		31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1231		68412-74-8		C.I. Pigment Blue 74 (*of:* kobaltzinksilicaat; C.I.-nr. 77366)	Additief	Alle			Voor kobalt en zink, zie bijlage V.		31 december 2031
1232		12068-86-9		C.I. Pigment Brown 11 (*of:* magnesiumferriet; C.I.-nr. 77495)	Additief	Alle			Voor ijzer, zie bijlage V.		31 december 2031
1233		68186-90-3		C.I. Pigment Brown 24 (*of:* chroomantimoontitanaat; C.I.-nr. 77310)	Additief	Alle			Voor antimoon en chroom, zie bijlage V.		31 december 2031
1234		12737-27-8		C.I. Pigment Brown 29 (*of:* chroomijzeroxide; C.I.-nr. 77500)	Additief	Alle			Voor chroom en ijzer, zie bijlage V.		31 december 2031
1235		1308-38-9		C.I. Pigment Green 17 (*of:* chroom(III)chloride; C.I.-nr. 77288)	Additief	Alle			Voor chroom, zie bijlage V.		31 december 2031
1236		1328-53-6		C.I. Pigment Green 7 (*of:* ftalocyaninegroen; C.I.-nr. 74260)	Additief	Alle			Voor koper, zie bijlage V.	Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1237		3520-72-7		C.I. Pigment Orange 13 (*of*: diazo-; C.I.-nr. 21110)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1238		1309-37-1		C.I. Pigment Red 101 (*of*: ijzer(III)oxide; C.I.-nr. 77491)	Additief	Alle					31 december 2031
1239		12656-85-8		C.I. Pigment Red 104 (*of*: loodchromaat/molybdaat/sulfaat; C.I.-nr. 77605)	Additief	Alle					31 december 2028
1240		3049-71-6		C.I. Pigment Red 178 (*of*: peryleenrood)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1241		40618-31-3 82643-43-4		C.I. Pigment Red 214 (*of:* azo-condensatiepigment)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1242		52238-92-3		C.I. Pigment Red 242 (*of:* disazo-condensatiepigment; C.I.-nr. 20067)	Additief	Alle			(38)	Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1243		43035-18-3		C.I. Pigment Red 247 (*of:* monoazo; C.I.-nr. 15915)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1244		6358-87-8		C.I. Pigment Red 38 (*of*: diazo-; C.I.-nr. 21120)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1245		5281-04-9		C.I. Pigment Red 57:1 (D & C Red 7) (*of*: monoazo; C.I.-nr. 15850:1)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1246		12769-96-9		C.I. Pigment Violet 15 (*of*: ultramarijnviolet; C.I.-nr. 77007)	Additief	Alle					31 december 2028
1247		6358-30-1		C.I. Pigment Violet 23 (*of*: oxazine; C.I.-nr. 51319)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1248		1345-05-7		C.I. Pigment White 5 (*of*: lithopon (co-precipitatie van bariumsulfaat en zinksulfide); C.I.-nr. 77115)	Additief	Alle					31 december 2028
1249		5590-18-1		C.I. Pigment Yellow 110 (*of*: aminoketon; C.I.-nr. 56280)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1250	269-1-03-8	68187-51-9		C.I. Pigment Yellow 119 (*of*: zinkferriet; C.I.-nr. 77496)	Additief	Alle					31 december 2031
1251	603-3-31-4	129423-54-7		C.I. Pigment Yellow 191 (*of*: monoazo; C.I.-nr. 18795)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1252	232-3-53-3	8007-18-9		C.I. Pigment Yellow 53 (*of*: nikkelantimoontitanaat; C.I.-nr. 77788)	Additief	Alle					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1253		6528-34-3		C.I. Pigment Yellow 65 (*of:* monoazo; C.I.-nr. 11740)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1254		8005-02-5		C.I. Solvent Black 7 (*of:* azine; C.I.-nr. 50415:1)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1255	201-3-53-5	81-48-1		C.I. Solvent Violet 13 (*of:* antrachinon; C.I.-nr. 60725)	Additief	Alle				Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1256		109-58-0		(2-aminoethyl)carbaminezuur	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				Alleen voor gebruik in elastomeren met vinylideenfluoride als monomeer. Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 30 g/kg.	31 december 2028
1257		36-86-8		1,1-bis(*tert*-butylperoxy)cyclohexaan	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	0,1				31 december 2031
1258		95-35-2		1,3-bis(2-benzothiazolylmercaptomethyl) ureum	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1259		2212-81-9		1,3-bis(*tert*-butylperoxyisopropyl)benzeen	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	0,1			In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1260		105-55-5		1,3-diëthylthioureum	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1261		7691-02-3		1,3-divinyltetramethyldisilazaan	Additief	Rubber					31 december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1262		102-78-3		2-(2,6-dimethylmorfolinothio)benzothiazool	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(43)	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1263		102-77-2		2-(morfolinothio)benzothiazool	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	150		(43)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 30 g/kg.	31 december 2031
1264		87-97-8		2,6-di-*tert*-butyl-4-(methoxymethyl) fenol	Additief	Rubber		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.		In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1265		2668-47-5		2,6-di-*tert*-butyl-4-fenylfenol	Additief	Rubber		Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.		In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1266		95-30-7		2-benzothiazyl-N,N-diëthylthiocarbamylsulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(43)	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1267		96-45-7		2-mercaptoimidazoline	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	2,5			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 30 g/kg.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1268		26511-61-5		3,3-bis(*tert*-butylperoxy)butaanzuur, *n*-butylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1269		19262-37-4		4,4'-bis(aminocyclohexyl)methaancarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1270		101-70-2		4,4'-dimethoxydifenylamine	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1271		95-80-7		4-methyl-*m*-fenyleendiamine	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1272		15570-10-2		4-*tert*-butyl-2- methylthiofenol	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1273		4545-30-6		4-*tert*-butylthiofenol, zinkzout	Additief	Rubber			Voor zink, zie bijlage V.	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stof-nummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1274		140-04-5		acetylricinolzuur, butylester	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1275		141-17-3		adipinezuur, bis (2-(2-butoxyethoxy)-ethyl)ester	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1276		2451-84-5		divinyladipaat, dibenzylester	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1277		105-97-5		adipinezuur, didecylester	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1278		27178-16-1		adipinezuur, diïsodecylester	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1279		1330-86-5		adipinezuur, diïsoöctylester	Additief	Rubber					31 december 2031
1280		110-29-2		adipinezuur, *n*-decyl-*n*-octylester	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1281		123-77-3		azodicarbonamide	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1282	201-2-55-2	80-17-1		benzeensulfonhydrazide	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1283				bis(2-hydroxy-3-*tert*-octyl-5-methylfenyl) methaan	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1284	246-7-09-0	25176-75-4		capronzuur, diëster met triëthyleenglycol	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1285	203-3-61-4	106-10-5		caprylzuur, diëster met triëthyleenglycol	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1286		61789-98-8		kurk	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1287		3399-73-3		cyclohexylethylamine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1288		149-82-6		dibutyldithiocarbaminezuur, *N*,*N*-dimethylcyclohexylaminezout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1289		109-89-7		diëthylamine	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1290		502-55-6		diëthylxanthogeendisulfide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber			(47)	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1291		123-81-9		ethyleenglycol-bis(mercaptoacetaat)	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 30 g/kg.	31 december 2031
1292		36290-04-7		formaldehyde-2-naftaleensulfonzuur, copolymeer, natriumzout	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber			(15)	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1293		93-35-4		formaldehyde-fenol, copolymeer	Additief	Rubber			(15)	Het copolymeer mag geen additieven bevatten die niet in de Europese positieve lijst voor organische materialen zijn opgenomen.	31 december 2028
1294		68476-37-9		lijm van dierlijke oorsprong	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1295		16941-12-1		hexachloroplatinazuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031
1296		999-97-3		hexamethyldisilazaan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031
1297		143-06-6		hexamethyleendiaminecarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1298	213-6-80-0	1000-90-4		isopropylxanthogenaat, zinkzout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(47) Voor zink, zie bijlage V.	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1299		106-18-3		laurinezuur, butylester	Additief	Rubber					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1300		28693-00-7		monochloorazijnzuur, ester met 5-(hydroxymethyl)-bicyclo[2.2.1]hept-2-een	Monomeer of ander reagens	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1301				montaanwas, bestaande uit: 1) montaanzuren, C_{26}-C_{32}, 2) esters daarvan met ethyleenglycol en/of 1,3-butaandiol 3) en/of calciumzouten	Additief	Rubber					31 december 2028
1302		10591-84-1		*N,N'*-dimethyldifenylthiuramdisulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 30 g/kg.	31 december 2031
1303				*N*-alkyl (C_{14}-C_{18})-*N,N',N'*-triacetoyl-1,3-diaminopropaan	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1304				*N*-fenyl-*N'*-isohexyl-*p*-fenyleendiamine	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1305		142-77-8		oliezuur, butylester	Additief	Rubber					31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1306		7620-75-9		oliezuur, dibutylaminezout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1307		1912-84-1		oliezuur, tin(II)zout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1308		117-97-5		pentachloorthiofenol, zinkzout	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber			Voor zink, zie bijlage V.	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1309		98-77-1		pentamethyleendithiocarbaminezuur, piperidinezout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1310		136-04-9		pentamethyleendithiocarbaminezuur, kaliumzout	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42) Voor zink, zie bijlage V.	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 30 g/kg.	31 december 2028
1311		107-71-1		perazijnzuur, *tert*-butylester	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber	0,1			In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1312		89-03-8		petrolatum	Additief	Rubber					31 december 2028
1313		117-84-0		ftaalzuur, di-*n*-octylester	Additief	Rubber	300		(25) (27)		31 december 2028
1314		26762-92-5		*p*-menthaanhydroperoxide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1315				*p*-nonylfenylfosfiet, 2,2-bis(3-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propaanester	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1316		25101-03-5		polypropyleenglycoladipaat	Additief	Rubber			(30)		31 december 2037
1317	232-2-99-0	8002-13-9		raapzaadolie	Additief	Rubber					31 december 2028
1318		27214-90-0		sebacinezuur, diïsooctylester	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1319		2432-87-3		sebacinezuur, di-*n*-octylester	Additief	Rubber					31 december 2031
1320		1344-08-7		natriumpolysulfide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstof	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1321				sojaolie, behandeld met zwavel (factis)	Additief	Rubber	250				31 december 2028
1322		93-73-2		tetrabutylthiurammonosulfide	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1323		7772-99-8		tinchloride	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1324		19484-26-5		tridecylmercaptan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1325		117-56-8		triëthanolaminefosfaat	Additief	Rubber	500			Alleen voor gebruik als losmiddel.	31 december 2028

Tabel 2

Europese positieve lijsten van groepen uitgangsstoffen voor organische materialen

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1326			3	alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C_4-C_{22})	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2031
1327			4	mengsel van (40 gewichtspercent) 2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diïsocyanaat en (60 gewichtspercent) 2,4,4-trimethylhexaan-1,6-diïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Alle			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep. Controle van de overeenstemming aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA).	31 december 2034
1328			5	trialkyl(C_5-C_{15})azijnzuur, 2,3-epoxypropyl-ester	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als epoxygroep. De molecuulmassa van de epoxygroep is 43 Da.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1329			6	trialkylazijnzuur (C_7-C_{17}), vinylesters	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2031
1330			8	geacetyleerde mono- en diglyceriden van vetzuren	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(31)		31 december 2031
1331			9	monocarbonzuren, C_2-C_{24}, alifatisch, onvertakt, uit natuurlijke vetten en oliën, en hun mono-, di- en triglycerolesters (vertakte vetzuren in natuurlijke hoeveelheden inbegrepen)	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2031
1332			10	monocarbonzuren, C_2-C_{24}, alifatisch, onvertakt, synthetisch, en hun mono-, di- en triglycerolesters	Polymerisatiehulpmiddel Additief Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2031
1333			11	esters van alifatische monocarbonzuren (C_6-C_{22}) met polyglycerol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1334			12	vetzuren uit eetbare dierlijke of plantaardige vetten en oliën	Additief of polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2031
1335			13	alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C_4-C_{24})	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1336			14	*n*-alkyl(C_{10}-C_{13})benzeensulfonzuur	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	1 500				31 december 2031
1337			15	alkyl[onvertakt met even aantal koolstofatomen (C_{12}-C_{20})] dimethylaminen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	1 500				31 december 2031
1338			16	alkyl(C_8-C_{22})sulfonzuren	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	300				31 december 2031
1339			17	alkyl(C_8-C_{22})zwavelzuren, onvertakt, primair, met een even aantal koolstofatomen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1340			19	*N*,*N*-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C_8-C_{18}) amine	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle			(7)		31 december 2031
1341			20	*N*,*N*-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C_8-C_{18}) aminehydrochloriden	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(7)		31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1342			22	ricinusolie, mono- en diglyceriden	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1343			23	choline-esterchloride van kokosolievetzuren	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	45			De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2031
1344			25	cresolen, gebutyleerd, gestyreniseerd	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	600				31 december 2031
1345			26	5,7-di-*tert*-butyl-3-(3,4- en 2,3-dimethylfenyl)-3*H*-benzofuran-2-on, bestaande uit: a) 5,7-di-*tert*-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)-3*H*-benzofuran-2-on (80-100gewichtspercent), en b) 5,7-di-*tert*-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)-3*H*-benzofuran-2-on (0-20 gewichtspercent)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2031
1346			27	9,10-dihydroxystearinezuur en oligomeren daarvan	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1347			28	di-*n*-octyltinbis(*n*-alkyl(C_{10}-C_{16})mercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2031
1348			31	di-*n*-octyltindimaleaat, veresterd	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(10)		31 december 2031
1349			38	glasvezels	Additief	Alle				Glas overeenkomstig bijlage IV.	31 december 2031
1350			40	esters van glycerol met azijnzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1351			41	esters van glycerol met alifatische verzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C_{14}-C_{18}) en met alifatische onverzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C_{16}-C_{18})	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1352			42	esters van glycerol met boterzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1353			43	esters van glycerol met erucazuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1354			44	esters van glycerol met 12-hydroxystearinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1355			45	esters van glycerol met laurinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1356			46	esters van glycerol met linolzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1357			47	esters van glycerol met myristinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1358			48	esters van glycerol met nonaanzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1359			49	esters van glycerol met oliezuur	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2031
1360			50	esters van glycerol met palmitinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1361			51	esters van glycerol met propionzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1362			52	esters van glycerol met ricinolzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1363			53	esters van glycerol met stearinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1364			65	mengsel van 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen, 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbeen en 4,4′-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen)	Additief	Alle				Ten hoogste 0,05 gewichtspercent (hoeveelheid gebruikte stof/hoeveelheid formulering). Mengsel verkregen bij het vervaardigingsproces in de typische verhouding van (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)	31 december 2031
1365			66	mono-*n*-octyltintris (alkyl(C_{10}-C_{16})mercaptoacetaat)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(11)		31 december 2031
1366			67	montaanzuren en/of esters daarvan met ethyleenglycol en/of 1,3-butaandiol en/of glycerol	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2031
1367			68	mono- en di-*n*-alkyl (C_{16}- en C_{18}-)esters van fosforzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	2,5				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1368			69	tris(nonyl- en/of dinonylfenyl)fosfiet	Additief	Alle	1 500			Zonder weekmaker: maximaal restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 3 000 mg/kg. Voor butadieen-styreencopolymeer: maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 15 000 mg/kg.	31 december 2028
1369			73	polyesters van 1,2-propaandiol en/of 1,3- en/of 1,4-butaandiol en/of polypropyleenglycol met adipinezuur, eventueel met azijnzuur, C_{12}-C_{18}-vetzuren, *n*-octanol en/of *n*-decanol als eindgroepen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(30) (31)		31 december 2034
1370			78	polyethyleenglycol (EO = 1-50)monoalkylether (onvertakt en vertakt, C_8-C_{20}) sulfaat, zouten	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1371			80	poeders, schilfers en vezels van brons, koper, messing, roestvast staal, tin en ijzer en legeringen van koper, tin en ijzer	Additief	Alle			Voor relevante elementen, zie bijlage V.		31 december 2031
1372			89	esters van stearinezuur met ethyleenglycol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(2)		31 december 2031
1373		50-21-5	99	melkzuur	Monomeer of ander reagens Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
1374		50-99-7	102	glucose	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2037
1375		57-55-6	109	1,2-propaandiol	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2034
1376		59-02-9 10191-41-0	110	α-tocoferol	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
1377		75-56-9	135	propyleenoxide	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product.	31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1378		107-01-7	224	2-buteen	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
1379		107-88-0	228	1,3-butaandiol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
1380		110-98-5 25265-71-8	257	dipropyleenglycol	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2034
1381		138-22-7	322	butyllactaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1382		598-32-3	357	3-buteen-2-ol	Monomeer of ander reagens	Alle	0,1			Alleen voor gebruik als comonomeer voor de bereiding van polymere additieven De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.	31 december 2028
1383		1330-43-4	407	natriumtetraboraat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor boor, zie bijlage V.		31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1384		1332-37-2	409	ijzeroxide	Additief	Alle			Voor ijzer, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1385		3724-65-0	467	crotonzuur	Monomeer of ander reagens Additief	Alle			(34)		31 december 2028
1386		4080-31-3	474	1-(3-chlooral-lyl)-3,5,7-triaza-1-azo-niaadamantaanchloride	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	15				31 december 2031
1387			501	aluminiumvezels, -schilfers en -poeders	Additief	Alle			Voor aluminium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1388		7631-86-9	504	siliciumdioxide	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Voor synthetisch amorf siliciumdioxide: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 µm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 µm en 1 mm Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2037
1389		7664-93-9	511	zwavelzuur	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1390		7704-34-9	514	zwavel	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Alle					31 december 2034
1391		7771-44-0	518	arachidonzuur	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2028
1392		7772-98-7	519	natriumthiosulfaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(18)		31 december 2034
1393		9003-11-6 106392-12-5	551	poly(ethyleen/propyleen)glycol	Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2028
1394		63148-62-9	575	polydimethylsiloxaan (MW > 6 800 Da)	Monomeer of ander reagens (basisolie) Additief Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle				Minimale viscositeit bij 25 °C: 100 cSt (100 × 10^{-6} m^2/s).	31 december 2034
1395		10377-51-2	588	lithiumjodide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(6) Voor lithium, zie bijlage V.		31 december 2031
1396		11104-61-3	593	kobaltoxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor kobalt, zie bijlage V.		31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1397		11129-60-5	594	mangaanoxide	Additief	Alle			Voor mangaan, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1398		12004-14-7 37293-22-4	598	calciumsulfoaluminaat	Additief	Alle			Voor aluminium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1399		12626-88-9	606	mangaanhydroxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor mangaan, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1400		12751-22-3	607	ijzerfosfide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			Voor ijzer, zie bijlage V.	Alleen voor gebruik in pet-polymeren en -copolymeren	31 december 2031
1401		13463-67-7	610	titaandioxide	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1402		17194-00-2	625	bariumhydroxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor barium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
1403		25013-16-5	635	*tert*-butyl-4-hydroxyanisool	Additief	Alle	1 500				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1404		25322-68-3	638	polyethyleenglycol	Monomeer of ander reagens Additief Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2034
1405		25513-64-8	641	mengsel van (35-45 gewichtspercent) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexaan en (55-65 gewichtspercent) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexaan	Monomeer of ander reagens	Alle	2,5				31 december 2034
1406		68515-48-0 28553-12-0	728	ftaalzuur, diësters met primaire verzadigde vertakte C_8-C_{10}-alcoholen met meer dan 60 % C_9	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			(25) (31)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker; of b) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het product.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1407		68855-54-9	734	diatomeeënaarde, onder toevoer van watervrij natriumcarbonaat gecalcineerd	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
1408		73138-82-6	741	harszuren	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2031
1409			789	gehydrogeneerde homopolymeren en/of copolymeren van 1-hexeen en/of 1-octeen en/of 1-deceen en/of 1-dodeceen en/of 1-tetradeceen (MW: 440-12 000)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Gemiddelde molecuulmassa ten minste 440 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 3,8 cSt (3,8 × 10^{-6} m^2/s).	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1410		90751-07-8 82451-48-7	790	poly(6-morfolino-1,3,5-triazine2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]-hexamethyleen [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Alle	250			Gemiddelde molecuulmassa ten minste 2 400 Da. Restgehalte van morfoline < 30 mg/kg, van N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl) hexaan-1,6-diamine < 15 000 mg/kg en van 2,4-dichloor-6-morfolino-1,3,5-triazine < 20 mg/kg	31 december 2034
1411			799	polyethyleenglycol (EO = 1-50)ethers van onvertakte en vertakte primaire (C_8-C_{22})-alcoholen	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle	90			In overeenstemming met het maximale ethyleenoxidegehalte als vastgesteld in de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven in Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie.	31 december 2037
1412			801	monocarbonzuren, C_2-C_{24}, alifatisch, onvertakt, uit natuurlijke vetten en oliën, lithiumzout	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle			Voor lithium, zie bijlage V.		31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1413			805	titaandioxide, bekleed met een copolymeer van *n*-octyltrichloorsilaan en [aminotris(methyleenfosfonzuur), pentanatriumzout]	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Het gehalte van het oppervlakbehandelingscopolymeer van het beklede titaandioxide is minder dan 1 gewichtspercent	31 december 2031
1414			810	neopentylglycol, diësters en monoësters met benzoëzuur en 2-ethylhexaanzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250		(31)		31 december 2031
1415			815	trimethylolpropaan, gemengde triësters en diësters met benzoëzuur en 2-ethylhexaanzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	250		(31)		31 december 2031
1416			878	vetzuren (C_8-C_{22}) uit dierlijke of plantaardige vetten en oliën, esters met vertakte, alifatische, eenwaardige, verzadigde, primaire alcoholen (C_3-C_{22})	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1417			879	vetzuren (C_8-C_{22}) uit dierlijke of plantaardige vetten en oliën, esters met onvertakte, alifatische, eenwaardige, verzadigde, primaire alcoholen (C_1-C_{22})	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle					31 december 2031
1418			880	vetzuren (C_8-C_{22}), esters met pentaerytritol	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Alle					31 december 2031
1419		128-44-9	902	1,2-benzisothiazool-3(2*H*)-on-1,1-dioxide, natriumzout	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				De stof moet voldoen aan de specifieke zuiverheidscriteria van Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie	31 december 2034
1420			924	trimethylolpropaan, gemengde triësters en diësters met *n*-octaan- en *n*-decaanzuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5			Alleen voor gebruik in pet	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1421		939402-02-5	974	fosforzuur, gemengde 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)fenyl- en 4-(1,1-dimethylpropyl)fenyltriësters	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle	500 — uitgedrukt als de som van de fosfiet- en fosfaatvorm van de stof, 4-*tert*-amylfenol en 2,4-di-*tert*-amylfenol 50 — voor 2,4-di-*tert*-amylfenol				31 december 2037
1422			1046	zinkoxide, nanodeeltjes, met een coating van [3-(methacryloxy)propyl]trimethoxysilaan (EUPL-stofnr. 0695)	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			Voor zink, zie bijlage V.	Alleen voor gebruik in ongeplasticeerde polymeren. De voor de stof met EUPL-nummer 0695 vermelde beperkingen en specificaties moeten worden nageleefd. Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1423			1053	vetzuren (C_{16-18}) verzadigd, esters met dipentaerytritol	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Alleen te gebruiken indien geproduceerd uit een vetzuurvoorloper die is gewonnen uit eetbare vetten of oliën	31 december 2037
1424		7695-91-2 58-95-7	1055	α-tocoferyl-acetaat	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik als antioxidant in polyolefinen De stof, of de hydrolyseproducten ervan, zijn toegelaten levensmiddelenadditieven en de overeenstemming met artikel 11, lid 3, van Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie moet worden gecontroleerd.	31 december 2037
1425			1062	mengsel bestaande uit 97 % tetraëthylorthosilicaat (TEOS) met CAS-nr. 78-10-4 en 3 % hexamethyldisilazaan (HMDS) met CAS-nr. 999-97-3	Monomeer of ander reagens	Alle				Alleen voor gebruik bij de productie van gerecycleerd PET, in een concentratie van maximaal 0,12 gewichtspercent.	31 december 2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1426			1075	montmorillonietklei gemodificeerd met hexadecyltrimethylammoniumbromide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Alleen voor gebruik als additief in een concentratie van maximaal 4,0 gewichtspercent in polymelkzuur voor koudwatertoepassingen. Kan plaatjes in nanovorm vormen die in een of twee dimensies dunner zijn dan 100 nm. Deze plaatjes moeten parallel aan het polymeeroppervlak gericht zijn en volledig in de polymeer zijn opgenomen. Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1427			1077	titaandioxide dat aan de oppervlakte is behandeld met fluoride-gemodificeerd aluminiumoxide	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Alle				Alleen te gebruiken in een concentratie van maximaal 25,0 gewichtspercent, inclusief in de nanovorm. Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1428				vetzuren uit ricinusolie, gedehydrateerd	Monomeer of ander reagens Andere (technische hulpstof)	Rubber, coatings					31 december 2034
1429		61790-39-4		vetzuren uit ricinusolie, gehydrogeneerd	Monomeer of ander reagens Additief	Coatings, smeermiddelen					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1430		55965-84-9		5-chloor-2-methyl-2*H*-isothiazool-3-on (CAS-nr.-26172-55-4) en 2-methyl-2*H*-isothiazool-3-on (CAS-nr. 2682-20-4), mengsel (3:1)	Andere (conserveringsmiddelen in blik)	Coatings	7,5			Beperking = 0,025 mg/dm^2. Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 3.4 en 4.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
1431		68938-15-8		kokosvetzuren, gehydrogeneerd	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2034
1432		110-54-3		*n*-hexaan, inclusief maximaal 40 % structurele isomeren (cyclohexaan < 3 %), nr. 925-292-5 op de lijst	Polymerisatiehulpmiddel	Alle	250			MTC hoeft niet gecontroleerd te worden bij procestemperaturen > 100 °C.	31 december 2031
1433		93685-81-5		isododecaan (hoofdisomeer: 2,2',4,6,6'-pentamethylheptaan)	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	2,5				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1434		926-099-9		steenwol	Additief	Rubber				Diameter > 1 µm (gemiddelde diameter 5-30 µm). Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1435				acrylzuur, esters met eenwaardige, alifatische, verzadigde alcoholen, C_1-C_{18}	Monomeer of ander reagens	Coatings	300 — uitgedrukt als acrylzuur		(21)		31 december 2031
1436				adipinezuur, esters met eenwaardige, alifatische, primaire, verzadigde alcoholen, C_6-C_{12}	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1437				Additieproducten van trivinylcyclohexaan en α-ω-dihydrogeen-polywaterstof-methyldimethylsiloxanen	Monomeer of ander reagens	Siliconen				Maximale dosering = 10 gewichtspercent.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1438				alkadiënen (C_3-C_8)	Monomeer of ander reagens	Coatings				Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product.	31 december 2031
1439				alkoxysilanen met functionele groepen, zoals vinyl-, methacryl-, amino- of glycidylgroepen	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Maximale dosering = 0,5gewichtspercent op basis van de vulstof, of maximaal 0,3 gewichtspercent op basis van de kunststofcomponent	31 december 2031
1440				alkylarylsulfonzuur	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Maximale dosering = 3 gewichtspercent.	31 december 2031
1441				alkyl(C_8-C_{18})benzeensulfonaten, natriumzouten	Polymerisatiehulpmiddel	Rubber			(41)		31 december 2031
1442				alkyl(C_8-C_{18})benzeensulfonaten, natriumzouten	Polymerisatiehulpmiddel	Rubber			(41)		31 december 2031
1443				esters van alkyl(C_1-C_8) kiezelzuur of orthosiliciumzuur met alifatische eenwaardige alcoholen (C_2-C_4) en monomethylether van ethaandiol (methylglycol) en hun condensatieproducten	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen				Maximale dosering = 3 gewichtspercent.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1444				amide van alifatische carbonzuren, C_8-C_{22}	Polymerisatiehulpmiddel	Siliconen				Maximale dosering = 1,5 gewichtspercent.	31 december 2031
1445				3-aminocrotonzuur, esters met butyleenglycol	Additief	Coatings					31 december 2031
1446				3-aminocrotonzuur, esters met mono- of dihydrische alcoholen	Additief	Coatings					31 december 2031
1447				koolstofvezels	Additief	Rubber				Koolstofvezels overeenkomstig EUPL-nummer 2041, bijlage IV.	31 december 2031
1448				condensatieproducten van ethyleenoxide met alcoholen (C_3-C_{18}), fenolalkyl (C_4-C_9) en hun gesulfoneerde, gezwavelde of gefosfateerde derivaten	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031
1449				cyclisch organopolysiloxaan met methylgroepen, alleen of in een *n*-alkylgroep (C_2-C_{32})	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Smeermiddelen					31 december 2031
1450				α,ω-dicarbonzuren (C_6-C_{12}), alifatisch, onvertakt	Monomeer of ander reagens	Alle					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1451				vetzuren (onvertakt, verzadigd en onverzadigd, met een even aantal koolstofatomen, C_8-C_{22}, met een maximumgehalte van 2 % onverzeepbare bestanddelen), in de vorm van verbindingen met bis (2-hydroxyethyl)amine	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen	1 500				31 december 2031
1452				amiden van vetzuren (onvertakte, verzadigde en onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C_8-C_{22}, met een maximumgehalte van 2 % onverzeepbare bestanddelen)	Additief Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber					31 december 2031
1453				vetzuren (onvertakte, verzadigde en onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C_8-C_{22}, met een maximumgehalte van 2 % onverzeepbare bestanddelen), veresterd met alcoholen, eenwaardige, primaire, onvertakte, verzadigde, C_4-C_{18}, en oleylalcohol	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1454		9003-36-5		formaldehyde, polymeer met 2-(chloormethyl)oxiraan en fenol (Novolacglycidylether, NOGE)	Monomeer of ander reagens	Coatings	2,5 — uitgedrukt als de som van BADGE en de hydrolyseproducten	bisfenol F: MTC_{tap} = 2,5 µg/l epichloorhydrine MTC_{tap} = 0,1 µg/l	(15) (49)	Alleen voor gebruik in poedercoatings.	31 december 2031
1455				glycerolesters met onvertakte vetzuren, verzadigd of onverzadigd met een even aantal koolstofatomen C_8-C_{20} en/of adipinezuur, citroenzuur, oxystearinezuur en ricinolzuur	Additief	Coatings					31 december 2031
1456				methacrylzuur, esters met eenwaardige, alifatische, verzadigde alcoholen, C_1-C_{18}	Monomeer of ander reagens	Rubber	300 — uitgedrukt als methacrylzuur		(22)		31 december 2031
1457				Mono-*n*-octyltintris (maleïnezuur, halve ester), bereid met C_1-C_{18}, primaire, onvertakte, verzadigde alcoholen	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(11)		31 december 2031
1458				mono-*n*-octyltintris [monoalkyl(C_1-C_{18}) maleaat]	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen			(11)		31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1459				Organopolysiloxanen, met methylgroepen op elk siliciumatoom, die gedeeltelijk kunnen worden vervangen door alkenylgroepen (C_2-C_{32}), alkylgroepen (C_2-C_{32}), hydroxylgroepen, waterstof, gedisubstitueerde alkylaminen en/of gehydroxyleerde alkylgroepen, acetoxy- en/of alkoxygroepen en condensatieproducten daarvan met polyethyleenglycol en/of polypropyleenglycol, gefluoreerde alkylgroepen en fenylgroepen	Monomeer of ander reagens Additief (polymeer)	Coatings, siliconen					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1460				organopolysiloxanen, niet-vertakt en vertakt, met alleen methylgroepen en/of *n*-alkyl(C_2-C_{32})-, en/of fenyl-2, en/of vinyl-, en/of hydroxyl-, en/of alkoxy (C_1-C_4)-, en/of waterstof-, en/of carboalkoxyalkyl(-(CH_2) 2-17-C(O)-O-(CH_2) 0-17CH_3)-, en/of hydroxyalkyl(C_1-C_3)-groepen	Monomeer of ander reagens Additief (polymeer)	Rubber, siliconen				Mogen geen cyclische polysiloxanen bevatten waaraan, naast de fenylgroep, een waterstofatoom of een methylgroep is verbonden op hetzelfde siliciumatoom.	31 december 2031
1461				organopolysiloxanen, onvertakt of vertakt, zoals vermeld in PM/REF-nr. 69848, maar met toevoeging van maximaal 5 % waterstof en/of alkoxy(C2-C4)- en/of carboalkoxyalkyl (-($CH2)_2$2-17-C(O)-O-(CH_2)0-17CH_3)- en/of hydroxyalkyl (C_1-C_3)-groepen gebonden aan het siliciumatoom	Monomeer of ander reagens Additief (polymeer)	Rubber, siliconen					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1462				organopolysiloxanen, onvertakt of vertakt en/of cyclisch, met methylgroepen alleen of met *n*-alkyl(C2-C32)-, fenyl- en/of hydroxylgroepen gebonden aan het siliciumatoom, en de condensatieproducten daarvan met polyethyleen en/of polypropyleenglycol	Monomeer of ander reagens Additief (polymeer)	Rubber, siliconen				Mogen geen cyclische polysiloxanen bevatten waaraan, naast de fenylgroep, een waterstofatoom of een methylgroep is verbonden op hetzelfde siliciumatoom.	31 december 2031
1463		68083-14-7 73138-88-2 68440-81-3		organopolysiloxanen, onvertakt of vertakt met methyl- of fenylgroepen	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Kunststoffen, smeermiddelen					31 december 2037
1464		9016-00-6 63148-62-9 68037-74-1		organopolysiloxanen, onvertakt of vertakt met methylgroepen	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Kunststoffen, smeermiddelen					31 december 2031
1465				organopolysiloxanen met vinylgroepen gebonden aan het siliciumatoom	Monomeer of ander reagens Additief (polymeer)	Rubber, siliconen					31 december 2031
1466		64741-56-6		aardolieresiduen, vacuümgedestilleerd	Monomeer of ander reagens (hars)	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1467		92062-05-0		aardolieresiduen, thermisch gekraakte vacuüm	Monomeer of ander reagens (hars)	Rubber					31 december 2031
1468				platinacomplexen	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2031
1469				polyalcoxyesters van vetzuren met een even aantal koolstofatomen (C_8-C_{24})	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1470		68037-01-4		poly-1-deceen, gehydrateerd	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Smeermiddelen				Onzuiverheden van koolwaterstoffen met minder dan 30 koolstofatomen, niet meer dan 1,5 %, vrij van naftenen, aroma's en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).	31 december 2034
1471				polydieenhars, synthetisch	Additief	Alle					31 december 2031
1472				polydimethylsiloxanen en polydimethylsiliconen, 3-aminopropylgroep-getermineerd, polymeren met 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	Monomeer of ander reagens Additief (polymeer)	Rubber, siliconen			(16)	Zie de gebruiksvoorwaarden voor 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan (EUPL-nummer 0410) en 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan (EUPL-nummer 0391).	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1473				polydimethylsiloxanen en polydimethylsiliconen, getermineerd met 3-aminopropyl-groepen, polymeren met bis(4-isocyanatocyclohexyl)methaan	Monomeer of ander reagens Additief (polymeer)	Rubber, siliconen			(16)	Zie de gebruiksvoorwaarden voor bis(4-isocyanatocyclohexyl) methaan (EUPL-nummer 0420) en bis (4-aminocyclohexyl) methaan (EUPL-nummer 0366).	31 december 2031
1474				polyethyleenglycolethers van eenwaardige alifatische alcoholen (C_{12}-C_{20}) en alkylfenolen (C_2-C_9)	Polymerisatiehulpmiddel	Siliconen					31 december 2031
1475		9002-98-6		polyethyleenimine	Additief	Kunststoffen, coatings				Voor polypropyleen als verankeringsmiddel: ≤ 0,05 µg/dm², op voorwaarde dat het product geen ethylenimmine afgeeft.	31 december 2034
1476				polyethyleenoxide (8-14), veresterd met laurinezuur, oliezuur, ricinolzuur en/of stearinezuur	Monomeer of ander reagens Overig	Rubber, coatings					31 december 2031
1477				polyethyleenoxide, MW > 200 (pEO)	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1478				polyethyleenoxide (4-14)ether van octyl- en/of nonylfenol	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, rubber	250				31 december 2031
1479				polyethyleenoxide (4-14)ethers van eenwaardige, primaire, onvertakte, verzadigde (C_{12}-C_{18})-alcoholen	Additief	Kunststoffen	250				31 december 2031
1480				polypropyleenoxide, veresterd met laurinezuur, oliezuur, ricinolzuur en/of stearinezuur	Polymerisatiehulpmiddel Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen					31 december 2031
1481				Polysachariden	Polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031
1482		9003-53-6		polystyreen (met pentaan als expansiemiddel)	Monomeer of ander reagens (hars)	Kunststoffen, rubber					31 december 2031
1483				polyterpenen	Additief	Smeermiddelen					31 december 2031
1484		25213-24-5		polyvinylalcohol, vervaardigd door verzeping van polyvinylacetaat, met een verzepingsgraad van ≥ 20 %	Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen				Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1485				polyvinylalcohol, gedeeltelijk geacetyleerd met < 20 % acetylgroepen en een K-waarde van > 40	Polymerisatiehulpmiddel	Coatings, siliconen					31 december 2031
1486		71011-24-0		quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl(gehydrogeneerde talkalkyl)dimethyl, chloriden, verbindingen met bentoniet	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Smeermiddelen					31 december 2031
1487		68953-58-2		quaternaire ammoniumverbindingen, bis (gehydrogeneerde-talkalkyl)dimethyl-, zouten met bentoniet	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Smeermiddelen					31 december 2031
1488				gereticuleerd kationisch polyalkyleenamine a) epichloorhydrine polyamidehars gemaakt van diaminopropylmethylamine en epichloorhydrine;	Additief	Kunststoffen			(49)		31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
				b) epichloorhydrine polyamidehars gemaakt van epichloorhydrine, adipinezuur, caprolactam, diëthyleentriamine en/of ethyleendiamine; c) epichloorhydrine polyamidehars gemaakt van adipinezuur, diëthyleentriamine en epichloorhydrine of van de smelting van epichloorhydrine en ammoniak; d) epichloorhydride polyamide-polyamidehars gemaakt van epichloorhydrine, dimethyladipaaat en diëthyleentriamine;							

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
				e) epichloorhydride polyamidehars gemaakt van epichloorhydrine, adipamide en diaminopropylmethylamine							
1489				sebacinezuur, reactieproduct met stearylamide, geneutraliseerd met calciumhydroxide	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Smeermiddelen					31 december 2031
1490				silanolen, met ten minste één hydroxylgroep en een of meer methyl-, vinyl- of fenylgroepen op elk siliciumatoom	Monomeer of ander reagens	Rubber	0,1				31 december 2031
1491		68988-56-7		siliciumdioxide, reactieproduct met trimethylchloorsilaan en isopropylalcohol	Polymerisatiehulpmiddel	Smeermiddelen					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1492		9006-65-9		siliconenoliën (organopolysiloxanen met methyl- en/of fenylgroepen)	Monomeer of ander reagens (basisolie) Additief (polymeer)	Rubber, coatings, smeermiddelen					31 december 2031
1493				esters van sorbitol met onvertakte vetzuren, verzadigd of onverzadigd, met een even aantal koolstofatomen C_8-C_{20}	Additief	Coatings	0,1				31 december 2031
1494				mono- of distearinezuuresters met ethaandiol en/of ether-bis (2-hydroxyethyl) en/of triëthyleenglycol	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1495				titaanzuur, esters met isobutanol, *n*-butanol en enolaat van ethylacetoacetaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Siliconen					31 december 2031
1496		26780-96-1		2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinoline (gepolymeriseerd)	Additief	Rubber					31 december 2031
1497				additieven van trivinylcyclohexaan en α,ω-diwaterstofpolywaterstofmethyldimethylsiloxanen	Monomeer of ander reagens Additief (polymeer)	Siliconen				Maximale dosering = 10 gewichtspercent.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1498				condensatieproducten van ureumformaldehyde	Monomeer of ander reagens (hars) Additief Polymerisatiehulpmiddel	Kunststoffen, coatings			(15)		31 december 2031
1499				vinylesters van eenwaardige, verzadigde alifatische carbonzuren, C_2-C_{20}	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	2,5				31 december 2031
1 500		2098907-70-9		siloxaan en siliconen, dimethyl, met hydroxyeindgroep (MW > 7400 Da), ethers met C_{16}-C_{18}-vetzuuresters met pentaerytritol	Polymerisatiehulpmiddel Andere (technische hulpstof)	Rubber				Het polymeer kan siloxaan en siliconen, dimethyl, hydroxygetermineerde (MW > 7400 Da) vetzuren en C_{16}-C_{18}-vetzuuresters van pentaerytritol bevatten.	31 december 2031
1501		1318-02-1		zeolieten, natuurlijk en synthetisch, natriumzouten	Additief Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Kunststoffen, rubber, coatings			Voor aluminium, zie bijlage V.	Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1502				koolwaterstoffen, C_{10}-C_{14}, aromatisch gehalte ≤ 1 %	Additief	Kunststoffen, coatings				Alleen te gebruiken als de temperatuur van het productieproces boven het kookpunt ligt.	31 december 2031
1503	921--728-3	64741-66-8		koolwaterstoffen, C_7-C_9, isoalkanen, met EG-nr. 921-728-3, kookpunt 90-150 °C, verwaarloosbare oplosbaarheid in water	Additief	Alle				Alleen te gebruiken als de temperatuur van het productieproces boven het kookpunt ligt.	31 december 2031
1504	920--750-0	64742-49-0		koolwaterstoffen, C_7-C_9, *n*-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, met EG-nr. 920-750-0, kookpunt 90-165 °C, log Po/w = 2.2-5.2, onoplosbaar in water	Additief	Alle				Alleen te gebruiken als de temperatuur van het productieproces boven het kookpunt ligt.	31 december 2031
1505				titaanhydroxide (orthotitaanzuur)	Additief	Alle, behalve rubber				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1506		119345-04-9		benzeen, 1,1'-oxybis-, tetrapropyleenderivaat, gesulfoneerde natriumzouten	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Coatings	450	Voor de MTC_{tap}-waarden van afbraakproducten, zie tabel 4.			31 december 2031
1507		61789-44-4		vetzuren uit ricinusolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1508		61790-37-2		vetzuren uit talkolie	Monomeer of ander reagens (basisolie)	Coatings, smeermiddelen					31 december 2031
1509		67762-90-7		siliciumdioxide, reactieproduct met polydimethylsiloxaan	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Coatings, smeermiddelen				Voor synthetisch amorf siliciumdioxide, gesilyleerd: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 µm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 µm en 1 mm	31 december 2031
1510		68308-51-0		vetzuren van katoenzaadolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1511		68424-45-3		vetzuren uit lijnzaad	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1512		68611-44-9		siliciumdioxide, reactieproduct met dimethyldichloorsilaan	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Smeermiddelen				Voor synthetisch amorf siliciumdioxide, gesilyleerd: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 µm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 µm en 1 mm	31 december 2031
1513		68909-20-6		siliciumdioxide, reactieproduct met hexamethyldisilazaan	Polymerisatiehulpmiddel Additief	Smeermiddelen				Voor synthetisch amorf siliciumdioxide, gesilyleerd: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 µm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 µm en 1 mm	31 december 2031
1514		84625-38-7		vetzuren uit zonnebloemolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1515		9003-35-4		fenolformaldehydeharsen	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(15)	MW > 1 000 Da.	31 december 2031
1516		91744-27-3		glyceriden, mono-, di- en tri-ricinusolie	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Coatings					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1517		92044-96-7		vetzuren uit olijfolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1518		93165-31-2		vetzuren uit koolzaadolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1519				vetzuren uit maisolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1520				dicyclopentadieen-indeen-styreen-α-methylstyreen-vinyltolueenisobutyleen-copolymeer, gehydrogeneerd	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Coatings	250				31 december 2031
1521				vetzuren uit visolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1522				vetzuren uit hennepzaadolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1523				vetzuren uit palmolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1524				vetzuren uit palmpitolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1525				vetzuren uit perillaolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1526				vetzuren uit maanzaadolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1527				vetzuren uit pompoenpitolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1528				ricinolzuur, gedehydrogeneerd	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1529				vetzuren uit saffloerolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1530				vetzuren uit sesamolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1531				vetzuren uit walnootolie	Monomeer of ander reagens	Coatings					31 december 2031
1532				1,4-butaandiol, trimethylolpropaan, 2,3-butyleenglycol, hydrochinondihydroxydiëthylether en condensatiederivaten daarvan met propyleenoxide	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(29)		31 december 2031
1533				1,5-naftyleendiisocyanaat of 4,4'-difenylmethaandiisocyanaat, of toluyleendiïsocyanaat	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1534				acrylonitrilcopolymeren en divinylbenzeen (met uitzondering van ionenwisselaarharsen)	Additief	Kunststoffen	0,1 — uitgedrukt als acrylonitrilmonomeer				31 december 2031
1535				acryl-, fumaar-, maleïne- en methacrylesters	Additief	Kunststoffen			(21)		31 december 2031
1536				β-aminocrotonzuuresters met 1,4-butyleenglycol en C16-C18-vetalcoholen	Additief	Kunststoffen				Voor hard pvc en de copolymeren daarvan met een overwegend pvc-gehalte zonder weekmaker: Maximale dosering = 3 gewichtspercent.	31 december 2031
1537				gebutyleerde, gestyreniseerde butylstyreencresolen met een gemiddeld molecuulgewicht van 312	Additief	Kunststoffen				Maximale dosering = 0,5 gewichtspercent.	31 december 2031
1538				calcium, lithium, mangaan, aluminium, zink, natrium, kalium, magnesiumstearaten, palmitaten, ricinoleaten, heptanoaten, octoaten	Additief	Kunststoffen			Voor aluminium, lithium, mangaan en zink, zie bijlage V.		31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1539				ricinusolie en de dehydratatie-, hydrogenatie- en/of condensatieproducten daarvan met adipine-, sebacine- en ftaalzuren	Additief	Kunststoffen			(27)		31 december 2031
1540				klei	Additief	Rubber					31 december 2031
1541				condensatieproducten van formaldehyde met: — fenol — cresol — xylenol — resorcinol melamine	Monomeer of ander reagens	Rubber		MTC_{tap} voor formaldehyde: 0,15 MTC_{tap} voor fenolen: 0,05	(15)		31 december 2031
1542				condensatieproducten van polyoxyethyleen-3 met vetalcoholen C_{10}-C_{18}	Additief	Kunststoffen				Voor polyolefinefilm: Maximale dosering = 1 gewichtspercent.	31 december 2031
1543				copolymeren van α-methylstyreen en vinyltolueen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1544				copolymeren van butadieen met styreen en divinylbenzeen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1545				copolymeren van styreen en/of α-methylstyreen met acrylonitril	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	0,1 — uitgedrukt als acrylonitrilmonomeer				31 december 2031
1546				copolymeren van styreen en/of α-methylstyreen met butadieen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1547				copolymeren van styreen en/of α-methylstyreen met butadieen en acrylonitril	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	0,1 — uitgedrukt als acrylonitrilmonomeer				31 december 2031
1548				copolymeren van styreen en/of α-methylstyreen met methylmethacrylaat	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1549				copolymeren van styreen met divinylbenzeen (met uitzondering van ionenwisselaarharsen)	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1550				copolymeren van tetrafluorethyleen met hexafluorpropyleen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(38)		31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1551				copolymeren van vinylchloride met acrylonitril	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	0,1 — uitgedrukt als vinylchloride-monomeer en acrylonitril			Vinylchloride-monomeer: Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg.	31 december 2031
1552				copolymeren van vinylchloride met cetylvinylether	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	0,1 — uitgedrukt als vinylchloride-monomeer en acrylonitril			Vinylchloride-monomeer: Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg.	31 december 2031
1553				copolymeren van vinylchloride met vinylacetaat, gemodificeerd met maleïnezuuranhydride en polyvinylalcohol	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	0,1 — uitgedrukt als vinylchloride-monomeer en acrylonitril			Vinylchloride-monomeer: Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg.	31 december 2031
1554				copolymeren van vinylchloride en vinylideenchloride	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	0,1 — uitgedrukt als vinylchloride-monomeer en acrylonitril			Vinylchloride-monomeer: Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1555				copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen	0,1 — uitgedrukt als vinylchloride-monomeer en acrylonitril				31 december 2031
1556				cresolen	Monomeer of ander reagens	Rubber		formaldehyde: MTC_{tap} = 150 µg/l			31 december 2031
1557		85116-97-8		diëthyleenglycolester met stearinezuur	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1558				difenylcarbonaat met fosgeen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1559				emulsiesiliconen	Additief	Rubber				Samenstelling afhankelijk van siliconen.	31 december 2031
1560				epoxyhars	Andere (gebruikt in het gietproces voor de vervaardiging van gegoten film of gietvormen)	Kunststoffen					31 december 2031
1561				esterproducten van harszuur, maleïnezuur en citroenzuur met C_3-C_6-polyalkaloïden	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1562				esterachtige condensatieproducten van colofonium, maleïnezuur en citroenzuur met polyalcoholen waarvan het molecuul drie tot zes koolstofatomen bevat	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1563				esters van vetzuren met polyglycerol	Additief	Kunststoffen				Voor pvc en stretchfolie van polyolefinen	31 december 2031
1564				esters van glycerol met beheen- en arachidezuren	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1565				esters van verzadigde alifatische zuren (C_6-C_{22}) met verzadigde alifatische monohydroxylalcoholen (C_2-C_{20}), met inbegrip van oliealcohol	Additief	Kunststoffen				Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 15 000 mg/kg.	31 december 2031
1566				ethyleencopolymeren met buteen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1567				ethyleencopolymeren met propyleen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1568				ethyleendiamine met vetzuren	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1569				esters van glycerol met caprylzuur en *n*-decaanzuur	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1570				glyceroftaalharsen, gemodificeerd met olie en styreen en/of α-methylstyreen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen			(27)		31 december 2031
1571				hexamethyleendiamine met adipinezuur en/of sebacinezuur	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1572				gehydrogeneerde homopolymeren en/of copolymeren van 1-deceen en/of 1-dodeceen en/of 1-octeen	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1573				iso-octyl-epoxy-stearaat	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1574				lijnolie, geëpoxideerd met gebruikmaking van goede industriële praktijken	Additief	Kunststoffen				Voor pvc en PVDC (jodiumnummer geëpoxideerde lijnzaadolie, joodgetal < 6; oxiraanzuurstofgehalte < 10 %).	31 december 2031
1575				maleïneharsen gemodificeerd met colofonium en abiëtinezuur	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen, rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1576				mercaptobenzimidazool en zinkzouten	Monomeer of ander reagens	Rubber			Voor zink, zie bijlage V.	Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1577		63231-60-7		microkristallijne was	Additief	Rubber				Het onderzochte monster wordt geschikt geacht voor gebruik als de volgende absorptiegrenzen per centimeter optische afstand niet worden overschreden: — tussen 280 en 289 mµ: 0,15; — tussen 290 en 299 mµ: 0,12; — tussen 300 en 359 mµ: 0,08; — tussen 360 en 400 mµ: 0,02.	31 december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1578				mengsel van dimethyltin-s,s'-bis (isoöctylmecraptoacetaat) en monomethyltin-s,s'-tris (isoöctylmecraptoacetaat)	Additief	Kunststoffen			(9)	Voor gebruik in pvc en copolymeren van hard pvc die vrij zijn van weekmakers.	31 december 2031
1579	200-338-0 246-770-3	57-55-6 25265-71-8		mono- en dipropyleenglycolen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen					31 december 2031
1580	277-291-8 -	73138-45-1 -		Montaanzuurester met ethaandiol en 1,3-butaandiol	Additief	Kunststoffen				Op voorwaarde dat het product geen ethyleenglycol afgeeft.	31 december 2031
1581				octylalcoholen	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen, rubber					31 december 2031
1582				organopolysiloxanen met 1,2-propaandiolgroepen	Monomeer of ander reagens Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031
1583				organopolysiloxanen met 1,3-propaandiolgroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1584				organopolysiloxanen met 2,4-tolueendiïsocyanaatgroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber	5,0 — uitgedrukt als primaire aromatische aminen		(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2031
1585				organopolysiloxanen met 2,6-tolueendiïsocyanaatgroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber	5,0 — uitgedrukt als primaire aromatische aminen		(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2031
1586				organopolysiloxanen met ethyleenoxidegroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1587				organopolysiloxanen met gefluoreerde groepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1588				organopolysiloxanen met methylgroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1589				organopolysiloxanen met pentaerytritolgroepen	Monomeer of ander reagens Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031
1590				organopolysiloxanen met fenylgroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1591				organopolysiloxanen met propyleenoxidegroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1592				organopolysiloxanen met sorbitolgroepen	Monomeer of ander reagens Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031
1593				organopolysiloxanen met tetrafluorethyleengroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1594				organopolysiloxanen met triëthyleenglycolgroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1595				organopolysiloxanen met trimethylolpropaangroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1596				organopolysiloxanen met trifenylmethaandiïsocyanaatgroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber	5,0 — uitgedrukt als primaire aromatische aminen		(16)	Maximale restgehalte in het eindmateriaal (QM) = 1 mg/kg in het product, uitgedrukt als isocyanaatgroep. De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlak dat met water in contact komt (QMA).	31 december 2031
1597				organopolysiloxanen met vinylgroepen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1598				pentenen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1599				fenolharsen, alleen of gewijzigd met alkyld-, epoxy- of polyvinylbutyralharsen of met butylalcohol	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen				Voor verven en vernissen.	31 december 2031
1600				fenolen en/of methylfenolen, gecondenseerd met styreen en/of α-methylstyreen	Additief	Rubber					31 december 2031
1601				polyacetaalharsen	Additief	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1602				polyamide verkregen door de polymerisatie van 1,3,5-benzeentricarbonylchloride met 1,3-benzeendiamine	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen				Voor een filmdikte van ≤ 4 µm in installaties voor omgekeerde osmose/ultrafiltratie. Er gelden aanvullende voorschriften voor primaire aromatische aminen en secundaire aminen; zie de punten 2.2.2 tot en met 2.2.4 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1603				polyglycolen	Additief	Rubber					31 december 2031
1604				polymeren verkregen door de verestering van azelaïnezuur met *n*-hexyl- en 2-ethylhexylalcoholen	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1605				polymeren van butyl, ethyl- en methylacrylaten en methylmethacrylaten	Monomeer of ander reagens	Kunststoffen				Het product moet gedurende 2 uur met water bij kamertemperatuur worden gewassen (met uitzondering van films en coatings met een dikte van < 0,2 mm).	31 december 2031
1606				verzadigde, onverzadigde en gehydroxyleerde vetzuren (C_8-C_{24})	Additief	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1607				siliciumdioxide en gehydrateerd siliciumdioxide	Additief	Rubber				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1608				siliconenolie	Additief Andere (technische hulpstof)	Kunststoffen, rubber					31 december 2031
1609				natriumpentamethyleendithiocarbamaat	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber			(42)		31 december 2031
1610				sorbitolesters met erucazuur, laurinezuur, linolzuur, myristinezuur, oliezuur, pelargonzuur, palmitinezuur, ricinolzuur, stearinezuur, 12-hydroxystearinezuur	Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1611				sojapolymeren	Monomeer of ander reagens Additief	Kunststoffen					31 december 2031
1612				terpeenharsen van dipenteen, α-pineen, β-pineen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1613				terpolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolmonoxide	Additief	Kunststoffen				Voor gebruik in pvc.	31 december 2031
1614				ureumharsen gemodificeerd met butylalcohol	Monomeer of ander reagens	Rubber				Voor gebruik in verven en vernissen.	31 december 2031
1615				xylenolen	Monomeer of ander reagens	Rubber		formaldehyde: MTC_{tap} = 150 µg/l			31 december 2031
1616				alkyl(C_8-C_{18})sulfonzuren, natriumzouten	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber	1 500 — uitgedrukt als de som van alkyl(C_8-C_{18})zwavelzuren en alkyl(C_8-C_{18})benzeensulfonzuren				31 december 2031
1617				alkyl(C_8-C_{18})sulfonzuren, natriumzouten	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber	1 500 — uitgedrukt als de som van alkyl(C_8-C_{18})zwavelzuren en alkyl(C_8-C_{18})benzeensulfonzuren				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1618				chloorbutadiënen	Monomeer of ander reagens	Rubber	250				31 december 2031
1619		63393-89-5		cumaronindeenharsen	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1620				vetzuren, verzadigde en onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C_8-C_{22}, met een maximumgehalte van 2 % onverzeepbare bestanddelen, esters met pentaerytritol	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1621				vetzuren, onvertakte, verzadigde en onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C_8-C_{22}, met een maximumgehalte van 2 % onverzeepbare bestanddelen	Stof die de polymerisatie direct beïnvloedt	Rubber					31 december 2031
1622				vezels van zuivere cellulose	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1623				vezels van geregenereerde cellulose overeenkomstig Richtlijn 2007/42/EG van de Commissie	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1624		82-74-2		koolwaterstofwassen, paraffine en microkristallijn (gehydrogeneerd)	Additief	Rubber					31 december 2031
1625				organopolysiloxanen (siliconen), met twee methylgroepen per siliciumatoom, molecuulgewicht van 13,5-30	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber	750				31 december 2031
1626		8020-83-5		paraffinehoudende minerale oliën	Additief	Rubber					31 december 2031
1627				ftaalzuur, esters met triëthyleenglycol	Additief	Rubber			(2) (27)	In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1628				polyethyleenglycol (4-14)ethers van eenwaardige, onvertakte, verzadigde primaire alcoholen, C_{12}-C_{18}	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber	250				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1629				polyethyleenglycol (4-14), esters van octyl- en/of nonylfenol	Additief Polymerisatiehulpmiddel	Rubber	250				31 december 2031
1630				polyethyleenglycol (8-14), esters met laurinezuur, oliezuur, ricinolzuur en/of stearinezuur	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber					31 december 2031
1631		73398-64-8		quaternaire ammoniumverbindingen, di-C_8-C_{18}-alkyldimethyl, chloriden	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1632				geregenereerde elastomeren	Additief	Rubber				Geregenereerd elastomeer, voor zover dit is verkregen uit rubber dat voldoet aan de Europese positieve lijst voor organische materialen.	31 december 2031
1633				derivaten van colofonium	Additief	Rubber					31 december 2031
1634				silanolen met ten minste één hydroxylgroep en een of meer methylgroepen per siliciumatoom	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1635				siloxanen, met één waterstofatoom en één methylgroep op elk siliciumatoom	Monomeer of ander reagens	Siliconen					31 december 2031
1636				siloxanen, met twee methylgroepen op elk siliciumatoom en een vinylgroep op de terminale siliciumatomen	Monomeer of ander reagens	Rubber					31 december 2031
1637				roet (zwartsel en gasroet) en andere koolstofproducten zoals grafiet en cokespoeder	Additief	Rubber					31 december 2031
1638				styreen (2 mol), gecondenseerd met 1 mol van een mengsel van *o*-, *m*- en *p*-cresolen, op voorwaarde dat de Brookfield-viscositeit van het eindproduct bij 25 °C tussen 14 en 17 cP ligt	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2028
1639				reactieproducten van styreen en/of α-methylstyreen en/of -alkeen (C_3-C_{12})fenol en/of methylfenol	Additief	Rubber	250				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	FCM-stofnummer (A)	Naam van de uitgangsstofgroep	Technische functie (B)	Materialen die met drinkwater in contact komen (C)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan in organische materialen ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap, organics}$) in µg/l (D)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
							Waarde voor de uitgangsstof	Waarde voor andere relevante chemische species (E)			
1640				thioxylenolen	Additief of polymerisatiehulpmiddel	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water.	31 december 2031
1641				tris(mono- en dinonylfenyl)fosfiet	Additief	Rubber				In rubber, niet voor gebruik in producten die in contact komen met warm of heet water. Het gehalte aan onzuiverheden met tris (2-hydroxypropyl) amine mag niet hoger zijn dan 1 %.	31 december 2031
1642				hennepvezels		Coatings				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1643				linnenvezels		Coatings				Bij gebruik als vulstof of pigment (additief) zijn de vereisten voor de zuiverheid van pigmenten, kleurstoffen en vulstoffen van toepassing; zie punt 4.6 van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

Noten:

1. *Noot 1: Toelichting bij de noten bij de tabellen 1 en 2*

De toelichting bij de noten bij de tabellen 1 en 2 luidt als volgt:

A.	Stofnummers in de Europese wetgeving inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen, dienen slechts ter informatie.
B.	In deze kolom wordt de technische functie vermeld die de uitgangsstof heeft wanneer deze wordt gebruikt in materialen die in contact komen met drinkwater waarvoor de betreffende uitgangsstof is toegelaten.
C.	In deze kolom wordt aangegeven voor welke categorieën materialen die met drinkwater in contact komen de uitgangsstof is toegelaten.
D.	De totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC(T)_{tap,\ organics}$) geeft de maximaal toelaatbare concentratie aan van de gespecificeerde stoffen die van organische materialen naar voor menselijke consumptie bestemd water migreren, uitgedrukt als a) het totaal van de groepering van stoffen overeenkomstig tabel 3, of b) de som van de gebonden of niet-gebonden elementen of ionen overeenkomstig bijlage V.
E.	Relevante chemische species zijn de species die zijn geïdentificeerd overeenkomstig punt 3 van bijlage IV bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/365 van de Commissie.

2. *Noot 2: Reikwijdte van de toelating*

i) Wanneer een uitgangsstof die als afzonderlijke vermelding op de lijst voorkomt, ook onder een groepsvermelding valt, gelden voor deze uitgangsstof de gebruiksvoorwaarden, specificaties en uiterste geldigheidsdata die uitsluitend in de afzonderlijke vermelding zijn vermeld.

ii) Tenzij in tabel 1 anders is vermeld, worden de volgende zouten van toegelaten zuren, fenolen en alcoholen geacht onder die toelating te vallen: aluminium, ammonium, barium, calcium, kobalt, koper, europium, gadolinium, ijzer, lanthaan, lithium, magnesium, mangaan, kalium, natrium, terbium en zink. Hiervoor moet worden voldaan aan de overeenkomstige $MTC_{tap,\ organics}$-waarde voor het element of het ion zoals vermeld in bijlage V voor organische materialen. In sommige gevallen, wanneer uit de veiligheidsbeoordeling bezwaren tegen het gebruik van de vrije zuren naar voren komen, moeten alleen de zouten worden toegestaan door in de lijst de naam te vermelden als "… zuur/zuren, zouten".

iii) Mengsels die worden verkregen door toegelaten uitgangsstoffen te mengen zonder dat er tussen de bestanddelen een chemische reactie optreedt, worden ook als toegelaten beschouwd.

iv) Wanneer de watervrije vorm van een uitgangsstof in de lijst is opgenomen, wordt de goedkeuring geacht ook voor de gehydrateerde vorm van de uitgangsstof te gelden.

v) Indien een natuurlijke of synthetische polymere stof van een toegelaten monomeer of ander reagens niet als additief wordt gebruikt, wordt deze polymere stof geacht onder de toelating van dat monomeer of ander reagens te vallen. Overeenkomstig de eerste Europese lijst worden alleen de vermeldingen voor de monomeren of andere reagentia toegevoegd.

vi) Indien een natuurlijke of synthetische polymere stof van een toegelaten monomeer of ander reagens een molecuulmassa van ten minste 1 000 Da heeft, wordt deze polymere stof geacht onder de toelating voor dat monomeer of ander reagens te vallen wanneer deze als additief wordt gebruikt. Overeenkomstig de eerste Europese lijst worden alleen de vermeldingen voor de monomeren of andere reagentia toegevoegd.

Bij wijze van uitzondering is deze bepaling niet van toepassing op door microbiële fermentatie verkregen polymeren.

vii) Prepolymeren en natuurlijke of synthetische polymeren en mengsels daarvan die als monomeer of als ander reagens in het polymeer worden opgenomen, worden geacht te vallen onder de voor de synthese van deze verbindingen benodigde monomeren of andere reagentia. Overeenkomstig de eerste Europese lijst worden alleen de vermeldingen voor de monomeren of andere reagentia toegevoegd.

Bij wijze van uitzondering is deze bepaling niet van toepassing op polymeren verkregen door microbiële fermentatie, prepolymeren voor organopolysiloxanen die worden gebruikt bij de vervaardiging van siliconen, rubber, smeermiddelen en oppervlaktebehandeling voor vulstoffen, en prepolymeren voor coatings.

viii) Overeenkomstig de eerste Europese lijst worden de vermeldingen voor polymeren alleen opgenomen in gevallen waarin de punten v) tot en met vii) niet van toepassing zijn.

ix) Organische cementgebonden bestanddelen die zijn opgenomen in de Europese positieve lijst van organische cementgebonden bestanddelen van bijlage III, mogen in organische materialen worden gebruikt wanneer zij als bestanddeel in cementgebonden vulstoffen worden gebruikt.

x) Keramische samenstellingen die zijn opgenomen in de Europese positieve lijst van samenstellingen voor emaillen, keramische en andere anorganische materialen van bijlage IV mogen worden gebruikt als vulstof in organische materialen.

xi) Vezels vervaardigd van metallische samenstellingen die zijn opgenomen in de Europese positieve lijst van samenstellingen voor metallische materialen van bijlage II, mogen in organische materialen worden gebruikt.

xii) Vezels en microglasparels vervaardigd van glassamenstellingen die zijn opgenomen in de Europese positieve lijst van samenstellingen voor emaillen, keramische en andere anorganische materialen van bijlage IV, mogen worden gebruikt in organische materialen, op voorwaarde dat elk filament een diameter van meer dan 1 µm heeft en de gemiddelde diameter van het filament in het organische materiaal meer dan 5 µm bedraagt.

xiii) Water mag als uitgangsstof worden gebruikt bij de vervaardiging van organische materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water.

xiv) Een vermelding in tabel 1 omvat alleen een nanovorm als deze uitdrukkelijk in de goedkeuring van die vermelding wordt vermeld.

3. *Noot 3: Aanvullende gebruiksvoorwaarden*

i) Alleen werkzame stoffen van biociden die behoren tot productsoort 6 (conserveermiddelen voor producten tijdens opslag), zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 528/2012, mogen als uitgangsstof worden gebruikt.

ii) De vermeldingen in de tabellen 1 en 2 die overeenkomstig de gebruiksomstandigheden ervan als metaalvezels in organische materialen worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage II. De vermeldingen in de tabellen 1 en 2 die overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden ervan als keramische vulstoffen in organische materialen worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage IV. De vermeldingen in de tabellen 1 en 2 die overeenkomstig de gebruiksomstandigheden ervan als metaalvezels in organische materialen worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage IV.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Indien aangegeven in tabel 1, moeten vermeldingen met een $MTC(T)_{tap,\ organics}$-waarde voldoen aan het volgende:

Tabel 3

Totale $MTC(T)_{tap,\ organics}$-waarden voor groepen vermelde uitgangsstoffen

$MTC(T)_{tap,\ organics}$-referentie in tabel 1	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$ in µg/l**	**$MTC(T)_{tap,\ organics}$-specificatie**
(1)	300	uitgedrukt als acetaldehyde
(2)	1 500	uitgedrukt als ethyleenglycol
(3)	1 500	uitgedrukt als maleïnezuur
(4)	750	uitgedrukt als caprolactam
(5)	150	uitgedrukt als de som van de stoffen
(6)	50	uitgedrukt als jood
(7)	60	uitgedrukt als tertiair amine
(8)	300	uitgedrukt als de som van de stoffen
(9)	9,0	uitgedrukt als tin (voor methyltinmercaptoacetaten)
(10)	0,3	uitgedrukt als tin (voor di-*n*-octyltin)
(11)	60	uitgedrukt als tin (voor mono-*n*-octyltin)
(12)	1 500	uitgedrukt als de som van de stoffen
(13)	75	uitgedrukt als de som van de stoffen
(14)	250	uitgedrukt als de som van de stoffen en hun oxidatieproducten
(15)	750	uitgedrukt als formaldehyde
(16)	0,1	uitgedrukt als isocyanaatgroep
(17)	2,5	uitgedrukt als de som van de stoffen
(18)	500	uitgedrukt als SO_2
(19)	1 500	uitgedrukt als de som van de stoffen
(20)	250	uitgedrukt als trimellietzuur
(21)	300	uitgedrukt als acrylzuur
(22)	300	uitgedrukt als methacrylzuur
(23)	250	uitgedrukt als de som van de stoffen

$MTC(T)_{tap,\ organics}$-referentie in tabel 1	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ in µg/l	$MTC(T)_{tap,\ organics}$-specificatie
(24)	2,5	uitgedrukt als de som van mono-*n*-dodecyltintris(isoöctylmercaptoacetaat), di-*n*-dodecyltinbis(isoöctylmercaptoacetaat), monododecyltintrichloride en didodecyltindichloride), uitgedrukt als de som van mono- en didodecyltinchloride
(25)	90	uitgedrukt als de som van de stoffen
(26)	250	uitgedrukt als isoftaalzuur
(27)	375	uitgedrukt als tereftaalzuur
(28)	2,5	uitgedrukt als de som van 6-hydroxyhexaanzuur en caprolacton
(29)	250	uitgedrukt als 1,4-butanol
(30)	1 500	uitgedrukt als de som van de stoffen
(31)	3 000	uitgedrukt als de som van de stoffen plus diïsobutylftalaat, met de synoniemen 1,2-bis(2-methylpropyl)benzeen-1,2-dicarboxylaat of "DIBP" en CAS-nr. 84-69-5, die niet als toegelaten stof in tabel 1 is opgenomen. Deze stof kan echter samen met andere ftalaten voorkomen als gevolg van het gebruik ervan als stof die de polymerisatie direct beïnvloedt en is opgenomen in groepsbeperkingen.
(32)	0,1	Uitgedrukt als eugenol
(33)	2,5	uitgedrukt als 1,3-benzeendimethaanamine (hydrolyseproduct)
(34)	2,5	uitgedrukt als crotonzuur
(35)	30	uitgedrukt als de som van dibutylftalaat (DBP), diïsobutylftalaat (DIBP), benzylbutylftalaat (BBP) en bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), uitgedrukt als DEHP-equivalenten met behulp van de volgende formule: 5×DBP + 4×DIBP + 0.1×BBP + 1×DEHP
(36)	2,5	uitgedrukt als de som van triëthanolamine en het hydrochlorideadduct daarvan, uitgedrukt als triëthanolamine
(37)	0,1	uitgedrukt als perchloraat
(38)	0,05	uitgedrukt als PFAS totaal
(39)	0,01	uitgedrukt als som van PFAS
(40)	150	uitgedrukt als de som van (di)ethyleenglycol, monoalkyl(C_1, C_2, C_4, C_6)ethers en azijnzuur, 2-ethoxyethylester
(41)	1 500	uitgedrukt als de som van de natriumzouten van alkyl(C_8-C_{18})benzeensulfonaten, alkyl(C_8-C_{18})naftaleensulfonaten, alkyl(C_8-C_{18})sulfaten en alkyl(C_8-C_{18})sulfonaten
(42)	50	uitgedrukt als de som van thiuram en dithiocarbamaat

$MTC(T)_{tap,\ organics}$-referentie in tabel 1	$MTC(T)_{tap,\ organics}$ in µg/l	$MTC(T)_{tap,\ organics}$-specificatie
(43)	100	uitgedrukt als de som van benzothiazool-2-thiol (CAS-nummer 149-30-4, EUPL-nummer 0910), di(benzothiazole-2-yl)disulfide (CAS-nummer 120-78-5, EUPL-nummer 0890), 2-(morfolinothio)benzothiazool (CAS-nummer 102-77-2), N-*tert*-butylbenzothiazool-2-sulfenamide (CAS-nummer 95-31-8, EUPL-nummer 0854), *N*-cyclohexylbenzothiazool-2-sulfenamide (CAS-nummer 95-33-0, EUPL-nummer 0847), 2-(2,6-dimethylmorfolinothio)benzothiazool (CAS-nummer 102-78-3) en 2-benzothiazyl-*N*,*N*-diëthylthiocarbamylsulfide (CAS-nummer 95-30-7)
(44)	0,1	uitgedrukt als de som van ethylvinylbenzeen en divinylbenzeen
(45)	0,6	uitgedrukt als de som van 1,4- en 1,5-hexadieen
(46)	2,5	uitgedrukt als neodecaanzuur
(47)	50	uitgedrukt als de som van xanthogenaten
(48)	10 2,5	uitgedrukt als de som van TMBPF, TMBPF-DGE, TMBPF-DGE·H_2O en TMBPF-DGE·$2H_2O$ uitgedrukt als de som van TMBPF-DGE·HCl, TMBPF-DGE·2HCl en TMBPF-DGE·HCl·H_2O
49	6	uitgedrukt als 3-monochloor–1,2-propaandiol

Als stoffen uit tabel 1 die alkylfenolstructuurgroepen bevatten als stabilisator worden gebruikt, kunnen niet opzettelijk toegevoegde stoffen uit tabel 4 aanwezig zijn en gelden de in de tabel vermelde $MTC_{tap,\ organics}$-waarden voor die stoffen.

Tabel 4

$MTC_{tap,\ organics}$ voor afbraakproducten van stabilisatoren met alkylfenolstructuurgroepen die zijn opgenomen in de Europese positieve lijst voor organische materialen

EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de stof	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l
204-598-6	123-07-9	4-ethylfenol	0,1
202-679-0	98-54-4	4-*tert*-butylfenol	2,5
211-946-0	719-22-2	2,6-di-*tert*-butyl-1,4-benzochinon	2,5
202-532-0	96-76-4	2,4-di-*tert*-butylfenol	250
-	19263-36-6	3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxystyreen	0,1
216-592-0	1620-98-0	3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzaldehyde	2,5
622-532-8	14035-33-7	3'-5'-bis(*tert*-butyl)-4'-hydroxyacetofenon	2,5

EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de stof	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ organics}$) in µg/l
872-478-6	82304-66-3	7,9-di-*tert*-butyl-1-oxaspiro[4,5]deca- 6,9-dieen- 2,8-dion	100
228-985-4 243-556-1	6386-38-5 20170-32-5	methyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat 3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionzuur	50 als som

BIJLAGE II

EUROPESE POSITIEVE LIJST VAN SAMENSTELLINGEN VAN METALEN EN GROEPEN SAMENSTELLINGEN VOOR METALLISCHE MATERIALEN

Tabel 1

Europese positieve lijst van afzonderlijke metallische samenstellingen voor metallische materialen

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1644	koper-zink-legeringen	CW501L-DW (CuZn10)	Cu Zn	89,0 Rest	91,0	Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	C - D	De inhoud van bepaalde elementen is verder beperkt in vergelijking met de gestandaardiseerde samenstelling: Ni: ≤ 0,2 %.	31 december 2034
1645	koper-zink-legeringen	CW506L-DW (CuZn33)	Cu Zn	66,0 Rest	68,0	Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	B - D	De inhoud van bepaalde elementen is verder beperkt in vergelijking met de gestandaardiseerde samenstelling: Ni: ≤ 0,2 %.	31 december 2034
1646	koper-zink-legeringen	CW507L-DW (CuZn36)	Cu Zn	63,5 Rest	65,5	Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,05 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B - D	De inhoud van bepaalde elementen is verder beperkt in vergelijking met de gestandaardiseerde samenstelling: Ni: ≤ 0,2 %.	31 december 2034
1647	koper-zink-legeringen	CW508L-DW (CuZn37)	Cu Zn	62,0 Rest	64,0	Al Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,05 0,1 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B - D	De inhoud van bepaalde elementen is verder beperkt in vergelijking met de gestandaardiseerde samenstelling: Ni: ≤ 0,2 %.	31 december 2034

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1648	koper-zink-legeringen	CW509L-DW (CuZn40)	Cu Zn	59,5 Rest	61,5	Al Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 < 0,02	B - D	De inhoud van bepaalde elementen is verder beperkt in vergelijking met de gestandaardiseerde samenstelling: Ni: ≤ 0,2 %, Pb: ≤ 0,2 %.	31 december 2034
1649	koper-zink-legeringen	CW510L-DW (CuZn42)	Cu Zn	57,0 Rest	59,0	Al Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,05 0,3 0,2 0,2 0,3 < 0,02	B - D	De inhoud van bepaalde elementen is verder beperkt in vergelijking met de gestandaardiseerde samenstelling: Ni: ≤ 0,2 %.	31 december 2034
1650	koper-zink-aluminium-legeringen	CuZn42Al (CC773S)	Cu Zn Al	57,0 Rest 0,1	59,0 0,3	Fe Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,3 0,2 0,3 < 0,02	B - D		31 december 2034
1651	koper-zink-aluminium-legeringen	CuZn35Al1.5Sn	Cu Zn Al Sn	64,0 Rest 1,40 0,50	66,0 1,60 0,70	Fe Mn Ni Pb Si Elke andere onzuiverheid	0,10 0,10 0,10 0,2 0,2 < 0,02	B - D		31 december 2034

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1652	Koper-zink-aluminium-silicium-ijzerlegeringen	CuZn35Al-SiFe	Cu Zn Al Si Fe	62,5 Rest 0,5 0,5 0,04	64,5 0,85 0,8 0,1	Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,09 0,15 0,1 < 0,02	B - D		31 december 2034
1653	koper-zink-arseenlegeringen	CW707R (CuZn30As)	Cu Zn As	69,0 Rest 0,02	71,0 0,06	Fe Mn Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,05 0,1 0,07 0,05 < 0,02	B - D		31 december 2034
1654	koper-zink-arseen-aluminiumlegeringen	CuZn35Al-C	Cu Zn As Al	63,0 Rest 0,04 0,2	64,5 0,14 0,7	Fe Mn Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,3 0,1 0,2 0,3 < 0,02	B - D		31 december 2034
1655	koper-zink-arseen-aluminiumlegeringen	CW702R (CuZn20Al2As)	Cu Zn Al As	76,0 Rest 1,8 0,02	79,0 2,3 0,06	Pb Ni Sb Elke andere onzuiverheid	0,05 0,1 0,02 < 0,02	A - B		31 december 2034

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1656	koper-zink-arseen-antimoon-aluminiumlegeringen	CC771S (CuZn36AlAsSb-C)	Cu Zn As Sb Al	62,0 Rest 0,02 0,02 0,45	65,0 0,04 0,05 0,7	Fe Mn Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,2 0,1 0,20 0,2 0,3 < 0,02	B - D	De inhoud van bepaalde elementen is verder beperkt in vergelijking met de gestandaardiseerde samenstelling: Ni: ≤ 0,2 %.	31 december 2034
1657	koper-tin-zink-fosfor-zwavellegeringen	CuSn4Zn2PS	Cu Sn Zn P S	90,0 3,0 1,0 0,01 0,2	96,0 5,0 3,0 0,1 0,6	Fe Ni Pb Sb Elke andere onzuiverheid	0,3 0,3 0,2 0,1 < 0,02	B - D		31 december 2034
1658	koper-zink-silicium-fosforlegeringen	CW724R (CuZn21Si3P)	Cu Zn Si P	75,0 Rest 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B - D		31 december 2034
1659	koper-zink-silicium-fosforlegeringen	CC768S (CuZn21Si3P-C)	Cu Zn Si P	75,0 Rest 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B - D	B en Zr worden gebruikt voor de korrelverfijning van deze legering. Het gehalte van deze twee elementen in het eindmateriaal bedraagt < 0,02%.	31 december 2034

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1660	koper- silicium-zink-mangaan-fosforlegeringen	CC245E (CuSi4Zn4MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	Rest 2,5 1,0 0,03 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B - D		31 december 2034
1661	koper- silicium-zink-mangaan-fosforlegeringen	CC246E (CuSi4Zn9MnP-C)	Cu Si Zn Mn P	Rest 2,5 7,0 0,03 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B - D		31 december 2034
1662	koper- silicium-zink-mangaan-fosforlegeringen	CuSi4Zn4MnP	Cu Si Zn Mn P	Rest 2,5 1,0 0,01 0,05	 4,5 7,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B - D		31 december 2034
1663	koper- silicium-zink-mangaan-fosforlegeringen	CuSi4Zn9MnP	Cu Si Zn Mn P	Rest 2,5 7,0 0,01 0,05	 4,5 11,0 0,09 0,15	Al Fe Ni Pb Sn Elke andere onzuiverheid	0,3 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02	B - D		31 december 2034

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1664	koper-tin-fosforlegeringen	CW453K (CuSn8)	Cu Sn P	Rest 7,5 0,02	 8,5 0,4	Fe Ni Zn Elke andere onzuiverheid	0,1 0,2 0,2 < 0,02	C - D		31 december 2034
1665	koper-tin-lood-fosforlegeringen	CuSn10-C	Cu Sn Pb P	88,0 9,0 0,2 0,01	90,0 11,0 1,0 0,2	Fe Mn Ni S Sb Zn Elke andere onzuiverheid	0,2 0,10 0,2 0,05 0,1 0,5 < 0,02	B - D	De inhoud van bepaalde elementen is verder beperkt in vergelijking met de gestandaardiseerde samenstelling: Ni: ≤ 0,2 %; Sb: ≤ 0,1 %; Pb: 0,2 %-1,0 %; P: 0,01 %-0,2 %.	31 december 2034
1666	koper-nikkel-mangaan-ijzerlegeringen	CW352 (CuNi10-FeMn)	Cu Ni Mn Fe	Rest 9,0 0,5 1,0	 11,0 1,0 2,0	Elke onzuiverheid	< 0,02	B - D	Uitsluitend bestemd voor fittingen en hulpstukken voor warmtewisselaars en ontziltingsapparatuur.	31 december 2031
1667	koper-nikkel-mangaan-ijzerlegeringen	CW352H (CuNi10-Fe1Mn) CW353H (CuNi30-Fe2Mn2) CW354H (CuNi30Mn1-Fe)	Cu Ni Fe Mn	Rest 9,0 1,0 0,5	 32,0 2,5 2,5	Elke onzuiverheid	< 0,02	B	Uitsluitend bestemd voor fittings en hulpstokken en toebehoren in ontziltingsinstallaties.	31 december 2031

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1668	koper	CW024A (Cu-DHP)	Cu P	99,9 0,015	 0,040	Elke onzuiverheid	< 0,02	A - D	Koperen leidingen kunnen niet worden gebruikt voor al het drinkwater dat binnen de EU wordt gedistribueerd. Bij sommige watersamenstellingen (bv. testwater 1 overeenkomstig EN 15664-1) komen zeer grote hoeveelheden koper vrij. De lidstaten kunnen het gebruik van koperen leidingen voor drinkwater met een bepaalde samenstelling beperken.	31 december 2034
1669	koper	CW004A (Cu-ETP)	Cu O	99,90	 0,040	Elke onzuiverheid	< 0,02	C - D		31 december 2034
1670	koper	CW008A (Cu-OF)	Cu	99,95		Elke onzuiverheid	< 0,02	B - D		31 december 2034
1671	koper	CW020A (Cu-PHC)	Cu P	99,95 0,001	 0,006	Elke onzuiverheid	< 0,02	B - D		31 december 2034
1672	koper	CW021A (Cu-HCP)	Cu P	99,95 0,002	 0,007	Elke onzuiverheid	< 0,02	B - D		31 december 2034
1673	koper	CW023A (Cu-DLP)	Cu P	99,90 0,005	 0,013	Elke onzuiverheid	< 0,02	B - D		31 december 2034
1674	leidingen en fittingen van vertind koper	CW024A (Cu-DHP) met een tinlaag van 1 µm dikte	Sn Cu	90	 10	Onzuiverheden van de tinlaag As Bi Cd Cr Ni Pb Sb Elke andere onzuiverheid	 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,02	A - D		31 december 2034

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1675	aluminium	Aluminium	Al	99,0		Fe+Si Cu Andere (bv. Cr, Mg, Mn, Ni, Zn) Elke andere onzuiverheid	1,0 0,10 voor Cr en/of Mn ≥ 0,05 %; 0,20 voor Cr en/of Mn < 0,05 % elk 0,1 < 0,02	B - C	Voor gebruik in toegangsladders en andere kleine onderdelen, en niet voor langdurig contact: a) korte contacttijd: tot 24 uur bij elke temperatuur; b) langdurige contacttijd: meer dan 24 uur bij een koeltemperatuur (8-12 °C).	31 december 2031
1676	staal/ijzer	Gegalvaniseerd staal	Zn-coating			Onzuiverheden van de zinklaag As Bi Cd Cr Pb Sb Elke andere onzuiverheid	 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 < 0,02	A - D	De aanvaardbaarheid is gebaseerd op de resultaten die zijn verkregen met leidingen uit gegalvaniseerd staal met loodconcentraties tussen 1,0 % en 0,6 % in de zinklaag, uitgaande van een soortgelijk gedrag van leidingen met lagere loodconcentraties. Leidingen uit gegalvaniseerd staal mogen niet worden gebruikt voor al het drinkwater dat in de EU wordt gedistribueerd. De lidstaten mogen het gebruik van leidingen uit gegalvaniseerd staal beperken voor bepaald drinkwater dat onaanvaardbare corrosieniveaus kan veroorzaken.	31 december 2034
1677	staal/ijzer	Koolstofstaal overeenkomstig EN 10025/EN 10213/EN 10222	Fe C Cr Mo Mn Ni	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	 0,25 0,30 0,12 1,65 0,50	Al Cu Nb P S Si Ti V Elke andere onzuiverheid	0,05 0,55 0,05 0,03 0,03 0,6 0,05 0,12 < 0,02	Koolstofstaal met beschermende laag/coating: A - D. Onbeschermd koolstofstaal: C2 - D	Koolstofstaal voor leidingen en tanks: koolstofstaal zonder permanente beschermlagen (bv. cementgebonden mortelbekledingen of organische coatings (bv. epoxyharsen)) is niet geschikt voor gebruik in contact met drinkwater. Koolstofstaal voor hulpstukken: onbeschermd koolstofstaal kan voor specifieke toepassingen (bijvoorbeeld pompen, ventielen) worden gebruikt en enkel voor een klein oppervlak dat met drinkwater in contact komt.	31 december 2034

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1678	staal/ijzer	Gietijzer overeenkomstig EN 1561 / EN 1563	Fe C Cu Cr Mo Mn Ni Si	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,5	 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5	As Mg P S Sn V Elke andere onzuiverheid	0,05 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 < 0,02	C2	Gietijzer voor leidingen en tanks: gietijzer zonder permanente beschermlagen is niet geschikt voor leidingen en fittingen die met drinkwater in contact komen. Gietijzer voor hulpstukken: onbeschermd gietijzer kan voor specifieke toepassingen (bijvoorbeeld pompen, ventielen) worden gebruikt en enkel voor een zeer klein oppervlak dat met drinkwater in contact komt.	31 december 2034
1679	staal/ijzer	Roestvrij staal overeenkomstig EN 10088 en EN 10283						A - D		31 december 2034
1680	Deklaag	Galvanisatie van het buitenoppervlak (vertinning door middel van een galvanisch proces)	Cu Sn					B-D (met betrekking tot Cu-legeringen die elders in de Europese positieve lijst van metallische materialen zijn opgenomen)	Beperkingen: a) bulkmateriaal van de te vertinnen onderdelen: koperlegeringen die zijn goedgekeurd overeenkomstig de Europese positieve lijst van metallische materialen; b) samenstelling van de laag: i) Cu; ii) Sn; c) toegepast proces: galvanische vertinning; d) zuiverheid van de gebruikte anoden: ≥ 99,90 %.	31 december 2031
1681	Deklaag	Tin-/nikkelplaten aangebracht op het buitenoppervlak door middel van een galvanisch proces	Sn Ni	65 33	67 35			B-D (met betrekking tot Cu-legeringen die elders in de Europese positieve lijst van metallische materialen zijn opgenomen)	Beperkingen: a) samenstelling van het bulkmateriaal van de te bekleden onderdelen: koperlegeringen die zijn goedgekeurd overeenkomstig de Europese positieve lijst van metallische materialen; b) samenstelling van de deklaag: Sn (66 ± 1 %) en Ni (34 ± 1 %) (molverhouding 1:1); c) toegepast proces: galvanische bekleding; d) zuiverheid van de gebruikte nikkelanoden: 99,90 %	31 december 2031

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1682	Deklaag	Elektrolytisch verzinkte nikkel-/chroomplaten	Ni Cr					B		31 december 2031
1683	Passieve samenstellingen	NiCr7030	Ni Cr Si	60,0 29,0 0,50	 32,0 2,0	Al C Co Cu Fe Mn P S Elke andere onzuiverheid	0,30 0,10 1,5 0,50 5,0 1,00 0,020 0,015 < 0,02	B - D		31 december 2034
1684	Passieve samenstellingen	Ni55Ti45	Ni Ti	54,0 Rest	56,0	Elke onzuiverheid	< 0,02	C - D		31 december 2034
1685	Passieve samenstellingen	Ti1 overeenkomstig ISO 23515:2022	Ti	Rest		C O N H Fe Elke andere onzuiverheid Totaal overige onzuiverheden	0,08 0,18 0,03 0,015 0,20 < 0,1 < 0,4	B - D		31 december 2034
1686	Passieve samenstellingen	Ti2 overeenkomstig ISO 23515:2022	Ti	Rest		C O N H Fe Elke andere onzuiverheid Totaal overige onzuiverheden	0,08 0,25 0,03 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B - D		31 december 2034

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1687	Passieve samenstellingen	Ti3 overeenkomstig ISO 23515:2022	Ti	Rest		C O N H Fe Elke andere onzuiverheid Totaal overige onzuiverheden	0,08 0,35 0,05 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B - D		31 december 2034
1688	Passieve samenstellingen	Ti4 overeenkomstig ISO 23515:2022	Ti	Rest		C O N H Fe Elke andere onzuiverheid Totaal overige onzuiverheden	0,08 0,40 0,05 0,015 0,50 < 0,1 < 0,4	B - D		31 december 2034
1689	Passieve samenstellingen	Ti-6Al-4V overeenkomstig ISO 23515:2022	Ti Al V	Rest 5,5 3,5	 6,75 4,5	C O N H Fe Elke andere onzuiverheid Totaal overige onzuiverheden	0,08 0,20 0,05 0,015 0,4 < 0,1 < 0,4	B - D		31 december 2034

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1690	Passieve samenstellingen	Ti3.5Al3.0-V0.4Mo0.9N-i0.25Pd0.14R-u0.2Fe	Ti Al V Mo Ni Pd Ru Fe	Rest	 3,5 3 0,4 0,9 0,25 0,14 0,2	Totale onzuiverheden:	< 0,08	B - D		31 december 2031

Tabel 2

Europese positieve lijsten van groepen metallische samenstellingen voor metallische materialen

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1691	Koperlegeringen die niet elders zijn ingedeeld	Andere koperlegeringen voor productgroep D	Cu Zn Si P Al Fe Mn Pb Ni As Sb		Geen beperking Geen beperking Geen beperking Geen beperking 3,0 3,0 3,0 1,8 3,0 0,25 0,25	Elk ander element	0,1	D		31 december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	Categorie metallische samenstellingen (A)	Notaties van aanvaarde metallische samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van metallische samenstellingen			Aanvaarde onzuiverheden van metallische samenstellingen		Relevante productgroepen	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
			Identiteit	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)	Identiteit	Maximale concentratie (gewichtspercent)			
1692	Passieve samenstellingen	Andere passieve metallische materialen voor productgroep D						D		31 december 2031
1693	Harde soldeerlegeringen en zachte soldeerlegeringen	Harde soldeerlegeringen en zachte soldeerlegeringen die voldoen aan de maximumconcentraties van de gespecificeerde onzuiverheden				Pb Sb Cd	0,1 0,1 0,01	B - C rekening houdend met de omvang van het eindoppervlak dat in contact kan komen met drinkwater	Voor het capillair solderen van buizen en fittingen. De manier waarop deze legeringen worden gebruikt bepaalt de eigenschappen ervan tijdens het proces, en bij bepaalde combinaties van harde/zachte soldeerlegeringen en basismetalen kunnen aanzienlijke hoeveelheden van bepaalde metalen vrijkomen in het drinkwater.	31 december 2031

Noten:

1. *Noot 1: Toelichting bij de noten bij de tabellen 1 en 2*

De toelichting bij de noten bij de tabellen 1 en 2 luidt als volgt:

A. Onder een "categorie metallische samenstellingen" wordt verstaan een groep metalen samenstellingen met dezelfde metalen samenstellende delen, die hetzelfde gedrag vertonen wanneer zij in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water en dezelfde beperkingen hebben wat betreft de samenstelling en/of oppervlakte van het water. Elke categorie bevat een of meer referentiematerialen met een gecontroleerde samenstelling waarvan de hoeveelheid vrijgekomen metaal bekend en reproduceerbaar is, en vertegenwoordigt de meest ongunstige afgifte van metaalstoffen voor die categorie. Zij worden vermeld in de ECHA-richtsnoeren.

2. *Noot 2: $MTC_{tap,\ metallics}$*

De $MTC_{tap,\ metallics}$-waarden, die worden gebruikt om de veiligheid van het gebruik van de in de tabellen 1 en 2 vermelde samenstellingen te beoordelen, worden ter informatie in bijlage V vermeld.

BIJLAGE III

EUROPESE POSITIEVE LIJST VAN ORGANISCHE BESTANDDELEN VAN CEMENTGEBONDEN MATERIALEN

Tabel 1 bevat: 1) de verschillende categorieën generieke bestanddelen van cementgebonden materialen die mogen worden gebruikt bij de bereiding van cementieuze mengsels, en 2) de gebruiksvoorwaarden voor elke categorie.

Tabel 1

Lijst van generieke bestanddelen van cementgebonden materialen

Categorie generieke bestanddelen	Soorten specifieke organische cementgebonden bestanddelen die binnen het toepassingsgebied van de Europese positieve lijsten vallen	Vereisten in de Europese positieve lijsten	Gebruiksvoorwaarden
Cement	Organische maalhulpstoffen of andere organische stoffen die worden gebruikt voor de bereiding van cement	Europese positieve lijst voor cementgebonden materialen	
anorganisch additieven	Organische maalhulpstoffen of andere organische stoffen die worden gebruikt voor de bereiding van anorganische additieven	Europese positieve lijst voor cementgebonden materialen	
Aggregaten	Niet van toepassing	Niet van toepassing	
Mengwater	Niet van toepassing	Niet van toepassing	
Organische additieven	Organische stoffen	Europese positieve lijst voor organische materialen Europese positieve lijst voor cementgebonden materialen	Uitgangsmaterialen die zijn toegelaten voor gebruik bij de vervaardiging van coatings volgens de Europese positieve lijst voor organische materialen, mogen worden gebruikt bij de vervaardiging van organische additieven voor cementgebonden materialen.
Hulpstoffen	Organische stoffen	Europese positieve lijst voor cementgebonden materialen	
Vezels	Organische stoffen	Europese positieve lijst voor organische materialen	Uitgangsstoffen die in de Europese positieve lijst voor organische materialen zijn opgenomen, mogen worden gebruikt voor de vervaardiging van polymeervezels voor gebruik in cementgebonden materialen.
Ontkistingsmiddelen	Organische stoffen	Europese positieve lijst voor cementgebonden materialen	
Nabehandelingsmiddelen	Organische stoffen	Europese positieve lijst voor cementgebonden materialen	

Tabel 2

Positieve lijst van afzonderlijke organische bestanddelen voor cementgebonden materialen

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1694		514-10-3	abiëtinezuur	Hulpstoffen						31 december 2028
1695		64-19-7	azijnzuur	Hulpstoffen						31 december 2034
1696		108-24-7	azijnzuuranhydride	Hulpstoffen						31 december 2034
1697		6419-19-8	aminotris(methylfosfonzuur) (ATMP)	Hulpstoffen		0,1 — uitgedrukt als aminen				31 december 2031
1698		1002-89-7	ammoniumstearaat	Hulpstoffen				Voor ammonium, zie bijlage V.		31 december 2028
1699		577-11-7	anion-actieve stof, docusaatnatrium	Hulpstoffen						31 december 2031
1700		85536-14-7	benzeensulfonzuur 4-C_{10}-C_{13}-*sec*-alkeenderivaten	Hulpstoffen						31 december 2031
1701		2634-33-5	1,2-benzisothiazool-3(2*H*)-on (BIT)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide	25			Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1702		14548-60-8	benzylalcoholhemiformal	Hulpstoffen						31 december 2028
1703		120-32-1	2-benzyl-4-chloorfenol (clorofeen)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1704		90-43-7	bifenyl-2-ol (2-fenylfenol)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1705		52-51-7	2-broom-2-nitropropaan–1,3-diol (bronopol)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1706		123-95-5	butylstearaat	Hulpstoffen						31 december 2028
1707		544-17-2	calciumformiaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1708		8061-52-7	valciumlignosulfonaat	Hulpstoffen		12				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1709		1592-23-0	calciumstearaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1710		52627-73-3	caprinezuur (decaanzuur)	Hulpstoffen						31 december 2028
1711		124-07-2	caprylzuur (octaanzuur)	Hulpstoffen						31 december 2034
1712		9000-11-7	carboxymethylcellulose	Hulpstoffen						31 december 2028
1713		9004-32-4	carboxymethylcellulose, natriumzout	Hulpstoffen						31 december 2028
1714		9004-34-6	cellulose	Hulpstoffen						31 december 2028
1715		59-50-7	chloorcresol	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1716	911--418-6	55965-55-9	Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2*H*-isothiazool-3-on (CIT/MIT)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide	25			mengsel van 5-chloor-2-methyl-2*H*-isothiazool-3-on (75 %) en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on (25 %). Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1717		77-92-9	citroenzuur (watervrij)	Hulpstoffen						31 december 2034
1718		5949-29-1	citroenzuur, monohydraat	Hulpstoffen						31 december 2028
1719		61791-31-9	kokosdiëthanolamide (cocamide DEA)	Hulpstoffen						31 december 2028
1720		10016-20-3	cyclohexapentylose (α-dextrine)	Hulpstoffen						31 december 2034
1721		7585-39-9	β-dextrine	Hulpstoffen						31 december 2034
1722		14431-43-7	dextrine/maltodextrine	Hulpstoffen						31 december 2028
1723		50-70-4	D-glucitol (sorbitol)	Hulpstoffen						31 december 2028
1724		10222-01-2	2,2-dibroom-3-nitrilopropionamide (DBNPA)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1725		17603-42-8	2,3-dihydroxypropyl (dihydrogeenfosfaat), natriumzout	Hulpstoffen						31 december 2028
1726		39354-45-5	dinatriumdodecylethoxylaatsulfosuccinaat	Hulpstoffen						31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1727		1643-20-5	dodecyldimethylamine-oxide	Hulpstoffen						31 december 2031
1728		61791-26-2	geëthoxyleerde talkamine	Hulpstoffen		0,1 — uitgedrukt als aminen				31 december 2028
1729		9004-57-3	cellulose, ethylether	Hulpstoffen						31 december 2028
1730		3586-55-8	(ethyleendioxy)dimethanol	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1731		61790-12-3	tallolievetzuren	Hulpstoffen						31 december 2028
1732		50-00-0	formaldehyde	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide	750			Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1733		64-18-6	mierenzuur	Hulpstoffen						31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1734		4719-04-4	hexahydro-1,3,5-*tris* (hydroxyethyl)-5-triazine (*N*-formal)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1735		9004-62-0	cellulose, 2-hydroxyethylether	Hulpstoffen						31 december 2028
1736		9032-42-2	cellulose, 2-hydroxyethylmethylether	Hulpstoffen						31 december 2028
1737		37353-59-6	hydroxymethylcellulose	Hulpstoffen						31 december 2028
1738		22987-21-9	hydroxyethyldifosfonzuur	Hulpstoffen						31 december 2028
1739		8061-54-9	magnesiumlignosulfonaat	Hulpstoffen		12				31 december 2028
1740		68891-01-0	melamineformaldehyde, tolueensulfonamidepolymeer	Hulpstoffen						31 december 2034
1741		37206-01-2	methylcarboxymethylcellulose	Hulpstoffen						31 december 2028
1742		9004-67-5	methylcellulose	Hulpstoffen						31 december 2028
1743		9004-59-5	methylethylcellulose	Hulpstoffen						31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1744		9004-65-3	cellulose, 2-hydroxypropylmethylether (HPMC)	Hulpstoffen						31 december 2028
1745		2682-20-4	2-methyl-4-isothiazoline-3-on (MIT)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide	25			Alleen voor gebruik in waterige polymeerdispersies en -emulsies Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
1746		37293-74-6	naftaleensulfonzuur, polymeer met formaldehyde, calciumzout	Hulpstoffen						31 december 2034
1747		36290-04-7	2-naftaleensulfonzuur, polymeer met formaldehyde, natriumzout	Hulpstoffen						31 december 2028
1748		26530-20-1	2-*n*-octyl-4-isothiazoline-3-on (OIT)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide	25			Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1749		112-80-1	oliezuur	Hulpstoffen						31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1750		132-27-4	*o*-fenylfenaat (OPP)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1751		111-30-8	1,5-pentaandial (glutaaraldehyde)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1752		37971-36-1	2-fosfonobutaan-1,2,4-tricarbonzuur	Hulpstoffen						31 december 2031
1753		97105-14-1	oppervlakteactieve stof van het type polycarbonzuurzout	Hulpstoffen						31 december 2037
1754		68412-53-3	polyethyleenglycol vertakt nonylfenylether-fosfaat	Hulpstoffen						31 december 2037
1755		37205-87-1	polyethyleenglycolnonylfenylether	Hulpstoffen						31 december 2028
1756		72283-35-3	polyoxyalkyleenalkylether-vetzuur	Hulpstoffen		1 500				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1757		73667-50-2	polysacharide, succinoglucaan	Hulpstoffen					Exopolysaccharide, verkregen door fermentatie van *agrobacterium tumefaciens*.	31 december 2037
1758		96949-22-3	polysacharide, welangom	Hulpstoffen					Exopolysacharide, verkregen door fermentatie van *alcaligenes*.	31 december 2034
1759		143-18-0	kaliumoleaat	Hulpstoffen						31 december 2028
1760		6381-59-5 304-59-6	kaliumnatriumtartraat	Hulpstoffen						31 december 2031
1761		3811-73-2	pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1762		127-09-3	natriumacetaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1763		15733-22-9	natrium-*p*-chloor-*m*-cresolaat	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1764		13150-00-0	natrium-2-,2-,2-dodecyloxyethoxyethylsulfaat	Hulpstoffen		1 500				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1765		141-53-7	natriumformiaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1766		31138-65-5	natriumglucoheptonaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1767		527-07-1	natriumgluconaat	Hulpstoffen						31 december 2037
1768		137-16-6	natrium-*N*-lauroylsarcosinaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1769		151-21-3	natrium-*n*-dodecylsulfaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1770		8061-51-6	natriumlignosulfonaat	Hulpstoffen		12				31 december 2028
1771		9084-06-4	natriumnaftaleensulfonzuur	Hulpstoffen						31 december 2028
1772		61790-51-0	natriumresinaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1773		9005-25-8	zetmeel, voedings-	Hulpstoffen						31 december 2028
1774		9049-76-7	zetmeelhydroxypropylether	Hulpstoffen						31 december 2028
1775		57-11-4	stearinezuur	Hulpstoffen						31 december 2034
1776		57-50-1	sacharose	Hulpstoffen						31 december 2028
1777		68131-32-8	sulfietloog (calciumlignosulfonaat)	Hulpstoffen		12				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1778		85586-07-8	zwavelzuur, mono-C_{12}-C_{14}-alkylesters, natriumzouten	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1779		64787-97-9	zwaveligzuur, mononatriumzout, polymeer met formaldehyde en 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	Hulpstoffen						31 december 2037
1780		8029-43-4	stropen, gehydrolyseerd zetmeel	Hulpstoffen						31 december 2037
1781		68131-37-3	stropen, gehydrolyseerd zetmeel, gedroogd	Hulpstoffen						31 december 2028
1782		68425-17-2	stropen, gehydrolyseerd zetmeel, gehydrogeneerd	Hulpstoffen					Sorbitol (2-5 %), maltitol (9-14 %) en maltotritol (11-16 %). Dit mengsel bevat ook 67-76 % gehydrogeneerde oligosachariden overeenkomstig de zuiverheidseisen voor maltitolstroop E965 (ii) van Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie.	31 december 2034
1783		65997-01-5	tallolie, natriumzout	Hulpstoffen						31 december 2031
1784		67701-06-8	talkoleïne	Hulpstoffen						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1785		533-74-4	tetrahydro−3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thion	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1786		9014-85-1	2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn−4,7-diol, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2034
1787		126-71-6	triïsobutylfosfaat	organische additieven						31 december 2031
1788		102-71-6	triëthanolamine (2,2,2-nitrilotriëthanol)	Hulpstoffen, maalhulpstoffen		2,5 — uitgedrukt als de som van triëthanolamine en het hydrochlorideadduct daarvan, uitgedrukt als triëthanolamine				31 december 2034
1789		2943-75-1	triëthoxyoctylsilaan	Hulpstoffen						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1790		9014-63-5	xylaan (houthars)	Hulpstoffen						31 december 2028
1791		107-21-1	ethaan–1,2-diol					1 500 — uitgedrukt als ethyleenglycol		31 december 2034
1792		11138-66-2	xanthaangom	Hulpstoffen					Maximale dosering = 0,15 gewichtspercent in beton.	31 december 2028
1793		111-42-2	2,2'-iminodiëthanol	Hulpstoffen					Maximale dosering = 0,004 gewichtspercent in beton.	31 december 2031
1794		111-46-6	diëthyleenglycol					1 500 — uitgedrukt als ethyleenglycol		31 december 2034
1795		122-20-3	triïsopropanolamine (1,1',1"-nitrilotripropaan-2-ol) (TIPAL)			250				31 december 2034
1796		141-43-5	2-aminoethanol			2,5			Maximale dosering = 0,004 gewichtspercent in beton.	31 december 2034
1797		15214-89-8	2-acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur			2,5				31 december 2034
1798		25322-69-4	polypropyleenglycol							31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1799		55965-84-9	Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl–1,2-thiazool-3(2*H*)-on en 2-methyl-1,2-thiazool-3(2*H*)-on (3:1) (CIT/MIT)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2034
1800		56-81-5	glycerol							31 december 2034
1801		57-13-6	ureum							31 december 2034
1802		87-69-4	wijnsteenzuur	Hulpstoffen						31 december 2034
1803		9002-89-5	polyvinylalcohol	organische additieven						31 december 2037
1804		108-78-1	2,4,6-triamino-1,3,5-triazine			125			Maximale dosering = 0,004 gewichtspercent in beton.	31 december 2028
1805		126-73-8	tributylfosfaat	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Ontschuimer				Maximale dosering = 0,004 gewichtspercent in beton.	31 december 2028
1806		141-22-0	ricinolzuur			2100				31 december 2028
1807		144-62-7	oxaalzuur			300				31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1808		60-00-4	edetinezuur (EDTA)						Maximale dosering = 0,004 gewichtspercent in beton.	31 december 2034
1809		68412-29-3	gehydrolyseerd zetmeel						Maximale dosering = 0,15 gewichtspercent in beton.	31 december 2028
1810		9000-65-1	tragacanthgom						Maximale dosering = 0,2 gewichtspercent in beton.	31 december 2028
1811		2478-10-6	4-hydroxybutylacrylaat	organische additieven						31 december 2031
1812		9003-01-4	polyacrylzuur	organische additieven						31 december 2031
1813		9003-11-6	poly(ethyleenpropyleen)glycol	Hulpstoffen						31 december 2037
1814		100-42-5	styreen							31 december 2028
1815		1007848-6-3-6	*tert*-decaanzuur, ethenylester, polymeer met etheen, ethenylacetaat en methyl-2-methyl-2-propenoaat	organische additieven						31 december 2034
1816		100-97-0	hexamethyleentetramine					750 — uitgedrukt als formaldehyde		31 december 2034
1817		102782-43--4	alcoholen, C_9-C_{11}, vertakt en onvertakt, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1818		103-11-7	2-ethylhexylacrylaat			2,5				31 december 2034
1819		10378-23-1	mercapto-ethanol	Hulpstoffen						31 december 2028
1820		104-76-7	2-ethyl-1-hexanol	Hulpstoffen		1 500				31 december 2034
1821		105-59-9	N-methyldiëthanolamine	Hulpstoffen						31 december 2031
1822		106-91-2	2,3-epoxypropylmethacrylaat			1,0				31 december 2028
1823		106-99-0	butadieen			0,1				31 december 2028
1824		107-13-1	acrylnitril			0,1				31 december 2028
1825		107-96-0	mercaptopropionzuur	Hulpstoffen						31 december 2031
1826		108-05-4	vinylacetaat			600				31 december 2028
1827		108-31-6	maleïnezuuranhydride					1 500 — uitgedrukt als maleïnezuur		31 december 2034
1828		110-16-7	maleïnezuur					1 500 — uitgedrukt als maleïnezuur		31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1829		110-63-4	1,4-butaandiol			250 — uitgedrukt als 1,4-butaandiol				31 december 2034
1830		110-97-4	1,1'- iminodipropaan-2-ol	Hulpstoffen						31 december 2031
1831		111-82-0	methyllauraat							31 december 2031
1832		111-90-0	2-(2-ethoxyethoxy) ethanol	Hulpstoffen						31 december 2031
1833		112-27-6	triëthyleenglycol							31 december 2034
1834		112-30-1	decaan-1-ol							31 december 2034
1835		112-34-5	diëthyleenglycolmonobutylether	Hulpstoffen						31 december 2034
1836		112-92-5	octadecaan-1-ol							31 december 2031
1837		119-47-1	6,6'-di-*tert*-butyl-2,2'-methyleendi-*p*-cresol	Hulpstoffen		75				31 december 2028
1838		122-96-3	piperazine–1,4-diëthanol	Hulpstoffen						31 december 2031
1839		123-31-9	hydrochinon			30				31 december 2028
1840		125005-87--0	diutangom	Hulpstoffen						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1841		126-30-7	2,2-dimethyl–1,3-propaandiol			2,5				31 december 2034
1842		126-86-3	2,4,7,9-tetramethyldec-5-in–4,7-diol	Hulpstoffen						31 december 2031
1843		128-37-0	2,6-di-*tert*-butyl-*p*-cresol	organische additieven		150				31 december 2034
1844		1338-41-6	sorbitaanmonostearaat							31 december 2034
1845		13463-41-7	zink, bis(1-hydroxy-2(1*H*)-pyridinethionato-O,*S*) -,(T-4)-	organische additieven		0,1		Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2028
1846		140-88-5	ethylacrylaat					300 — uitgedrukt als acrylzuur		31 december 2034
1847		141-32-2	butylacrylaat					300 — uitgedrukt als acrylzuur		31 december 2034
1848		141-78-6	ethylacetaat							31 december 2034
1849		142-31-4	natriumoctylsulfaat							31 december 2031
1850		142-87-0	natriumdecylsulfaat							31 december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1851		143-19-1	9-octadeceenzuur (9Z)-, natriumzout (1:1)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Additief voor ontkistingsmiddelen					31 december 2028
1852		143-22-6	2-(2-(2-butoxyethoxy) ethoxy)ethanol	Hulpstoffen						31 december 2031
1853		150413-26--6	poly(oxy–1,2-ethaandiyl), α-sulfo-ω-(isotridecyloxy)-, natriumzout (1:1)	Hulpstoffen						31 december 2037
1854		150-76-5	hydrochinonmethylether	Hulpstoffen						31 december 2031
1855		15763-76-5	natrium-*p*-cumeensulfonaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1856		1663-39-4	*tert*-butylacrylaat					300 — uitgedrukt als acrylzuur		31 december 2034
1857		1879-09-0	2,4-dimethyl-6-*tert*-butylfenol	Hulpstoffen						31 december 2031
1858		204336-40--3	oxiraan, methyl-, polymeer met oxiraan, mono(3,5,5-trimethylhexyl)ether	Hulpstoffen						31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1859		2146-71-6	vinyllauraat (dodecaanzuur, ethenylester)	organische additieven						31 december 2034
1860		2373-38-8	butaandizuur, sulfo-, 1,4-bis(1,3-dimethylbutyl)ester, natriumzout	organische additieven						31 december 2031
1861		2425-77-6	2-hexyldecaan-1-ol	Hulpstoffen						31 december 2031
1862		24800-44-0	tripropyleenglycol							31 december 2034
1863		24937-78-8	azijnzuurethenylester, polymeer met etheen	organische additieven						31 december 2034
1864		25190-52-7	polypropyleenglycolstearaat	Hulpstoffen						31 december 2037
1865		25584-83-2	hydroxypropylacrylaat	Hulpstoffen						31 december 2031
1866		26172-55-4	5-chloor-2-methyl-2*H*-isothiazool-3-on	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1867		26221-27-2	poly(vinylalcohol-co-ethyleen)	organische additieven						31 december 2037
1868		26399-02-0	2-ethylhexyloleaat	organische additieven						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1869		27813-02-1	2-propeenzuur, 2-methyl-, mono-ester met 1,2-propaandiol	Hulpstoffen						31 december 2031
1870		28098-03-5	octaanzuur, verbinding met 2-aminoethanol (1:1)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Additief voor ontkistingsmiddelen					31 december 2028
1871		29736-24-1	azijnzuur, 2-hydroxy-2-sulfo-, natriumzout (1:2)	organische additieven						31 december 2031
1872		353752-63--3	2-propeenzuur, homopolymeer, ester met α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy–1,2-ethaandiyl), geënt	organische additieven						31 december 2037
1873		36653-82-4	hexadecaan-1-ol							31 december 2034
1874		37208-08-5	hydroxybutylcellulose	Hulpstoffen						31 december 2028
1875		300-92-5	aluminiumdistearaat					Voor aluminium, zie bijlage V.		31 december 2031
1876		4402-30-6	2-propanol, 1,1'-(methylimino)bis-	Hulpstoffen						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1877		50-81-7	ascorbinezuur							31 december 2028
1878		50985-38-1	poly(oxy–1,2-ethaandiyl), α-(4-hydroxybutyl)-ω-hydroxy	Hulpstoffen						31 december 2034
1879		513-42-8	2-methyl-2-propeen-1-ol	Hulpstoffen						31 december 2031
1880		51668-30-5	oxiraan, methyl-, polymeer met oxiraan, octadecanoaat	Hulpstoffen						31 december 2037
1881		52383-89-8	dodecaanzuur, ethenylester, polymeer met chlooretheen en etheen	organische additieven						31 december 2037
1882		52668-97-0	oliezuur-polyethyleenglycoldiëster	Hulpstoffen						31 december 2037
1883		52933-07-0	fosforzuur, isotridecylester	Hulpstoffen						31 december 2028
1884		5395-50-6	tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl) imidazo[4,5-d]imidazool–2,5(1*H*,3*H*)-dion	organische additieven						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1885		541-02-6	decamethylcyclopentasiloxaan	Hulpstoffen						31 december 2028
1886		544-63-8	myristinezuur							31 december 2028
1887		55406-53-6	3-jodium-2-propynylbutylcarbamaat	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031
1888		556-67-2	octamethylcyclotetrasiloxaan	Hulpstoffen						31 december 2028
1889		557-05-1	zinkdistearaat		waterafstotend			Voor zink, zie bijlage V.		31 december 2031
1890		5625-90-1	N,N′-methyleenbismorfoline	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Biocide	0,1			Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028
1891		56-87-1	L-lysine							31 december 2037

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1892		595585-15-2	D-glucuro-D-gluco-6-deoxy-L-mannan, acetaat, calcium-, magnesium-, kalium- en natriumzouten	Hulpstoffen						31 december 2028
1893		61791-14-8	aminen, kokos-alkyl-, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2028
1894		63330-34-7	*tert*-decaanzuur, ethenylester, polymeer met etheen en ethenylacetaat	organische additieven						31 december 2034
1895		64-17-5	ethanol							31 december 2034
1896		64742-47-8	distillaten (petroleum), met waterstof behandelde lichte	Ontkistingsmiddelen						31 december 2031
1897		64742-48-9	nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt	Ontkistingsmiddelen		0,1				31 december 2028
1898		64742-95-6	solventnafta (aardolie), lichte aromatische;	Ontkistingsmiddelen		0,1				31 december 2028
1899		65997-04-8	colofonium, behandeld met fumaarzuur	Hulpstoffen						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1900		6683-19-8	pentaerytritoltetrakis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]							31 december 2034
1901		67-56-1	methanol							31 december 2034
1902		67-63-0	2-propanol							31 december 2034
1903		68442-68-2	benzeenamine, *N*-fenyl-, gestyreniseerd	organische additieven						31 december 2031
1904		69011-36-5	isotridecanol, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
1905		71-36-3	1-butanol							31 december 2034
1906		72121-88-1	D-glucopyranuronzuur, polymeer met 6-deoxy-L-mannose, D-glucose en D-mannose, calcium-, kalium- en natriumzouten (welangom)	Hulpstoffen						31 december 2037
1907		74-85-1	etheen	Hulpstoffen						31 december 2034
1908		75-21-8	ethyleenoxide			0,1				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1909		75-91-2	*tert*-butylhydroperoxide (TBHP)	organische additieven						31 december 2028
1910		78041-14-2	oxiraan, methyl-, polymeer met oxiraan, ether met 1,2,3-propaantriol (3:1), (9Z)-9-octadecenoaat	Hulpstoffen						31 december 2037
1911		78-51-3	tributoxyethylfosfaat	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Ontschuimer				Maximale dosering = 0,5 gewichtspercent op basis van het additief of de hulpstof.	31 december 2031
1912		79-06-1	acrylamide			0,1				31 december 2028
1913		79-10-7	acrylzuur					300 — uitgedrukt als acrylzuur		31 december 2034
1914		79-39-0	methacrylamide			0,1				31 december 2034
1915		79-41-4	methacrylzuur					300 — uitgedrukt als methacrylzuur		31 december 2034
1916		8002-13-9	raapzaadolie							31 december 2028
1917		8015-86-9	carnaubawas							31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1918		8028-48-6	oranjeboom, zoete, extract	Hulpstoffen						31 december 2031
1919		8028-89-5	karamel (kleurstof)	Hulpstoffen						31 december 2031
1920		8042-47-5	witte paraffineolie (petroleum)	Nabehandelingsmiddelen						31 december 2031
1921		80-62-6	methylmethacrylaat					300 — uitgedrukt als methacrylzuur		31 december 2034
1922		818-61-1	ethyleenglycolmonoacrylaat					300 — uitgedrukt als acrylzuur		31 december 2034
1923		82973-76-0	poly(oxy–1,2-ethaandiyl),a,a'-(2,2-dimethyl–1,3-propaandiyl) bis[ω-hydroxy-	Hulpstoffen						31 december 2028
1924		868-18-8	natriumtartraat	Hulpstoffen						31 december 2031
1925		868-77-9	2-hydroxyethylmethacrylaat					300 — uitgedrukt als methacrylzuur		31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1926		9003-20-7	azijnzuurethenylester, homopolymeer	organische additieven						31 december 2037
1927		9003-39-8	polyvinylpyrrolidon							31 december 2037
1928		9004-58-4	cellulose, ethyl-2-hydroxyethylether	Hulpstoffen						31 december 2028
1929		9004-64-2	cellulose, 2-hydroxypropylether	Hulpstoffen						31 december 2028
1930		9004-74-4	poly(oxy–1,2-ethaandiyl), α-methyl-ω-hydroxy-	Hulpstoffen						31 december 2037
1931		9004-82-4	natriumlaurylethersulfaat	Hulpstoffen						31 december 2028
1932		9005-00-10	stearylalcohol, ethoxylaat (2 EO)	Hulpstoffen						31 december 2031
1933		9005-65-6	polyethyleenglycolsorbitaanmonoöleaat							31 december 2028
1934		9032-46-6	cellulose, 2-sulfo-ethylether	Hulpstoffen						31 december 2028
1935		9036-19-5	(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenyl-polyethyleenglycol	Hulpstoffen						31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1936		9043-30-5	isotridecanol, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2028
1937		923-02-4	N-(hydroxymethyl) methacrylamide			2,5				31 december 2034
1938		925-60-0	acrylzuur, propylester					300 — uitgedrukt als acrylzuur		31 december 2028
1939		96-33-3	methylacrylaat					300 — uitgedrukt als acrylzuur		31 december 2034
1940		97-65-4	itaconzuur							31 december 2034
1941		999-61-1	2-hydroxypropylacrylaat			2,5 — uitgedrukt als de som van acrylzuur, 2-hydroxypropylester en acrylzuur, 2-hydroxyisopropylester.				31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1942			azijnzuurethenylester, polymeer met etheen, natrium-2-methyl-2-[(1-oxo-2-propeen-1-yl)amin]-1-propaansulfonaat en ethenyl-*tert*-decanoaat	organische additieven						31 december 2034
1943			acrylzuur en methacrylzuurester van dihydrische alifatische alcoholen met een koolstofketenlengte van C_2-C_{18}	Hulpstoffen						31 december 2028
1944			vetalcoholethoxylaat	Hulpstoffen						31 december 2028
1945			polyethyleenglycolethers (EO = 1-50) van onvertakte en vertakte primaire alcoholen	Hulpstoffen						31 december 2028
1946			vinylether van eenwaardige alifatische verzadigde alcoholen met een koolstofketenlengte van C_1-C_{18}	Hulpstoffen						31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van het organische cementgebonden bestanddeel	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species (B)			
1947			isothiazolinon	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Conserveermiddel				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2028

Tabel 3

Europese positieve lijsten van groepen organische bestanddelen voor cementgebonden materialen

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
1948		68439-45-2	alcoholen, C_6-C_{12}, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
1949		68439-50-9	alcoholen, C_{12}-C_{14}, geëthoxyleerd	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1950		68551-12-2	alcoholen, C_{12}-C_{16}, geëthoxyleerd	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
1951		96130-61-9	alcoholen, C_9-C_{11}, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1952		68585-34-2	alcoholen, C_{10}-C_{16}, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1953		68891-38-3	alcoholen, C_{12}-C_{14}, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1954		126950-60--5	alcoholen, C_{12}-C_{14}, secundair	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1955		84133-50-6	alcoholen, C_{12}-C_{14}, secundair, geëthoxyleerd	Hulpstoffen		250				31 december 2031
1956		68439-57-6	alkeen (sulfonzuur, C_{14}-C_{16}-alkaanhydroxy en C_{14}-C_{16}-alkeennatriumzouten)	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1957		25155-30-0	alkylarylsulfonaat (natriumdodecylbenzeensulfonaat)	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1958		85117-50-6	alkylbenzeensulfonaat, natrium (mono-C_{10}-C_{14}-alkylderivaten, natrium)	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
1959		70592-80-2 & 1643-20-5	alkyldimethylamineoxide	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1960		68585-47-7	alkylsulfaat, natrium (mono-C_{10}-C_{16}-alkylesters)	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1961		68411-30-3	alkylarylsulfonaat (benzeensulfonzuur, C_{10}-C_{13}-derivaten, natrium)	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1962		68154-99-4	alkylpolyethoxypolypropoxybenzylether	Hulpstoffen						31 december 2034
1963		7360-53-4	aluminiumformiaat	Hulpstoffen				Voor aluminium, zie bijlage V.		31 december 2031
1964		61788-90-7	aminen, kokosalkyldimethyl, N-oxiden	Hulpstoffen		0,1 — uitgedrukt als aminen				31 december 2031
1965		72906-11-7	alkylsulfaatnatrium (mono-C_9-C_{13}-alkylesters)	Hulpstoffen		300				31 december 2031
1966		68784-08-7	butaandizuur, sulfo-, C-(2-kokos-amidoethyl)esters, dinatriumzouten	Hulpstoffen						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
1967		68603-42-9	kokosdiëthanolamide (kokos-*N*,*N*-bis-hydroxyethyl)	Hulpstoffen						31 december 2031
1968		84712-53-8	*N*-kokos-sulfosuccinamaat, dinatrium (butaanzuur, 4-amino-4-oxy-2-sulfo-, *N*-kokos-alkylderivaten)	Hulpstoffen						31 december 2031
1969		67762-90-7	dimethylsiloxaanreactieproducten met silica	Hulpstoffen						31 december 2031
1970		67701-03-5	vetzuren, C_{16}-C_{18} (stearinezuur)	Hulpstoffen						31 december 2031
1971		61791-08-0	vetzuren, kokos-, reactieproducten met ethanolamine, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
1972		50-99-7	glucose	Hulpstoffen						31 december 2031
1973		50-21-5	melkzuur	Hulpstoffen						31 december 2034
1974		91078-68-1	naftaleensulfonzuren, reactieproducten met formaldehyde, natriumzouten	Hulpstoffen						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
1975		68002-63-1	quaternaire ammonium, C_{14}-C_{18}, alkyldimethylchloriden	Hulpstoffen		300		Voor ammonium, zie bijlage V.		31 december 2031
1976		61789-40-0	quaternaire ammoniumverbindingen, (carboxymethyl) (3-kokos-amidopropyl) dimethyl-hydroxiden, inwendige zouten	Hulpstoffen		300		Voor ammonium, zie bijlage V.		31 december 2031
1977		73138-82-6, 61790-51-0	harszuren	Hulpstoffen						31 december 2031
1978		8050-09-7	colofonium	Hulpstoffen						31 december 2034
1979		91648-56-5	natriumdodecyl- tot pentadecylethersulfonaten	Hulpstoffen		1 500				31 december 2031
1980		25322-68-3	polyethyleenglycol							31 december 2034
1981		57-55-6	propaan–1,2-diol (1,2-propyleenglycol)							31 december 2034
1982		75-56-9	propyleenoxide			0,1				31 december 2028
1983		107-22-2	glyoxal							31 december 2028

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
1984		1000817-22-0	vetzuren, C_8-C_{18} en C_{18}-onverzadigd reactieproducten met diëthanolamine en propyleenoxide	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Additief voor ontkistingsmiddelen					31 december 2031
1985		103818-93-5	alcoholen, C_9-C_{11}, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
1986		1400790-00-2	alcoholen, C_9-C_{11}, vertakt, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
1987		169107-21-5	alcoholen, C_9-C_{11}, vertakt, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
1988		25085-46-5	azijnzuurethenylester, polymeer met chloorethaan en etheen	organische additieven						31 december 2037
1989		25213-24-5	azijnzuurethenylester, polymeer met ethenol	Hulpstoffen					MW > 1 000 Da.	31 december 2034
1990		25265-71-8	1,1'-oxydi-2-propanol, mengsel van isomeren	organische additieven						31 december 2034
1991		4080-31-3	3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decaan,1-(3-chloor-2-propenyl)-, chloride			15				31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
1992		63148-62-9	polydimethylsiloxaan	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Ontschuimer				Maximale dosering = 0,5 gewichtspercent op basis van het additief of de hulpstof.	31 december 2034
1993		64742-52-5	distillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware naftenische; basisolie — niet gespecificeerd	Ontkistingsmiddelen		0,1				31 december 2028
1994		64742-53-6	distillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte naftenische; basisolie — niet gespecificeerd	Ontkistingsmiddelen		0,1				31 december 2028
1995		64742-55-8	distillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische	Nabehandelingsmiddelen		0,1				31 december 2028
1996		64742-56-9	distillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane paraffinische; basisolie — niet gespecificeerd	Ontkistingsmiddelen		0,1				31 december 2028
1997		66455-15-0	alcoholen, C_{10}-C_{14}, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
1998		67701-01-3	vetzuren, C_{12}-C_{18}							31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
1999		67701-05-7	vetzuren, C_{16}-C_{18} en C_{18}-onverzadigd	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Additief voor ontkistingsmiddelen					31 december 2031
2000		67701-08-0	vetzuren, C_8-C_{18} en C_{18}-onverzadigd	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Additief voor ontkistingsmiddelen					31 december 2031
2001		67701-26-2	glyceriden, C_{12}-C_{18} (triglyceriden C_{12}-C_{18} (even aantal)	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Additief voor ontkistingsmiddelen					31 december 2031
2002		68131-39-5	alcoholen, C_{12}-C_{15}, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
2003		68131-40-8	alcoholen, C_{11}-C_{15}, secundair, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
2004		68154-97-2	alcoholen, C_{10}-C_{12}, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
2005		68439-46-3	alcoholen, C_9-C_{11}, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
2006		68439-49-6	polyethyleenglycol (EO = 1-50)ethers van onvertakte en vertakte primaire (C_8-C_{22})-alcoholen							31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
2007		68476-78-8	melasse	Hulpstoffen						31 december 2031
2008		68526-86-3	alcoholen, C_{11}-C_{14}-iso	Hulpstoffen						31 december 2031
2009		68551-07-5	alcoholen, C_8-C_{18}	Hulpstoffen						31 december 2031
2010		68611-44-9	silaan, dichloordimethyl-, reactieproducten met silica							31 december 2031
2011		68920-66-1	alcoholen, C_{16}-C_{18} en C-$_{18}$-onverzadigd, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
2012		68954-91-6	poly(oxy–1,2-ethaandiyl), α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-, C_{10}-C_{12}-alkylethers, dinatriumzouten	Hulpstoffen						31 december 2037
2013		69013-18-9	alcoholen, C_8-C_{18}, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
2014		69227-21-0	alcoholen, C_{12}-C_{18}, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
2015		70955-07-6	alcoholen, talk, gepropoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
2016		71786-60-2	ethanol, 2,2'-iminobis-, N-C_{12}-C_{18}-alkylderivaten	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Additief voor ontkistingsmiddelen					31 december 2031
2017		78330-21-9	alcohols, C_{11}-C_{14}-iso-, hoog C_{13}-gehalte, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
2018		8002-74-2	paraffinewassen en koolwaterstofwassen	organische additieven						31 december 2031
2019		85409-27-4	harszuren	Hulpstoffen						31 december 2031
2020		85586-25-0	koolzaadoliemethylester							31 december 2031
2021		93-83-4	*N*,*N*-bis(2-hydroxyethyl)oleamide	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Additief voor ontkistingsmiddelen					31 december 2031
2022		97043-91-9	alcoholen, C_9-C_{16}, geëthoxyleerd	Hulpstoffen						31 december 2031
2023			vetzuurpolyglycolesters							31 december 2034
2024			methallylsulfonzuur, zouten			0,25				31 december 2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
2025			polycarboxylaatether vervaardigd uit een combinatie van de volgende stoffen: — acrylzuur (CAS-nr. 79-10-7), en/of — poly(oxy–1,2-ethaandiyl), α-[4-(ethenyloxy) butyl]-ω-hydroxy- (CAS-nr.- 126682-74-4), en/of — poly(oxy–1,2-ethaandiyl), α-(3-methyl-3-buteen-1-yl)-ω-hydroxy- (CAS-nr.- 110412-77-6), en/of — hydroxypropylacrylaat (CAS-nr.- 25584-83-2), en/of — polyethyleenglycolmonomethallylether (CAS-nr.- 31497-33-3)	Hulpstoffen			poly (oxy–1,2-ethaandiyl), α-(3-methyl-3-buteen-1-yl)-ω-hydroxy (CAS-nr.- 110412-77-6): MTC_{tap} = 1 µg/l isoprenol: MTC_{tap} = 2,5 µg/l		Oligomeren < 1000 Da < 1 %; restgehalte van acrylzuur < 0,05 %; hydroxypropylacrylaat (CAS-nr. 25584-83-2) < 0,0025 %; ethyleenoxide (CAS-nr. 75-21-8) < 0,0005 %.	31 december 2034

EUPL-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Naam van de groep van organische cementgebonden bestanddelen	Categorie generieke bestanddelen	Technische functie	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) (µg/l)		Totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC_{tap,\ cementitious}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
						Waarde voor het organisch cementgebonden bestanddeel	Waarde voor andere relevante chemische species			
2026			melaminesulfonaten	Hulpstoffen						31 december 2031
2027			naftaleensulfonaten	Hulpstoffen						31 december 2031
2028			stoffen die formaldehyde afgeven	Hulpstoffen, organische additieven, ontkistingsmiddelen	Conserveermiddel				Alleen voor gebruik als conserveringsmiddel in blik; geen antimicrobieel effect aan het oppervlak van het product, te testen overeenkomstig de punten 7.3 en 8.5 van bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/368 van de Commissie.	31 december 2031

Noten:

1. *Noot 1: Toelichting bij de noten bij de tabellen 2 en 3*

i) De toelichting bij de noten bij de tabellen 2 en 3 luidt als volgt:

A. De totale maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan ($MTC(T)_{tap,\ cementitious}$) geeft de maximaal toelaatbare concentratie aan van de gespecificeerde stoffen die van cementgebonden materialen naar voor menselijke consumptie bestemd water migreren, uitgedrukt als de som van het element of ion overeenkomstig bijlage V.
B. Relevante chemische species zijn de species die zijn geïdentificeerd overeenkomstig punt 3 van bijlage IV bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/365 van de Commissie.

2. *Noot 2: Reikwijdte van de toelating*

i) Wanneer een organisch cementgebonden bestanddeel dat als afzonderlijke vermelding op de lijst voorkomt, ook onder een groepsvermelding valt, gelden voor dat organisch cementgebonden bestanddeel de gebruiksvoorwaarden, specificaties en uiterste geldigheidsdata die uitsluitend in de afzonderlijke vermelding zijn vermeld.

ii) Wanneer de watervrije vorm van een organisch cementgebonden bestanddeel in de lijst is opgenomen, wordt de goedkeuring geacht ook voor de gehydrateerde vorm van het organisch cementgebonden bestanddeel te gelden.

iii) Tenzij in de tabellen 2 en 3 anders is vermeld, worden de volgende zouten van toegelaten zuren, fenolen en alcoholen geacht onder die toelating te vallen: aluminium, ammonium, barium, calcium, kobalt, koper, europium, gadolinium, ijzer, lanthaan, lithium, magnesium, mangaan, kalium, natrium, terbium en zink. Hiervoor moet worden voldaan aan de overeenkomstige $MTC_{tap,\ cementitious}$ -waarde voor het element of het ion zoals vermeld in bijlage V voor cementgebonden materialen. In sommige gevallen, wanneer uit de veiligheidsbeoordeling bezwaren tegen het gebruik van de vrije zuren naar voren komen, moeten alleen de zouten worden toegestaan door in de lijst de naam te vermelden als "… zuur/zuren, zouten".

iv) Voor de toepassing van de eerste Europese positieve lijst van organische cementgebonden bestanddelen worden polymeren die worden gebruikt als bestanddelen van hulpstoffen en die uitsluitend met toegelaten monomeren worden vervaardigd, geacht onder die toelatingen te vallen.

v) Overeenkomstig de eerste positieve Europese lijst van organische cementgebonden bestanddelen is de vermelding in de Europese lijst voor het polymeer van toepassing op de monomeren en andere reagentia die in het polymeer worden gebruikt en worden polymeren die met de toegelaten monomeren en andere reagentia worden vervaardigd, geacht onder deze vermeldingen te vallen.

vi) Op polymeren die als bestanddeel van vezels of als additief worden gebruikt, is bijlage I, afdeling 2, punten v) tot en met viii), van overeenkomstige toepassing.

vii) Vezels die zijn gemaakt van metallische samenstellingen die zijn opgenomen in de Europese positieve lijst voor metallische materialen, zijn ook toegestaan voor gebruik in cementgebonden materialen.

viii) Een vermelding in tabel 1 omvat alleen een nanovorm als deze uitdrukkelijk in de goedkeuring van die vermelding wordt vermeld.

3. *Noot 3: Aanvullende gebruiksvoorwaarden*

i) Alleen werkzame stoffen van biociden die behoren tot productsoort 6 (conserveermiddelen voor producten tijdens opslag), zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 528/2012, mogen als organische cementgebonden bestanddelen worden gebruikt.

BIJLAGE IV

EUROPESE POSITIEVE LIJST VAN SAMENSTELLINGEN VOOR EMAILLEN, KERAMISCHE EN ANDERE ANORGANISCHE MATERIALEN

Tabel 1

Europese positieve lijst van samenstellingen voor emaillen, keramische en andere anorganische materialen

EUPL-nummer	Materiaal-categorie	Materiaal-subcategorie	Aanvaarde samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van anorganische samenstellingen			Relevante chemische species die in het migratiewater moeten worden geanalyseerd (A)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan voor relevante chemische species ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
				Identiteit van het bestanddeel	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)				
2029	Email	Email	Email	SiO_2	25	80	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	Voor elementen, zie bijlage V.		31 december 2031
				B_2O_3	0	20				
				Na_2O	0	30				
				K_2O	0	10				
				Li_2O	0	10				
				CaO	0	10				
				BaO	0	15				
				SrO	0	5,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				MgO	0	5,0				
				CeO_2	0	15				
				ZnO	0	10				
				Al_2O_3	0	5,0				
				CoO	0	5,0				
				NiO	0	3,0				
				CuO	0	3,0				
				MnO_2	0	5,0				

EUPL-nummer	Materiaalcategorie	Materiaalsubcategorie	Aanvaarde samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van anorganische samenstellingen			Relevante chemische species die in het migratiewater moeten worden geanalyseerd (A)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan voor relevante chemische species ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
				Identiteit van het bestanddeel	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)				
				Fe_2O_3	0	5,0				
				MoO_3	0	5,0				
				P_2O_5	0	5,0				
				SnO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	16				
				ZrO_2	0	30				
				F	0	10				
				Cr_2O_3	0	3,0				
2030	Email	Glas	Borosilicaatglas	SiO_2	80	100	Al, B, Cd, Pb	Voor elementen, zie bijlage V.		31 december 2031
				B_2O_3	7,0	13				
				Al_2O_3	0	2,4				
				Na_2O	0	2,0				
				K_2O	0	2,0				
2031	Email	Glas	Natronkalkglas	SiO_2	60	85	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	Voor elementen, zie bijlage V.		31 december 2031
				B_2O_3	0	15				
				Al_2O_3	0	10,0				
				Na_2O	0	15				
				K_2O	0	5,0				
				CaO	0	15				
				MgO	0	5,0				
				BaO	0	5,0				

EUPL-nummer	Materiaalcategorie	Materiaalsubcategorie	Aanvaarde samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van anorganische samenstellingen			Relevante chemische species die in het migratiewater moeten worden geanalyseerd (A)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan voor relevante chemische species ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
				Identiteit van het bestanddeel	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)				
				SrO	0	1,0				
				Sb_2O_3	0	1,0				
				CeO_2	0	1,0				
				CoO	0	1,0				
				NiO	0	1,0				
				CuO	0	1,0				
				MnO_2	0	1,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				MoO_3	0	1,0				
				SnO_2	0	1,0				
				TiO_2	0	1,0				
				ZrO_2	0	1,0				
				Cr_2O_3	0	1,0				
2032	Keramisch materiaal	Oxidekeramiek	Al_2O_3- en SiO_2-keramiek	Al_2O_3	0	99,99	Al, B, Ba, Cd, Cr, Mn, Pb, Sr, Ti, Y, Zr	Voor elementen, zie bijlage V.	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld.	31 december 2031
				SiO_2	0	92				
				B_2O_3	0	2,0				
				BaO	0	0,2				
				CaO	0	8,0				
				Cr_2O_3	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	4,0				
				K_2O	0	3,0				

EUPL-nummer	Materiaalcategorie	Materiaalsubcategorie	Aanvaarde samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van anorganische samenstellingen			Relevante chemische species die in het migratiewater moeten worden geanalyseerd (A)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan voor relevante chemische species ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
				Identiteit van het bestanddeel	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)				
				MgO	0	3,0				
				MnO_2	0	3,5				
				Na_2O	0	3,0				
				P_2O_5	0	0,1				
				SrO	0	0,5				
				TiO_2	0	2,5				
				ZrO_2	0	3,0				
				Y_2O_3	0	0,4				
2033	Keramisch materiaal	Oxidekeramiek	ZrO_2-keramiek	Al_2O_3	0	95	Al, Cd, Hf, Pb, Pr, Ti, Y, Zr	Voor elementen, zie bijlage V.	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld.	31 december 2031
				ZrO_2	5,0	99				
				HfO_2	0	2,0				
				MgO	0	4,0				
				CaO	0	0,1				
				Fe_2O_3	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				TiO_2	0	0,5				
				Y_2O_3	0	8,5				
				Pr_2O_3	0	0,2				
				Na_2O	0	0,1				
				K_2O	0	0,1				

EUPL-nummer	Materiaalcategorie	Materiaalsubcategorie	Aanvaarde samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van anorganische samenstellingen			Relevante chemische species die in het migratiewater moeten worden geanalyseerd (A)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan voor relevante chemische species ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
				Identiteit van het bestanddeel	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)				
2034	Keramisch materiaal	Oxidekeramiek	Harde ferrietkeramiek	FeO/Fe_2O_3	80	95	Al, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr	Voor elementen, zie bijlage V.	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld.	31 december 2031
				Al_2O_3	0	3,0				
				BaO	0	12				
				CaO	0	3,0				
				Cr_2O_3	0	0,1				
				Bi_2O_3	0	0,4				
				MnO	0	3,0				
				NiO	0	0,1				
				P_2O_5	0	0,1				
				SiO_2	0	5,0				
				SrO	0	12				
				MgO	0	0,1				
				Na_2O	0	0,1				
				ZnO	0	0,1				
				CuO	0	0,1				
2035	Keramisch materiaal	Niet-oxidekeramiek	Keramiek van siliciumcarbide (SiC)	SiC	78	100	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti, Y, Zr Benzo[a]pyreen Som van 4 PAK's: benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen	Voor elementen, zie bijlage V. benzo[a]pyreen: MTC_{tap} = 0,001 Som van benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen: MTC_{tap} = 0,01	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld.	31 december 2031
				Si	0	22				
				Al	0	2,0				
				Al_2O_3	0	5,0				
				B	0	3,0				
				C	0	5,0				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				

EUPL-nummer	Materiaalcategorie	Materiaalsubcategorie	Aanvaarde samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van anorganische samenstellingen			Relevante chemische species die in het migratiewater moeten worden geanalyseerd (A)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan voor relevante chemische species ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
				Identiteit van het bestanddeel	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)				
				Fe_2O_3	0	3,0				
				Na	0	0,1				
				Ni	0	0,1				
				SiO_2	0	3,0				
				Ti	0	0,2				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrB_2	0	11				
				MgO	0	0,1				
2036	Keramisch materiaal	Niet-oxidekeramiek	Siliciumcarbidekeramiek met vrije koolstof (SISIC-C)	SiC	55	90	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti Benzo[a]pyreen Som van 4 PAK's: benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen	Voor elementen, zie bijlage V. benzo[a]pyreen: MTC_{tap} = 0,001 Som van benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen: MTC_{tap} = 0,01	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld.	31 december 2031
				C	5,0	40				
				Al	0	0,2				
				B	0	0,5				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				
				Ni	0	0,1				
				Si	2,0	15				
				SiO_2	0	2,5				
				Ti	0	0,2				

EUPL-nummer	Materiaalcategorie	Materiaalsubcategorie	Aanvaarde samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van anorganische samenstellingen			Relevante chemische species die in het migratiewater moeten worden geanalyseerd (A)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan voor relevante chemische species ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
				Identiteit van het bestanddeel	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)				
2037	Keramisch materiaal	Niet-oxidekeramiek	Keramiek van wolfraamcarbide (WC)	WC	90	100	Cd, Cr, Mo, Ni, Pb, W Benzo [a]pyreen Som van 4 PAK's: benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen	Voor elementen, zie bijlage V. benzo[a]pyreen: MTC_{tap} = 0,001 Som van benzo[b] fluorantheen, benzo[k] fluorantheen, benzo[ghi] peryleen en indeno [1,2,3-cd]pyreen: MTC_{tap} = 0,01	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld.	31 december 2031
				Cr_3C_2	0	1,0				
				Mo	0	1,0				
				Ni	0	8,0				
2038	Keramisch materiaal	Niet-oxidekeramiek	Keramiek van siliciumnitride (SN)	Si_3N_4	78	97	Al, Cd, La, Pb, Ti, Y, Zr	Voor elementen, zie bijlage V.	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld.	31 december 2031
				Al_2O_3	0	7,0				
				CaO	0	2,0				
				Fe_2O_3	0	1,0				
				La_2O_3	0	6,0				
				MgO	0	4,0				
				SiO_2	0	7,0				
				TiO_2	0	5,0				
				Y_2O_3	0	3,0				
				ZrO_2	0	3,0				

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

EUPL-nummer	Materiaalcategorie	Materiaalsubcategorie	Aanvaarde samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van anorganische samenstellingen			Relevante chemische species die in het migratiewater moeten worden geanalyseerd (A)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan voor relevante chemische species ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
				Identiteit van het bestanddeel	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)				
2039	Keramisch materiaal	Keramische materialen gemaakt van koolstof	Grafiet	Geen specifieke samenstellingsvoorschriften. Tot de grondstoffen behoren bruinkool, steenkool en petroleumcokes, die worden gemengd met een bindmiddel zoals teer of kunsthars en vervolgens worden gegloeid bij een temperatuur van 600 °C tot 1 000 °C. Hierbij wordt koolstofgrafiet verkregen dat wordt gebruikt in bijvoorbeeld glijlagers, afdichtingsringen of pomponderdelen. In een volgende optionele productiestap, de grafitisering, wordt het koolstofgrafiet opnieuw gegloeid bij een temperatuur tot 3 000 °C. Dit zorgt ervoor dat de afzonderlijke grafietkristallen uitzetten en in dichtheid toenemen. Contaminanten worden weggebrand om de zuiverheid te vergroten.			Cd, Pb Benzo[a]pyreen Som van 4 PAK's: benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen	Voor elementen, zie bijlage V. benzo[a]pyreen: MTC_{tap} = 0,001 Som van benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen: MTC_{tap} = 0,01	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld. Eerste gloeibehandeling bij een temperatuur van 600 tot 1 000 °C; tweede gloeibehandeling bij een temperatuur van maximaal 3 000 °C. Voor grafiet dat met organische hars is geïmpregneerd, moet het hars afzonderlijk worden beoordeeld op basis van de coatingrichtsnoeren.	31 december 2031
2040	Keramisch materiaal	Keramische materialen gemaakt van koolstof	Amorfe koolstoflaag	Geen specifieke samenstellingsvoorschriften. Deze coatings kunnen met verschillende methoden worden vervaardigd. Hierdoor ontstaan kristallijne lagen van grafiet en diamant.			Cd, Pb Benzo[a]pyreen Som van 4 PAK's: benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen	Voor elementen, zie bijlage V. benzo[a]pyreen: MTC_{tap} = 0,001 Som van benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen: MTC_{tap} = 0,01	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld.	31 december 2031

EUPL-nummer	Materiaalcategorie	Materiaalsubcategorie	Aanvaarde samenstellingen	Aanvaarde bestanddelen van anorganische samenstellingen			Relevante chemische species die in het migratiewater moeten worden geanalyseerd (A)	Maximaal toelaatbare concentratie bij de kraan voor relevante chemische species ($MTC_{tap,\ inorganic}$) in µg/l (A)	Gebruiksvoorwaarden	Vervaldatum
				Identiteit van het bestanddeel	Minimale concentratie (gewichtspercent)	Maximale concentratie (gewichtspercent)				
2041	Keramisch materiaal	Keramische materialen gemaakt van koolstof	koolstofvezels	Geen specifieke samenstellingsvoorschriften. Deze vezels zijn gemaakt van organische vezels, zoals viscose of polyacrylonitril, die door pyrolyse worden omgezet in koolstof.			Cd, Pb Benzo[a]pyreen Som van 4 PAK's: benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[ghi]peryleen en indeno[1,2,3-cd]pyreen	Voor elementen, zie bijlage V. benzo[a]pyreen: MTC_{tap} = 0,001 Som van benzo[b] fluorantheen, benzo[k] fluorantheen, benzo[ghi] peryleen en indeno [1,2,3-cd]pyreen: MTC_{tap} = 0,01	Lood en cadmium mogen alleen aanwezig zijn als onzuiverheden in kleine onopzettelijk toegevoegde hoeveelheden die technisch onvermijdelijk zijn. Het gehalte aan deze elementen moet minder zijn dan 0,02 gewichtspercent en moet in de samenstelling worden vermeld.	31 december 2031
2042	Andere anorganische materialen	Gemengde metaaloxiden	Coatings met gemengde metaaloxiden van iridiumoxide en tantaaloxide	IrO_2	50	85	Voor Ir of Ta is geen migratietest vereist.		Gebruikt als coating voor titaananoden. Maximale laagdikte: 20 µm.	31 december 2031
				Ta_2O_5	15	50				

Noten:

1. *Noot 1: Toelichting bij de noten in tabel 1*

De toelichting bij de noot bij tabel 1 luidt als volgt:

A.	Relevante chemische species zijn de species die zijn geïdentificeerd overeenkomstig punt 3 van bijlage IV bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/365 van de Commissie.

2. *Noot 2: Aanvullende gebruiksvoorwaarden*

Voor de toepassing van deze positieve lijst gelden voor relevante elementen in het migratiewater de overeenkomstige $MTC_{tap,\ inorganics}$-waarden in bijlage V voor emaillen, keramische en andere anorganische materialen.

BIJLAGE V

MTC_{TAP} VOOR RELEVANTE METALEN IN HET MIGRATIEWATER

Het volgende dient slechts ter informatie:

a) referentiewaarde;

b) allocatiefactor;

c) MTC_{tap} voor metallische materialen.

Tabel 1

MTC_{tap} voor metalen voor de specifieke materiaalsoorten

Metaal		**Referentiewaarde**	**Organische materialen**		**Metallische materialen**		**Cementgebonden materialen**		**Emaillen, keramische en andere anorganische materialen**	
			$MTC_{tap, organics}$ [µg/l]	**Allocatiefactor**	**$MTC_{tap, metallic}$ [µg/l]**	**Allocatiefactor**	**$MTC_{tap, cementitious}$ [µg/l]**	**Allocatiefactor**	**$MTC_{tap, inorganic}$ [µg/l]**	**Allocatiefactor**
Aluminium	Al	Parameterwaarde in deel C van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184	20	10 %	100	50 %	30	15 %	100	50 %
Ammonium	NH_4^+	Parameterwaarde in deel C van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184	50	10 %			50	10 %		
Antimoon	Sb	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184	1,0	10 %	5,0	50 %	1,0	10 %	1,0	10 %
Arseen	As	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184			5,0	50 %	1,0	10 %		
Barium	Ba	Specifieke migratielimiet (SML) overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie	50	10 %			50	10 %	50	10 %

Metaal		Referentiewaarde	Organische materialen		Metallische materialen		Cementgebonden materialen		Emaillen, keramische en andere anorganische materialen	
			$MTC_{tap,\ organics}$ [µg/l]	Allocatiefactor	$MTC_{tap,\ metallic}$ [µg/l]	Allocatiefactor	$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]	Allocatiefactor	$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]	Allocatiefactor
Bismut	Bi	Niet beschikbaar			Niet beschikbaar				Niet beschikbaar	
boor (borium)	B	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184	150	10 %			150	10 %	150	10 %
Cadmium	Cd	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Calcium	Ca	Niet van toepassing								
Cerium	Ce	Niet beschikbaar					Niet beschikbaar		Niet beschikbaar	
Chroom	Cr	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184, tot en met 12 januari 2036	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	5,0	10 %
		Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184, na 12 januari 2036	2,5	10 %	13	50 %	2,5	10 %	2,5	10 %
Kobalt	Co	Specifieke migratielimiet (SML) zoals vermeld in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Koper	Cu	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184	200	10 %	1800	90%	200	10 %	200	10 %

Metaal		Referentiewaarde	Organische materialen		Metallische materialen		Cementgebonden materialen		Emaillen, keramische en andere anorganische materialen	
			$MTC_{tap,\ organics}$ [µg/l]	Allocatiefactor	$MTC_{tap,\ metallic}$ [µg/l]	Allocatiefactor	$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]	Allocatiefactor	$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]	Allocatiefactor
Europium	Eu	Specifieke migratielimiet (SML) zoals vermeld in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie	2,5	10 %			2,5	10 %		
Fluoride	F^-	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184	150	10 %			150	10 %		
Gadolinium	Gd	Specifieke migratielimiet (SML) zoals vermeld in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie	2,5	10 %			2,5	10 %		
Hafnium	Hf	Niet beschikbaar							Niet beschikbaar	
IJzer	Fe	Parameterwaarde in deel C van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184	20	10 %	100	50 %	20	10 %	20	10 %
Lanthaan	La	Specifieke migratielimiet (SML) zoals vermeld in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Lood	Pb	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Lithium	Li	Specifieke migratielimiet (SML) zoals vermeld in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie	30	10 %			30	10 %	30	10 %

Metaal		Referentiewaarde	Organische materialen		Metallische materialen		Cementgebonden materialen		Emaillen, keramische en andere anorganische materialen	
			$MTC_{tap,\ organics}$ [µg/l]	Allocatiefactor	$MTC_{tap,\ metallic}$ [µg/l]	Allocatiefactor	$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]	Allocatiefactor	$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]	Allocatiefactor
Magnesium	Mg	Niet van toepassing								
Mangaan	Mn	Parameterwaarde in deel C van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	25	50 %
Molybdeen	Mo	Niet beschikbaar			Niet beschikbaar				Niet beschikbaar	
Nikkel	Ni	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184			10	50 %	2,0	10 %	2,0	10 %
Kalium	K	Niet van toepassing								
Praseodymium	Pr	Niet beschikbaar							Niet beschikbaar	
Seleen (selenium)	Se	Parameterwaarde in deel B van bijlage I bij Richtlijn (EU) 2020/2184			10	50 %				
Natrium	Na	Niet van toepassing								
Strontium	Sr	Niet beschikbaar							Niet beschikbaar	
Terbium	Tb	Specifieke migratielimiet (SML) zoals vermeld in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie	2,5	10 %						
Tin	Sn	Niet beschikbaar								
Titaan	Ti	Niet beschikbaar			Niet beschikbaar				Niet beschikbaar	

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

Metaal		Referentiewaarde	Organische materialen		Metallische materialen		Cementgebonden materialen		Emaillen, keramische en andere anorganische materialen	
			$MTC_{tap,\ organics}$ [µg/l]	**Allocatiefactor**	**$MTC_{tap,\ metallic}$ [µg/l]**	**Allocatiefactor**	**$MTC_{tap,\ cementitious}$ [µg/l]**	**Allocatiefactor**	**$MTC_{tap,\ inorganic}$ [µg/l]**	**Allocatiefactor**
Wolfraam	W	Specifieke migratielimiet (SML) voor de vermelding van FCM-stofnr. 1064 overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie	2,5	10 %			2,5	10 %	2,5	10 %
Vanadium	V	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar							
Yttrium	Y	Niet beschikbaar							Niet beschikbaar	
Zink	Zn	Specifieke migratielimiet (SML) overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie	250	10 %	2250	90 %	250	10 %		
zirkonium	Zr	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar						Niet beschikbaar	

Noten:

"Niet van toepassing" betekent dat het metaal niet gevaarlijk is en dat er geen MTC_{tap} geldt.