A BIZOTTSÁG 1291/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. július 16.)

a falak és mennyezetek burkolására használt, EN 13986 szabvány szerinti fa alapanyagú lemezek és EN 14915 szabvány szerinti tömör fa falburkolatok tűzvédelmi képesség tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/367/EK bizottsági határozattal ([2]) elfogadásra került egy, az építési termékeknek, építményeknek és azok részeinek tűzállóság szerinti osztályozását lehetővé tevő rendszer. Az EN 13986 harmonizált szabvány szerinti fa alapanyagú lemezek, valamint az EN 14915 harmonizált szabvány szerinti tömör fa falburkolatok az említett határozat hatálya alá eső építési termékek közé tartoznak.

(2) Vizsgálatok azt mutatták, hogy az említett termékek – amennyiben falak és mennyezetek burkolására használják őket – tűzvédelmi képesség tekintetében stabil és kiszámítható teljesítményt nyújtanak, amennyiben megfelelnek bizonyos, a fa sűrűségével, valamint a lemez és a falburkolat vastagságával kapcsolatos feltételeknek.

(3) Ezért úgy kell tekinteni, hogy az EN 13986 harmonizált szabvány szerinti fa alapanyagú lemezek, valamint az EN 14915 harmonizált szabvány szerinti tömör fa falburkolatok további vizsgálatok nélkül is megfelelnek a 2000/367/EK határozatban a tűzvédelmi képesség tekintetében megállapított teljesítményosztályok feltételeinek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azok az EN 13986 harmonizált szabvány szerinti fa alapanyagú lemezek és EN 14915 harmonizált szabvány szerinti tömör fa falburkolatok, amelyek teljesítik a mellékletben meghatározott feltételeket, és amelyeket falak és mennyezetek burkolására használnak, úgy tekintendők, hogy vizsgálat nélkül is megfelelnek a mellékletben megnevezett teljesítményosztályoknak.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

([1]) HL L 88., 2011.4.4., 5. o.

([2]) A Bizottság 2000. május 3-i 2000/367/EK határozata az építési termékek, építmények és azok részei tűzállóság szerinti osztályozásának tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról (HL L 133., 2000.6.6., 26. o.).

MELLÉKLET

Termék (1)	EN termék-szabvány	A termék leírása (2)	Legkisebb átlagos sűrűség (kg/m³)	Legkisebb vastagság (mm)	K osztály (3)
Kemény farostlemez	EN 13986	csaphornyos vagy anélküli kialakítású (5)	800	9	K_2 10 (4)
OSB-lemez	EN 13986	csaphornyos vagy anélküli kialakítású (6)	600	10	K_2 10 (4)
Forgácslemez	EN 13986	csaphornyos kialakítású (7)	600	10	K_2 10 (4)
Forgácslemez	EN 13986	csaphornyos vagy anélküli kialakítású (6)	600	12	K_2 10 (4)
Rétegelt lemez	EN 13986	csaphornyos vagy anélküli kialakítású (6)	450	12	K_2 10 (4)
Tömör falemez	EN 13986	csaphornyos vagy anélküli kialakítású (6)	450	12	K_2 10 (4)
Forgácslemez	EN 13986	csaphornyos kialakítású (8)	600	25	K_2 30
OSB-lemez	EN 13986	csaphornyos kialakítású (8)	600	30	K_2 30
Rétegelt lemez	EN 13986	csaphornyos kialakítású (8)	450	26	K_2 30
Tömör falemez	EN 13986	csaphornyos kialakítású (8)	450	26	K_2 30
Tömör falemez	EN 13986	csaphornyos kialakítású (9)	450	53	K_2 60
Tömör fa falburkolat	EN 14915	csaphornyos kialakítású (10)	450	15	K_2 10 (4)
Tömör fa falburkolat	EN 14915	csaphornyos kialakítású (10)	450	27	K_2 30
Tömör fa falburkolat	EN 14915	csaphornyos kialakítású (11)	450	2 × 27 (12)	K_2 60

(1) Légrés nélkül, közvetlenül bármilyen típusú felületre erősítve.
(2) A termékkel megegyező vastagságú, egyenes élillesztésű vagy csaphornyos kötésű, rések nélkül.
(3) A 2000/367/EK határozat szerinti osztály.
(4) K_1 10 a legalább 300 kg/m³ sűrűségű hordozófelületek esetében.
(5) A rögzítőszeg hossza legalább 40 mm, az osztástávolság legfeljebb 100 mm.
(6) A csavar hossza legalább 30 mm, az osztástávolság legfeljebb 200 mm.
(7) A csavar hossza legalább 30 mm, az osztástávolság legfeljebb 150 mm.
(8) A csavar hossza legalább 50 mm, az osztástávolság legfeljebb 200 mm.
(9) A csavar hossza legalább 75 mm, az osztástávolság legfeljebb 200 mm.
(10) A szeg hossza legalább 60 mm, az osztástávolság legfeljebb 600 mm.
(11) A szeg hossza legalább 50 mm (minden rétegben), az osztástávolság legfeljebb 600 mm.
(12) A két réteg hosszanti irányban, egymásra merőlegesen van rögzítve.