DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1291/2014

z dne 16. julija 2014

o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja lesnih plošč iz standarda EN 13986 ter notranjih in zunanjih oblog iz masivnega lesa iz standarda EN 14915 glede na njihovo požarno odpornost, ko se uporabljajo kot stenska in stropna obloga

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS ([1]) ter zlasti člena 27(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Odločbo Komisije 2000/367/ES ([2]) je bil sprejet sistem za klasifikacijo gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov glede na njihovo požarno odpornost. Lesne plošče iz harmoniziranega standarda EN 13986 ter notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa iz harmoniziranega standarda EN 14915 spadajo med gradbene proizvode, na katere se navedena odločba nanaša.

(2) Preskusi so pokazali, da imajo navedeni proizvodi nespremenljivo in predvidljivo požarno odpornost, če se uporabljajo kot stenska in stropna obloga ter izpolnjujejo nekatere pogoje o gostoti lesa in debelini plošč ter notranjih in zunanjih oblog.

(3) Zato bi se moralo šteti, da imajo lesne plošče iz harmoniziranega standarda EN 13986 ter notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa iz harmoniziranega standarda EN 14915 pod navedenimi pogoji lastnosti za uvrstitev v ustrezne razrede požarne odpornosti iz Odločbe 2000/367/ES in da nadaljnje preskušanje ni potrebno –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Šteje se, da lesne plošče iz harmoniziranega standarda EN 13986 ter notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa iz harmoniziranega standarda EN 14915, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge in se uporabljajo kot stenska ali stropna obloga, izpolnjujejo razrede požarne odpornosti iz Priloge in jih ni treba preskušati.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO

([1]) UL L 88, 4.4.2011, str. 5.

([2]) Odločba Komisije 2000/367/ES z dne 3. maja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo glede požarne varnosti gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov (UL L 133, 6.6.2000, str. 26).

PRILOGA

Proizvod (1)	EN proizvodni standard	Podatki o proizvodu (2)	Najmanjša povprečna gostota (kg/m³)	Najmanjša debelina (mm)	Razred K (3)
Lesonitne plošče	EN 13986	Z robovi na pero in utor ter brez njih (5)	800	9	K_2 10 (4)
Usmerjene pramenske plošče (OSB)	EN 13986	Z robovi na pero in utor ter brez njih (6)	600	10	K_2 10 (4)
Iverna plošča	EN 13986	Z robovi na pero in utor (7)	600	10	K_2 10 (2)
Iverna plošča	EN 13986	Z robovi na pero in utor ter brez njih (6)	600	12	K_2 10 (4)
Vezane lesene plošče	EN 13986	Z robovi na pero in utor ter brez njih (6)	450	12	K_2 10 (4)
Plošče iz masivnega lesa	EN 13986	Z robovi na pero in utor ter brez njih (6)	450	12	K_2 10 (4)
Iverna plošča	EN 13986	Z robovi na pero in utor (8)	600	25	K_2 30
Usmerjene pramenske plošče (OSB)	EN 13986	Z robovi na pero in utor (8)	600	30	K_2 30
Vezane lesene plošče	EN 13986	Z robovi na pero in utor (8)	450	26	K_2 30
Plošče iz masivnega lesa	EN 13986	Z robovi na pero in utor (8)	450	26	K_2 30
Plošče iz masivnega lesa	EN 13986	Z robovi na pero in utor (9)	450	53	K_2 60
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa	EN 14915	Z robovi na pero in utor (10)	450	15	K_2 10 (4)
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa	EN 14915	Z robovi na pero in utor (10)	450	27	K_2 30
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa	EN 14915	Z robovi na pero in utor (11)	450	2 × 27 (12)	K_2 60

(1) Nameščen neposredno na kakršno koli podlago brez zračne reže.
(2) Spoji z ravnimi robovi ali z robovi na pero in utor, z enako debelino kot proizvod in brez rež.
(3) Razred, kot je določen v Odločbi 2000/367/ES.
(4) K_1 10 za podlage ≥ 300 kg/m³.
(5) Najmanjša dolžina žebljev 40 mm in razmak največ 100 mm.
(6) Najmanjša dolžina vijakov 30 mm in razmak največ 200 mm.
(7) Najmanjša dolžina vijakov 30 mm in razmak največ 150 mm.
(8) Najmanjša dolžina vijakov 50 mm in razmak največ 200 mm.
(9) Najmanjša dolžina vijakov 75 mm in razmak največ 200 mm.
(10) Najmanjša dolžina žebljev 60 mm in razmak največ 600 mm.
(11) Najmanjša dolžina žebljev 50 mm (v vsakem sloju) in največji razmak 600 mm
(12) Sloja sta združena tako, da sta pravokotna eden na drugega v vzdolžni smeri.