II

(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. maj 2007

om ændring af beslutning 2003/43/EF om inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand, for så vidt angår træbaserede paneler

(meddelt under nummer K(2007) 2045)

(EØS-relevant tekst)

(2007/348/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer [1], særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens beslutning 2003/43/EF [2] er der fastlagt en inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand.

(2) Beslutning 2003/43/EF skal tilpasses yderligere for at tage hensyn til de tekniske fremskridt med hensyn til træbaserede paneler.

(3) Beslutning 2003/43/EF skal derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) De foranstaltninger, der fastsættes i denne beslutning, er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2003/43/EF ændres som fastlagt i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand

---

[1] EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/190/EF (EUT L 66 af 8.3.2006, s. 47).

[2] EFT L 13 af 18.1.2003, s. 35. Senest ændret ved beslutning 2006/673/EF (EUT L 276 af 7.10.2006, s. 77).

BILAG

I bilaget til beslutning 2003/43/EF affattes tabel 1 således:

»Tabel 1

Klasser for træbaserede panelprodukters ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

Produkt	EN-produkt-standard	Endelig monteringstilstand (6)	Minimums-massefylde (kg/m^3)	Minimums-tykkelse (mm)	Klasse (7) (ekskl. gulv-belægninger)	Klasse (8) (gulvbelæg-ninger)
Cementbunden spånplade (1)	EN 634-2	uden luftmellemrum bag panelet	1 000	10	B-s1, d0	B_{fl}-s1
Fiberplade, hård (1)	EN 622-2	uden luftmellemrum bag træbaserede paneler	900	6	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Fiberplade, hård (3)	EN 622-2	med lukket luftmellemrum på højst 22 mm bag træ-baserede paneler	900	6	D-s2, d2	—
Spånplade (1) (2) (5)	EN 312	uden luftmellemrum bag træbaserede paneler	600	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Fiberplade, hård og medium (1) (2) (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (1) (2) (5)	EN 622-5					
OSB-paneler (1) (2) (5)	EN 300					
Krydsfinerplade (1) (2) (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Massiv træplade (1) (2) (5)	EN 13353			12		
Hørfiberplade (1) (2) (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Spånplade (3) (5)	EN 312	med lukket eller åbent luft-mellemrum på højst 22 mm bag træbaserede paneler	600	9	D-s2, d2	—
Fiberplade, hård og medium (3) (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (3) (5)	EN 622-5					
OSB-paneler (3) (5)	EN 300					
Krydsfiner (3) (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d2	—
Massiv træplade (3) (5)	EN 13353			12		
Spånplade (4) (5)	EN 312	med lukket luftmellemrum bag træbaserede paneler	600	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Fiberplade, medium (4) (5)	EN 622-3					
MDF (4) (5)	EN 622-5					
OSB-paneler (4) (5)	EN 300					
Krydsfiner (4) (5)	EN 636	-"-	400	15	D-s2, d1	D_{fl}-s1
Massiv træplade (4) (5)	EN 13353				D-s2, d0	
Hørfiberplade (4) (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1

Produkt	EN-produkt-standard	Endelig monteringstilstand (6)	Minimums-massefylde (kg/m³)	Minimums-tykkelse (mm)	Klasse (7) (ekskl. gulv-belægninger)	Klasse (8) (gulvbelæg-ninger)
Spånplade (4) (5)	EN 312	med åbent luftmellemrum bag træbaserede paneler	600	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Fiberplade, medium (4) (5)	EN 622-3					
MDF (4) (5)	EN 622-5					
OSB-paneler (4) (5)	EN 300					
Krydsfiner (4) (5)	EN 636	-"-	400	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Massiv træplade (4) (5)	EN 13353					
Hørfiberplade (4) (5)	EN 15197	-"-	450	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Spånplade (5)	EN 312	alle	600	3	E	E_{fl}
OSB-paneler (5)	EN 300					
MDF (5)	EN 622-5	-"-	400	3	E	E_{fl}
			250	9	E	E_{fl}
Krydsfiner (5)	EN 636	-"-	400	3	E	E_{fl}
Fiberplade, hård (5)	EN 622-2	-"-	900	3	E	E_{fl}
Fiberplade, medium (5)	EN 622-3	-"-	400	9	E	E_{fl}
Fiberplade, blød	EN 622-4	-"-	250	9	E	E_{fl}

(1) Monteret uden luftmellemrum direkte på produkter af klassen A1 eller A2-s1, d0 med en minimumsmassefylde på 10 kg/m³ eller mindst af klassen D-s2, d2 med en minimumsmassefylde på 400 kg/m³.
(2) Et underlag af celluloseisolationsmateriale af mindst klasse E kan medtages, hvis det monteres direkte på det træbaserede panel, men ikke for gulvbelægninger.
(3) Monteret med et luftmellemrum bagved. Den modsatte side af hulrummet skal være mindst produkter af klasse A2-s1, d0 med en minimumsmassefylde på 10 kg/m³.
(4) Monteret med et luftmellemrum bagved. Den modsatte side af hulrummet skal mindst være produkter af klasse D-s2, d2 med en minimumsmassefylde på 400 kg/m³.
(5) Finerede, fenol- og melaminpaneler indgår i klassen ekskl. gulvbelægninger.
(6) Der kan monteres en dampspærre med en tykkelse på indtil 0,4 mm og en massefylde på indtil 200 g/m² mellem det træbaserede panel og et underlag, hvis der ikke er nogle luftmellemrum imellem disse.
(7) Klasse som fastsat i tabel 1 i bilag til beslutning 2000/147/EF.
(8) Klasse som fastsat i tabel 2 i bilag til beslutning 2000/147/EF.«