II

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Μαΐου 2007

για τροποποίηση της απόφασης 2003/43/ΕΚ για τον καθορισμό των κατηγοριών επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ορισμένων δομικών προϊόντων και ειδικότερα των πετασμάτων με βάση το ξύλο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2045]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/348/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών [1], και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση 2003/43/ΕΚ της Επιτροπής [2] καθορίζει κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ορισμένων δομικών προϊόντων.

(2) Η απόφαση 2003/43/ΕΚ χρήζει περαιτέρω προσαρμογής ώστε να συνεκτιμηθεί η τεχνική πρόοδος σχετικά με τα πετάσματα με βάση το ξύλο.

(3) Ως εκ τούτου, η απόφαση 2003/43/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4) Τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση μέτρα είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής δομικών κατασκευών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2003/43/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN
Αντιπρόεδρος

---

[1] ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/190/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 8.3.2006, σ. 47).

[2] ΕΕ L 13 της 18.1.2003, σ. 35. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/673/ΕΚ (ΕΕ L 276 της 7.10.2006, σ. 77).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα της απόφασης 2003/43/ΕΚ, ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τα εξής:

«Πίνακας 1

Κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά των πετασμάτων με βάση το ξύλο

Προϊόν	Πρότυπο προϊόντος ΕΝ	Κατάσταση τελικής χρήσης (6)	Ελάχιστη πυκνότητα (kg/m^3)	Ελάχιστο πάχος (mm)	Κατηγορία (7) (εκτός των επιστρώσεων)	Κατηγορία (8) (επιστρώσεις)
Μοριοσανίδες με συνδετική ύλη το τσιμέντο (τσιμεντοσανίδες) (1)	EN 634-2	χωρίς διάκενο πίσω από το πέτασμα	1 000	10	B-s1, d0	B_{fl}-s1
Ινοσανίδες, σκληρές (1)	EN 622-2	χωρίς διάκενο πίσω από το πέτασμα με βάση το ξύλο	900	6	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Ινοσανίδες, σκληρές (3)	EN 622-2	με κλειστό διάκενο έως 22 mm πίσω από το πέτασμα με βάση το ξύλο	900	6	D-s2, d2	—
Μοριοσανίδες (1), (2), (5)	EN 312	χωρίς διάκενο πίσω από το πέτασμα με βάση το ξύλο	600	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Ινοσανίδες, σκληρές και μεσαίες (1), (2), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (1), (2), (5)	EN 622-5					
OSB (1), (2), (5)	EN 300					
Αντικολλητή ξυλεία (1), (2), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Πετάσματα από συμπαγές ξύλο (1), (2), (5)	EN 13353			12		
Μοριοσανίδες από στελέχη λιναριού (1), (2), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Μοριοσανίδες (3), (5)	EN 312	με κλειστό ή ανοικτό διάκενο έως 22 mm πίσω από το πέτασμα με βάση το ξύλο	600	9	D-s2, d2	—
Ινοσανίδες, σκληρές και μεσαίες (3), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (3), (5)	EN 622-5					
OSB (3), (5)	EN 300					
Αντικολλητή ξυλεία (3), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d2	—
Πετάσματα από συμπαγές ξύλο (3), (5)	EN 13353			12		
Μοριοσανίδες (4), (5)	EN 312	με κλειστό διάκενο πίσω από το πέτασμα με βάση το ξύλο	600	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Ινοσανίδες, μεσαίες (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Αντικολλητή ξυλεία (4), (5)	EN 636	-"-	400	15	D-s2, d1	D_{fl}-s1
Πετάσματα από συμπαγές ξύλο (4), (5)	EN 13353				D-s2, d0	
Μοριοσανίδες από στελέχη λιναριού (4), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1

Προϊόν	Πρότυπο προϊόντος ΕΝ	Κατάσταση τελικής χρήσης (6)	Ελάχιστη πυκνότητα (kg/m^3)	Ελάχιστο πάχος (mm)	Κατηγορία (7) (εκτός των επιστρώσεων)	Κατηγορία (8) (επιστρώσεις)
Μοριοσανίδες (4), (5)	EN 312	με ανοικτό διάκενο πίσω από το πέτασμα με βάση το ξύλο	600	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Ινοσανίδες, μεσαίες (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Αντικολλητή ξυλεία (4), (5)	EN 636	-"-	400	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Πετάσματα από συμπαγές ξύλο (4), (5)	EN 13353					
Flaxboard (4), (5)	EN 15197	-"-	450	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Μοριοσανίδες (5)	EN 312	όλες οι καταστάσεις	600	3	E	E_{fl}
OSB (5)	EN 300					
MDF (5)	EN 622-5	-"-	400	3	E	E_{fl}
			250	9	E	E_{fl}
Αντικολλητή ξυλεία (5)	EN 636	-"-	400	3	E	E_{fl}
Ινοσανίδες, σκληρές (5)	EN 622-2	-"-	900	3	E	E_{fl}
Ινοσανίδες, μεσαίες (5)	EN 622-3	-"-	400	9	E	E_{fl}
Ινοσανίδες, μαλακές	EN 622-4	-"-	250	9	E	E_{fl}

(1) Τοποθετημένες χωρίς διάκενο απευθείας πάνω σε προϊόντα κατηγορίας A1 ή A2-s1 d0, με ελάχιστη πυκνότητα 10 kg/m^3 ή τουλάχιστον σε προϊόντα κατηγορίας D-s2 d2, με ελάχιστη πυκνότητα 400 kg/m^3.

(2) Μπορεί να περιλαμβάνεται και υπόστρωμα μονωτικού υλικού τουλάχιστον της κατηγορίας E εφόσον τοποθετούνται απευθείας πάνω σε πετάσματα με βάση το ξύλο, εξαιρούνται οι επιστρώσεις.

(3) Τοποθετούνται με διάκενο στο πίσω μέρος. Η οπίσθια όψη της κοιλότητας πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε προϊόν της κατηγορίας A2-s1, d0 με ελάχιστο πάχος 10 kg/m^3.

(4) Τοποθετούνται με διάκενο στο πίσω μέρος. Η οπίσθια όψη της κοιλότητας πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε προϊόν της κατηγορίας D-s2, d2, με ελάχιστο πάχος 400 kg/m^3.

(5) Πετάσματα με επικολλητά φύλλα ξύλου ή επιχρισμένα με φαινόλη και μελαμίνη για την κατηγορία εκτός των επιστρώσεων.

(6) Εάν δεν υπάρχει διάκενο μεταξύ του πετάσματος με βάση το ξύλο και του υποστρώματος μπορεί να τοποθετείται ατμοσταγές φράγμα με πάχος 0,4 mm και μάζα έως 200 g/m^2.

(7) Κατηγορία όπως προβλέπεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος της απόφασης 2000/147/ΕΚ.

(8) Κατηγορία όπως προβλέπεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος της απόφασης 2000/147/ΕΚ.»