II

(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

OTSUSED

KOMISJON

KOMISJONI OTSUS,

15. mai 2007,

millega muudetakse otsust 2003/43/EÜ, millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid seoses puidupõhiste paneelidega

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 2045 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/348/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] eriti selle artikli 20 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni otsusega 2003/43/EÜ [2] kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid.

(2) Otsust 2003/43/EÜ tuleb kohandada, et võtta arvesse tehnika arengut puidupõhiste paneelidega seoses.

(3) Seetõttu tuleks otsust 2003/43/EÜ vastavalt muuta.

(4) Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/43/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/190/EÜ (ELT L 66, 8.3.2006, lk 47).

[2] EÜT L 13, 18.1.2003, lk 35. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/673/EÜ (ELT L 276, 7.10.2006, lk 77).

LISA

Otsuse 2003/43/EÜ lisas asendatakse tabel 1 järgmisega:

„Tabel 1

Puidupõhiste paneelide tuletundlikkustoimivuse klassid

Toode	EN tootestandard	Lõppkasutuse tingimus (6)	Väikseim tihedus (kg/m^3)	Väikseim paksus (mm)	Klass (7) (v.a põrandakatted)	Klass (8) (põrandakatted)
Tsement-puitlaastplaat (1)	EN 634-2	paneelitaguse õhuvaheta	1 000	10	B-s1, d0	B_{fl}-s1
Puitkiudplaat, kõva (1)	EN 622-2	õhuvaheta puidupõhise paneeli taga	900	6	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Puitkiudplaat, kõva (3)	EN 622-2	suletud õhuvahega (*max* 22 mm) puidupõhise paneeli taga	900	6	D-s2, d2	—
Puitlaastplaat (1), (2), (5)	EN 312	õhuvaheta puidupõhise paneeli taga	600	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Puitkiudplaat, keskmise kõvadusega ja kõva (1), (2), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
Keskmise tihedusega puitkiudplaat (MDF) (1), (2), (5)	EN 622-5					
Suunatud pindudest plaat (OSB) (1), (2), (5)	EN 300					
Vineer (1), (2), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Täispuitpaneel (1), (2), (5)	EN 13353			12		
Linakiudplaat (1), (2), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Puitlaastplaat (3), (5)	EN 312	avatud või suletud õhuvahega (*max* 22 mm) puidupõhise paneeli taga	600	9	D-s2, d2	—
Puitkiudplaat, keskmise kõvadusega ja kõva (3), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
Keskmise tihedusega puitkiudplaat (MDF) (3), (5)	EN 622-5					
Suunatud pindudest plaat (OSB) (3), (5)	EN 300					
Vineer (3), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d2	—
Täispuitpaneel (3), (5)	EN 13353			12		
Puitlaastplaat (4), (5)	EN 312	suletud õhuvahega puidupõhise paneeli taga	600	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Puitkiudplaat, keskmise kõvadusega (4), (5)	EN 622-3					
Keskmise tihedusega puitkiudplaat (MDF) (4), (5)	EN 622-5					
Suunatud pindudest plaat (OSB) (4), (5)	EN 300					
Vineer (4), (5)	EN 636	-"-	400	15	D-s2, d1	D_{fl}-s1
Täispuitpaneel (4), (5)	EN 13353				D-s2, d0	
Linakiudplaat (4), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1

Toode	EN tootestandard	Lõppkasutuse tingimus (6)	Väikseim tihedus (kg/m³)	Väikseim paksus (mm)	Klass (7) (v.a põrandakatted)	Klass (8) (põrandakatted)
Puitlaastplaat (4), (5)	EN 312	avatud õhuvahega puidupõhise paneeli taga	600	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Puitkiudplaat, keskmise kõvadusega (4), (5)	EN 622-3					
Keskmise tihedusega puitkiudplaat (MDF) (4), (5)	EN 622-5					
Suunatud pindudest plaat (OSB) (4), (5)	EN 300					
Vineer (4), (5)	EN 636	-"-	400	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Täispuitpaneel (4), (5)	EN 13353					
Linakiudplaat (4), (5)	EN 15197	-"-	450	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Puitlaastplaat (5)	EN 312	kõik	600	3	E	E_{fl}
Suunatud pindudest plaat (OSB) (5)	EN 300					
Keskmise tihedusega puitkiudplaat (MDF) (5)	EN 622-5	-"-	400	3	E	E_{fl}
			250	9	E	E_{fl}
Vineer (5)	EN 636	-"-	400	3	E	E_{fl}
Puitkiudplaat, kõva (5)	EN 622-2	-"-	900	3	E	E_{fl}
Puitkiudplaat, keskmise kõvadusega (5)	EN 622-3	-"-	400	9	E	E_{fl}
Puitkiudplaat, pehme	EN 622-4	-"-	250	9	E	E_{fl}

(1) Paigaldatakse õhuvaheta otse A1 või A2-s1, d0-klassi toodetele, mille väikseim tihedus on 10 kg/m³, või vähemalt D-s2, d2-klassi toodetele, mille väikseim tihedus on 400 kg/m³.
(2) Kui paigaldatakse otse puidupõhisele paneelile, võib aluseks olla vähemalt E-klassi tselluloosist isolatsioonimaterjal, välja arvatud põrandakatete puhul.
(3) Paigaldatakse tahapoole jääva õhuvahega. Avause tagakülg peab olema vähemalt A2-s1, d0-klassi toode, väikseima tihedusega 10 kg/m³.
(4) Paigaldatakse tahapoole jääva õhuvahega. Avause tagakülg peab olema vähemalt D-s2, d2-klassi toode, väikseima tihedusega 400 kg/m³.
(5) Klass hõlmab vineeri, fenooli ja melamiiniga kaetud paneele, välja arvatud põrandakatted.
(6) Puidupõhise paneeli ja isolatsioonimaterjali vahele võib õhuvahede puudumisel paigaldada aurutõkke paksusega kuni.0,4 mm ja massiga kuni 200 g/m².
(7) Klass vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 1.
(8) Klass vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 2."