II

*(Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta)*

# LĒMUMI

# KOMISIJA

## KOMISIJAS LĒMUMS

**(2007. gada 15. maijs),**

**ar ko attiecībā uz koka paneļiem groza Lēmumu 2003/43/EK, ar kuru dažiem būvizstrādājumiem nosaka degamības klases**

*(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2045)*

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

(2007/348/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1], un jo īpaši tās 20. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Komisijas Lēmumā 2003/43/EK [2] noteiktas dažu būvizstrādājumu degamības klases.

(2) Lēmums 2003/43/EK jāpielāgo, ņemot vērā tehnikas attīstību attiecībā uz koka paneļiem.

(3) Tādēļ Lēmums 2003/43/EK ir attiecīgi jāgroza.

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

*1. pants*

Lēmuma 2003/43/EK pielikumu groza tā, kā norādīts šī lēmuma pielikumā.

*2. pants*

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 15. maijā

*Komisijas vārdā —*
*priekšsēdētāja vietnieks*
Günter VERHEUGEN

[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/190/EK (OV L 66, 8.3.2006., 47. lpp.).
[2] OV L 13, 18.1.2003., 35. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/673/EK (OV L 276, 7.10.2006., 77. lpp.).

*PIELIKUMS*

Lēmuma 2003/43/EK pielikuma 1. tabulu aizstāj ar šo tabulu.

*"1. tabula*

**Koka paneļu degamības klases**

| Izstrādājums | Izstrādājuma standarts EN | Gala pielietojuma nosacījums (6) | Min. blīvums (kg/m$^3$) | Min. biezums (mm) | Klase (7) (izņemot grīdas segumus) | Klase (8) (grīdas segumi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementa-skaidu plātnes (1) | EN 634-2 | bez gaisa spraugas paneļa aizmugurē | 1 000 | 10 | B-s1, d0 | $B_{fl}$-s1 |
| Cietas kokšķiedru plātnes (1) | EN 622-2 | bez gaisa spraugas koka paneļa aizmugurē | 900 | 6 | D-s2, d0 | $D_{fl}$-s1 |
| Cietas kokšķiedru plātnes (3) | EN 622-2 | ar noslēgtu gaisa spraugu koka paneļa aizmugurē, kuras platums nepārsniedz 22 mm | 900 | 6 | D-s2, d2 | — |
| Kokskaidu plātnes (1), (2), (5) | EN 312 | bez gaisa spraugas koka paneļa aizmugurē | 600 | 9 | D-s2, d0 | $D_{fl}$-s1 |
| Cietas un vidēji cietas kokšķiedru plātnes (1), (2), (5) | EN 622-2<br>EN 622-3 | | | | | |
| MDF (1), (2), (5) | EN 622-5 | | | | | |
| OSB (1), (2), (5) | EN 300 | | | | | |
| Saplāksnis (1), (2), (5) | EN 636 | -"- | 400 | 9 | D-s2, d0 | $D_{fl}$-s1 |
| Masīvkoksnes plātnes (1), (2), (5) | EN 13353 | | | 12 | | |
| Linu šķiedru plātnes (1), (2), (5) | EN 15197 | -"- | 450 | 15 | D-s2, d0 | $D_{fl}$-s1 |
| Kokskaidu plātnes (3), (5) | EN 312 | ar noslēgtu vai vaļēju gaisa spraugu koka paneļa aizmugurē, kuras platums nepārsniedz 22 mm | 600 | 9 | D-s2, d2 | — |
| Cietas un vidēji cietas kokšķiedru plātnes (3), (5) | EN 622-2<br>EN 622-3 | | | | | |
| MDF (3), (5) | EN 622-5 | | | | | |
| OSB (3), (5) | EN 300 | | | | | |
| Saplāksnis (3), (5) | EN 636 | -"- | 400 | 9 | D-s2, d2 | — |
| Masīvkoksnes plātnes (3), (5) | EN 13353 | | | 12 | | |
| Kokskaidu plātnes (4), (5) | EN 312 | ar noslēgtu gaisa spraugu koka paneļa aizmugurē | 600 | 15 | D-s2, d0 | $D_{fl}$-s1 |
| Vidēji cietas kokšķiedru plātnes (4), (5) | EN 622-3 | | | | | |
| MDF (4), (5) | EN 622-5 | | | | | |
| OSB (4), (5) | EN 300 | | | | | |
| Saplāksnis (4), (5) | EN 636 | -"- | 400 | 15 | D-s2, d1 | $D_{fl}$-s1 |
| Masīvkoksnes plātnes (4), (5) | EN 13353 | | | | D-s2, d0 | |
| Linu šķiedru plātnes (4), (5) | EN 15197 | -"- | 450 | 15 | D-s2, d0 | $D_{fl}$-s1 |

| Izstrādājums | Izstrādajuma standarts EN | Gala pielietojuma nosacījums (6) | Min. blīvums (kg/m$^3$) | Min. biezums (mm) | Klase (7) (izņemot grīdas segumus) | Klase (8) (grīdas segumi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokskaidu plātnes (4), (5) | EN 312 | ar noslēgtu gaisa spraugu koka paneļa aizmugurē | 600 | 18 | D-s2, d0 | $D_{fl}$-s1 |
| Vidēji cietas kokšķiedru plātnes (4), (5) | EN 622-3 | | | | | |
| MDF (4), (5) | EN 622-5 | | | | | |
| OSB (4), (5) | EN 300 | | | | | |
| Saplāksnis (4), (5) | EN 636 | -"- | 400 | 18 | D-s2, d0 | $D_{fl}$-s1 |
| Masīvkoksnes plātnes (4), (5) | EN 13353 | | | | | |
| Linu plātnes (4), (5) | EN 15197 | -"- | 450 | 18 | D-s2, d0 | $D_{fl}$-s1 |
| Kokskaidu plātnes (5) | EN 312 | jebkāds | 600 | 3 | E | $E_{fl}$ |
| OSB (5) | EN 300 | | | | | |
| MDF (5) | EN 622-5 | -"- | 400 | 3 | E | $E_{fl}$ |
| | | | 250 | 9 | E | $E_{fl}$ |
| Saplāksnis (5) | EN 636 | -"- | 400 | 3 | E | $E_{fl}$ |
| Cietas kokšķiedru plātnes (5) | EN 622-2 | -"- | 900 | 3 | E | $E_{fl}$ |
| Vidēji cietas kokšķiedru plātnes (5) | EN 622-3 | -"- | 400 | 9 | E | $E_{fl}$ |
| Mīkstas kokšķiedru plātnes | EN 622-4 | -"- | 250 | 9 | E | $E_{fl}$ |

(1) Uzstādītas bez gaisa spraugas tieši pret A1 vai A2-s1, d0 klases izstrādājumiem ar minimālo blīvumu 10 kg/m$^3$ vai vismaz pret D-s2, d2 klases izstrādājumiem ar minimālo blīvumu 400 kg/m$^3$.

(2) Ja montāžu veic tieši uz koka paneļa, tad drīkst izmantot celulozes substrāta izolācijas materiālu, kura klase nav zemāka par E, taču ne grīdas segumos.

(3) Uzstādītas ar gaisa spraugu aizmugurē. Atveres otrai pusei jābūt vismaz no A2-s1, d0 klases izstrādājumiem ar minimālo blīvumu 10 kg/m$^3$.

(4) Uzstādītas ar gaisa spraugu aizmugurē. Atveres otrai pusei jābūt vismaz no D-s2, d2 izstrādājumiem ar minimālo blīvumu 400 kg/m$^3$.

(5) Attiecīgajā klasē var iekļaut ar fenolu un melamīnu pārklātas finierētas plāksnes, taču ne grīdas segumos.

(6) Ja starp koka paneli un substrātu nav gaisa spraugas, starp tiem var uzstādīt tvaika barjeru, kuras biezums nepārsniedz 0,4 mm un masa nav lielāka par 200 g/m$^2$.

(7) Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulai.

(8) Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 2. tabulai."