II

(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 mei 2007

tot wijziging van Beschikking 2003/43/EG tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten wat platen op houtbasis betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2045)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/348/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten [1], en met name op artikel 20, lid 2, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Beschikking 2003/43/EG van de Commissie [2] stelt klassen van materiaalgedrag bij brand vast voor bepaalde voor de bouw bestemde producten.

(2) Beschikking 2003/43/EG moet verder worden aangepast aan de technische vooruitgang wat platen op houtbasis betreft.

(3) Beschikking 2003/43/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2003/43/EG wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 mei 2007.

Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN
Vicevoorzitter

[1] PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/190/EG van de Commissie (PB L 66 van 8.3.2006, blz. 47).

[2] PB L 13 van 18.1.2003, blz. 35. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/673/EG (PB L 276 van 7.10.2006, blz. 77).

BIJLAGE

In de bijlage bij Beschikking 2003/43/EG wordt tabel 1 vervangen door:

„Tabel 1

Klassen van materiaalgedrag bij brand voor platen op houtbasis

Product	EN-productnorm	Toestand bij uiteindelijke toepassing (6)	Minimumdichtheid (kg/m³)	Minimumdikte (mm)	Klasse (7) (met uitzondering van vloeren)	Klasse (8) (vloeren)
Cementgebonden spaanplaat (1)	EN 634-2	zonder luchtspleet achter de plaat	1 000	10	B-s1, d0	B_{fl}-s1
Harde houtvezelplaat (1)	EN 622-2	zonder luchtspleet achter de plaat op houtbasis	900	6	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Harde houtvezelplaat (3)	EN 622-2	met gesloten luchtspleet van maximaal 22 mm achter de plaat op houtbasis	900	6	D-s2, d2	—
Spaanplaat (1), (2), (5)	EN 312	zonder luchtspleet achter de plaat op houtbasis	600	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Harde en middelharde houtvezelplaat (1), (2), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (1), (2), (5)	EN 622-5					
OSB (1), (2), (5)	EN 300					
Multiplex (1), (2), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Massief houten plaat (1), (2), (5)	EN 13353			12		
Vlasvezelplaat (1), (2), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Spaanplaat (3), (5)	EN 312	met gesloten of open luchtspleet van maximaal 22 mm achter de plaat op houtbasis	600	9	D-s2, d2	—
Harde en middelharde houtvezelplaat (3), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (3), (5)	EN 622-5					
OSB (3), (5)	EN 300					
Multiplex (3), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d2	—
Massief houten plaat (3), (5)	EN 13353			12		
Spaanplaat (4), (5)	EN 312	met gesloten luchtspleet achter de plaat op houtbasis	600	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Middelharde houtvezelplaat (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Multiplex (4), (5)	EN 636	-"-	400	15	D-s2, d1	D_{fl}-s1
Massief houten plaat (4), (5)	EN 13353				D-s2, d0	
Vlasvezelplaat (4), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1

Product	EN-productnorm	Toestand bij uiteindelijke toepassing (6)	Minimumdichtheid (kg/m^3)	Minimumdikte (mm)	Klasse (7) (met uitzondering van vloeren)	Klasse (8) (vloeren)
Spaanplaat (4), (5)	EN 312	met open luchtspleet achter de plaat op houtbasis	600	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Middelharde houtvezelplaat (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Multiplex (4), (5)	EN 636	-"-	400	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Massief houten plaat (4), (5)	EN 13353					
Vlasvezelplaat (4), (5)	EN 15197	-"-	450	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Spaanplaat (5)	EN 312	elke	600	3	E	E_{fl}
OSB (5)	EN 300					
MDF (5)	EN 622-5	-"-	400	3	E	E_{fl}
			250	9	E	E_{fl}
Multiplex (5)	EN 636	-"-	400	3	E	E_{fl}
Harde houtvezelplaat (5)	EN 622-2	-"-	900	3	E	E_{fl}
Middelharde houtvezelplaat (5)	EN 622-3	-"-	400	9	E	E_{fl}
Zachte houtvezelplaat	EN 622-4	-"-	250	9	E	E_{fl}

(1) Gemonteerd zonder luchtspleet direct op producten van klasse A1 of A2-s1, d0 met een minimumdichtheid van 10 kg/m^3 of producten van ten minste klasse D-s2, d2 met een minimumdichtheid van 400 kg/m^3.

(2) Een ondergrond van cellulose-isolatiemateriaal van ten minste klasse E mag worden aangebracht indien hij direct op de plaat op houtbasis wordt gemonteerd, maar niet voor vloeren.

(3) Gemonteerd met luchtspleet erachter. Voor de achterzijde van de holte moeten producten worden gebruikt van ten minste klasse A2-s1, d0 met een minimumdichtheid van 10 kg/m^3.

(4) Gemonteerd met luchtspleet erachter. Voor de achterzijde van de holte moeten producten worden gebruikt van ten minste klasse D-s2, d2 met een minimumdichtheid van 400 kg/m^3.

(5) Met inbegrip van gefineerde, met fenol en met melamine afgewerkte platen voor de klasse met uitzondering van vloeren.

(6) Een dampwerende laag met een dikte van maximaal 0,4 mm en een gewicht van 200 g/m^2 kan tussen de plaat op houtbasis en een ondergrond worden gemonteerd indien er tussenin geen luchtspleten zijn.

(7) De klasse is vastgesteld in tabel 1 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

(8) De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG."