II

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie)

DECIZII

COMISIE

DECIZIA COMISIEI

din 15 mai 2007

de modificare a Deciziei 2003/43/CE de stabilire a claselor de performanță de comportare la foc pentru anumite produse pentru construcții, în ceea ce privește panourile din lemn

[notificată cu numărul C(2007) 2045]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/348/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții [1], în special articolul 20 alineatul (2),

întrucât:

(1) Decizia 2003/43/CE a Comisiei [2] stabilește clasele de performanță privind comportarea la foc a anumitor produse pentru construcții.

(2) Este necesară adaptarea suplimentară a Deciziei 2003/43/CE pentru a putea lua în considerare progresele tehnice în domeniul panourilor din lemn.

(3) Prin urmare, Decizia 2003/43/CE ar trebui modificată în consecință.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2003/43/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 mai 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte

---

[1] JO L 40, 11.2.1989, p. 12. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/190/CE a Comisiei (JO L 66, 8.3.2006, p. 47).

[2] JO L 13, 18.1.2003, p. 35. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/673/CE (JO L 276, 7.10.2006, p. 77).

ANEXĂ

În anexa la Decizia 2003/43/CE, tabelul 1 se înlocuiește cu tabelul următor:

„Tabelul 1

Clasificarea performanței privind comportarea la foc a panourilor de lemn

Produs	Standard EN pentru produs	Condiții de utilizare finală (6)	Densitate minimă (kg/m^3)	Grosime minimă (mm)	Clasă (7) (cu podelelor)	Clasă (8) (cu podelelor)
Placă din așchii de lemn cu liant de ciment (1)	EN 634-2	fără gol de aer în spatele panoului	1 000	10	B-s1, d0	B_{fl}-s1
Placă din fibre, dură (1)	EN 622-2	fără gol de aer în spatele panoului din lemn	900	6	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Placă din fibre, dură (3)	EN 622-2	cu un spațiu gol închis de până la 22 mm în spatele panoului din lemn	900	6	D-s2, d2	—
Placă din așchii de lemn (1), (2), (5)	EN 312	fără spațiu gol în spatele panoului din lemn	600	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Placă din fibre, dură și semidură (1), (2), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (1), (2), (5)	EN 622-5					
OSB (1), (2), (5)	EN 300					
Placaj (1), (2), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Panou din lemn masiv (1), (2), (5)	EN 13353			12		
Placă din fibre de in (1), (2), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Placă din așchii de lemn (3), (5)	EN 312	cu un spațiu gol închis sau deschis de până la 22 mm în spatele panoului din lemn	600	9	D-s2, d2	—
Placă din fibre, dură și semidură (3), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (3), (5)	EN 622-5					
OSB (3), (5)	EN 300					
Placaj (3), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d2	—
Panou din lemn masiv (3), (5)	EN 13353			12		
Placă din așchii de lemn (4), (5)	EN 312	cu un spațiu gol închis în spatele panoului din lemn	600	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Placă din fibre, semidură (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Placaj (4), (5)	EN 636	-"-	400	15	D-s2, d1	D_{fl}-s1
Panou din lemn masiv (4), (5)	EN 13353				D-s2, d0	
Panou din fibre de in (4), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1

Produs	Standard EN pentru produs	Condiții de utilizare finală (6)	Densitate minimă (kg/m³)	Grosime minimă (mm)	Clasă (7) (cu podelelor)	Clasă (8) (cu podelelor)
Placă din așchii de lemn (4), (5)	EN 312	cu un spațiu gol deschis în spatele panoului din lemn	600	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Placă din fibre, semidură (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Placaj (4), (5)	EN 636	-"-	400	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Panou din lemn masiv (4), (5)	EN 13353					
Panou din fibre de in (4), (5)	EN 15197	-"-	450	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Placă din așchii de lemn (5)	EN 312	oricare	600	3	E	E_{fl}
OSB (5)	EN 300					
MDF (5)	EN 622-5	-"-	400	3	E	E_{fl}
			250	9	E	E_{fl}
Placaj (5)	EN 636	-"-	400	3	E	E_{fl}
Placă din fibre, dură (5)	EN 622-2	-"-	900	3	E	E_{fl}
Placă din fibre, semidură (5)	EN 622-3	-"-	400	9	E	E_{fl}
Placă din fibre, moale	EN 622-4	-"-	250	9	E	E_{fl}

(1) Montat fără un spațiu gol direct pe produse din clasa A1 sau A2-s1, d0 cu o densitate minimă de 10 kg/m³ sau pe produse din clasa D-s2, d2 cu o densitate minimă de 400 kg/m³.
(2) Se poate adăuga un substrat izolant din celuloză cel puțin din clasa E, dacă se montează direct pe panoul din lemn, dar nu pe podele.
(3) Montat cu un spațiu gol în spate. Fața opusă a cavității trebuie să fie din clasa A2-s1, d0 cu o densitate minimă de 10 kg/m³.
(4) Montat cu un spațiu gol în spate. Fața opusă a cavității trebuie să fie din clasa D-s2, d2 cu o densitate minimă de 400 kg/m³.
(5) Panourile placate, cu suprafața tratată cu fenol și melamină sunt incluse în clasa «cu excepția acoperirii podelelor».
(6) Un ecran împotriva aburului având o grosime de până la 0,4 mm și o masă de până la 200 g/m² poate fi montat între panoul din lemn și un substrat dacă nu există spații goale între acestea.
(7) Clasă, astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa la Decizia 2000/147/CE.
(8) Clasă, astfel cum se prevede în tabelul 2 din anexa la Decizia 2000/147/CE."