II

(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)

ODLOČBE/SKLEPI

KOMISIJA

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. maja 2007

o spremembi Odločbe 2003/43/ES o določitvi razredov glede odziva na ogenj za nekatere gradbene proizvode v zvezi z lesnimi ploščami

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2045)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/348/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], in zlasti člena 20(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 2003/43/ES [2] določa razrede glede odziva na ogenj za nekatere gradbene proizvode.

(2) Odločbo Komisije 2003/43/ES je treba spremeniti, da se upošteva tehnični napredek v zvezi z lesnimi ploščami.

(3) Odločbo 2003/43/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2003/43/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. maja 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik

---

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/190/ES (UL L 66, 8.3.2006, str. 47).

[2] UL L 13, 18.1.2003, str. 35. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/673/ES (UL L 276, 7.10.2006, str. 77).

PRILOGA

V Prilogi k Odločbi 2003/43/ES se preglednica 1 nadomesti z:

„Preglednica 1

Razredi glede odziva na ogenj za lesne plošče

Proizvod	EN proizvodni standard	Pogoji končne uporabe (6)	Najmanjša gostota (kg/m^3)	Najmanjša debelina (mm)	Razred (7) (razen talnih oblog)	Razred (8) (talne obloge)
S cementom vezana iverna plošča (1)	EN 634-2	Brez zračne reže za ploščo	1 000	10	B-s1, d0	B_{fl}-s1
Vlaknena plošča, trda (1)	EN 622-2	Brez zračne reže za lesno ploščo	900	6	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Vlaknena plošča, trda (3)	EN 622-2	Z zaprto zračno režo ne več kot 22 mm za lesno ploščo	900	6	D-s2, d2	—
Iverna plošča (1), (2), (5)	EN 312	Brez zračne reže za lesno ploščo	600	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Vlaknena plošča, trda in srednje trda (1), (2), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
Vlaknena plošča srednje gostote (MDF) (1), (2), (5)	EN 622-5					
Usmerjena pramenska plošča (OSB) (1), (2), (5)	EN 300					
Vezan les (1), (2), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Plošča iz masivnega lesa (1), (2), (5)	EN 13353			12		
Plošča iz lanenih vlaken (1), (2), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Iverna plošča (3), (5)	EN 312	Z zaprto ali odprto zračno režo ne več kot 22 mm za lesno ploščo	600	9	D-s2, d2	—
Vlaknena plošča, trda in srednje trda (3), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (3), (5)	EN 622-5					
OSB (3), (5)	EN 300					
Vezan les (3), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d2	—
Plošča iz masivnega lesa (3), (5)	EN 13353			12		
Iverna plošča (4), (5)	EN 312	Z zaprto zračno režo za lesno ploščo	600	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Vlaknena plošča, srednje trda (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Vezan les (4), (5)	EN 636	-"-	400	15	D-s2, d1	D_{fl}-s1
Plošča iz masivnega lesa (4), (5)	EN 13353				D-s2, d0	
Plošča iz lanenih vlaken (4), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1

Proizvod	EN proizvodni standard	Pogoji končne uporabe (6)	Najmanjša gostota (kg/m^3)	Najmanjša debelina (mm)	Razred (7) (razen talnih oblog)	Razred (8) (talne obloge)
Iverna plošča (4), (5)	EN 312	Z odprto zračno režo za lesno ploščo	600	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Vlaknena plošča, srednje trda (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Vezan les (4), (5)	EN 636	-"-	400	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Plošča iz masivnega lesa (4), (5)	EN 13353					
Plošča iz lanenih vlaken (4), (5)	EN 15197	-"-	450	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Iverna plošča (5)	EN 312	Kakršna koli	600	3	E	E_{fl}
OSB (5)	EN 300					
MDF (5)	EN 622-5	-"-	400	3	E	E_{fl}
			250	9	E	E_{fl}
Vezan les (5)	EN 636	-"-	400	3	E	E_{fl}
Vlaknena plošča, trda (5)	EN 622-2	-"-	900	3	E	E_{fl}
Vlaknena plošča, srednje trda (5)	EN 622-3	-"-	400	9	E	E_{fl}
Vlaknena plošča, mehka	EN 622-4	-"-	250	9	E	E_{fl}

(1) Pritrjena brez zračne reže neposredno na proizvode razreda A1 ali A2-s1, d0 z najmanjšo gostoto 10 kg/m^3 ali vsaj na proizvode razreda D-s2, d2 z najmanjšo gostoto 400 kg/m^3.
(2) Podlaga iz celuloznega izolacijskega materiala vsaj razreda E se lahko vključi, če je pritrjena neposredno na lesno ploščo, a ne za talne obloge.
(3) Pritrjena z zračno režo zadaj. Zadnja stran votline je iz materiala, ki ustreza vsaj razredu A2-s1, d0 z najmanjšo gostoto 10 kg/m^3.
(4) Pritrjena z zračno režo zadaj. Zadnja stran votline je iz materiala, ki ustreza vsaj razredu D-s2, d2 z najmanjšo gostoto 400 kg/m^3.
(5) Plošče, s premazom iz furnirja, iz fenola ter iz melamina, so vključene v razred, razen talnih oblog.
(6) Parna pregrada z debelino do 0,4 mm in maso do 200 g/m^2 se lahko pritrdi med lesno ploščo in podlago, če med njima ni zračne reže.
(7) Razred, kot je določen v preglednici 1 k Odločbi 2000/147/ES.
(8) Razred, kot je določen v preglednici 2 k Odločbi 2000/147/ES."