32007D0348

ODLUKA KOMISIJE

od 15. svibnja 2007.

o izmjeni Odluke 2003/43/EZ o utvrđivanju razreda otpornosti na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s pločama na osnovi drva

(priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 2045)

(Tekst značajan za EGP)

(2007/348/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode [1], a posebno njezin članak 20. stavak 2.,

budući da:

(1) Odluka Komisije 2003/43/EZ [2] propisuje razrede otpornosti na požar za određene građevne proizvode.

(2) Odluka 2003/43/EZ mora se dodatno prilagoditi kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak u vezi s pločama na osnovi drveta.

(3) Stoga Odluku 2003/43/EZ treba na odgovarajući način izmijeniti.

(4) Mjere sadržane u ovoj Odluci u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2003/43/EZ mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ove je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu, 15. svibnja 2007.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik

---

[1] SL L 40, 11.2.1989., str. 12. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2006/190/EZ (SL L 66., 8.3.2006., str. 47.).

[2] SL L 13, 18.1.2003., str. 35. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2006/673/EZ (SL L 276, 7.10.2006., str. 77.).

PRILOG

U Prilogu Odluci 2003/43/EZ tablica 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 1.

Razredi otpornosti na požar za ploče na osnovi drva

Proizvod	EN proizvodni standard	Krajnji uvjet (6)	Najmanja gustoća (kg/m^3)	Najmanja debljina (mm)	Razred (7) (osim podnih obloga)	Razred (8) (podne obloge)
Cementom povezane ploče od iverice (1)	EN 634-2	Bez otvora za zrak iza ploče	1 000	10	B-s1, d0	B_{fl}-s1
Tvrda protupožarna (gipskartonska) ploča (1)	EN 622-2	Bez otvora za zrak iza ploče na osnovi drva	900	6	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Tvrda ploča vlaknatica (3)	EN 622-2	Sa zatvorenim otvorom za zrak ne više od 22 mm iza ploče na osnovi drva	900	6	D-s2, d2	—
Iverica (1), (2), (5)	EN 312	Bez otvora za zrak iza ploče na osnovi drva	600	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Ploča vlaknatica, tvrda i srednja (1), (2), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (1), (2), (5)	EN 622-5					
MDF (1), (2), (5)	EN 300					
Šperploča (1), (2), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Čvrsta drvena ploča (1), (2), (5)	EN 13353			12		
Lagana lanena ploča (1), (2), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Iverica (3), (5)	EN 312	Sa zatvorenim ili otvorenim otvorom za zrak ne više od 22 mm iza ploče na osnovi drva	600	9	D-s2, d2	—
Ploča vlaknatica, tvrda i srednja (3), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (3), (5)	EN 622-5					
OSB (3), (5)	EN 300					
Šperploča (3), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d2	—
Čvrsta drvena ploča (3), (5)	EN 13353			12		
Iverica (4), (5)	EN 312	Sa zatvorenim otvorom za zrak iza ploče na osnovi drva	600	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Ploča vlaknatica, srednja (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Šperploča (4), (5)	EN 636	-"-	450	15	D-s2, d1	D_{fl}-s1
Čvrsta drvena ploča (4), (5)	EN 13353				D-s2, d0	
Lagana lanena ploča (4), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1

Proizvod	EN proizvodni standard	Krajnji uvjet (6)	Najmanja gustoća (kg/m^3)	Najmanja debljina (mm)	Razred (7) (osim podnih obloga)	Razred (8) (podne obloge)
Iverica (4), (5)	EN 312	S otvorom za zrak iza ploče na osnovi drva	600	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Protupožarna (gipskartonska) ploča, srednja	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Šperploča (4), (5)	EN 636	-"-	400	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Čvrsta drvena ploča (4), (5)	EN 13353					
Lagana lanena ploča (4), (5)	EN 15197	-"-	450	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Iverica (5)	EN 312	svaki	600	3	E	E_{fl}
OSB (5)	EN 300					
MDF (5)	EN 622-5	-"-	400	3	E	E_{fl}
			250	9	E	E_{fl}
Šperploča (5)	EN 636	-"-	400	3	E	E_{fl}
Ploča vlaknatica, tvrda (5)	EN 622-2	-"-	900	3	E	E_{fl}
Ploča vlaknatica, srednja (5)	EN 622-3	-"-	400	9	E	E_{fl}
Ploča vlaknatica, meka	EN 622-4	-"-	250	9	E	E_{fl}

(1) Postavljaju se izravno bez otvora za zrak na razred A1 ili A2-s1, d0 proizvodi najmanje gustoće od 10 kg/m^3 ili najmanje razred D-s2, d2 proizvodi najmanje gustoće 400 kg/m^3.

(2) Može se uključiti supstrat celuloznog izolacijskog materijala najmanje razreda E ako se montira izravno na ploču na osnovi drva, ali ne služi za podne obloge.

(3) Postavlja se s prostorom za zrak koji se nalazi iza. Druga strana rupe mora biti najmanje razreda A2-s1, d0 proizvoda minimalne gustoće 10 kg/m^3.

(4) Postavlja se s prostorom za zrak koji se nalazi iza. Druga strana rupe mora biti najmanje razreda D-s2, d2 proizvoda minimalne gustoće 400 kg/m^3.

(5) Ploče s premazom od furnira, fenola te melamina su uključene u razred osim kod podnih obloga.

(6) Parna pregrada debljine do 0,4 mm i mase do 200 g/m^2 se može postaviti između ploče na osnovi drva i supstrata ako između nema džepova zraka.

(7) Razred koji je predviđen u tablici 1. Priloga Odluci 2000/147/EZ.

(8) Razred predviđen u tablici 2. Priloga Odluci 2000/147/EZ."