II

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 22.)

a 89/106/EGK tanácsi irányelvnek a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedésének osztályozása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2001/671/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4437. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/823/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 89/106/EGK tanácsi irányelvnek a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedésének osztályozása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2001. augusztus 21-i 2001/671/EK bizottsági határozat [2] osztályozási rendszert vezetett be a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedésére.

(2) Felülvizsgálat nyomán további osztályok bevezetésére van szükség Írország és az Egyesült Királyság szabályozási igényeinek kielégítése érdekében.

(3) A 2001/671/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Építésügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/671/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 22-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN
alelnök

---

[1] HL L 40., 1989.2.11., 12. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.
[2] HL L 235., 2001.9.4., 20. o.

MELLÉKLET

A 2001/671/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. A PREAMBULUM című rész a következőképpen módosul:

   a) az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép: „az ENV 1187:2002 és későbbi továbbfejlesztett változatai alkalmazandók. A továbbfejlesztett változat többek között a szabvány ENV vagy EN változatának új átdolgozásait/módosításait jelenti";

   b) a második bekezdésben a CR 1187:2001-re való hivatkozás helyébe az „ENV 1187:2002" lép, valamint a második sorban a „három" szó helyébe a „négy" kerül.

2. A JELÖLÉSEK című rész a következőképpen módosul:

   a) az első sorban a „három" szó helyébe a „négy" lép;

   b) a CR 1187:2001-re való hivatkozások helyébe az „ENV 1187:2002" lép;

   c) a CR 1187:2001, 3. vizsgálat sora után a következő sor kerül: „ENV 1187:2002, 4. vizsgálat: X_{ROOF} (t4), ahol t4 = tűz + szél + további hősugárzás".

3. A táblázat a következő sorokkal egészül ki:

Vizsgálati módszer	Osztály	Osztályozási kritériumok
„ENV 1187:2002, 4. vizsgálat	B_{ROOF} (t4)	Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell: — A tűz nem hatolhat át a tetőrendszeren egy órán belül — Az előzetes vizsgálat során a vizsgálati láng elvétele után a próbatestek 5 percnél rövidebb ideig égnek — Az előzetes vizsgálat során az égési területen a láng kiterjedése < 0,38 m
	C_{ROOF} (t4)	Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell: — A tűz nem hatolhat át a tetőrendszeren 30 percen belül — Az előzetes vizsgálat során a vizsgálati láng elvétele után a minták 5 percnél rövidebb ideig égnek — Az előzetes vizsgálat során az égési területen a láng kiterjedése < 0,38 m
	D_{ROOF} (t4)	Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell: — A tűz áthatolhat a tetőrendszeren 30 percen belül, de nem hatolhat át rajta az előzetes lángvizsgálat során — Az előzetes vizsgálat során a vizsgálati láng elvétele után a próbatestek 5 percnél rövidebb ideig égnek — Az előzetes vizsgálat során az égési területen a láng kiterjedése < 0,38 m
	E_{ROOF} (t4)	Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell: — A tűz áthatolhat a tetőrendszeren 30 percen belül, de nem hatolhat át rajta az előzetes lángvizsgálat során — A láng kiterjedésére nincs követelmény
	F_{ROOF} (t4)	Nincs előírt viselkedés

* Figyelni kell a próbatest alsó felületéről történő csepegésekre, bármilyen mechanikai tönkremenetelre és lyukak keletkezésére, »x« betűt téve a megnevezés után annak jelölésére, hogy ezen események közül egy vagy több bekövetkezett a vizsgálat során. Továbbá a terméknek a vizsgálat alatti helyzetétől függően a megjelölést ki kell egészíteni az EXT.F betűkkel a »fektetett vagy vízszintes« és az EXT.S betűkkel a »ferde« helyzet jelölésére."